H. N. 82. a.

Lith. 152-3,1

Historia naturalis. Regn. minerale
Systemata & Institutt. 784.

~~Lith. No. 266.~~

VERSUCH
EINER
MINERALOGIE
FÜR
ANFÄNGER UND LIEBHABER
VOM

ABBÉ ESTNER,
MITGLIED DER GESELLSCHAFT NATURFOR-
SCHENDER FREUNDE ZU BERLIN UND DER
MINERALOGISCHEN SOCIETÄT ZU JENA.

III. BAND.
ERSTE ABTHEILUNG.
SALZE, BRENNLICHE SUBSTANZEN, ME-
TALLE, PLATIN-GOLD-QUECKSILBER-
SILBER- UND KUPFERGESCHLECHT.

NEBST BEMERKUNG DER IN DEN VORZÜGLICH-
STEN WIENER-KABINETEN SICH AUSZEICH-
NENDEN MINERALIEN UND FOSSILIEN.

AUF KOSTEN DES VERFASSERS.

WIEN,
GEDR. BEY MATHIAS ANDREAS SCHMIDT,
KAIS. KÖNIG. HOFBUCHDRUCKER.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Vorbericht.

Ich war schlechterdings nicht im Stande, diesen Band dem mineralogischen Publicum früher in die Hände zu liefern. Diese Verzögerung, an welcher abnehmende Kräfte, meine Kränklichkeit und noch andere misliche Umstände schuld sind, bitte ich meine Leser gütigst zu entschuldigen. Ob ich gleich bis jetzt, ausser dem Beyfalle mehrerer verdienstvoller Gelehrten, nicht den geringsten Vortheil aus meiner mühevollen Arbeit eingeerntet habe, so werde ich dennoch alle meine noch übrigen Kräfte soviel möglich anstrengen, um den künftigen und letzten Band, wel-

cher die in dem gegenwärtigen noch nicht beſchriebenen Metalle ſamt dem Regiſter über das ganze Werk enthalten ſoll, aus-zuarbeiten.

Die Zeit aber, da derſelbe erſcheinen wird, getraue ich mir aus den angegebenen Urſachen nicht zu beſtimmen, und bitte meine Leſer zum Voraus um Geduld.

Wien den 2. April 1799.

VERBESSERUNGEN

UND

ZUSAETZE

ZU DER ERSTEN UND ZWEYTEN ABTHEILUNG DE ZWEYTEN BANDES.

In der ersten Abtheilung des zweyten Bandes Seite 35. nach Zeile 5. von oben ist vor dem §. 153. folgende Aufschrift vergessen worden:

ERSTE KLASSE.

ERDEN UND STEINE.

In der zweyten Abtheilung des zweyten Bandes:

Seite 548. Zeile 1. von oben statt schwärzlich graue lese man schwärzlich grüne.

S. 563. Z. 13. von oben statt Quarz l. Kalkspath in Trümmern.

S. 367. l. 567. Z. 1. von unten statt Bassarabas, setze hinzu: zu Prevaleny unweit Baszàràbasza

ſind, an dem Gehänge eines aus Sandſtein beſtehenden Berges, ganze noch auf ihrer Wurzel ſtehende verſteinerte Stöcke, die theils aus Holzopal, theils aus verſteinertem Holze u. ſ. w. beſtehen.

S. 575. Z. 7. von unten, l. den Obſidian von Tſchick in Haromzeck erhielt Herr Aſſeſſor Esmark von Herrn Hofrath Müller, Edlen von Reichenſtein, der die Gefälligkeit hatte, die in dieſem Bande eingeſtreuten Fehler zu verbeſſern.

S. 732. Z. 4. von oben ſtatt Baſſarabas l. Baſzáràbaſsza.

S. 734. Z. 8. von unten ſtatt Thorda. l. Thordai Haſadèk.

S. 735. Z. 4. von oben ſtatt Munzel l. Muntſell.

S. 858. Z. 2. von oben nach dem Wort Körner, ſetze hinzu: daſs in dem Zöblitzer Serpentin, anſtatt der Granaten, die öfters darin vorkommen, auch Körner eingewachſen ſind, welche aus Glimmer u. ſ. w. beſtehen, und mit den Granaten verwechſelt werden.

S. 879. Z. 9. von oben, nach dem Findorte ſetze hinzu: Am Schneeberg in dem Bergamtsbezirke Sterzing; das übrige wird durchgeſtrichen.

S. 925. Z. 5. und 6. von unten, ſetze nach Weiſſenbach hinzu, bey Hall, und durchſtreiche *Salzburgiſchen Antheiles.*

S. 966. Z. 2. von unten ſtatt Offenbanga l. Boicza.

S. 1107. von oben nach Csertes, ſetze hinzu: auch an dem Fluſse Strell in Siebenbürgen bricht ſehr ſchöner dichter und faſeriger Gyps ein.

S. 1144. Z. 10. von oben durchſtreiche *Falkenſtein*, und ſetze: am Kogel in Tyrol kommt der Baryt vor.

S. 586. Z. 1. von oben, durchſtreiche die vier Zeilen, und ſetze hinzu:

Vor zwey Jahren hat Herr Steiger, K. K. Oekonom bey dem K. K. Kadetencorps in Wienerisch - Neuſtadt, in der Stikelberger Gegend hinter Wieneriſch-Neuſtadt den ſchönen lichthimmelblauen, zuweilen ins Berliner-Schmalteblaue und Seladongrüne fallenden, dichten, ins Blätterige übergehenden Feldſpath entdeckt. Dieſer Feldſpath iſt mit aderigem, graulichweiſsem, ins Milchweiſse ſich ziehendem kleinmuſcheligem derbem Quarze, und kleinkörnigem derbem ſilberweiſsem Glimmer mehr oder minder ſparſam verwachſen, und durchſprengt. In der nämlichen Gegend fand er auch den Lazulit von einer Mittelfarbe zwiſchen Hochlaſur - und Hochindigblau, der derb, angeflogen, grob, klein und fein eingeſprengt, und zuweilen in kleinen, ſehr und ganz

kleinen vierſeitigen Säulen kryſtalliſirt iſt. Dieſer Lazulit bricht in einem graulichweiſsen ins Milchweiſse fallenden, dickſchieferigen, derben, ins unvollkommen Kleinmuſchelige übergehenden, glänzenden Quarze, auf welchem zuweilen hin und wieder angeflogener, derber Eiſenglanz, und äuſſerſt ſparſam auf- und eingeſtreuter ſilberweiſſer, ganz kleinkörniger, derber Glimmer erſcheint. Die Kryſtalle des Lazulits ſind meiſtens in dieſem Quarze verſteckt eingewachſen. Oefters bemerkt man von auſſen keine Spur einer Kryſtalliſation; erſt wenn der Stein zertrümmert wird, erſcheinen die theils zerſtreut und einzeln, theils fleckweiſe auf, über und durch einander eingewachſenen Kryſtalle; die aber ſelten ganz, ſondern meiſtens abgebrochen und beſchädigt ſind.

Herr Steiger hatte die Gefälligkeit, mir etliche groſse Stücke von ſeinen aufgefundenen Steinarten mitzutheilen. Ich zertrümmerte dieſelben, wählte einige für meine Sammlung und vertheilte die übrigen, in der Hoffnung, daſs man nunmehr keinen Mangel daran haben würde. Die Stickelberger Gegend wurde von Mineralienhändlern beſucht; allein ſie konnten den eigentlichen Bruch dieſer Steine nicht entdecken, weil dieſer wahrſcheinlich nur Herrn Steiger allein bekannt ſeyn

mufs. Daher fieht man bis jetzt noch fehr wenige Exemplare in den wienerifchen Sammlungen.

S. 645. Z. 11. von unten

ÆUSSERE KENNZEICHEN DIESES ALAUNSTEINES.

(FA.) Er ift gewöhnlich von einer Mittelfarbe zwifchen graulich und milchweifs, die fich ins Röthlichweifse zieht. Zuweilen ift er mit fehr blafs braunrothen, feinen, oder dicken Adern durchzogen, oder mit dergleichen röthlichen, ins Bräunliche übergehenden, Flecken durchfprengt. Seine Hauptfarbe wird nicht felten durch die fremden eingemengten Theile fo verändert, dafs nur wenige Schattierungen von ihr übrig bleiben, und der Stein theils eine Mittelfarbe zwifchen blafs braunroth, und mordoreroth, theils eine fchmutzig weifsgraue, röthlich-weifs, röthlich-grün, bräunlich-gelb, und gelblich-braun gefleckte Farbe zeigt. Seltener erfcheint diefer Alaunftein von blafs röthlich-grauer ins Lichtafchgraue fich ziehender Farbe, blafs braunroth gefleckt, geadert, oder mit unvollkommenen bandartigen Streifen von abwechfelnder, röthlich grauer, und licht oder blafs braunrother Farbe gezeichnet.

(Ge.) Man findet ihn derb, in Lagern, zerfressen, mit grofsen und kleinen Klüften durchzogen, die verschiedentlich ausgefüllt sind, mit kleinen sehr und ganz kleinen Quarzkörnern und Quarz-Kryftallen gemengt, seltener mit Quarz- und Hornsteingeschieben, öfters aber mit ganz kleinen Kryftallen verwachsen, die in seine Klüfte ein- und aufkryftallisirt sind, aber wegen ihrer Kleinheit nicht bestimmt werden können.

(Ob.) Der seltene röthlich graue, und bräunlichroth gefleckte ist auf der Oberfläche mit einer dunkel ziegel- und dunkelschmutzigröthlichbraunen, ganz kleindrusigen dünnen und runzeligen Rinde überzogen; und dieser zeigt auch inwendig auf dem frischen Bruche fleckweise theils blaulich graue, theils blaulich schwarze, ganz kleine dünne, beynahe nur angeflogene Drusenhäutchen, die hin und wieder mit schwach bunten Farben angelaufen sind. Zuweilen bemerkt man auch noch ganz klein angeflogene, und äusserst sparsam ganz fein eingesprengte stahlgraue Pünktchen, die eben so wie die Drusenhäutchen einen blafs blutrothen Strich geben, und vermuthlich aus rothem Eisensteine bestehen. An den Ecken dieses Steines findet

man zuweilen ganz kleine Höhlungen, die theils mit buntem metallischem Anfluge ausgefüllt, theils mit ganz kleinen, zerstreuten, und bisweilen mit bunten Farben angelaufenen Quarzkrystallen auskrystallisirt sind.

Die Oberfläche des zerfressenen, zerklüfteten, und mit ganz kleinen Drusen verwachsenen ist zuweilen theils mit einer ganz kleindrusigen, blaulich grauen, matten, und nur sparsam metallisch glänzenden Rinde überzogen, theils mit einer kleinkörnigen, zerfressenen Rinde verwachsen, die nicht selten fleckweise mit erdigem röthlichem Alaunsteine verunreiniget ist. Diese metallischen Rinden geben einen bluthrothen Strich. Zuweilen sind auch die grofs zerklüfteten Stücke theils mit einer festen, theils mit einer erdigen wenig abfärbenden Rinde von einer Mittelfarbe zwischen blafs braunroth und mordoreroth überzogen und verwachsen.

Die Oberfläche der klein zerfressenen, mit vielen bräunlich gelben Flecken durchsprengten Stücke ist bisweilen mit einer theils dunkel stahlgrauen, dem Eisenschwarzen sich nähernden, und ins dunkel Braunrothe übergehenden, theils dünn- und krumm gebogenschaligen, theils kleintraubigen Rinde von fa-

faſerigem Rotheiſenſtein überzogen. Auf dieſer Rinde liegt fleckweiſe als zweyter Ueberzug leicht zuſammengebackener ockeriger Rotheiſenſtein von einer Mittelfarbe zwiſchen braunroth und blutroth.

(Gl.) Er iſt überhaupt matt, und nur fremdartige beygemengte Theile geben ihm innerlich einen mehr oder minder ſchwachen Schimmer.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein dichtes, unvollkommen kleinſplitteriges, durch das Unebene ins Erdige übergehendes Gewebe. Der Bruch des blaſs röthlichgrauen und blaſs braunroth gefleckten hat, ſo lang er friſch iſt, ein ebenes, ins Flachmuſchelige übergehendes Gewebe, welches durch die Verwitterung in das Splitterige, Unebene, bis ins Erdige übergeht.

(Geſt.) Die Bruchſtücke dieſes letzteren ſind theils langſplitterig, dem Keilförmigen ſich nähernd, theils unvollkommen ſcheibenförmig und ſehr ſcharfkantig; an den übrigen ſind ſolche unbeſtimmt-eckig, ſcharfkantig, ins Stumpfkantige übergehend.

(Aus.) Der braunroth gefleckte iſt dicht und eben, der übrige hat ſelten grob- meiſtens klein- und feinkörnige ausgezeichnete Stücke,

(*Durch.*) Er ist ganz undurchsichtig, und nur an den dünnen Kanten wenig durchscheinend.

(*Hart.*) Ist hart und geht durch das mäſsig Harte bis ins Weiche über.

(*Fest.*) Ist wenig spröde.

(*Zus.*) Ziemlich schwer zersprengbar und

(*Sch.*) Scheint von keiner beträchtlichen Schwere zu seyn.

FINDORT.

Oberungarn in dem Bereghcr Komitat bey Beregszaz und Nagy-Bégány.

Anm. Herr Doctor von Weisz zu Uihely in Oberungarn, der nun den Nahmen von Dercseny, oder Dercseny von Derczen führt, beobachtete im Jahre 1795 den reichen Mühlstein-Anbruch zu Beregszaz, und fand, daſs dieser zu Mühlsteinen verbrauchte Stein wahrer Alaunstein sey, aus welchem er 30 40 bis 50 pcto. eben so guten, wo nicht bessern Alaun erhielt, als der zu Tolfa im Römischen gewonnene ist, der bisher vor allen andern den Vorzug hatte. Herr von Dercseny, der mit dem Innhaber dieses reichen Alaunsteinbruches wegen Errichtung einer Fabrike nicht sogleich einig werden konnte, entdeckte auf seinem Gute zu Nagy-Bé-

gány den nähmlichen Alaunſtein ſo häufig in abwechſelnden Lagern, daſs er, nach ſeiner mir mündlich ertheilten Verſicherung, auf Jahrhunderte Vorrath von dieſem ſo reichen Alaunſteine verſprechen will. Die Abänderungen dieſes Alaunſteines, vorzüglich des von Nagy-Bégány, ſind ſo mannigfaltig, daſs mir die äuſſere Beſchreibung davon ſehr viele Zeit, und Mühe koſtete. Alle oben beſchriebenen Stücke ſind auf Alaun unterſucht worden, und der Herr Entdecker überſchickte mir reichlichen Vorrath von dem Steine, und den daraus erhaltenen Kryſtallen, die ich zum Theil vertheilen muſste, und zum Theil zur Beſchreibung aufbewahrte. In dem erſten Verſchlage fanden ſich auch Alaunſteine von Deda, die Herr von Dercſeny nunmehr für ſchlechte Alaunſteine erklärt, welche ſchwer zu bearbeiten ſind, und wenig oder gar keinen Alaun halten. Dieſe ſind meiſtens dicht, mit Quarzadern und kryſtalliſirtem Quarze verwachſen, mit einer dünnen, gelblich braunen Rinde überzogen, mit bräunlichen und ockergelben Flecken beſprengt, und hin und wieder mit ſchmutzig röthlichweiſſer und blaſs ockergelber, wenig abfärbender Erde beſtreut. Ich werde jedem,

der ſolche Stücke unter den von mir vertheilten beſitzet, mit Vergnügen gute Stücke dafür ſenden, wenn er mir dieſelben zur Einſicht einſchicket, und die wechſelſeitigen Verſendungskoſten tragen will.

In dem zweyten Verſchlage fanden ſich viele zerklüftete und andere Alaunſteine, die mit Höhlungen durchzogen waren. Unter dieſen, die ich hin und wieder vertheilte, wird man Körner, und ſehr kleine, ſelten ganze, gewöhnlich aber zermalmte Alaunkryſtalle finden, die in den Klüften verſteckt ſind; weil dieſe Alaunkryſtalle mit den groſsen Stücken Alaunſteinen in dem Verſchlage eingepackt waren, und dadurch zertrümmert und meiſtens zu einem Mehlpulver zerrieben wurden.

Die Alaunſteine von Béregszaz und Nagy-Bégàny ſind meiſtens mit ganz kleinen, kaum erkennbaren Quarzkörnern mehr oder minder häufig gemengt, zuweilen mit ſehr kleinen graulichweiſsen, flachmuſcheligen, zerbrochenen Bergkryſtall-Körnern, oder mit ganz kleinen kryſtalliſirten Quarzkryſtallen verwachſen. Die zerklüfteten und zerfreſſenen, mit Höhlungen durchzogenen Stücke ſind gewöhnlich mit ganz kleinen, unbeſtimmbaren, graulichweiſsen Kryſtallen, die in Druſen

zusammengehäuft sind, ausgefüllt. Diese Krystalle findet man öfters mit ganz klein nieren-und ganz klein wurmförmigen, weisslich, gelblich, braunlich und röthlich angelaufenen, leicht zerreiblichen Theilen gemengt, die theils auf und über die Krystalle aufgewachsen sind, theils die Klüfte und Höhlungen der Steine ausfüllen.

Die ausgelaugten Krystalle dieser Alaunsteine sind theils von vollkommen glasweisser, theils von eben so schön blassrosenrother Farbe, die sich ins Röthlichweisse zieht, wie die römischen Alaunkrystalle.

Zu Seite 789. nach Zeile 15, von oben setze hinzu:

Als Anhang zum Thongeschlecht.

Honigstein.

Franz. Mielite.

Ital. Melite.

Engl. Honey-stone.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Seine Farbe ist die honiggelbe, die sich zuweilen der hyacinthrothen nähert, und durch das Wachsgelbe bis ins Weingelbe übergeht. Seltener soll sich das Honiggelbe dem Gelb-

lichbraunen nähern, und das Weingelbe ins Schwefelgelbe übergehen.

(Ge.) Bis jetzt ist er nur kryſtalliſirt vorgekommen, und zwar erhält man denſelben meiſtens in loſen zerbrochenen, oder beſchädigten, niedrigen, mehr ſtumpf-als ſcharfkantigen, doppelt vierſeitigen Pyramiden, die theils zur Hälfte abgebrochen ſind, theils nur Spuren von ihrer Kryſtallgeſtalt zeigen. Die übrigen beſtehen theils aus doppelt-vierſeitigen Pyramiden mit abwechſelnden breiten, und ſchmalen Seitenflächen, theils aus vollkommenen und zuweilen auch an den Ecken ſchwach abgeſtumpften Pyramiden, und aus verſchobenen doppelt-vierſeitigen Pyramiden, deren freye Spitzen ſich in eine Schärfe endigen.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind ſelten von mittlerer Gröſse, meiſtens klein, ſehr klein, auch ganz klein, und erſcheinen gewöhnlich einzeln und zerſtreut, zuweilen auch zu zwey und zwey an einander gewachſen, mehrfach ganz klein auf gröſsere einzelne Kryſtalle reihenförmig zerſtreut auf- und eingewachſen, treppenförmig aufeinander gehäuft, und ſelten in gröſſeren Druſen mit ihren Seitenflächen zuſammengewachſen.

(Ob.) Die Kryſtalle ſollen zuweilen Querſprünge haben, die mit der gemeinſchaftlichen Grundfläche der Pyramide paralell laufen. Ihre Seitenflächen ſind glatt, zuweilen ganz kleindruſig, wenn die Seitenflächen der gröſſeren Pyramide hin und wieder theils ganz klein eingewachſene, theils reihenförmig an einander gehäufte Pyramiden zeigen, aus welchen vielleicht die gröſsere einzelne Pyramide gebildet wurde. Die Oberfläche der nicht ganz auskryſtalliſirten Kryſtalle ſoll auch nicht ſelten ſehr zerfreſſen und durchlöchert ſeyn. Bisweilen ſind die Kryſtalle auch mit bituminöſer Erde überzogen, die ihre Farbe unrein und ſchmutzig macht.

(Gl.) Æuſserlich iſt der Honigſtein theils glänzend, theils wenig glänzend, zuweilen ſoll er auch ſtark glänzend ſeyn.

Inwendig geht er aus dem Glänzenden ins ſtark Glänzende über, und iſt von einem Glanze, der das Mittel hält zwiſchen dem Fett- und Glasglanze.

(Br.) Sein vollkommen klein- und flachmuſcheliger Bruch zeigt ein unvollkommen glasartiges, dem Blätterigen ſich näherndes Gewebe.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig, und wenig ſcharfkantig.

(Durch.) Der Grad ſeiner Durchſichtigkeit geht aus dem ſtark Durchſcheinenden durch das Halbdurchſichtige, bis in das ſeltene ganz Durchſichtige, über.

(Str.) Durch den Strich wird ſeine Farbe in eine weiſsliche verändert.

(Härt.) Er iſt weich.

(Feſt.) Wenig ſpröde.

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar und

(Schw.) Leicht.

FINDORT.

Bisher Artern in Thüringen.

Anm. Dieſer Stein ſoll auf Lagern von bituminöſer Holzerde und bituminöſem Holze vorkommen, und ſein gewöhnlicher Begleiter ſoll natürlicher Schwefel ſeyn. Herr von Heynitz hat uns die äuſſere Beſchreibung des Honigſteins geliefert, die in dem 6. Stücke des neuen bergmänniſchen Journals 1797. S. 536. enthalten iſt.

Ich benützte dieſe Beſchreibung, verbeſſerte darnach die meinige, welche ich ſchon vorher auf die nämliche Art verfaſst hatte, fand alles richtig an den Stücken, die ich geſehen hatte, und ergänzte jenes, was mir nicht bekannt war.

GEBRAUCH.

Diese unbedeutende Subſtanz iſt eine mineralogiſche Seltenheit, welche den Mineralienhändlern allein einen Vortheil verſchafft, weil dieſelben öfters für einen einzigen Kryſtall nach Verhältniſs ſeiner Gröſse 6 bis 8 Thaler fordern.

Anm. Herr von Heynitz beſitzt nach ſeiner Beſchreibung ein Stück, worinn das bituminöſe Holz faſt ganz mit ſehr blaſs ſchwefelgelbem natürlichem Schwefel überzogen iſt, in welchem die Honigſteine theils einzeln inne liegen, theils druſenartig beyſammen ſtehen. Die Oberfläche des Schwefels ſoll auſſer dem noch mit ſehr kleinen Schwefelkryſtallen überzogen ſeyn, welche Druſenhäutchen bilden.

BENENNUNG.

Von ſeiner honiggelben Farbe hat er den Namen erhalten.

Anm. Bisher wurde dieſer Stein unter den brennlichen Subſtanzen aufgeführt; allein nach des verdienſtvollen Herrn Klaproths vortreflicher Analyſe, die wir hoffentlich in der Fortſetzung ſeiner Beyträge bald beſtimmt erhalten werden, ſcheint der Honigſtein wenigſtens als Anhang zum Thongeſchlechte zu gehören.

DRITTER BAND.

ERSTE ABTHEILUNG.

ZWEYTE KLASSE.

SALZ-GESCLECHTER.

§. 1.

Salze werden im Wesentlichen alle jene Körper genannt, welche auf die Geschmacksnerven wirken, und durch die Auflösung ihrer Theilchen auf unserer Zunge verschiedene Empfindungen verursachen. Nach der Art des Geschmackes, welchen diese Körper auf unsrer Zunge verbreiten, werden sie in verschiedene Geschlechter eingetheilt.

Es liegt nicht in unserem Plane, nach dem Beyspiele anderer Autoren, die besonderen Eigenschaften, welche die Chemiker von den Salzen angeben, hier anzuführen; weil wir uns blose

auf die äusseren Kennzeichen einschränken, nach welchen wir die von der Natur erzeugten Salze von einander zu unterscheiden uns bemühen werden.

§. 2.

A. KOHLENSAURE SALZE.

1. Gattung.

Natron.

Franz. Natron.

Ital. Natron.

Engl. Natron.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es ist von licht- und graulichweisser, ins blass Gelblichgraue fallender Farbe, die ins Isabellgelbe übergeht, und vielleicht noch von mannigfaltigen Abänderungen der weissen und grauen Farbe erscheint.

(Ge.) Man findet es in losen staubartigen, und fein und grob mehlartigen Knöllchen, welche durch das geringste Berühren in einen fein und grob mehlartigen Staub zerfallen. Dieses Salz ist öfters mit ganz kleinen, sandartigen Körnern, mit Stängeln und Fasern von zerstöhrten Pflanzentheilchen gemengt, an die es sich als Anflug hin und wieder an-

gelegt hat. Es ſoll ſich auch rindenartig, haarförmig, in länglichen, beynahe parallellen Kryſtallen, in ſchiefen doppelt-vierſeitigen Pyramiden, in vierſeitigen an beyden Enden zugeſpitzten Kryſtallen u. ſ. w. finden. Häufig kommt es aufgelöſt im Meerwaſſer, in Mineralwäſſern u. ſ. w. vor.

(Gl.) Das Staubartige iſt matt und

(Aus.) Beſteht aus mehl- und ſandartigen, wenig rauh und mager anzufühlenden Theilchen, die an den Fingern etwas hangen bleiben.

(Schw.) Scheint nicht ſchwer zu ſeyn und

(Geſch.) Verbreitet auf der Zunge einen mehr oder minder ſcharfen brennenden laugenhaften Geſchmack.

FINDORT.

Oberungarn auf der Debrezinerheide, in dem Szaboltzer Comitat, in den ungariſchen Mineralwäſſern, Böhmen, Italien unweit Neapel am Monte nuovo. Aſien am kaſpiſchen Meere, in der Provinz Sukena, Afrika, Aegypten, u. a. O. m.

Anm. Das Natron von Debrezin wittert auf der dort liegenden Heide mehr oder minder häufig aus. In dem Szaboltzer Comitat,

ſind viele Teiche, die das Natron aufgelöſt enthalten, und daſſelbe hin und wieder auf die Heiden abſetzen, wo es in Geſtalt eines weiſsen Pulvers auswittert, und täglich oder wöchentlich mit Beſen in ganze Haufen zuſammengekehrt, und ſo weiter theils an die Debrcziner Seifenſieder, theils an eine Geſellſchaft verkauft wird, die in Szent-Mihaly ihre Soda-Siedereyen hat. Am Monte nuovo kommt das Natron in loſen ſand- und ſtaubartigen Theilen vor, von blaſs gelblichgrauer Farbe, und iſt mit eckigen, körnigen, zertrümmerten, unkenntlichen kleinen Stücken und Pflanzenfaſern gemengt. Herr Doktor Reuſs fand daſſelbe an der Südſeite des Bilinerſchloſſes in Böhmen in einem verwitterten Gneuſe ausgewittert, wo es alle Frühlinge in beträchtlicher Menge vorkommen ſoll. Herr Profeſſor Klaproth entdeckte das Natron als Beſtandtheil in den Leuciten vom Veſuv und von Albano bey Rom. In der Provinz Sukena, welche von Tripoli in der Barbarey abhängig iſt, 28 Tagreiſen von dieſer Stadt, findet man auf der Oberfläche des Bodens das Natron in länglichen und beynahe parallelen Kryſtallen. Die Stadt Nitria in Aegypten ſoll noch in der Wüſte gegen

Westen von Delta liegen. Diese Wüste soll auch den Namen Chäcat, Scerte oder Askit und Saint-Macaire führen. Man findet da eine 3—4 Meilen lange, und ¼ Meile breite natürliche Vertiefung, deren Sohle fest und steinig ist. Diese Vertiefung ist 9 Monate des Jahres hindurch trocken, aber im Winter schwitzt ein violetrothes Wasser aus der Erde, welches den See 5—6 Fuss hoch anfüllt. Wenn dieses bey der Rückkehr der Wärme verdünstet, so bleibt eine 2 Fuss dicke, und sehr harte Lage Salz zurück, die man mit eisernen Stangen in Stücken schlägt. Man erhält dessen jährlich gegen 36000 Ctr. Diess ist es, was man den Natrumsee nennt, dessen Wasser von Leigh analysirt worden ist. Dieses Natron soll von röthlicher Farbe seyn, und brauset mit den Säuren auf; es wird zu Kairo verkauft.*) Die Mineralwasser halten beynahe überall aufgelöstes Natron; und öfters ist es mit Kochsalz, Bittersalz, Glaubersalz, Salpeter, u. s. w. verbunden.

*) Siehe: Neues bergmännisches Journal, 2. Band. 1798. 1. und 2. Stück Noten 171—172. u. s. w.

GEBRAUCH.

Das Natron macht einen Grundtheil des Koch - und Meerſalzes aus; es verbindet ſich mit allen Säuren und bildet mit demſelben Mittelſalze. Das Gereinigte leiſtet vielfachen Nutzen. Man bedient ſich deſſelben zur Auflöſung der Metalle, zuweilen als Arzneymittel, zur Bereitung der Wäſcherlauge, zur Verfertigung der Seife, als ein Schmelzungs - und Verglaſungsmittel in der Glasmacherkunſt, zur Befeſtigung der Farbe u. ſ. w.

Die Aegypter brauchen es zum Bleichen; auch machen ſie damit das Fleiſch zarter, indem ſie es einige Zeit in eine Auflöſung von Natron tauchen. In der Levante ſoll man ſich des Natrons von Sukena, welches Trona genannt wird, bedienen, um den Tabak ſtärker zu machen; auch ſoll eine mediziniſche Seife daraus bereitet werden.

BENENNUNG.

Der Name Mineralalkali, Soda u. ſ. w. den man bisher dem alkaliſch ſalzigen Grundtheile des Meer - und Kochſalzes gegeben hat, ſcheint nicht mehr paſſend zu ſeyn, weil Herr Klaproth das ſonſt auch ſogenannte Pflanzenalkali, als einen Beſtandtheil in dem Leucit entdeckt hat;

daher dasselbe als ein ursprünglicher einfacher Mineralkörper anerkannt werden muss, und einen angemessenen Namen fordert. Man kann nach dem Vorschlage des Herrn Klaproths den ältern Namen Natron dieser Substanz wieder geben, und für die bisherigen Benennungen Pflanzenalkali vegetabilisches Laugensalz, Pottasche u. s. w. den Namen Kali festsetzen, der aus dem Arabischen abstammt, und ebensoviel als Soda, oder eine Pflanze bedeutet, aus welcher das Natron erhalten wird. Der Name Soda begreift die Asche von allen Seepflanzen, welche man in einigen an den Ufern der See gelegenen Ländern mit Fleiss verbrennt, um aus der Asche derselben das Natron, welches hernach ferner gereiniget werden muss, zu erhalten. Der Name Natron scheint von der Stadt Natria des alten Aegyptens abzustammen, bey welcher das Natron, wie wir bey der Anmerkung der Findörter bemerkt haben, gewonnen wurde.

§. 3.

B. VITRIOLISCHE SALZE.

1. Gattung.

Natürlicher Vitriol.

Franz. Vitriol natif.

Ital. Vetriolo nativo.

Engl. Native vitriol.

(*Fa.*) Er iſt von graulich- und gelblichweiſser, dem Milchweiſsen ſich nähernder Farbe, die zuweilen in eine Mittelfarbe zwiſchen röthlich- und gelblich-grau fällt, und durch die hoch himmelblaue in die dunkel apfelgrüne bis in die ſpangrüne übergeht. Zuweilen kommt er auch von iſabellgelber ins Strohgelbe fallender Farbe vor, und geht in ein dunkel ſchmutziges Grün über. Alle dieſe Farben erhalten mit der Zeit theils graulich- theils gelblichweiſse, theils gelblichbraune Flecken, oder ſind mit dergleichen ſtaubartigen Theilchen beſprengt.

(*Ge.*) Man findet ihn derb, eingeſprengt, in loſen, ſandartigen, zerreiblichen Körnern als Ueberzug, tropfſteinartig, knollig, zapfenförmig, kleintraubig, unvollkommen nierenförmig, in Platten kleinzähnig, und kryſtalliſirt.

1) In haarförmigen Kryſtallen.

2) In Würfeln, die theils vollkommen, theils an den Seitenkanten und Ecken abgeſtumpft ſind.

3) In verſchobenen doppelt-vierſeitigen Pyramiden mit ungleichen Seitenflächen, deren

Spitzen ſich in eine Schärfe endigen, und 4 in unvollkommenen Rhomben.

(*Gr.*) Die Würfel ſind groſs und von mittlerer Gröſse, und theils traubenförmig, theils treppenartig in einander, auf und über einander zuſammengewachſen. Die doppelt-vierſeitigen Pyramiden ſind theils groſs, theils von mittlerer Gröſse, und erſcheinen einzeln und in Druſen zuſammengehäuſt.

Die unvollkommenen Rhomben ſind klein, meiſtens mit ihren Seitenflächen zuſammengewachſen, und füllen zuweilen die Klüfte des zelligen Quarzes aus.

(*Ob.*) Die Oberfläche des derben, und jene von beſonderen Geſtalten iſt theils uneben, theils runzelig, die des zähnigen in die Länge zart geſtreift; die Flächen der Kryſtallen ſind theils glatt, theils mit Abdrücken von herausgefallenen Kryſtallen bezeichnet.

(*Gl.*) Æuſſerlich iſt er mehr oder weniger glänzend, wenn er noch friſch iſt.

Innerlich geht er aus dem Glänzenden ins wenig Glänzende über, und iſt von einem Glanze, der das Mittel hält zwiſchen dem Fett- und Glasglanze; der haarförmige aber hat einen Seidenglanz.

(Br.) Sein Bruch zeigt theils ein unvollkommen klein-und flachmuſcheliges ins Blätterige übergehendes Gewebe, theils ein zart und gleichlaufend, ſelten ſternförmig auseinander laufend faſeriges Gewebe, das bis ins Erdige übergeht.

(Geſ.) Die Bruchſtücke ſind zum Theil lang - zum Theil kurz - ſplitterig, meiſtens aber unbeſtimmt - eckig, mehr oder weniger ſcharfkantig ins Stumpfkantige übergehend.

(Aus.) Er hat theils grob - theils kleinkörnige ins Zartfaſerige übergehende, ausgezeichnete Stücke. Der Zähnige kommt von kleinkörnigen und dünnſtänglichen ausgezeichneten Stücken vor.

(Durch.) Der Grad ſeiner Durchſichtigkeit geht aus dem mehr oder weniger Durchſcheinenden, durch das Halbdurchſichtige, bis ins Undurchſichtige über.

(Härt.) Er iſt weich, gränzt zuweilen an das mäſsig Harte und geht in das ſehr Weiche, bis ins Zerreibliche über.

(Feſt.) Iſt ſpröde,

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar.

(Schw.) Von keiner beträchtlichen Schwere, und

(Geſ.) Verbreitet auf der Zunge einen mehr oder minder herben, zuſammenziehenden, unangenehmen Geſchmack.

FINDORT.

Ungarn, Bannat, Siebenbürgen, Tyrol, Böhmen, Sachſen, am Harze, Italien, Frankreich, England, Schweden, u. a. O. m.

Anm. Der Vitriol erſcheint öfters als Beſchlag in ſandartigen Körnern, und haarförmigen Kryſtallen, welche aus den Schwefel- Stahl- und Leberkieſen auswittern. In der Grube Cribani unweit Kremnitz in Niederungarn findet man den Vitriol in verwitterten thonigen Maſſen, und feuchten beynahe zerreiblichen Thonklumpen, die theils mit erdigem Vitriol ganz durchdrungen, theils lagenweiſe und aderig mit blaſs apfelgrünem, grünlich ins Milchweiſse fallendem, dem Faſerigen ſich näherndem Vitriol durchzogen, und ganz verwachſen ſind. In dem Mathiasſchachte zu Kremnitz kommt grünlichweiſser, gelblichgrau, und blaſs gelblichbraun gefleckter, erhärteter Thon vor, der theils mit erdigem, theils mit rindenartigem Vitriol durchſprengt und durchzogen iſt: auf und in dieſem erſcheint nicht ſelten bald derber, bald blaſs

apfelgrüner, bald grünlichweißer, haarförmiger, in geraden und krummgebogenen Büscheln zusammengehäufter, gleichsam ausgeblühter Vitriol, der hin und wieder am Grunde, an den Spitzen der Büscheln, und auf der Oberfläche strohgelb gefleckt ist.

In dem Pacherstolln zu Schemnitz bricht der Vitriol derb, tropfsteinartig, von allen oben angegebenen, besonderen Gestalten, und zuweilen auch krystallisirt von blaß apfelgrüner Farbe. Die Krystalle sind unvollkommene Rhomben, welche im zelligen Quarze eingewachsen sind. In dem Biberstolln hat vor Zeiten der schöne in doppelt-vierseitigen Pyramiden eingebrochen. Im Herrngrunde unweit Neusohl kommt grünlichweißer, theils faseriger, theils klein muschliger Vitriol in Platten vor, der auch in den Schemnitzer Gruben gefunden wird. Der Herrngrund liefert auch den schönen himmelblauen, ins Spangrüne fallenden, derben, kleintropfsteinartigen, und kleinzähnigen Vitriol, der auf und in verwittertem, derbem, im Grauwacke-Schiefer eingewachsenem Fahlerze erscheint, und theils zwischen den Klüften des Fahlerzes, theils in dünnen Zapfen auf dem grauwacke-Schiefer,

mit, und ohne dem zähnigen aufgewachſen iſt u. ſ. w. Auf dem Rammelsberge am Harz ſoll nach den Bemerkungen des Herrn Freyesleben *) der ſchönſte ſpangrüne und himmelblaue Kupfervitriol in groſsen ſchönen Würfeln kryſtalliſirt vorkommen, und traubenförmige Druſen bilden. Der ſogenannte weiſse Bley- und Zinkvitriol ſoll ſich meiſtens als wolliger, blumiger Ueberzug an den Wänden finden.

GEBRAUCH.

Wenn der Vitriol rein iſt, wird er verſchiedentlich benützt. Der Eiſenvitriol wird zur gelben und ſchwarzen Farbe, zur Dinte, zum Berlinerblau, und von den Fabrikanten zum Vitriolöl, Vitriolgeiſt u. ſ. w. verwendet, und der Ueberreſt als rothe Farbe, oder auch zum Polieren des Stahls und andrer Metalle, Gläſer und Steine verbraucht. In der Arzneykunſt ſoll er bisweilen als ein ſtärkendes, blutſtillendes, und wurmtreibendes Mittel u. ſ. w. verordnet werden. Der Kupfervitriol wird in der Färbekunſt, und zum Drucken der Leinwand und des Kattuns, zu Mah-

*) Siehe deſſen mineralogiſche Bemerkungen über den Harz, 2 Theil S. 120. §. 163. und 164. Leipzig. 1795.

lerfarben, mit Glasſatze vereiniget auf irdenen Gefäſsen, Porzellan, und Schmelzgläſern, zu grünen Glaſuren u. ſ. w. benützt.

Der Zinkvitriol wird in der Arzneykunſt äuſſerlich in den Augenkrankheiten, innerlich als Heilmittel in manchen Fällen verſchrieben. Den Mahlern und Färbern dient er auch zur Befeſtigung ihrer Farben u. ſ. w.

Anm. In der Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna iſt der ſchöne grüne, in einer doppelt-vierſeitigen Pyramide kryſtalliſirte Vitriol, in einem halbkugeligen, verſchloſſenen Glaſe aufbewahrt. Die übrigen Stücke werden in verſchiedenen, wieneriſchen Sammlungen hin und wieder, aber nicht häufig angetroffen, weil dieſe Subſtanzen ſehr der Verwitterung ausgeſetzt ſind, weſswegen in vielen Sammlungen künſtlicher Vitriol in groſſen und kleinen Druſen anſtatt des natürlichen die leere Stelle erſetzen muſs. Nach dieſen und meinen eigenen Exemplaren iſt die äuſſere Beſchreibung entworfen worden.

BENENNUNG.

Sein Nahme ſcheint aus dem Latein hergeleitet zu ſeyn, wegen der Aehnlichkeit, die er

zuweilen mit dem Glase hat. Natürlich wird er genannt, weil denselben, so wie wir ihn beschrieben haben, die Natur hervorbringt, und man solchen erst durch die Kunst reinigen muss, damit er zu dem bestimmten Gebrauch angewendet werden könne.

Der weisse wird Zinkvitriol, der gelbe und grüne Eisenvitriol, und der blaue Kupfervitriol genannt.

Diese drey Mittelsalze haben ihre Benennung von den drey Metallen, mit welchen sie verbunden sind. — Da es aber bis jetzt noch nicht ausgemacht ist, dass die Natur diese Salze in ganz reinem Zustande hervorgebracht habe, und dieselben meistens alle drey in sehr verschiedenen Verhältnissen untereinander gemischt sind, so mussten sie nur unter der gemeinschaftlichen Benennung natürlicher Vitriol, nicht aber jeder ins besondere nach der Verbindung dieser Metalle, aufgeführet werden.

Wenn der natürliche Vitriol sich nicht als reines Salz zeigt, sondern mit andern Erz- und Steinarten gemengt ist, so bildet er den Atramentstein, auf deutsch Dintenstein, Misy, Sory und andere metallische und salzartige Gemenge, die nach Verschiedenheit der Farbe, des Vitriol-

gehalts und der ſichtlich beygemengten Theile verſchiedene Provincialnahmen erhalten.

Miſy iſt orangengelber oder ſchwefelgelber, leichter, zerreiblicher Atramentſtein. Sory iſt der graue, Melanteria der ſchwarze, und Chalcitis der rothe. Eine beſondere Art des ſehr feſten Atramentſteins heiſst auch Frätterz. Die übrigen vitrioliſchen Gemenge, oft auch den reinen Kupfer- und Eiſenvitriol, nennt man Jöckel. Dieſs Wort leitet man von dem alten, nordiſchen Jöckul oder Jöckle her, welches gefrornes Waſſer bedeuten ſoll, daher die Isländer noch heutiges Tages die mit Schnee und Eis bedeckten Berggipfel Jöckel oder Jokul nennen ſollen. Die rammelsbergiſchen Bergleute heiſsen nur den tropfſteinartigen Vitriol, der ſich an den Förſten anſetzt, Jöckelgut.

Der weiſse Bley- und Zinkvitriol heiſst Gallitzenſtein. Wer alle die verſchiedenen alchymiſtiſchen Benennungen leſen will, findet dieſelben in Joh. Friedrich Henkels Kieſshiſtorie. Leipzig. 1725. u. ſ. w.

Dieſe ganze Anmerkung habe ich wörtlich aus den Bemerkungen über den Harz des Herrn Freyesleben abgeſchrieben *Siehe 2. Theil* S. 121. §. 165. §. 166. *u. f.*

§. 4.

2. Gattung.

Haarſalz.

Franz. Sel capillaire.

Ital. Sale capillare.

Engl. Hair - Salt.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von ſchnee - und ſchmutzigweiſser ins Graulichweiſse, und zuweilen ins blaſs Berggrüne fallender Farbe, die ins Grünlichweiſse übergeht; auch ſoll es von gelblichgrauer und brauner Farbe vorkommen.

(Ge.) Man findet es in ganz kleinen wurmförmigen Faſern, in gewundenen, dem Zähnigen ſich nähernden, faſerigen Blättchen, in ſteifen, büſchelförmig - zähnig zuſammen gehäuften Faſern, in ſpieſsigen und nadelförmigen, und in äuſſerſt zarten haarförmigen Kryſtallen.

Die wurmförmigen Faſern ſind zum Theil mit ganz feinen, haarförmigen Kryſtallen gemengt, und verwachſen, zum Theil auf ihrer Steinart zerſtreut und fleckweiſe aufgewachſen, und haben ein ganz feinkörniges ins Erdige oder Staubartige übergehendes Anſehen.

Die ganz kleinen, haarförmigen Kryſtalle ſind theils in ganz kleinen und kurzen Büſcheln zuſammen gehäuft, und lagenweiſe oder aderig in die Klüfte der Steine eingewachſen, theils büſchelförmig und verworren in die zerborſtenen Sprünge ihrer Bergart ein- und aufgewachſen, und auch in langen, haar- und nadelförmigen Kryſtallen auf-über- und durcheinander verwachſen.

Die ſteifen Faſern ſind bald in kleinen bald in ¼ bis ¾ Zoll dicken und öfters über 3 Zoll langen ſtumpfzähnigen Büſcheln zuſammengehäuft, und bilden dergleichen groſse und kleine Druſen. Die Büſcheln ſind am Grunde auf- und mit ihren Seitenflächen zuſammen und aneinander gewachſen, trennen ſich aber nach und nach gegen die obern, krummgebogen zulaufenden Enden, welche zum Theil abgebrochen und mit ganz kleinen ſpieſsigen haar- und nadelförmigen, verworrenen Kryſtallen verwachſen ſind; zum Theil ſproſſen an den Enden dieſer Büſcheln ganz feine und kleinſpieſsige auseinander laufende haar- und nadelförmige, mit den Büſcheln verwachſene Kryſtalle hervor, welche auch zwiſchen den abgeſonderten Büſcheln hin und

wieder hervorstechen und auf denselben auf- und eingewachsen sind.

(*Ob.*) Die Oberfläche ist zuweilen von erdigen Theilen von Alaunbeschlag u. s. w. beschmutzt, zuweilen strohgelb gefärbt. Die Oberfläche des zähnigen ist in die Länge gestreift, in die Quere gegliedert, oder mit zarten Querstreifen hin und wieder unordentlich geschlängelt durchzogen. Die Krystalle scheinen in die Länge zart gestreift zu seyn.

(*Gl.*) Die haar- und nadelförmigen Krystalle sind äusserlich mehr oder weniger stark glänzend; das übrige ist theils glänzend, theils wenig glänzend, und geht aus dem Schimmernden, bis ins Matte über: inwendig glänzt es von perlmutterartigem Glanze, der in einen Seidenglanz übergeht, und sich zuweilen dem Glasglanze nähert.

(*Br.*) Der Bruch des in gewundenen Blättchen, die auf frischem Bruche ein verworrenes und zerfressenes Ansehen haben, zeigt ein krummgebogen feinfaseriges, und die übrigen ein gleichlaufend und krummgebogen zartfaseriges Gewebe.

(*Gest.*) Die Bruchstücke sind ganz klein und feinsplitterig, meistens stumpf- seltener ein wenig scharfkantig.

(Aus.) Es besteht theils aus langen oder kurzen haarförmigen und spiessigen, theils aus steifen, faserigen ausgezeichneten Stücken, die sich zuweilen dem unvollkommen Stängligen nähern.

(Durch.) Ist mehr oder weniger durchscheinend,

(Härt.) Weich, ins sehr Weiche übergehend,

(Fest.) Wenig spröde,

(Zus.) Mehr oder minder leicht zerreiblich,

(Schw.) Leicht, und

(Ges.) Verbreitet auf der Zunge einen mehr oder weniger herben, schwach süsslicht zusammen ziehenden Geschmack.

FINDORT.

Im Erzherzogthume Oesterreich bey Thalern, Kremnitz in Niederungarn, Idria in der Grafschaft Görz, Kutterschütz in Böhmen, auf dem Rammelsberg am Harze, u. a. O. m.

Anm. Das Haarsalz findet sich öfters in der alaunigen Erde, in den Klüften der Steinkohlenflötze; in alten Verhauen und dem sogenannten alten Manne, in den Queckſilbergruben mit dem Alaunschiefer; und wo immer Schwefel, Leberkiess und Thonerde beysammen sind, kann sich das Haarsalz erzeugen.

Das von Thalern erſcheint in und auf der ſchwärzlich braunen, alaunigen Erde. Das von Kremnitz iſt in dem Rudolphi-Schacht in den ſchönen, büſchelförmig zähnigen Druſen auf verwittertem, mit ganz kleinen Schwefelkiespunkten durchſprengtem Thonporphyr eingebrochen, der hin und wieder mit einer graulich- und ſchmutzigweiſsen Rinde von zertrümmertem Haarſalze überzogen iſt. Auf dieſem iſt die Haarſalzdruſe auf-und eingewachſen.

Das Haarſalz von Idria kommt theils in langen, haar- und nadelförmigen Kryſtallen loſe und verworren, theils auf zerklüftetem, mit Schieferthon gemengtem Alaunſchiefer, und auch in ſtrohgelben Klumpen vor, die mit zertrümmerten Stücken von Alaunſchiefer verwachſen ſind, in welchen nicht ſelten eingeſprengter und verwachſener Zinnober erſcheint: wenn dieſe Stücke entzwey geſchlagen werden, erblickt man das Haarſalz von ſchneeweiſser ins blaſs Berggrüne und Grünlichweiſse fallender Farbe, und zwar in gewundenen, dem Zähnigen ſich nähernden, faſerigen Blättchen, die flockenartig zuſammengehäuft, ein verworrenes und zerfreſſenes Anſehen haben, und hin und wieder mit blaſs

berggrünem, ganz klein zerfreſſenem, geträuf-tem Vitriol gemengt ſind. Auf dem Ramelsberge am Harz, ſoll das Haarſalz überall, vorzüglich aber in den obern Bauen erſcheinen, und an einigen Orten den prächtigſten Anblick gewähren.

GEBRAUCH.

Das Haarſalz ſcheint ein mit Eiſen verbundener Alaun zu ſeyn, der, wenn er häufig gefunden, und gereiniget würde, wie der Alaun benützt werden könnte.

Anm. Ich habe die äuſſere Beſchreibung nur nach den Stücken, die ich ſelbſt beſitze, verfaſst. Das k. k. Kabinet verwahret ein groſſes, ſchönes Stück aus Idria, welches in langen, haar- und nadelförmigen Kryſtallen auf Alaunſchiefer aufgewachſen iſt. Die 2 ſchönſten Stücke aus dem Rudolphi-Schacht von Kremnitz finden ſich in der Sammlung des Herrn von Jacquin. Die Büſchel an dieſen Stücken ſind über 3 Zoll lang, und bilden 2 prächtige Druſen.

BENENNUNG.

Der ſeel. Scopoli hat dieſes Salz zerlegt, und demſelben den griechiſchen Namen Halotri-

thum, auf deutſch Haarſalz, gegeben. Von den Autoren hat es verſchiedene Namen erhalten, als Feder-Alaun, Saliter, Kobalt-Haar-Zink-Vitriol u. ſ. w.

§. 5.

3. Gattung.

Natürlicher Alaun.

Franz. Alun natif.

Ital. Allume nativo.

Engl. Native alum.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Derſelbe iſt theils von graulich- und gelblichweiſser ins Milchweiſse fallender Farbe, theils von einer Mittelfarbe zwiſchen gelblichgrau und ſtrohgelb; oder ſeine Farbe geht durch die iſabellgelbe in die blaſs ſchwefelgelbe, bis in die lichtgelblichbraune, über.

(Ge.) Man findet ihn als Beſchlag auf andern Stein- und Erdarten, grob und klein eingeſprengt, tropfſtein- und rindenartig, in zerbrochenen, kruſtenartigen, loſen, theils klein und unvollkommen nierenförmigen, theils klein-traubigen und unvollkommen, kugeligen hin und wieder zerfreſſenen, mit ganz kleinen, und kurzen Faſern verwachſenen Stücken.

Seltener erscheint er unvollkommen klein-zähnig,

(Ob.) Seine Oberfläche ist rauh, uneben, zuweilen zerklüftet, wenig zerfressen und meistens staubartig.

(Gl.) Äusserlich ist er entweder matt, oder wenig schimmernd, bisweilen auch glänzend;

Inwendig ist er zum Theil wenig glänzend, zum Theil glänzend, von schwachem seidenartigem, oder auch vom Glas-Glanze.

(Br.) Der Bruch des graulichweissen, glasartig-glänzenden zeigt ein unvollkommen klein- und flachmuscheliges in das Blätterige übergehendes Gewebe, der übrige ein undeutlich, kurz und zart sternförmig auseinander laufend faseriges, das sich wie alle übrigen mit dem Beschlage ins Erdige verläuft.

(Gest.) Die Bruchstücke des faserigen sind unbestimmt-eckig und stumpfkantig, die des unvollkommen kleinmuscheligen unbestimmt-eckig und sehr wenig scharfkantig.

(Durch.) Der faserige ist schwach durchscheinend und geht ins Undurchsichtige über; der glasartige ist durchscheinend und gränzt an das Halbdurchsichtige,

(Härt.) Ist sehr weich,

(Fest.) Wenig und gar nicht spröde,

(Zus.) Mehr oder minder leicht zerreiblich,
(Schw.) Von keiner besondern Schwere, und
(Ges.) Verbreitet auf der Zunge einen mehr oder weniger süsslicht zusammenziehenden Geschmack.

FINDORT.

Im Erzherzogthum Oesterreich bey Thalern, Krems, Italien, bey Capo di Miseno unweit Neapel, Zolfatara u. a. Frankreich, England, Sibirien am Jenisei Flusse u. a. O. m.

Anm. Der natürliche Alaun erscheint öfters ausgewittert als gelber Beschlag theils in den Steinkohlengebirgen, auf Steinkohlen, bituminösem Holze, alaunigen Erden u. s. w. In dem Toskanischen soll er an den Ufern der mineralischen Seen ausgewittert gefunden werden. Die vielen alaunhaltigen Quellen, welche Herr Rückert in dem Szathmarer Comitate in Ungarn will gefunden haben, bestätigen sich bis jetzt noch nicht, obwohl an verschiedenen Orten Ungarns, wo man auf Alaun bauet, derselbe auf den alaunhaltigen Steinen bey Parad in dem Hevescher Komitate und bey Oberwischegrad häufig auswittert. Der graulich- und gelblichweisse ins Milchweisse sich ziehende von Miseno muss

an den Wänden der Alaunhöhle, nach den Stücken zu urtheilen, gefunden werden. Der zu Zolfatara, welcher von graulichweifser Farbe ift, und ein fchwaches glasartiges Anfehen hat, bricht grob und klein eingefprengt, rindenartig, überzugsweife, aderig, unvollkommen, kleinzähnig, tropffteinartig in einem fchmutzig graulichweifsen, rauhen, leicht zerbrechlichen, thonartigen, höckerigen Steine, der hin und wieder mit Bimsfteintheilchen, fparfam fchwarzen Glimmerflimmern, und wie es fcheint zur Porzellanerde fchon aufgelöften Feldfpathflecken gemengt ift. Uebrigens ift diefer Stein voll gelblichgrauer, graulichweifser ins Milchweifse fallender erdiger Flecken, die fo vertheilt auf demfelben erfcheinen, wie die abgetrockneten Blattern auf der Haut eines mit diefer Krankheit Behafteten. Der ganze Stein verbreitet überall auf der Zunge einen Alaungefchmack.

Der Sibirifche Alaun ift von ifabellgelber ins blafs Schwefelgelbe fallender Farbe, kommt in einzelnen lofen unvollkommen kugeligen, knolligen und kleinnierenförmigen Stücken vor, die ein faferiges Gewebe ha-

ben, und mit natürlichem Vitriole gemengt zu ſeyn ſcheinen.

Hier, dünkt mich, kann auch die ſogenannte Bergbutter ihre Stelle behaupten. Die Bergbutter ſcheint nichts anders zu ſeyn, als ein unreiner ſchmieriger Alaun, der in der Grube feucht iſt, und mit der Zeit an der Luft in einen feſten Zuſtand übergeht: der meiſte dicke gelbe Ueberzug auf den alaunhaltigen Erden und Steinen ſcheint aus der ſogenannten Bergbutter abzuſtammen. Auch Hrn. Klaproths Analyſe des miſeniſchen Alauns beweiſet, daſs die Bergbutter keine eigene Gattung des Alauns ſeyn könne, weil er aus der Auflöſung des Alauns von Miſeno eine grauweiſſe ſchmierige Maſſe erhielt, die für eine wahre ſogenannte Bergbutter gelten konnte.

GEBRAUCH.

Der gereinigte Alaun iſt ein unentbehrliches Mittel für die Färbekunſt; er erhöhet nicht allein die Farben, ſondern gibt denſelben auch die Haltbarkeit. Er wird in verſchiedenen Kunſtarbeiten angewendet, und dient auch in der Arzeneykunſt als ein ſtärkendes zuſammenziehendes Mittel u. ſ. w.

BENENNUNG.

Sein Name ſtammt von dem lateiniſchen Worte Alumen, und dieſes von dem griechiſchen αλνη Salſugo, Salzigkeit her, oder von dem Lateiniſchem a lumine, vom Lichte, weil der Alaun den Farben mehr Licht und Glanz geben ſoll.

§. 6.

4. Gattung.
Natürliches Bitterſalz.
Franz. Sel amer natif.
Ital. Sale amaro nativo,
Engl. Native bitter ſalt.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von graulich weiſser Farbe, die ſich zuweilen der aſch - und licht Rauchgrauen nähert, und in das Milchweiſse übergeht.

(Ge.) Man findet es gewöhnlich in eigenen Quellen und Brunnen aufgelöſt, die hin und wieder, auf und zwiſchen den Erd - und Steinlagen fortſickern, und ihr Waſſer abſetzen, welches, wenn es verdünſtet iſt, dieſes Salz in verſchiedenen Geſtalten kenntlich macht, und demnach theils als Beſchlag,

theils ſparſam auf und in die Steinarten eingeſtreut, theils als Anflug in mehl- und ſtaubartigen Theilen loſe, und als Ueberzug erſcheinet. Auch findet es ſich unvollkommen kleintraubig nierenförmig zuſammengehäuft, in zerfreſſenen zuſammengeſinterten kryſtalliniſchen Körnern, in loſen unvollkommenen kleintraubigen eckigen Stücken und abgeriebenen zuſammengewachſenen Körnern klein und von mittlerer Gröſse, in Druſenhäutchen, in ganz kleinen rindenartig zuſammengehäuften Körnern, die als Ueberzug aufgewachſen ſind, kleinzähnig und in feinen und ganz klein nadelförmigen, den haarförmigen ſich nähernden Kryſtallen.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind ganz klein und ſcheinen in zerklüfteten mürben mit Sand und Thon gemengten Steinen ein- auf- und ſtern- und büſchelförmig zuſammengewachſen zu ſeyn; da aber dieſe Kryſtalle ſo weich und zerreiblich ſind, ſo erhielt man dieſelben meiſtens zerbrochen und beynahe ſchon ſtaub- und ſandartig in kleinen und knolligen Stücken.

(Ob.) Die Oberfläche des ganz kleinzähnigen, welches mit den Kryſtallen vorkommt, iſt ſo wie die Kryſtalle in die Länge zart geſtreift, zum Theil ſcheinen die Flächen der Kryſtal-

le auch glatt zu ſeyn, die Oberfläche der zuſammengehäuften kryſtalliniſchen Körner iſt uneben und zerfreſſen, zuweilen ſchmuzig und gelblich braun gefärbt.

(Gl.) Aeuſserlich iſt es theils glänzend, theils wenig glänzend, bisweilen auch matt; innerlich ſind die friſchen kryſtalliniſchen Körner glänzend vom Glasglanze. —

(Br.) Der Bruch der zuſammengehäuften kryſtalliniſchen Körner zeigt ein unvollkommen flach- und kleinmuſcheliches ins Blätterige übergehendes Gewebe, der Bruch der Kryſtalle aber ein zart und gleichlaufend faſeriges; das matte mehl- und ſtaubartige iſt grob und feinerdig. —

(Geſt.) Die Bruchſtücke des feſten Salzes ſind unbeſtimmt-eckig und wenig ſcharfkantig,

(Aus.) Es kommt von kleinkörnigen ausgezeichneten Stücken vor,

(Durch.) iſt mehr oder weniger durchſcheinend und geht ins Undurchſichtige über,

(Feſt.) wenig ſpröde,

(Zuſ.) ſehr leicht zerſpringbar, meiſtens zerreiblich,

(Schw.) von keiner beſondern Schwere, und

(Geſ.) gibt auf der Zunge einen mehr oder minder ſalzig bittern Geſchmack.

FINDORT.

Oberöſterreich im Kammergute, Niederungarn auf dem Feſtungsberge zu Gran, auf dem dortigen kleinern Thomasberge; Herr Profeſſor Kitaibel fand zwiſchen den Offener Weingärten gegen Budaörſch einen Brunnen von Bitterwaſſer, und das Waſſer der meiſten in dieſem Dorfe vorfindigen Brunnen führt Bitterſalz. In der Offener Vorſtadt, die Landſtraſſe genannt, finden ſich in den an dem Weingebirge gelegenen Häuſern mehrere Bitterſalz führende Brunnen u. ſ. w. Croatien zu Szamobar, Oberungarn in dem Heveſcher Komitate zu Parad u. a. O. Böhmen, Italien, Schweiz, England u. a. O. m.

Anm. Das Bitterſalz von den Salzwerken auf dem Kammergute in Oberöſterreich findet ſich in ganz klein druſigen, eckigen, und platten, klein und ſehr kleinen zum Theil auf der Oberfläche ſchon verwitternden Körnern. Das von dem Thomasberge bey Gran kommt im mehligen Zuſtande ausgewittert auf Sandſteinen, im eiſenſchüſſigen dunkelnelkenbraunen, zerklüfteten Thone vor, der mit wenig blaſs röthlichbraunen, dichten Kalchſteintrümmern und Körnern und mit vielem graulichweiſsem, derbem blätterigem Gyps

in abwechſelnden Lagen verwachſen iſt. In dieſem Steine iſt das Bitterſalz theils ſparſam im mehligen Zuſtande eingeſtreut, theils wittert daſſelbe häufig an jenem Orte aus, wo die freye Luft Zutritt hat.

Der Graner Feſtungsberg ſoll gröſstentheils aus einem röthlichbraunen Kalkſteine beſtehen, deſſen Spalten und Klüfte mit weiſsem Kalkſpath verwachſen ſind. Auf dieſem Kalkſteine iſt graulicher Sandſtein aufgeſezt, aus welchem das Bitterſalz in mehliger Geſtalt auswittert, und unter welchem ſich eine enge Höhle in dem röthlichbraunem Kalchſteine eingewachſen findet: auf dem Boden des Kalkſteins trifft man das Bitterſalz in feſtem Zuſtande in 2 bis 3 Zoll langen und einen Zoll dicken Stücken an; dieſe Stücke beſtehen aus zuſammengeſinterten kryſtalliniſchen Körnern, die unvollkommen kleintraubig und nierenförmig zuſammengewachſen ſind, und hin und wieder ein zerfreſſenes Anſehen haben. Die Höhle, in welcher allein das feſte Bitterſalz erſcheint, ſoll ungefähr 8 bis 10 Klafter über die am Fuſse des Berges vorbeyfließsende Donau erhaben ſeyn. Auf dem Parader Grunde in dem Heveſcher Comitate kommt zwiſchen den bey-

den Alaunwerken das Bitterſalz theils in groben mehlartigen loſen Theilen, die zuweilen als dünner Ueberzug auf verwitterten Brocken von Thonporphyre aufliegen, theils in Druſenhäutchen und theils in ganz kleinen rindenartig zuſammengehäuften Körnern vor, welche als Ueberzug auf verwittertem Thonporphyre aufgewachſen ſind.

Der zu Szamobar in Croatien erſcheint in den ganz kleinen haar - und nadelförmigen Kryſtallen. Hr. Docktor Reuſs fand das Bitterſalz in Böhmen am ſüdlichen Fuſse des Bilinerſteins, nahe am Dorfe Kuntz, auf dem Porphyrſchiefer ausgewittert, am Fuſse des Stiefelberges aber theils in einer mineraliſchen Quelle; theils auf den Feldern gleichfalls ausgewittert, und in kleinen nadelförmigen Kryſtallen. Die mineraliſchen Quellen zu Sedlitz, Seidſchütz, Eger, Epſom in England u. ſ. w. enthalten aufgelöſtes Bitterſalz.

GEBRAUCH.

Das reine Bitterſalz wird als ein purgirendes Mittel verordnet. —

BENENNUNG.

Von ſeinem ſalzig bittern Geſchmacke hat es ſeinen Namen erhalten; in den Apotheken iſt es auch unter der Benennung Magneſia bekannt, aber öfters von dem eigentlichen Purgierſalz verſchieden.

Anm. Die Beſchreibung iſt nach meinen Stücken verfaſst. Das ungariſche Salz erhielt ich durch die Güte des Herrn Profeſſors Kitaibel, der mir zugleich die Bemerkungen und das Vorkommen dieſes Salzes mittheilte.

§. 7.

5. Gattung.

Natürliches Glauberſalz.

Franz. Sel de Glauber natif.

Ital. Sale del Glaubero nativo.

Engl. Native Glauber's Salz.

ÄUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von graulich- und gelblichweiſser ins Milch- und Schneeweiſse übergehender Farbe.

(Ge.) Man findet es aufgelöſt in mineraliſchen Seen und Flüſsen, als Beſchlag auf Erd- und Steinarten, in groben mehlartigen loſen

Theilchen, tropfsteinartig, krustenförmig, ganz kleintraubig und nierenförmig zusammengehäuft, als Ueberzug, in nadelförmigen Krystallen, und in mehr oder minder deutlichen sechsseitigen Säulen, die an den Enden mit 3 auf die Seitenkanten, bisweilen auch auf die abwechselnden Seitenflächen aufgesezten Flächen, mehr oder minder flach zugespizt sind.

(*Gr.*) Die Krystalle sind theils groſs, theils von mittlerer Gröſse, theils lose, theils sollen sie so miteinander verwachsen seyn, daſs man sie selten deutlich erkennen kann.

(*Ob.*) Die Seitenflächen der Krystalle sind glatt, wenn sie ganz frisch sind; an der Luft verwittern sie aber bald, und gehen in das Mehlige über.

(*Gl.*) Aeuſserlich und innerlich sind die frischen Krystalle glänzend vom Glasglanze, die übrigen Stücke aber äuſserlich und innerlich matt,

(*Br.*) Der Bruch des krystallisirten soll ein kleinmuscheliges Gewebe zeigen; der Bruch des übrigen ist uneben und feinerdig,

(*Gest.*) Die Bruchstücke sind unbestimmt-eckig und stumpfkantig,

(*Aus.*) hat klein- und feinkörnige, ausgezeichnete Stücke.

(*Durch.*) Der Grad ſeiner Durchſichtigkeit bey den Kryſtallen geht aus dem Durchſichtigen ins Undurchſichtige über,

(*Härt.*) Es iſt weich ins ſehr Weiche übergehend,

(*Feſt.*) wenig ſpröde,

(*Zu.*) leicht zerſpringbar, meiſtens zerreiblich,

(*Schw.*) von keiner beſondern Schwere, und

(*Geſ.*) gibt auf der Zunge einen ſcharfen, weniger ſalzig bittern Geſchmack, als das natürliche Bitterſalz.

FINDORT.

Oberöſterreich in den aufgelaſſenen Salzgruben, Ober- und Niederungarn, Steyermark Schweiz u. a. o. m.

Anm. In den Salzgruben zu Iſchel u. ſ. w. in Oberöſterreich kommt das Glauberſalz zuweilen in ſchönen groſsen Kryſtallen vor, die aber ſehr ſchwer zu erhalten ſind. Beym Kammerwalde unweit Ofen in Niederungarn findet ſich das Glauberſalz tropfſteinartig, kleintraubig, klein nierenförmig und kruſtenartig in kleinen und ſehr kleinen Stücken auf zertrümmerten ſtrohförmigen Pflanzentheil-

chen, zuweilen auf kleinen Feuerſteintrümmern, u. ſ. w. bey Biha 1 ½ Meile auſſer Ofen ſetzt ſich das Glauberſalz in einem Moraſte an; auf der Puſta Szent-Ivan in der Weiſſenburger Geſpannſchaft findet ſich ein ähnlicher Moraſt, und am Wege gegen Káloz in eben der Geſpannſchaft blühet es um einen von Gewächſen entblöſten Teich, oder kleinen Moraſt in ſehr groſser Menge hervor. Das bey Ofen iſt zwiſchen den Weingärten einige hundert Schritte von der Straſſe am Straſsbrunnen in einer moraſtigen Vertiefung zu finden. In einigen Moräſten findet man Bitter- und Glauberſalz beyſammen, in andern Natron mit Glauberſalz oder mit Kochſalz, oder mit beyden zugleich u. ſ. w. Herr Esmark königl. däniſcher Aſſeſſor zu Kongsberg fand das Glauberſalz in dem Borkuter Erbſtolln zu Felſobanya in Oberungarn theils als Beſchlag, theils in nadelförmigen Kryſtallen auf einem thonartigen Sandſteine. Wenn dieſe Kryſtalle von dem Steine weggekehrt werden, ſo ſollen dieſelben in einem Vierteljahre wieder eben ſo häufig auf dieſem Sandſteine ausblühen, wie vorher.

GEBRAUCH.

Das Glauberſalz wird bloſs als ein Arzneymittel verordnet, und da es viel wohlfeiler iſt, als das Bitterſalz, und auch zu Purgirtränken wie das Bitterſalz dient, ſo geſchieht es zuweilen, daſs man Glauberſalz anſtatt Bitterſalz verkauft.

Anm. Auſſer den ſchönen loſen Kryſtallen aus Oberöſterreich, welche in einem wohl verſchloſſenen Glaſe in dem k. k. Naturalienkabinete aufbewahret werden, ſah ich keine Kryſtalle. Unter den zerſtörten Kryſtallen, die, wenn ſie der Luft ausgeſetzt werden, in ein mehliges Pulver nach und nach zerfallen, fand ich vierſeitige pyramidale Stängel, die ganz zerreiblich waren.

BENENNUNG.

Seinen Namen erhielt es von Glauber, einem deutſchen Chemiker, der in dem vorigen Jahrhundert dieſes Salz entdeckte, als er das Kochſalz vermittelſt der Schwefelſäure zerſetzte, um die rauchende Salzſäure daraus zu deſtilliren. Das Rückbleibſel von dieſer Deſtillation gab ihm eine feſte Salzmaſſe, die kein kryſtalliniſches Anſehen hatte. Er löſete ſie im Waſſer auf, und erhielt

durch Abrauchen und Erkalten ein durchſichtiges Salz daraus, welches zu ſehr ſchönen Kryſtallen anſchoſs. Glauber, welchen die Schönheit dieſes Salzes, und die an demſelben entdeckten Eigenſchaften in Verwunderung ſetzten, gab ihm den Namen Wunderſalz, den es noch jezt führt: da aber die Zeit das Wunderbare in den neuen Entdeckungen nach und nach vermindert, ſo nennt man es jetzt nur nach des Entdeckers Namen Glauberſalz.

§. 8.

C. *SALPETERSAURE SALZE.*

1. Gattung.

Natürlicher Salpeter.

Franz. Nitre natif.

Ital. Nitro nativo.

Engl. Native nitre.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Er iſt von ſchnee- und graulichweiſser zuweilen ins Gelblichweiſse fallender Farbe.

(*Ge.*) Man findet ihn in ſehr und ganz kleinen, loſen, mit Sand und Thon gemengten kryſtalliniſchen Körnern, die nicht ſelten auf Erd- und Steinarten ausgewittert, oder hin und wieder reichlich oder ſparſam auf- und

eingeſtreut erſcheinen, in ganz klein geträuf-ten loſen Stücken, kryſtalliniſchen, loſen, klein- und höchſt feinkörnigen, dem weiſſen Zucker ähnlichen, zerbrochenen Stücken, in rindenartigen Stücken, die theils loſe, theils als Ueberzug auf Kalkſtein oder auf die Tünche der Mauern ſparſam oder reichlich aufgewachſen ſind, als Beſchlag ausgeblühet in feinen wollenartigen verworrenen Fäden, und in ganz fein und ganz klein gewundenen und zuweilen dendritiſch zuſammengehäuften Haaren, die ins kleinzähnige und nadelförmige Kryſtalliſirte übergehen.

Auch ſoll er in ſechsſeitigen an den Enden mit Flächen, ſpitzwinkelig zugeſpitzten Säulen und vielleicht noch in andern Kryſtallen erſcheinen, die ich aber nicht geſehen habe.

(*Gl.*) Die rindenartigen Stücke ſind theils matt theils nur wenig ſchimmernd, die zuckerähnlichen kleinen Brocken, das Zähnige, die fein wollenförmigen Fäden, die haar- und nadelförmigen Kryſtalle ſind bald ſchwach ſchimmernd, bald wenig glänzend; diejenigen aber, an welchen man mit Mühe das Gewebe beobachten kann, ſind ſowohl äuſſerlich als innerlich wenig glänzend, von ſchwachem Glasglanze.

(Br.) Der Bruch des rindenartigen zeigt ein klein-kurz- und gerad-faseriges, schichtenartig übereinander liegendes Gewebe, welches in das Unebene übergeht. Die zuckerähnlichen krystallinischen Bröckchen zeigen ein unebenes, durch das ganz klein Flachmuschelige ins unvollkommen Blätterige übergehendes Gewebe.

(Gest.) Die Bruchstücke sind unbestimmt-eckig und sehr wenig scharfkantig.

(Aus.) Er besteht aus dünn-und grobfaserigen, ins Fein- und äusserst Feinkörnige übergehenden eckigen Stücken.

(Durch.) Ist mehr oder weniger durchscheinend, in Krystallen vielleicht halbdurchsichtig,

(Hart.) Weich ins sehr Weiche übergehend,

(Fest.) Wenig spröde,

(Zus.) Leicht zerspringbar, ins Zerreibliche übergehend.

(Schw.) Wenig schwer und

(Ges.) Verbreitet auf der Zunge einen salzig kühlenden etwas scharfen Geschmack.

FINDORT.

Ungarn, Homburg am Mayn, Italien, Frankreich, Spanien, Ost- und Westindien, u. a. O. m.

Anm. Der Salpeter erzeugt ſich in den Wohnungen der Menſchen und der Thiere, vorzüglich in niedrigen und feuchten Orten, als Z. B. in Kellern, Küchen, Ställen, bey den Stuttereyen, heimlichen Gemächern und andern dergleichen Orten. Zuweilen findet er ſich in den Bäumen, wittert in ſumpfigen Gegenden mit andern Salzen aus u. ſ. w.

Zu klein Tapolcſan in Niederungarn in der Barſcher Geſpannſchaft fand Herr Abbe Fabrici in einem im Garten geſegenen Zimmer die Wände des Zimmers, die 5 bis 6 Fuſs hoch ſind, mit einer ſchneeweiſſen Rinde von natürlichem Salpeter ganz überzogen. Dieſer Salpeter iſt jenem von Pulo vollkommen ähnlich. Wenn derſelbe von der Mauer abgelöſet wird, ſo kömmt ein ähnlicher binnen etlichen Monathen aufs neue zum Vorſchein. Dieſes Zimmer ſtöſst an der Seite an einen Pferdeſtall an, und an dieſer Seite kommt der Salpeter am häufigſten vor. In den Gegenden nahe an der Theis wird von den dort wohnenden Bauern der daſelbſt befindliche erdige Salpeter ausgelauget und dem Ærarium verkauft. Daſs aber der Salpeter in der Biharer - Geſpannſchaft ſo häufig in den Flüſsen und Wäſſern enthalten ſey,

wie Herr Rückert behauptete, will sich bis jezt noch nicht bestätigen: obwohl man prismatischen Salpeter in den Brunnenwässern zu Ofen, an den Wänden der im Kalksteine ausgehauenen Keller u. s. w. findet, so kann doch mit Vortheil in Ungarn nicht soviel Salpeter gewonnen werden, wie manche Schriftsteller vorgeben; sonst würde man nicht so viele Salpeterplantagen errichten.

Herr Professor Pickel fand in den Höhlungen des Homburger Berges am Mayn den natürlichen Salpeter als eine Kruste auf der Oberfläche der sogenannten Tuffsteine u. s. w.

In dem Pulo, der in dem Neapolitanischen ungefähr eine italienische Meile von Molfetta entfernt liegt, entdeckte Herr Abbé Fortis im Jahr 1783 natürlichen Salpeter, der auf einem blass gelblich grauen, dichten, splitterigen Kalkstein, theils als Anflug, theils als schwacher Ueberzug oder Beschlag, theils als dünne Rinde, die zuweilen mit prismatischem Salpeter verwachsen ist, und theils ausgeblühet in ganz feinen wollenförmigen Fäden, in zerbrochnen, herabgefallenen krystallinischen Stückchen u. s. w. erscheint.

Herr Vincenzo Ramondini hat im Jahr 1787 den Pulo untersucht, und darüber ein ita-

lienisches Schreiben ohne angegebenen Druckort unter dem Titel herausgegeben: lettera di Vincenzo Ramondini al Signor Marchese N. N. relativa alla quistione insorta tra Angelo Fasano, e l'Abate Fortis intorno il Nitro del Pulo di Molfetta.

In diesem Briefe sind der Pulo, die darinn vorkommenden Grotten, der in der Mitte des Pulo befindliche wasserreiche Schöpfbrunnen, dessen Wasser aufgelöstes Koch- oder Meersalz enthält, und die Entstehung des Salpeters umständlich beschrieben. Herr Ramondini bemerkte auf dem nämlichen Kalkstein, der die Gebirgsart des Pulo ausmacht, auf welchem der Salpeter erscheint, das Seesalz als ein weisses Pulver ausgewittert ohne die mindeste Spur von Salpeter; und da er ein grosses von allem Salze ganz entblöstes Stück Kalkstein zertümmerte, fand er inwendig eine Druse von würfelig krystallisirtem Seesalz. Der Salpeter kommt nach den Beobachtungen des Herrn Ramondini nur in der Nachbarschaft der Oeffnungen der Grotten vor, über welche Schimmel, Moos, Gras, Pflanzen und Gesträuche eingewachsen sind. An den Orten, auf welche die Sonnenstrahlen fallen, blühet kein Salpeter aus, und

der ſchon ausgeblühte wird durch die darauffallenden Sonnenſtrahlen ganz vertilgt. Auf dem Grunde der Grotten findet ſich wenig oder gar keiner u. ſ. w. Die Erde und die Stücke, die hin und wieder von den Wänden abfallen, ſollen theils mit Meerſalz, theils mit Salpeter mehr oder weniger nach dem Verhältniſse der an dieſen Salzen mehr oder minder reichen Wände gemengt ſeyn: die übrige unterliegende Erde ſoll aber Nichts enthalten. Ueberhaupt iſt Herr Ramondini der Meinung, daſs dieſe aufgelaſſene ſonſt ſogenannte Salpetergrube mehr eine Salzgrube zu nennen ſey; weil das Meerſalz viel häufiger in dem Pulo und ſeinen Grotten als der Salpeter erſcheine, der dem Koch- oder Meerſalz und den darin befindlichen Pflanzen ſeinen Urſprung zu verdanken habe. Herr Ramondini fand in Colombajo, einer 2 Meilen von dem Pulo entfernten Grube, daſs ſich daſelbſt der Salpeter auf die nämliche Art wie in dem Pulo erzeugte.

GEBRAUCH.

Der Salpeter hat einen in der Heilkunſt, in der Chemie, und in den Kunſtgewerben ſehr ausgebreiteten Nutzen. Die Aerzte verordnen den-

felben als ein beruhigendes und kühlendes Mittel in verfchiedenen Krankheiten. Auffer der Salpeterfäure, die aus demfelben bereitet, und in der Chemie häufig verbraucht wird, bedient man fich des Salpeters auch mit Nutzen bey den Glasarbeiten u. f. w. Der allerbeträchtlichfte Verbrauch deffelben befteht wohl in feiner häufigen Verwendung zur Bereitung des Schiefspulvers. Der Bürger de la Métherie behauptet, dafs die Mifchung von 76 Theilen Salpeter, 10 Theile von Schwefel, und 14 von Kohlen, das befte Schiefspulver geben müfse.

BENENNUNG.

Der Name Salpeter fcheint aus dem lateinifchen Worte Sal-petræ, auf deutfch, Felfenfalz herzuftammen. Der Name Nitrum wird aus dem Griechifchen hergeleitet, und der unfchickliche Namen, gediegener Salpeter, wird noch von Manchem diefem Salze gegeben, der fich nicht erinnert, dafs die Benennung, Gediegen, nur den Metallen, die in ihrem vollkommenen Zuftande erfcheinen, zukömmt. Der Name natürlich wird ihm deswegen gegeben, damit er von dem ganz reinen künftlichen unterfchieden werde, weil die Natur felten ganz reine Salpeter hervorbringt. Der Salpeter, welcher auf der Oberfläche der

Erde auswittert, mit Sand und Thon oder andern Theilen gemengt ist, in Indien, Peru, in der Barbarey u. s. w. vorkommt, und gewöhnlich mit Besen oder Bürsten auf oder von der Erde und von den Steinen zusammen oder abgekehrt wird, ist unter dem Nahmen Kehrsalpeter bekannt. Der an den Mauern u. s. w. auswittert, wird Kalksalpeter u. s. w. genannt. Da aber diese Salpeter erst durch die Kunst gereiniget werden müssen, so scheint es nicht, dass sie als besondere Arten aufgeführt werden können.

§. 9.

D. KOCHSALZSAURE SALZE.

1. Gattung.

Steinsalz.

I. Art. Blätteriges Steinsalz.

Franz. Sel de roche feuilleté.

Ital. Sale di Pietra fogliato.

Engl. Fogliated Rok Salt.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Seine gewöhnlichste Farbe ist graulichweiss, doch so, dass sie zuweilen insSchneeweisse fällt, und ins Gelblich- und Röthlichweisse übergeht. Oft ist sie auch rauch- und perlgrau, und geht

zuweilen in die ſeltene dunkel- und licht berlinerblaue Farbe über, die ſich nicht ſelten der laſurblauen nähert, und in die blaſs lavendel- und violblaue fällt; dieſe letzte Farbe zieht ſich in eine Mittelfarbe zwiſchen bräunlich und ziegelroth, aus der ſie in die blut- fleiſch-und blaſs leibrothe, durch die hyacinth- und feuerrothe, in die blaſs weingelbe, bis in die noch ſeltnere hoch und blaſs ſmaragdgrüne Farbe übergeht. Jedoch ſind die ſeltenen Stücke von blauer und grüner Farbe, nicht immer durchaus gefärbt. Die blaue Farbe findet ſich öfters mit der graulichweiſsen fleck- und ſtreifweiſse aufgeflammt, und die noch ſeltnere grüne, meiſtens nur an der Oberfläche, in einem und dem nähmlichen Stücke mit der rauchgrauen und graulichweiſsen beyſammen, oder wechſelt mit denſelben ab.

(*Ge.*) Man findet es derb, grob und klein eingeſprengt, aderig, als Ueberzug, rindenartig, graupig, in Platten, tropfſteinartig, unvollkommen zackig, klein nierenförmig, knollig, zerfreſſen, ſchwammförmig, zähnig, in groſsen und kleinen kryſtalliniſchen Körnern zuſammen gewachſen und kryſtalliſirt:

1) In mehr oder minder vollkommenen Würfeln, die zuweilen in die rechtwinkeligen vierseitigen Säulen übergehen, und manchmahl so niedrig werden, daſs man dieſelben für dicke rechtwinkelige viereckige Tafeln anſehen kann;

2) in Rhomben.

(*Gr.*) Die Kryſtalle ſind von verſchiedener Gröſse. Die groſsen Kryſtalle kommen öfters einzeln und loſe, als in Druſen, zuweilen auch mit kleineren Kryſtallen verwachſen vor.

Die von mittlerer Gröſse, kleinen und ſehr kleinen ſind meiſtens in Druſen mit ihren Seiten- und Endflächen auf- über- und durcheinander verwachſen, zuweilen treppenartig, reihenförmig, kugelförmig oder unordentlich zuſammen gehäuft, zuweilen auch in den Steinarten oder im Thone verſteckt. In den Kryſtallen finden ſich zuweilen als Einſchluſs, Waſſer, Luftblaſen, Thon, blätteriger Gyps u. d. m.

Die Rhomben ſind klein und von mittlerer Gröſse und gewöhnlich zerſtreut und verſteckt, theils im blaſsgrünlichgrauen Thone u. ſ. w. einzeln und zerſtreut, oder auf der

Oberfläche der kleinkörnigen derben Stücke unordentlich und beynahe ganz platt eingewachſen u. ſ. w. —

(*Ob.*) Die Seitenflächen der Kryſtalle ſind theils glatt, theils rauh, theils kleindruſig oder mit einer Salzrinde, erdigen Theilen u. ſ. w. verunreiniget und überzogen.

Das zähnige iſt in die Länge ſtark geſtreift, die Oberfläche der derben Stücke iſt zuweilen zerfreſſen, zernagt, mit kegelförmigen und rundlichen Eindrücken bezeichnet, die des tropfſteinartigen uneben.

(*Gl.*) Aeuſserlich iſt das derbe Steinſalz meiſtens wenig glänzend, das körnige und kryſtalliſirte geht aus dem Schimmernden durch das wenig Glänzende ins Glänzende über, das zähnige iſt äuſserlich am ſtärkſten glänzend.

Innerlich iſt es glänzend von mehr oder minder vollkommenem Glasglanze.

(*Br.*) Sein Bruch zeigt theils ein vollkommen geradblättriges Gewebe von dreyfachem Durchgange der Blätter, theils ein unebenes, dem unvollkommen - kleinmuſcheligen ſich näherndes, welches durch das gerade ins Krumm - und Kleinblätterige übergeht.

(*Geſt.*) Das geradblätterige ſpringt in mehr oder weniger vollkommen würfelige, zuweilen auch in vierſeitige ſäulenförmige Bruchſtücke; das unebene und krummblätterige in unbeſtimmt-eckige und überhaupt mehr oder weniger ſcharfkantige Bruchſtücke.

(*Aus.*) Das derbe beſteht theils aus groſs- und grobkörnigen, dem Stängligen zuweilen ſich nähernden, theils aus klein- und ſehr kleinkörnigen, ſelten aus dick- und dünnſchaligen ausgezeichneten Stücken; welche letztere wie abgetheilte Schiefer zuſammen gewachſen ſind und Lagenweiſe übereinander liegen.

(*Durch.*) Es kommt von allen Graden der Durchſichtigkeit vor;

(*Hart.*) iſt weich;

(*Feſt.*) ſpröde;

(*Zuſ.*) leicht zerſpringbar

(*Sch.*) von keiner beſonderen Schwere, und

(*Geſ.*) verbreitet auf der Zunge einen ſüſsſalzigen, zuweilen etwas ſcharfen Geſchmack.

FINDORT.

Oberöſterreich, Steyermark, Tyrol, Ungarn, Siebenbürgen, Wallachey, Weſtgalizien,

Bayern, Schwaben, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, England, Rufsland u. a. O. m.

Anm. Die reichen Salzberge in Oberöfterreich zu Hallftadt, Ifchel, Ebenfee und Aufse, welcher letztere Ort fchon zu Steyermark gehört, find ohnehin bekannt. Man findet dort das Steinfalz von allen oben angegebenen Farben, und öfters von einem blafs grünlichgrauen Thone befchmuzt, verwachfen und umgeben. Diefer Thon, deffen Farbe zuweilen fich in ein lichtes Afchgrau verläuft, findet fich gewöhnlich auf und mit den oberöfterreichifchen, fteyermärkifchen und tyrolifchen Salzen, welche meiftens nebft den grünen Farben die angegebenen bunten Farben befitzen. Aufser dem falzburgifchem Salze und dem von Berchtesgaden an der Bayerifchen Gränze, kommt, meines Wiffens, das Salz in Ungarn, Siebenbürgen, Weftgallizien, und allen übrigen Erbftaaten der öfterreichifchen Monarchie nur von der Abänderung der grauen Farbe vor. Das fchöne blaue blätterige, und das noch feltenere grüne ift vor Zeiten nur bey Ifchel in Oberöfterreich eingebrochen: das meifte grüne foll noch zu Berchtesgaden, feltener zu Hal-

lein im Salzburgischen gefunden werden, wo auch faseriges blaues, wie in Tyrol bey Halle, erscheint. In diesem letzt genannten Salzwerke kommen auch die schönen Drusen in Würfeln vor, die mit prächtigen Gypskrystallen verwachsen sind. Hauptniederlagen von Steinsalz finden sich bey Sowar, Ronaseck, Eperies u. s. w. in Oberungarn. In Siebenbürgen zu Vizakna, Thorda, Colos, Desakna, Maros-Uyvar und Paragd, bey Okria in der Wallachey, in der Moldau u. a. O. In Westgalizien zu Wielitzka, Bochnia, Halitz u. s. w. England bey Nortwich u. a. O. m.

Zu Vizakna bricht das Salz zuweilen mit bituminösser Holzerde gemengt ein. Grosse und kleine Stücke mit eingeschlossenen Luftblasen und Wasser, sind vor Zeiten öfters in den siebenbürgischen Salzgruben vorgekommen.

Die Salzberge in Westgalizien zu Wielitzka u. a. liefern die mannichfaltigsten besondern Gestalten des Steinsalzes; hier erscheint das knollige, zackige, tropfsteinartige, zähnige, in vollkommenen Würfeln krystallisirte, die zuweilen auf Holzstängeln und Leinfäden aufkrystallisirt sind. Die knolligen und

unvollkommen zackigen, ſind nicht ſelten mit Leinfäden durchzogen, über welche das Salz ſich angeſetzt und gebildet hat.

Die Natur hat das Steinſalz verſchiedentlich vertheilet. Es finden ſich Steinſalzmaſſen, die einzelne Gebirge bilden, und Niederlagen von Salzſtöcken, aus welchen man insgeſammt den Urſprung der Salzquellen, die ſowohl im Meere als in andern Flüſſen enthalten ſind, herleiten kann.

Das Steinſalz wechſelt in einzelnen mit einander abwechſelnden Flötzen ab, die wenig oder gar keine fremdartige Flötze zwiſchen ſich haben. Die Begleiter des Steinſalzes ſind Gyps, Thon, Erdpech, mit welchem letzteren es zuweilen durchzogen iſt. Sandſtein, Kieſel, Stinkſtein, Flötze, Kalk und bituminöſes Holz begleiten dasſelbe auch bisweilen. Jedoch iſt das Steinſalz am gewöhnlichſten mit Gyps und Thon theils gemengt, theils gemiſcht. Aus dem gewöhnlichen Vorkommen des Steinſalzes mit Gyps leuchtet ihre genaue Verwandtſchaft zu einander hervor, und beyde ſcheinen gröſstentheils zu den neueſten Flötzgebirgen zu gehören.

GEBRAUCH.

Dieſer und der Urſprung der Benennung werden am Schluſſe der zweyten Art angegeben werden.

§. 10.

II. Art. Faſeriges Steinſalz,
Franz. Sel de Roche fibreux.
Ital. Sale di pietra fibroſo.
Engl. Fibrous Rock ſalt.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Seine Farben kommen meiſtens mit den Farben des blätterigen Steinſalzes überein. Auſser der grünen, welche ich bey dieſer Art noch nicht bemerkt habe, erſcheint auch ihre blaue ganz anders, nämlich blaulichgrau, hochlicht- und blaſslavendelblau; auch iſt ſie nie ganz allein durch die Stücke verbreitet, ſondern zum Theil geflammt, und wechſelt fleckweiſe mit der rauchperlgrauen, graulichweiſsen, gelben und rothen Farbe ab: dieſes Steinſalz iſt nicht ſelten mit blätterigem und kleinkörnigem Salze hin und wieder verwachſen, oder ſteht auf demſelben an.

(*Ge.*) Man findet es derb, in Platten, Trümmern rindenartig, und in keilförmigen Stücken.

(Ob.) Die Oberfläche ist theils glatt, theils rauh, gekörnt, uneben, oder mit Thon überzogen.

(Gl.) Aeusserlich ist es schimmernd, inwendig theils schimmernd theils ins wenig Glänzende, seltener ins Glänzende übergehend, von einem schwachen Glasschimmer oder Glanze.

(Br.) Sein Bruch zeigt meistens ein zart-krumm- und geschlängelt gleichlaufend, selten ein gerad-und auseinanderlaufend-grobfaseriges Gewebe, welches zuweilen ins Strahlige übergeht, und sich durch dieses ins Blätterige verläuft.

(Gest.) Die Bruchstücke sind theils keilförmig, theils unbestimmt-eckig und mehr oder minder scharfkantig.

(Aus.) Es besteht aus grob- und zartfaserigen, ins Kleinkörnige übergehenden ausgezeichneten Stücken, die sich zuweilen dem Dünnstänglichen nähern.

(Durch.) Ist mehr oder weniger durchscheinend, und gränzt zuweilen ans Halbdurchsichtige.

In den übrigen Kennzeichen kommt es ganz mit dem Blätterigen überein.

FINDORT.

An allen den Orten, wo das Blätterige einbricht.

Anm. Das buntgefärbte fand ich auch nur wie das blätterige unter den Salzen aus Oberösterreich, Steyermark, Tyrol, und dem Salzburgischen.

Beyde Arten des Salzes sind nicht selten mit dichtem, feinkörnigem und faserigem Gyps, Thon u. s. w. gemengt, oder in dieselbe auf- und eingewachsen, also zwar, dass, wenn man nur auf die Kennzeichen des Geschmackes und des Gefüges achtet, Gyps und Thon für Steinsalz können gehalten werden.

Das k. k. Naturalienkabinet verwahrt die schönsten und ausgesuchtesten Exemplare von beyden Arten des Salzes, worunter auch manche Figuren sich finden, die man ehemals aus dem Steinsalze geschnitten hat.

GEBRAUCH.

Das Steinsalz hat einen ausgebreiteten Nutzen. Es dient zur Würze der Speisen, befördert die Verdauung, verwahret die aus dem Thier- und Pflanzenreiche genommenen Esswaaren vor Fäulniss.

In der Heilkunst wird es als ein zertheilendes, reizendes, schleimauflösendes, und abführendes Mittel u. s. w. gebraucht. Menschen und

Thieren ist das Steinsalz heilsam. Das mäfsige Salzlecken macht, dafs das Rindvieh, die Schafe u. s. w. nicht nur besser gedeihen, sondern auch vor manchen Krankheiten gesichert, und öfters von Seuchen geheilet werden. Auf feuchten Aeckern, in mäfsiger Menge gebraucht, gibt das Salz ein gutes Düngmittel. Die Fruchtbarkeit der Saamen wird durch das Einquellen derselben befördert, und auch dadurch diejenige Verderbnifs von dem Getreide abgehalten, die man an manchen Orten den Rost, Brand u. s. w. nennt. Das mehrmalige Waschen der Getreideböden mit Salzsohle wird wider den Kornwurm empfohlen. Das Besprengen der Gartengewächse mit Salzwasser soll auch zur Vertreibung der Raupen, Erdflöhe und anderer Insecten nützlich seyn. Dieses Salz wird auch in chemischen Arbeiten, und von Künstlern gebraucht. Der Färber, der Töpfer, der Seifensieder u. a. m. kennen den Vortheil, der ihnen aus dem Gebrauche des Steinsalzes zufliefst u. s. w.

BENENNUNG.

Das Wort Salz scheint aus dem Griechischen ἅλς hergeleitet zu seyn. Der Name Salz wird beynahe in allen Sprachen gefunden, worunter

eine Subſtanz verſtanden wird, die einen ſcharfen, beiſſenden Geſchmack hat. Steinſalz nennt man jenes, welches in ſteinähnlichen Maſſen gefunden wird, um es von dem Salze zu unterſcheiden, welches aus dem Meere, aus den ſalzigen Seen und Flüſſen gewonnen wird; auch Kochſalz, weil es zur Bereitung der Speiſen verbraucht wird, und gemeines Salz, um es von andern Salzen zu unterſcheiden. Bey den ältern Autoren ward es auch Bergſalz, Seeſalz, gegrabenes Salz, Sal gemmæ, edles Salz u. ſ. w. genannt.

Viele Orte, Flüſſe und Städte haben von ihren wichtigen Salzniederlagen ihren Namen erhalten, als Z. B. die Salze, ein Fluſs in Thüringen, die Salze im Hochſtift Speyer, Salzhauſen ein Ort in Oberheſſen, Salzburg, Halle, Hallein, Hallſtadt, Halitz u. a. m.

Der röthlichgraue, mit Salz durchdrungene Thon aus Oberöſterreich wird dort Bergleder, und der mit Salz gemengte, grünlichweiſse, feinkörnige Gyps Haſelgebirg genannt. Den aſchgrauen, mit Salz und Kalk gemiſchten Thon von Wielitzka in Gallizien nennt man die graue Halda und das auf demſelben ausgeblühete zähnige Steinſalz Salzblüthe u. ſ. w.

Das aufgelöſte Salz, welches in dem Meere, den Landſeen, Flüſsen und Brunnen enthalten iſt, wird auf verſchiedene Art gewonnen. Durch die Sonnenhitze verdünſtet hin und wieder das an den Ufern des Meeres, der Seen und Flüſsen verbreitete Salzwaſſer, wo man dann zuweilen rindenartiges, graupiges, in Körnern mit Thon und Sand gemengtes, in kleinen Würfeln kryſtalliſirtes, als Ueberzug auf Pflanzenſtängeln aufgewachſenes Seeſalz findet, welches aber im Groſsen durch Anlegung tiefer Gruben gewonnen wird, die in den ſüdlichen Provinzen Frankreichs, als in Languedoc, zu Peyrac, Pecais, u. a. O. m. an dem Meeresufer gegraben werden. Dieſe Gruben werden mit wohlgeſchlagenen Thone überkleidet, und in verſchiedene Behälter durch kleine aufgeführte Mauern eingetheilet, die miteinander Gemeinſchaft haben. Die hohe Fluth ſetzt das Meerwaſſer in dieſe Salzgruben ab, wo es durch eine Art Schleuſſen zurückgehalten wird; man läſst immer nur wenig Meerwaſſer in jeder Grube, wo es alsdann durch die Sonnenhitze leicht verdünſtet. Sobald ſich eine Salzhaut darauf anſetzt, ſo zerſchlägt man ſie, und ſie präcipitirt ſich; und dieſs Zerſchlagen der Häute oder

Rinden wird so oft wiederholt, bis kein Wasser mehr übrig ist. Das Salz wird alsdenn mit Rechen zusammen auf Haufen gebracht, getrocknet, und weiter hin von andern damit verbundenen Theilen gereiniget. Nicht überall wird das Meersalz auf eine solche gute Art gewonnen, da man sonst nur Gruben bauet, und dieselbe mit Meerwasser anfüllet, und das durch die Sonnenhitze niedergeschlagene Salz aus den Gruben sammelt, wenn das Meerwasser verdünstet ist.

Das Salz, welches in Flüssen, Quellenbrunnen u. s. w. aufgelöst ist, gewinnt man in Frankreich und andern Orten in Deutschland auf folgende Art.

Das Salzwasser wird durch Pumpen mit Schaufelrädern, in ein grosses Becken hinaufgetrieben, welches leztere oberhalb eines Gebäudes angebracht ist, so man Gradierhaus oder Gradierhütte nennt. In diesem Gebäude sind stockweise Bretter aufgehänget, auf welchem kleine Dornwellen oder Reisigholz u. s. w. liegen. Das Wasser träufelt durch Hähne auf diese Wellen, und wird in einen feinen Regen zertheilt. Es bietet auf diese Art der Luft, welche unter diesem Gebäude schnell und heftig durchzieht, so viel Oberfläche dar, dass beynahe zwey Drittheile davon verdünsten. Auf den Wellen setzt es den Selenit und auch

Salz ab, und wenn es ſalzhaltig genug iſt, wird es in die Salzpfannen gebracht, um dort gereiniget zu werden u. ſ. w.

Daſs dieſes aus dem Meere, Brunnen, Seen, und Flüſsen erhaltene Salz nicht ſo rein und weiſs iſt, wie das Steinſalz, wohl auch in würfelige Kryſtalle anſchieſse, die aber, ehe ſie gereiniget ſind, ſehr ſchmutzig ausfallen, und ſich in ein gelbliches Grau ziehen, iſt mir nur aus etlichen loſen Seeſalzkryſtallen, die ich durch die Güte eines Freundes beſitze: bekannt, daher kann ich aus Mangel eines gröſsern Vorrathes keine eigentliche Beſchreibung davon liefern. Die Gewinnung dieſes Salzes habe ich meiſtens aus dem Handbuche der Naturgeſchichte des Bürgers Fourcroy entlehnt, das von Herrn Loos ins Deutſche überſezt wurde, und zu Erfurt 1788 gedruckt iſt. 2. Band. S. 97. 98. u. ſ. w.

§. 11.

2. Gattung.

Natürlicher Salmiak.

Franz. Sel ammoniac natif.

Ital. Sale ammoniaco nativo.

Engl. Native Salt ammoniac.

ÆUSSERE KENNZEICHEN

(*Fa.*) Er ist von schnee-graulich- und gelblich-weisser Farbe, welche durch die rauch- und perlgraue in die oranien-ocker- und wein-gelbe übergeht, und aus dieser sich in ein schmuziges blasses Grün, bis in das lichte und blass gelblich Braune und sogar in das schwärzlich Braune verläuft. Die ocker- und oraniengelbe, die graulichweisse, und wein-gelben Farben wechseln mit der schmuziggrünen in einem und dem nähmlichen Stücke mit einander ab.

(*Ge.*) Man findet ihn als einen mehligen Beschlag, als Ueberzug, rinden- und krustenartig, zerfressen, tropfsteinartig, knollig, ganz kleintraubig, in einzelnen losen Stücken in unbestimmbaren krystallinischen Körnern zusammen gehäuft, und krystallisirt

1) in einfachen spitzwinkeligen sechsseitigen Pyramiden,

2) in Würfeln, die an den Seitenkanten und Ecken mehr oder minder abgestumpft sind,

3) in ausgefressenen Rhomben und

4) in unvollkommenen Zwanzigecken (den sogenannten Dodecaedern)

(*Gr.*) Die Kryſtalle ſind meiſtens ſehr und ganz klein, und mit ihren Seitenflächen auf-über- und durcheinander gewachſen, und unordentlich an einander gereihet, ſo daſs ſie ſehr kleine höckerige Druſen bilden, die hin und wieder auf und in ihre Bergarten eingeſtreuet, locker zuſammenhängenden kryſtalliniſchen Körnern gleichen. Zuweilen ſind die Kryſtalle auch in die rindenartigen Stücke in ſehr und ganz kleinen unordentlich auf- und übereinander liegenden Kryſtallen fleckweiſse ein- und aufkryſtalliſirt.

Ueberhaupt findet man ſelten unter dieſen kleinkörnig zuſammen hangenden Stücken deutliche und beſtimmbare Kryſtalle.

(*Ob.*) Die Seitenfläche der Kryſtalle ſcheinen meiſtens glatt, zuweilen auch zerfreſſen und abgerieben zu ſeyn. Die rindenartigen Stücke ſind uneben, und zuweilen mit ganz kleinem kugelrundem und tropfſteinartigem, dunkel röthlichbraunem Erdpech, wie es ſcheint, ſparſam beſprengt: die Oberfläche der übrigen loſen Stücke, deren beſondere Geſtalt ſchon oben angegeben wurde, iſt gewöhnlich zerfreſſen.

(*Gl.*) Die friſchen kryſtalliniſchen Körner und Kryſtalle ſind ſowohl äuſserlich, als inner-

lich mehr oder weniger glänzend vom Glasglanze.

(Br.) Sein Bruch ist wegen der Kleinheit der Stücke schwer zu bestimmen; doch scheint er ein kleinmuscheliges, durch das Unebene ins Blätterige übergehendes Gewebe zu zeigen, das eine Anlage zum Faserigen hat, und durch die Verwitterung ins Mehlige übergeht.

(Gest.) Die Bruchstücke sind unbestimmt-eckig und mehr stumpf als scharfkantig.

(Durch.) Er ist mehr oder weniger durchscheinend; die Krystalle sind theils halbdurchsichtig, theils ins Durchsichtige übergehend. —

(Härt.) Er ist weich, und geht durch das sehr Weiche bis ins Zerreibliche über,

(Fest.) wenig spröde,

(Zus.) nicht leicht zerspringbar; weil durch den Hammerschlag die Stücke sich in die Breite ausdehnen: er muss also mit dem Fingernagel abgesondert und zerbrochen werden.

(Schw.) Seine Schwere ist gering, und

(Ges.) Er verbreitet auf der Zunge einen mehr oder minder scharfen, salzig brennenden Geschmack.

FINDORT.

Italien am Vefuv, Monte nuovo, u. a. Sicilien am Aetna, Island am Heckla, Africa auf der Infel Bourbon u. a. O. m.

Anm. Der natürliche Salmiak erzeugt fich meiftens in den vulkanifchen Gebirgen; zuweilen foll er auch in den pfeudovulkanifchen, die durch entzündete Steinkohlenflötze entftehen, gebildet werden: daher foll man den Salmiak auch in manchen Steinkohlengruben in England antreffen.

Der vom Vefuv kommt theils auf verwitterten, blafigen und ausgebrannten Bafalten, theils auf fchwärzlichgrauen, zufammengebackenen, rauhen, erdigen, zerborftenen, fogenannten vulkanifchen Tuffteinen u. f. w. nach den oben angegebenen Geftalten vor. Der von Monte nuovo erfcheint öfters in abgefonderten, lofen, zerfreffenen, kleintraubigen, tropfftein- und rindenartigen Stücken u. f. w.

GEBRAUCH.

Des Salmiaks bedient man fich bey verfchiedenen Künften: da aber der natürliche fehr unrein ift, und bey weiten keinen hinlänglichen

Vorrath liefert; so wird er im Grossen auf verschiedene Art künstlich verfertiget; und dieser wird sowohl in der Arzneykunst als ein äusserliches und innerliches auflösendes, reizendes, faulungswidriges, und fieberstillendes Mittel verordnet, als auch in der Chemie zu verschiedenen Arbeiten angewendet. Man braucht denselben beym Verzinnen und beym Schmelzen des Goldes, zum Löthen der Metalle, zur Beitze des Schnupftobacks, in der Färbekunst u. s. w.

BENENNUNG.

Sein Nahme ist aus den lateinischen Wörtern, Sal Ammoniacus, zusammen gezogen, und das Wort Ammoniacus soll aus dem griechischen κυνος, auf deutsch Sand, herstammen, weil dieses Salz in Lybien unter dem Sande zuerst soll gefunden worden seyn. Andere behaupten, dass die Alten demselben diesen Nahmen gaben, weil sie ihn aus Ammonien, einer Gegend Lybiens, zogen, wo der Tempel des Jupiter Ammon gestanden hat.

§. 11.

E. BORAXSAURE SALZE.

1. Gattung.

Natürliches Sedativſalz.

Franz. Sel ſédatif natif.

Ital. Sale ſedativo nativo.

Engl. Native ſedatif ſalt.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von graulich - und ſchmutzig ſchneeweiſser, und von iſabellgelber Farbe.

(Ge.) Man findet es in einigen Seen theils aufgelöſt, theils als Bodenſatz in ſeiffenartigen hin und wieder zerfreſſenen Klümpchen, theils in unvollkommen rindenartigen und kleingeträuften zerfreſſenen und ganz kleindruſigen loſen Stücken, die in ganz kleinen kryſtalliniſchen Körnern, mit ganz kleinen nadelförmigen, ſparſam hin und wieder hervorragenden Kryſtallen zuſammengehäuft, erſcheinen.

(Ob.) Die äuſſere Oberfläche iſt uneben.

(Gl.) Das ſeiffenähnliche iſt matt und nur hin und wieder ſowohl äuſserlich, als innerlich wenig fettig ſchimmernd.

Das unvollkommen geträufte iſt äuſserlich und innerlich wenig ſchimmernd von einem

schwachen Glasschimmer, der sich ins Matte verlauft.

(*Br.*) Der Bruch des seiffenähnlichen scheint ein ganz klein wellenförmiges Gewebe zu zeigen, der Bruch des geträuften ein unebenes in das fein und klein Blättrige übergehendes.

(*Ge.*) Die Bruchstücke sind unbestimmt-eckig und mehr oder minder stumpfkantig.

(*Durch.*) Es ist schwach durchscheinend,

(*Str.*) wird durch den Strich wenig fettig glänzend;

(*Härt.*) ist sehr weich.

(*Fest.*) Das isabellgelbe ist geschmeidig und das geträufte wenig spröde.

(*Zus.*) Das isabellgelbe läſst sich wie das weiche Wachs zerdrücken, und das geträufte ist leicht zerbrechlich, und geht in das Zerreibliche über.

(*Schw.*) Es scheint von geringer Schwere zu seyn, und

(*Ges.*) verbreitet auf der Zunge einen mehr oder minder stechenden, schwach salzig kühlenden, eckelhaften Geschmack.

FINDORT.

Italien, Asien u. a. O. m.

Anm. Herr Höfer hat das natürliche Sedativſalz in einem aus dem Berge ſiedendheiſsquellendem Waſſer der lagone di Monte rotondo, Cerchiajo genannt, in der untern Provinz Siena im florentiniſchen Gebiete, und in einem andern Waſſer der lagone von Caſtell nuovo entdeckt. Das von lagone di Monte rotondo kommt in iſabellgelben Stückchen und das aus den moraſtigen Seen oder Teichen im Sieneſiſchen und Voltereniſchen in rindenartigen vor.

Daſs dieſes Salz in verſchiedenen Seen in Aſien, mit andern Subſtanzen verbunden, vorkomme, und einen Beſtandtheil des Borax ausmache, iſt bekannt.

Ob aber der Tinkal, Borax u. ſ. w. den wir immer kryſtalliſirt durch den Handel aus Oſtindien, Perſien, Tibet, China u. ſ. w. erhalten, ein ganz natürliches Produkt ſey! iſt noch nicht entſchieden. Die Anmerkung in Herrn Emmerlings Lehrbuche (man ſehe deſſen Mineralogie 2. Theil S. 23.) beweiſet, daſs der Tinkal, nach dem Berichte des Herrn Robert Saunder, Wundarztes zu Boglepuhr in Bengalen, in Tibet in beträchtlicher Menge an den ſeichteſten Stellen oder an den Ufern eines Sees, der ohngefähr 15

Tagereifen nordwärts von Tiffulumbah liegt, gefunden werde. Er foll dafelbft zugleich mit Steinfalz vorkommen, wovon Tibet ebenfalls einen grofsen Vorrath befitzt. Der Tinkal fetzt fich an den Boden des Sees an, und die, welche denfelben einfammeln, graben ihn in grofsen Stücken (*aber nicht in Kryftallen*) aus, die fie nachher, um fie bequemer fortbringen zu können, in kleinere Stücke brechen, und zum Trocknen an die Luft legen. Diefer See foll wenigftens 20 englifche Meilen im Umkreife, und eine fo kalte Lage haben, dafs er einen grofsen Theil des Jahres hindurch gefroren ift; daher die Leute, die mit der Einfammlung des Tinkals und Steinfalzes befchäftigt find, wegen des Eifes fich genöthiget fehen, fchon im October ihre Arbeit einzuftellen. Der Tinkal wird nach Boglepuhr verkauft, wo man ihn zu Borax raffinirt, und hernach *vermuthlich nur in Kryftallen verkauft.*

Nach der Befchreibung des Borax, die uns der Bürger Delamétherie in feiner Theorie de la terre, tome I. à Paris 1797. p. 476. gibt, foll der rohe Borax oder Tinkal, dem Bericht des P. Jofephs von Rovato zufolge, fich in den warmen Seen in Tibet finden. Einer

von diefen Seen foll zu Marmé in Tibet und zwey andere, 10 Tagreifen weiter, in den Thälern von Tapre und von Cioga liegen. Nach Blanc gewinnt man den gröfsten Theil des Borax aus einem See, der 6 (vermuthlich franzöfifche) Meilen im Umfange hat, und mit Schneegebirgen umgeben ift. Das Waffer in diefem See foll fo warm feyn, dafs man keine Hand darein halten kann. Im Winter werden am Ufer des Sees kleine Gruben von ungefähr 6 Zoll gegraben, und wenn diefe voll Schnee find, fo wird das warme Waffer des Sees in die Gruben gegoffen, und fo lange darinn gelaffen, bis das Waffer verdünftet ift; hernach findet man am Grunde eine Lage von rohem Borax, oder Tinkal, die zuweilen einen halben Zoll dick ift. Diefer Borax foll mit Erde und Butter gemengt werden, damit er vor der Verwitterung gefichert wird.

Aus allen diefen Nachrichten erhellet, dafs ein Grundftoff des rohen Borax oder Tinkals aus diefen Seen erhalten wird. Ob aber die Kryftalle und andere wenige rohe Stücke, die man aus diefen Orten bekommt, nicht erft durch Zufätze gebildet werden, kann ich nicht entfcheiden.

AEUSSERE BESCHREIBUNG DES BORAX.

(*Fa*) Er ist von graulich - grünlich - gelblichweissser und grünlichgrauer Farbe, welche Farben durch die Verwitterung in ein schmutziges Schnee - und Milchweiss übergehen.

(*Ge.*) Man hat ihn bisher selten derb und klein gesprengt, sondern meistens krystallisirt erhalten, und zwar

1) In verschobenen sechsseitigen Säulen mit abwechselnden breitern und schmälern Seitenflächen, die an den Enden zuweilen schief abgestumpft erscheinen.

2) In tafelähnlichen, etwas platt gedruckten sechsseitigen Säulen, die zuweilen an den Enden der abwechselnden, schmalen Seitenflächen mehr oder weniger abgestumpft, oder auch an einem Ende mit 3 oder 4 ungleichen Flächen sehr flach zugespitzt sind.

An den mit 3 Flächen zugespitzten Säulen ist eine grosse Zuspitzungsfläche auf die gegenüber stehende breite Seitenfläche, und die 2 kleinen auf die gegenüber stehenden, abwechselnden, schmalen Seitenflächen so angesetzt, dass diese Zuspitzungen Abstumpfungsflächen gleichen.

An den mit 4 Flächen zugespitzten Säulen sind 3 Zuspitzungsflächen auf die abwechselnden, schmalen Seitenflächen, und die 4te auf die breiten Seitenflächen so aufgesetzt, dass sie mehr Abstumpfungs - als Zuspitzungsflächen gleichen.

3) Fand ich unter den verwitterten Krystallen eine flache, doppelt vierseitige Pyramide, die aber sehr undeutlich war.

(*Gr.*) Die Krystalle sind alle lose, zuweilen zerstümmelt, zerbrochen, klein, von mittlerer Grösse, zuweilen auch gross, aber meistens niedrig.

(*Ob.*) Ihre Oberflächen sind theils glatt, theils und zwar meistens mit einer gelblichgrauen, grünlichweissen, schmutziggrauen, oder gelblichbraunen Rinde zum Theil überzogen, oder mit erdigen Theilen, ranziger Fette u. s. w. beschmutzt.

(*Gl.*) Ihr äusserer Glanz ist zufällig meistens etwas fettig.

Innerlich sind die frischen Krystallen ziemlich stark glänzend von einem Glanze, der das Mittel hält zwischen Fett - und Glasglanz.

(*Br.*) Ihr Bruch zeigt ein flachmuscheliges, in das klein - wellenförmig Blätterige übergehendes Gewebe.

(*Gest.*) Die Bruchstücke sind unbestimmt - eckig, ziemlich scharfkantig.

(*Dur.*) Sie sind halbdurchsichtig,

(*Härt.*) Weich,

(*Fest.*) Spröde,

(*Zus.*) Leicht zerspringbar,

(*Schw.*) Nicht schwer und

(*Ges.*) Verbreiten auf der Zunge einen anfangs süsslichen, bald hernach aber einen wenig brennenden unangenehmen Geschmack.

FINDORT.

Ostindien.

Anm. Unter den losen Boraxkrystallen fand ich ein unvollkommen knolliges Klümpchen von erhärtetem, kalkartigem Thone, der von schmutzig - gelblichweisser Farbe ist. In diesem sind ganz kleine Sandkörner, und ein ganz kleine, blass gelblichbraune Schneckenschale gleichsam nur eingekittet, und derber, abgesprungener, graulichweisser Borax eingewachsen, nebst sehr und ganz kleinen Boraxkörnern, die hin und wieder eingesprengt erscheinen.

In dem chemischen Hörsaale auf der Universität zu Wien ist ein etliche Zoll grosser, zerbrochener Boraxkrystall aufbewahrt:

dort findet sich auch in einem Glase das isabell-gelbe, natürliche Sedativsalz aus dem Florentinischen; die geträuften Stücke ebendaher sind in der Sammlung des Herrn von Jacquin. Nach diesem wenigen Vorrathe und den davon erhaltenen sehr und ganz kleinen Bruchstücken habe ich die äussere Beschreibung des Sedativsalzes verfasst.

GEBRAUCH.

Das Sedativsalz dient den Glaserden zum Schmelzmittel, und bildet mit ihnen durch die Schmelzung weisse oder schwach gefärbte Gläser u. s. w. Es wurde eine Zeit lang in der Arzneykunst als ein Mittel in convulsivischen Krankheiten, bösartigen Fiebern u. s. w. verordnet. Man soll aber jetzt in den Apotheken eine grosse Anzahl ähnlicher Mittel besitzen, die weit kräftiger und gewisser als das Sedativsalz wirken.

Der Borax, welcher aus dem sogenannten Sedativsalze und dem Natron besteht, wird mit vielem Nutzen sowohl in der Chemie, als in den Künsten verbraucht. Er befördert den Fluss der schwerflüssigsten Metalle und Mineralien. Man bedient sich desselben zum Löthen, zur Bereitung der Schmelzwerke, der künstlichen Edelsteine und Flüsse u. a. m.

BENENNUNG.

Dieſes Salz hat von Homberg einem Chemiker, der daſſelbe aus dem Borax ausſchied, ſeinen Namen erhalten. Homberg fand in demſelben eine ſehr beruhigende Kraft, die den Kranken dienlich ſeyn ſollte, und gab ihm vermuthlich aus dem lateiniſchen Worte, *ſedare*, beruhigen, den Namen Sedativſalz. Vielleicht wäre der Namen boraxſaures Salz paſſender geweſen.

Die Benennung Borax ſtammt vielleicht aus einem indianiſchen oder arabiſchen Worte Baurack ab. Der aus dem Griechiſchen abgeleitete Namen Chryſocolla bedeutet nichts anders als Borax. Tincal, Tincar, Borech, Pounxa, lauter Namen, unter welchen man den aus Oſtindien ausgeführten rohen Borax begreiſt. Ehemahls hatten die Venetianer allein denſelben raffinirt, und ganz Europa ſolange damit verſorgt, bis die Holländer dieſen Handel an ſich zogen, von welchen man noch bis jezt den Borax kauft, und nebſt den beſchriebenen Kryſtallen auch in graulichweiſsen, loſen, büſchelförmig zuſammengehäuſten, pyramidalen Kryſtallen erhält. Man ſoll nun auch in Paris den Borax ſo reinigen, daſs er dem Holländiſchen nichts nachgiebt.

Anm. In die Klaſſe der Salze ſind ſowohl von älteren als neueren Mineralogen viele Subſtanzen eingeſchaltet worden, von denen es noch nicht erwieſen iſt, daſs dieſelben alle von der Natur erzeugt worden ſind. Herr Emmerling allein macht unter den bisher bekannten Schriftſtellern eine Ausnahme. Seine im Anhange zu den Salzen hierüber angeführten Bemerkungen verdienen nachgeleſen zu werden. *)

DRITTE KLASSE.

§. 13.

BRENNBARE FOSSILIEN.

Unter den brennbaren Foſſilien begreifen wir jene natürlichen Körper, welche dem Feuer zur Nahrung dienen, ſich bey dem Zutritt der Luft mehr oder weniger entzünden, im Feuer meiſtens einen Rauch und eigenen Geruch verbreiten, und ſich endlich theils mit, theils ohne Flammen verzehren.

*) Siehe Herrn Berginſpectors Emmerling Lehrbuch der Mineralogie, 2. Theil. S. 34. und folgende. Gieſsen 1796.

Die Geſchlechter der vorigen Klaſſe zeichnen ſich im Allgemeinen durch ihren Geſchmack aus, die folgenden hingegen meiſtens durch den Geruch, den ſie verbreiten. Ihre Farben ſind gewöhnlich dunkel, und ſchränken ſich auſſer der waſſerähnlichen, der gelben und ſeltenen dunkel-hyacintrothen, beynahe nur auf die braunen, und ſchwärzlichen ein. Nebſtdem beſitzen ſie nur einen geringen Grad der Härte, und ſind ſo leicht, daſs manche derſelben auf dem Waſſer ſchwimmen.

§. 14.

A. ERDHARZGESCHLECHT.

1. Gattung.

Natürliche Naphta.

Franz. Naphte natif.

Ital. Nafta nativa.

Engl. Native Naphta.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Ihre Farbe kommt mit der Farbe des reinen Waſſers vollkommen überein, aus welcher ſie zuweilen in ein dunkles Hyacinthroth, meiſtens aber in ein dunkles und lichtes Weingelb übergeht, welches nicht ſelten in das lichte Goldgelb fällt.

(Gl.) Die weiſsere hat einen ſchwachen, und die dunklere einen ſtärkern Fettglanz,

(Durch.) Iſt vollkommen durchſichtig,

(Flüſ.) Vollkommen flüſſig;

(Auf.) Fühlt ſich ſehr fett an;

(Schw.) Schwimmt auf dem Waſſer und

(Ge.) Hat einen ſtarken harzigen Geruch, der viele Aehnlichkeit mit dem Geruche des Rosmarinöls hat.

FINDORT.

Perſien zu Paku u. a. in dem Parmeſaniſchen, Modeneſiſchen u. a. O. m.

Anm. Zu Paku in Perſien ſind die bekannten Naphtaquellen. Die Naphta ſoll aus der Halbinſel Okefra, welche an der caſpiſchen See liegt, aus der Erde hervorquellen, und nach Paku durch eigene Ciſternen geleitet werden, wo ſie geſammelt wird. Dieſe hat gewöhnlich die Farbe des reinen Waſſers, und nur durch den Zutritt der Luft verändert ſich dieſelbe in eine wein- und goldgelbe Farbe, welche letztere zuweilen dicker und etwas trüber wird. Die aus dem Modeneſiſchen von dem Berge Ciaro oder Chiaro iſt von dunkelweingelber Farbe, die ſich ins Goldgelbe zieht, ein wenig trü-

ber und dicker als die persische, und die aus dem Parmesanischen hat eine matte dunkel hyacinthrothe Farbe.

GEBRAUCH.

Dieser wird bey der zweyten Gattung angegeben werden.

BENENNUNG.

Ihr Name stammt aus dem Griechischen her: sie ist auch unter der Benennung, Bergbalsam, bekannt. Der Beyname, natürlich, wird ihr deswegen beygelegt, damit man sie nicht mit der künstlich bereiteten verwechsle, die nicht selten für die natürliche verkauft wird.

Das k. k. Naturalienkabinet verwahret einen Vorrath der Naphta in kleinen Flaschen. Nach diesem habe ich die äussere Beschreibung entworfen.

Die Naphta ist das reineste Erdöhl, welches in die folgende Gattung überzugehen scheint.

§. 15.

2. Gattung.

Erdöhl, Steinöhl.

Franz. Petrole.

Ital. Petrolio.

Engl. Petrol.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Seine Farbe ist gewöhnlich dunkel-schwärzlichbraun, so dass sie sich zuweilen dem dunkel Haar- und Röthlichbraun nähert, und in das Bräunlichschwarze übergeht.

(Gl.) Es hat einen mehr oder minder starken Fettglanz und ein schmieriges Ansehen;

(Durch.) Ist trübe, selten ein wenig durchscheinend, meistens undurchsichtig;

(Flüss.) Minder flüssig als die Naphta, und nähert sich mehr oder weniger dem zähen Schleimigen;

(Auf.) Fühlt sich fett und schmierig an;

(Schw.) Schwimmt auf dem Wasser, wie eine schleimige Masse, und

(Ger.) Gibt einen harzigen unangenehmen Geruch von sich, der bisweilen mit dem Safte des gemeinen, verrauchten, schlechten Rauchtobacks eine Aehnlichkeit hat.

FINDORT.

Unterösterreich bey Gaming, N. Ungarn auf der Csakathurmerinsel, Oberungarn im Scharoscher Comitat, zwischen Peklenitza und Moslovina, bey dem siebenbürgischen moldauischen

Paſs Oytoſch; in Croatien, Häſing in Tyrol, Italien, Frankreich, Schweiz, Perſien, China, u. a. O. m.

Anm. Das Erdöhl unterſcheidet ſich von der Naphta durch ſeine dunklere Farbe, mindere Flüſſigkeit, ſchmieriges Anſehen, und widerlichen Geruch. Es kommt meiſtens in Flötzgebirgen, ſeltener in uranfänglichen Gebirgen vor. Vulkaniſche Gegenden und Steinkohlengebirge ſind gewöhnlich die Orte, an welchen das Erd- oder Steinöhl theils auf dem Waſſer ſchwimmend, theils aus Kalk- und Sandſteinfelſen hervorquillt.

GEBRAUCH.

Die Naphta als das reineſte Bergöhl ſoll in Perſien einen wichtigen Handelszweig ausmachen. Die Kaufleute verkaufen die Naphta und bedienen ſich des Bergöhls zu Lampen in ihren Kirchen und Wohnungen, auch anſtatt des Holzes zum Feuermaterial. Die Naphta und das Bergöhl braucht man als äuſſerliche zertheilende Heilmittel, und innerlich wider die Würmer. In der Feuerwerkerkunſt wird ſie, weil ihre Flamme nicht verliſcht, zu den Brandkugeln, und dem ſogenannten, geſchmolzenen Zeuge verwendet. Es wird auch zur Vergröſserung des Glanzes der

Firniſse u. ſ. w. verbraucht. Die Schmiede brauchen das Bergöhl als Heilmittel für die äuſſerlichen Geſchwüre, Beulen u. ſ. w. der Pferde. Man bedient ſich auch deſſelben zur Wagenſchmiere u. ſ. w.

BENENNUNG.

Erdöhl wird es deswegen genannt, damit man es von den übrigen Oehlen, welche durch die Kunſt bereitet werden, unterſcheide. Den Namen Steinöhl erhielt es daher, weil daſſelbe öfters aus den Steinklüften hervorquillt. Die Türken ſollen es Kara-naphti, und die Ruſſen ſollen dasjenige, welches ſie in den uralſchen Gebirgen ſammeln, Kamina masla nennen.

Das Erdöhl geht in das Erdpech über.

§. 16.

3. Gattung.
Erdpech.

I. ART. ZÆHES ERDPECH.

Franz. Petrole tenace.
Ital. Petrolio tenace.
Engl. Tenacious Petrol.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es ist von pech - bräunlich - und schwärzlichbrauner Farbe.

(Ge.) Man findet es eingesprengt, zusammengesintert, klebrig, tropfsteinartig, geflossen, als Ueberzug, in Klumpen und stumpfkantigen Stücken, mit Erden, Sand, Kalkspath, Thon u. s. w. gemengt.

(Gl.) Das geflossene und kleberige ist glänzend von fettartigem Glanze; das in das feste übergehende ist äusserlich und innerlich theils glänzend, theils wenig glänzend, auch matt, und von schwachem pechartigem Schimmer oder Glanze.

(Durch.) Es ist undurchsichtig;

(Aus.) Besteht theils aus körnerähnlichen, kleberigen Theilen, theils aus verdickten schleimigen Massen, und wenn es in das feste übergeht, zeigt

(Br.) Sein Bruch theils ein erdiges, theils ein unebenes, ins Ebene und unvollkommen Flachmuschelige übergehendes Gewebe.

(Gest.) Die Bruchstücke des festen sind unbestimmt - eckig und stumpfkantig.

(St.) Das feste wird durch den Strich wenig fettig glänzend.

(*Härt.*) Das geflossene kleberige ist zähe, und geht in das feste über, welches leztere weich ist, und ins sehr Weiche übergeht.

(*Fest.*) Das feste ist milde,

(*Zus.*) Leicht zerspringbar,

(*Schw.*) Schwimmend und leicht, und

(*Ger.*) Gibt überhaupt einen mehr oder minder widerlichen erdharzigen Geruch.

FINDORT.

N. Ungarn auf der Insel Muraköz, Tshakathurn, u. a. Croatien, Albanien, Ost- und Westgalizien zu Sambor, Bochnia, Italien, in Modenesischen, Abruzzo im Neapolitanischen, Frankreich, Schweiz, England, die asiatische Türkey, u. a. O. m.

Anm. Das zähe Erdpech ist nichts anderes, als ein verdicktes Erd- oder Steinöhl, welches stockt, und zähe lockere Massen bildet, sich auf die in seiner Nachbarschaft befindlichen Erden und Steine absetzt, mit denselben verbindet, die Erde nelkenbraun färbt, das sogenannte erdige Erdpech erzeuget, und nach und nach in alle Arten des Erdpechs übergeht. In den Gruben der Graffschaft Derby, Shropshire u. a. in England, findet sich das Bergöhl gestockt, zähe, erdig und fest,

ins Schlackige übergehend, öfters auf einem und demſelben Stücke. Das geſtockte oder zähe und ſchmierige Bergöhl erſcheint öfters zugleich, theils in und auf dichtem Kalkſteine, theils auf derbem und kryſtalliſirtem Kalkſpath fleck- und lagenweiſe, theils tropfſteinartig. Die Kalkſpathkryſtalle ſind zum Theil mit dem zähen Erdpeche überzogen, theils kommt es gefloſſen, ſchon ins Schlackige übergehend, theils als dicke Rinde über derbem Kalkſpath, derbem Bleyglanze u. ſ. w. auf- und eingewachſen vor. An allen dieſen Exemplaren fand ich den deutlichen Uebergang des zähen Erdpechs ins Erdige, Feſte und Schlackige. Das erdige Erdpech von Auvergne in Frankreich kommt mit wenig angeflogenem, ſchlackigem Erdpech, zwiſchen den Druſen von graulichweiſsen, mit einer blaulichgrünen Chalcedonrinde überzogenen Amethyſtquarz Kryſtallen ein- und aufgewachſen u. ſ. w. vor. Das Erdige aus der Schweiz iſt ganz mit zähem Erdpech, welches hin und wieder eingeſprengt erſcheint, verwachſen, durchdrungen und gemengt.

In der Gegend von Avlona in Albanien kommt das feſte Erdpech in mächtigen La-

gern vor. Bey Abruzzo im Königreich Neapel findet ſich das Erdpech reichlich auf gelblichgrauem, mit Kalk gemengtem, zerklüftetem Thone, wo man deutlich den Uebergang des noch fettig glänzenden zähen Erdpechs ins feſte Erdpech, das ſich ſchon dem Schlackigen nähert, bemerken kann.

Das zähe Erdpech und das Steinöhl iſt zuweilen innigſt mit Thon, Kalk u. ſ. w. gemengt.

In der Gegend bey Bochnia in Weſtgalizien findet man Schieferthon, der ganz mit Erdpech durchdrungen iſt; zu Haromzeck in Siebenbürgen iſt Strahlkies vorgekommen, an welchem man keine Spur von Erdpech bemerkt, und der durch das Anhauchen einen erdharzigen Geruch von ſich giebt u. ſ. w.

GEBRAUCH.

Das zähe und feſte Erdpech, oder der ſogenannte Asphalt wird zum Theeren der Schiffe, zur Wagenſchmier u. d. m. verbraucht; es ſoll auch einen Beſtandtheil des ſchwarzen, chineſiſchen Lacks, und des ſchönen, ſchwarzen, orientaliſchen Firniſses ausmachen. Die orientaliſchen Völker brauchen dieſes Erdpech zu ihren Feuerwerken, die ſie auf dem Waſſer ge-

ben. Nach dem Zeugnifse der Alten follen die Mauern von Babylon mit dem zähen Erdpech verkittet gewefen feyn; weil das Erdpech einen vortrefflichen Kitt oder Mörtel abgibt, der zur Befeftigung der Mauern dienlich ift, und dem Eindringen des Waffers widerfteht. Die Egyptier, welche fich die koftbaren fäulungswidrigen Mittel nicht anfchaffen konnten, balfamirten ihre Leichen damit ein u. f. w.

BENENNUNG.

Zähe wird diefes Pech genannt, weil es fich etwas ziehen, oder ausdehnen läfst. Den Engländern ift es auch unter dem Namen Barbadoestar, Theer von der Infel Barbados, die eine mittelamerikanifche Infel ift, bekannt. Den Namen Asphalt hat es von dem todten Meere, welches in der afiatifchen Türkey liegt, oder dem Lacus Asphaltites erhalten, wo es noch häufig vorkommen foll; und da diefes Land vormals die Juden bewohnten, fo erhielt es auch die Benennung, Judenpech. Ob aber der Name Maltha von der Infel diefes Namens, oder vielmehr aus dem Griechifchen μαλθή herftamme, welches auf deutfch Kitt heifst, ift zwar nicht entfchieden, aber wahrfcheinlich.

§. 17.

II. ART. ELASTISCHES ERDPECH.

Franz. Petrole élaſtique.
Ital. Petrolio elaſtico.
Engl. Elaſtic Petrol.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

Das elaſtiſche Erdpech hat das Anſehen einer halbausgetrockneten, ſchleimigen, geſtockten Sulze, die hin und wieder mit mehr oder weniger aufgeſprungenen Riſſen durchzogen iſt.

(Fa.) Seine Farbe hält das Mittel zwiſchen dunkel- und lichtbraunlichſchwarz, und dunkelhaarbraun, und verlauft ſich in ein dunkles Bräunlichgrün, welches zuweilen mit dunkel-röthlichbraunen, ins Honiggelbe fallenden Flecken ſtreifenweiſe durchzogen iſt. Das Bräunlichgrüne bemerkt man meiſtens an den friſch abgeriſſenen Stücken, und inwendig, ſelten fleckweiſe äuſſerlich. Von auſſen iſt dieſes Erdpech zuweilen blaulichſchwarz angelaufen, und öfters iſt es in den Riſſen und auf den zerriſſenen oder aufgeſprungenen Oberflächen lichtgelblichbraun gefärbt, und fällt nicht ſelten ins blaſs Ockergelbe.

(Ge.) Man findet es in grofsen und kleinen, riſſigen Stücken, klein eingeſprengt, als Einſchluſs in zerſtreuten, abgeriſſenen Klümpchen und Flecken, die hin und wieder auf andern Steinarten theils angeflogen, theils aufgewachſen ſind, als Ueberzug, tropfſteinartig, und ſehr und ganz klein nierenförmig.

(Ob.) Die Oberfläche hat meiſtens ein ausgetrocknetes, rauhes Anſehen, und iſt uneben, runzelig, zerſprungen; nur am tropfſteinartigen, und klein nierenförmigen iſt ſie glatt, zuweilen auch mit unbeſtimmten Eindrücken bezeichnet.

(Gl.) Auſſerlich iſt es gewöhnlich matt, ſeltener ein wenig fettig ſchimmernd: auf und zwiſchen den Riſſen und innerlich geht es aus dem Glänzenden bisweilen ins ſtark Glänzende über, und iſt von vollkommenem Fettglanze.

(Aus.) Es beſteht aus verdickt ſulzig kleberigen, theils zerriſſenen, theils leicht aneinander klebenden, grofsen und kleinen, runzeligen Stücken.

(Durch.) Iſt an den dünnern Kanten mehr oder weniger durchſcheinend,

(Härt.) Sehr weich,

(Feſt.) Vollkommen zähe,

(Zuſ.) Läſst ſich leicht zerreiſſen;

(Bieg.) Iſt elaſtiſch biegſam.

(Anh.) Die friſch abgeriſſenen Stücke kleben ein wenig an den Fingern.

(Schw.) Auf dem Waſſer ſchwimmt es, und

(Ger.) Hat einen lederartigen Geruch.

FINDORT.

England in der Grafſchaft Derbyshire nahe bey Caſtelton.

Anm. Dieſes Erdpech wurde im Jahre 1785 entdeckt. Nach Herrn Magellan ſoll es zu ſeiner Zeit nur in geringer Menge gefunden worden ſeyn; daher auch kleine Stückchen bey uns anfangs um mehrere Dukaten verkauft wurden. Der ſeel. Bergrath Haidinger hat dieſes ſo ſeltene Foſſil bey uns bekannter gemacht. Einen ſchönen Vorrath davon enthielt ſeine Sammlung, welche nunmehr die k. k. Kanal- und Bergbaukompagnie beſitzt.

Die Begleiter dieſes Erdpechs, welches ſich zuweilen auch in loſen Stücken von der Gröſse eines Kindskopfs findet, u. ſ. w. ſind derber, dichter Kalkſtein, kryſtalliſirter pyramidaler Kalkſpath, blauer, graulichweiſſer und violblau geſleckter, würfeliger Fluſs-

ſpath, in Druſen eingeſprengter, derber Bleyglanz, derbe Blende und geradſchaliger Baryt: auf und mit dieſen fremdartigen Subſtanzen fand ich daſſelbe in allen oben ſchon angegebenen Geſtalten, und auch als Einſchluſs in den Fluſsſpathwürfeln. An manchen Stücken bemerkt man beyſammen zähes, feſtes, und ſchon ins Schlackige übergehendes Erdpech, welches letztere ſeine Farbe in ein hohes Kaſtanienbraun verändert hat. Das ohne Bergart vertrocknet nicht ſelten von auſſen; inwendig aber erhält ſich ſein ſchleimiges und zähes Weſen beynahe immer. Ich beſitze ein ähnliches Stück nebſt andern ausgezeichneten auf einer Fluſsſpathdruſe. Unter den loſen Stücken ohne Bergart liegt eines ſchon über 8 Jahre in meinem Kaſten, ohne ſeine Elaſticität im mindeſten verlohren zu haben.

GEBRAUCH.

Dieſes Foſſil iſt eine mineralogiſche Seltenheit, und man kann mit demſelben die Flecken des Reisbleyes eben ſo gut wegwiſchen, als mit dem elaſtiſchen Gummi aus Braſilien; nur wird durch erſteres das Papier ein wenig ſchmutzig. Die Gleichheit oder Aehnlichkeit, welche das ela-

ftifche Erdpech mit dem fogenannten Cahout-chou oder Caoutchouc haben foll, fand ich nicht vollftändig.

BENENNUNG.

Seinen Namen hat es von feiner Elafticität erhalten. Wenn man es mit den Fingern zufammendrückt, fo zieht es fich wieder in feine vorige Lage zurück. Der Name Cahout-chou, den der Bürger Delamétherie diefem Foffil beygelegt hat, wird wohl heinen Beyfall finden.

Anm. Die wienerifchen Sammlungen find reichlich mit diefem Erdpech verfehen. Grofse Stücke finden fich im k. k. Kabinet, in der Sammlung des Herrn von Jacquin, kleinere in vielen andern.

§. 18.

III. ART. SCHLACKIGES ERDPECH.

Franz. Poix minéral fcoriforme.
Ital. Pece minerale fcoriforme.
Engl. Scoriforme foffile Pitch.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es ift nicht allein von dunkelfchwarzer, zuweilen ins Braunlichfchwarze fich ziehender Farbe, fondern auch von dunkel hya-

einthrother, dunkel und licht honig - und weingelber ins Bräunliche fallender Farbe. Bisweilen kommt es auch von einer Mittelfarbe zwischen Strohgelb und Gelblichgrün vor, aus welchem sie in die Colophonium - braune, welche theils ins Röthlichbraune, theils ins Bräunlichgrüne fällt, bis in das hoch Kastanien - und dunkel Haarbraune übergeht. Das Honiggelbe und dunkel Haarbraune fällt nicht selten in das dunkle Bräunlichgrüne.

(*Ge.*) Man findet es derb, in Lagern mit dem festen und sogenannten erdigen Erdpech, partienweise mit andern Erz - und Steinarten gemengt und verwachsen, eingesprengt, sehr dick angeflogen, lagenweise, tropfsteinartig, klein nierenförmig, eyförmig, unvollkommen kugelig, und auf verschiedenen Drusen aufliegend.

(*Ob.*) Seine Oberfläche ist theils runzelig, theils mit erdigen Theilen, mit einer erdigen Haut, oder Rinde von Kalk u. s. w. überzogen, seltener glatt.

(*Gl.*) Aeusserlich ist dieses Erdpech an der verunreinigten Oberfläche gewöhnlich matt; das Reine ist glänzend.

Innerlich glänzend und stark glänzend, theils vom Fett - theils vom Pechglan-

ze, der befonders bey den lichteren Farben fich zuweilen dem Glasglanze nähert.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein mehr oder minder vollkommen mufcheliges, ins Flachmufchelige übergehendes Gewebe, das mit zarten Queerfprüngen in Riffeln durchzogen ift, und bey den lichteren Stücken fich nicht felten ins Unebene verlauft.

(Ge.) Die Bruchftücke find unbeftimmt - eckig, und mehr oder weniger fcharfkantig.

(Aus.) Das eingefprengte und eingewachfene kommt öfters von klein - und feinkörnigen, ausgezeichneten Stücken vor.

(Durch.) Das fchwarze ift undurchfichtig und nur an den dünnen Kanten durchfcheinend; das übrige gefärbte ift theils mehr oder weniger an den Kanten durchfcheinend, theils nähert es fich zuweilen, befonders in abgebrochenen dünnen Stücken, dem ftark Durchfcheinenden, das zuweilen ins Halbdurchfichtige übergeht.

(Str.) Das Schwarze verliert durch den Strich feinen Glanz, und wird bräunlichfchwarz; die übrigen gefärbten Stücke werden durch den Strich matt und ihre Farbe wird blaffer.

(Härt.) Das fchwarze ift weich, wie die übrigen.

(Fest.) Das schwarze ist mild, das übrige wenig spröde,

(Zus.) Leicht zerspringbar,

(Schw.) Leicht und

(Ger.) Das Schwarze, wenn es stark geschaben wird, gibt einen erdharzigen widerlichen Geruch, der aber nicht so stark ist, als der Geruch des zähen und festen Erdpechs. Das von den verschiedenen braunen, gelben, rothen, und oben angegebenen Farben, verbreitet einen harzigen, mehr oder minder angenehmen Geruch, wenn man es an ein brennendes Licht hält.

Uebrigens ziehen alle diese Erdharze, wenn sie auf einem wollenen Tuche gerieben werden, leichte Körper, als Stroh- und Fließpapierstückchen an sich.

FINDORT.

An allen den Orten, wo die vorigen Arten des Erdpechs vorkommen, findet sich auch das schlackige schwarze, welches an der Gegend von Avlona in Albanien, Iberg am Oberharze, Mörsfeld in Pfalz, Bex im Kanton Bern, Neuchatel, u. a. O. m. angetroffen wird. Das rothe, gelbe und braune Erdpech findet sich theils im

Bannat, theils in Mähren, Ostgallizien, Kornwallis, Carharrach in England, u. a. O. m.

Anm. Das schlackige Erdpech scheint seinen Ursprung von den Erdöhlen zu haben, welches durch Stockung und Beytritt anderer Theile alle Arten des Erdpechs bildet.

Das schlackige schwarze von der Gegend bey Avlona in Albanien kommt mit dem festen in Lagern vor. Auf dem Violenberge am Oberharz soll das schönste, schwarze, schlackige Erdpech in Stücken in der Gröfse eines Hühnereyes und gröfser ganz rein und derb, aufserdem noch auf allen Drusen aufliegend, eingesprengt und sehr dick angeflogen vorkommen. In einigen Stücken ist dasselbe in dünnen Lagen mit Kohlenblende gemengt. *) In dem Thale Priviza bey Saska in dem Bannat, hat man vor etlichen Jahren in einem Steinkohlenschurfe das Colophoniumbraune in Geschieben, losen, stumpfeckigen Stücken, in erhärtetem, kalkichtem Märgel, und mit Steinkohlen verwachsen gefunden. Das von einer Mittelfarbe zwischen strohgelb und gelblichgrün hat in knolligen,

*) Siehe Herrn Freiesleben Bemerkungen über den Harz, 2 Theile, Leipzig 1795 bl. 178.

und ſtumpfeckigen Stücken von verſchiedener Gröſse zu Wolkow in Mähren gebrochen; das Honiggelbe, Eingeſprengte zu Uttigsdorf in Mähren iſt in einer Schieferkohle, die ſich der Grobkohle näherte, vorgekommen. Das lichthoniggelbe, welches ein wenig ins Grünliche fällt, von Litetzko in Mähren iſt in einem Schieferthone partienweiſe eingewachſen gefunden worden. Der Schieferthon war mit Sand und Glimmer gemengt und enthielt wenig eingeſprengte Steinkohlen. Das hyacinthrothe ins Braune Wein- und Honiggelbe fallende fand Herr Hacquet in eyförmigen, rundlichen und eckigen, loſen Stücken in den Drohobyczer Eiſengruben in Oſtgallizien. In England wird das ſchöne, braune, ſchlackige Erdpech auf Bleyglanz, Kupferkieſs, Fluſs- und Kalkſpath u. ſ. w. unter verſchiedenen Geſtalten gefunden.

GEBRAUCH.

Aus dem ſchwarzen, ſchlackigen Erdpech wird ein Oehl bereitet, welches wie das natürliche Erdöhl verbraucht wird. Es dient zum firniſsſchwarzen Siegellack u. ſ. w. und wo es häufig vorkommt, kann es auch als Brennmaterial

benützt werden. Das aus Albanien wird wie das in dem nähmlichen Lager vorkommende feste Erdpech mit Fichtenpech vermischt, und zum Beschlage der Schiffe im adriatischen Meere verwendet. Nach Herrn Hawkins Versicherung soll das Erdpech aus Albanien, wenn es entzündet wird, durch kein Wasser wieder ausgelöscht werden können, sondern es wird nur dadurch gedämpfet, wenn es dem Zutritt der freyen Luft entzogen wird. Vielleicht war ein ähnliches Erdpech der Stoff des sogenannten griechischen Feuers. Daſs aber das schlackige Erdpech, wie Herr Emmerling bemerkt, zu verschiedenen Schmuck und Zierathen verarbeitet werde, ist nicht wahrscheinlich; weil dieses Pech nicht so hart ist, wie die Pechkohle oder der sonst sogenannte Gagat, aus welchem alle diese Sachen gearbeitet werden, die Herr Emmerling bey dem schlackigen Erdpech angibt. Wie das übrige nicht schwarze Erdpech benutzt werden kann, ist mir nicht bekannt.

BENENNUNG.

Der allgemeine Name, mit welchem man das schlackige Erdpech bezeichnete, war Judenpech, Asphalt, Gagat, u. s. w. Daher wurde dieses mit allen den angegebenen und schon ab-

gehandelten Arten verwechſelt, bis Herr Werner dieſem den ſchicklichen Namen beylegte, welches ſich durch ſeinen Bruch mehrere Feſtigkeit, und den weniger ſtarken erdharzigen Geruch, der ſich bey dieſer Art erſt durch ſtarkes Reiben verbreitet, leicht von allen übrigen, die ohne Reiben ihren eigenen Geruch ſchon verrathen, unterſchieden werden kann.

Anm. Meines Wiſſens hat noch kein Schriftſteller von einem andern, als dem ſchwarzen, ſchlackigen Erdpeche Meldung gemacht. Die Abänderungen des ſchlackigen Erdpechs von den übrigen Farben, welche ich angeführt habe, werden meiſtens für Bernſtein u. ſ. w. gehalten. Das dunkel hyacinthrothe von Oſtgallizien hielt man für Eiſenbranderz u. ſ. w. Wahr iſt es, daſs die lichteren Erdharze, wenn man ſie an ein brennendes Licht hält, öfters einen dem Bernſtein ähnlichen Geruch verbreiten, und ſich vielleicht demſelben nähern, als welcher das reinſte Erdharz zu ſeyn ſcheint. Daher nehme ich keinen Anſtand, die Beſchreibung des Bernſteines gleich nach den abgehandelten Erdharzen als einer eigenen Gattung aufzuführen.

§. 19.

4. Gattung.

Bernſtein.

Franz. Succin.

Ital. Succino.

Engl. Yellow Amber.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Er iſt theils gelblichweiſs, theils von einer Mittelfarbe zwiſchen Gelblichweiſs und Strohgelb, die ſich zuweilen dem blaſs Citronengelben nähert. Noch kommt er von hyacinthrother, honig - wachs - und weingelber Farbe vor. Dieſe Farben ſind meiſtens hoch, ſeltener blaſs. Die honiggelbe Farbe nähert ſich bisweilen der Farbe des braunen Candelzuckers. Die wachsgelbe fällt, oder zieht ſich in die Farbe des dottergelben, und die weingelbe in jene des gebrannten Zuckers.

(Ge.) Man findet ihn derb, ſeltener in groſsen, theils eingewachſenen, theils loſen Stücken, in Geſchieben von mittlerer Gröſse, und klein, und in loſen, ſtumpfeckigen Stücken, die ſeltener groſs, meiſtens von mittlerer Gröſse, und klein ſind.

(Ob.) Seine Oberfläche iſt theils rauh, theils runzelig, theils uneben und zerſprungen, theils

mit einer dunkelgelben Rinde überzogen, die von ſeinen übrigen Farben abweicht. Der gelblichweiſse ſcheint theils mit dem gelblichen verwachſen zu ſeyn, theils den Kern des honiggelben ins Braune fallenden auszumachen.

(Gl.) Aeuſserlich iſt der Bernſtein theils ſchimmernd, theils wenig glänzend, theils matt; inwendig glänzend, wenig glänzend, auch ſtark glänzend, zuweilen ins Spiegeliggiänzende übergehend, von einem Fettglanze, der in den Glasglanz übergeht.

(Br.) Sein mehr oder minder vollkommen muſcheliger, ins Flachmuſchelige ſich verlaufender Bruch zeigt ein glaſiges, mit zarten Queerriffen und Runzeln durchzogenes Gewebe; daher daſſelbe zuweilen ein wellenförmig wolkiges Anſehen hat.

(Geſt.) Die Bruchſtücke fallen theils keilförmig, theils gebogen dünnſchalig, theils unbeſtimmteckig aus, und ſind mehr oder minder ſcharfkantig.

(Aus.) Der eingewachſene beſteht zuweilen aus grob- oder kleineckig körnigen, ausgezeichneten Stücken.

(Durch.) Der gelblichweiſſe iſt beynahe ganz undurchſichtig, und der von einer Mittelfarbe

ist mehr oder weniger durchscheinend, zuweilen auch nur an den dünnen Kanten fleckweise durchscheinend; der übrige geht aus dem mehr oder weniger Durchscheinenden, durch das Halbdurchsichtige ins Durchsichtige über.

(*Härt*) Ist weich,

(*Fest.*) Hält das Mittel zwischen spröde und mild, welchem lezteren er sich sehr nähert,

(*Zus.*) Leicht zerspringbar und

(*Schw.*) Leicht.

(*Ger.*) Wenn er auf einem wollenen Tuche gerieben wird, zieht er leichte Körperchen, als Stroh - und Papierstückchen an sich, und verbreitet einen schwachen, harzigen, nicht unangenehmen Geruch, der aber beym brennenden Lichte merklicher wird.

FINDORT.

In dem Theile Ostpreussens, den die Halbinsel Samland zwischen dem frischen und kurischen Haf ausmacht, und sich von Pillau an der Ostsee bis an die kurische Nehrung ungefähr 10 deutsche Meilen in die Länge erstreckt. An den Küsten der Ostsee in Kurland, Livland und Russland, in Schweden, Pommern, auch ausser der Ostsee, und bisweilen zu Schmideberg, Wittenberg, in

der Schweiz, bey Schafhausen, Sicilien, zu Catanea, Spanien in Asturien u. a. O. m.

Anm. Dass das eigentliche Vaterland des Bernsteins Ostpreussen sey, hat Herr Hasse Consistorialrath und Professor zu Königsberg in einer mit vielem Fleisse und grosser Belesenheit gedruckten Abhandlung streng erwiesen. *) Nach diesem Gelehrten soll der Bernstein in der Einbucht der Ostsee, welche der sudauische Winkel heisst, nach vorausgegangenen Stürmen aus der See gefischt oder geschöpft, am Ufer der Ostsee gelesen, und unweit davon, in der Bernsteingräberey zu Palmnicken gegraben; so dass es selbst etwas ungewöhnliches ist, wenn er in andern Gegenden Samlands oder Preussens gefunden wird.

Durch Zufall kommt der Bernstein auch zuweilen an andern Orten vor; sein ältester Findort aber oder Vaterland ist der angegebene Theil Ostpreussens. Der Bernstein, welcher aus der Erde gegraben wird, soll zwi

*) Siehe Herrn Hasse aufgefundenen Eridanus, oder neue Aufschlüsse über den Ursprung, die Zeit der Entstehung, das Vaterland und die Geschichte des Bernsteins Riga 1796. S. 43.

ſchen bituminöſem Holze, Braunkohlen u. ſ. w, angetroffen werden. Der aber am Seeſtrande ausgefiſcht wird, kommt theils in loſen Geſchieben, theils in dunkel nelkenbraunen eiſenſchüſſigen Sandſteinbreccien, in groſsen und kleinen, von auſſen riſſigen und zerklüfteten Stücken eingewachſen vor. Dieſe Sandſteinbreccien beſtehen meiſtens aus lauter abgerundeten kleinen, ſehr und ganz kleinen, graulichweiſsen, glänzenden Quarzgeſchieben, die mit Eiſenocker zuſammengekittet ſind. In dem Bernſteine erſcheinen zuweilen als Einſchluſs verſchiedene Inſecten, als Erdflöhe, Bienen, Ameiſen, Käfer u. d. m. die nicht ſelten auch durch die Kunſt hineingebracht werden, und welche die Liebhaber öfters um theures Geld bezahlen.

GEBRAUCH.

Die Alten brauchten den Bernſtein zum Räuchern, electriſche Verſuche damit anzuſtellen, zur Geſundheit, als Arzneymittel u. ſ. w. Am häufigſten aber wurde er, ehe der Gebrauch der Diamanten und anderer Edelſteine, welche die beyden Indien dem Luxus liefern, bekannt war, als das koſtbareſte Kleinod geſucht, und häufig zu allerley Schmuck verbraucht. Es wurden

die Altäre damit gezieret, und die Damen ſchmückten ſich damals mit dem Bernſtein, wie jetzt mit Brillianten. — Nach dem Zeugniſs des Homers und Plinius, zeigten die Römer den meiſten Pracht im Gebrauche des Bernſteins. Nero ſchickte ſogar einen römiſchen Ritter nach Preuſſen, aus keiner anderen Urſache, als daſs er zu einem Schauſpiele recht viel Bernſtein hohlen ſollte, woraus Netze und Waffen verfertiget werden ſollten. Heut zu Tage iſt ſein Gebrauch ſehr eingeſchränkt. Stockknöpfe, Doſen, Arm und Halsbänder u. d. m. ſind nur hin und wieder in China, Perſien, in der Türkey, und bey den ſogenannten Wilden, Seltenheiten, die man aber in Europa wenig ſchätzet: auſſerdem wird er noch zu verſchiedenen Arten von Firniſsen, zum Räuchern u. ſ. w. verwendet.

Anm. Das k. k. Naturalienkabinet verwahret einen ſchönen Vorrath von theils polierten, theils rohen Stücken, worunter manche mit Einſchlüſſen vorhanden ſind. Unter dem Glaſe findet ſich dort ein gelbliches mit bräunlichen Flecken beſprengtes Geſchiebe, welches ſchwach durchſcheinend, und zum Theil anpoliert, zum Theil noch mit ſeiner natürlichen Rinde überzogen iſt. Dieſes Stück

iſt 7 und $\frac{1}{2}$ Zoll lang, 4 $\frac{1}{2}$ Zoll breit und wiegt 1 Pfund und 26 Loth.

Graf Wrbna beſitzt das rohe Stück, welches in der eiſenſchüſſigen Sandſtein-Breccie eingewachſen iſt. Auf dem neuen Markte in der Schazkammer der Kapuziner iſt ein Crucifix mit 2 Figuren, die neben dem Kreuz ſtehen, aufbewahrt. Das Crucifix ſcheint von gelblichweiſsem Bernſteine zu ſeyn, ſo wie auch die Geſichter und Hände der Figuren. Das Kreuz aber und die übrigen Figuren ſind von gelben Bernſteine, der die Farbe des braunen Kandelzuckers hat; ferner ein Altar, der über 3 Schuhe hoch und über anderthalb Schuh breit auf ſchwarzen, mit Bernſteinſtückchen hin und wieder eingelegtem Holze aufgeſetzt iſt. Dieſer Altar beſteht aus vielen einzelnen Bernſteinſäulen und 4 bis 5 Zoll hohen Figuren, zwiſchen welchen die zwölf Apoſteln und andere heilige Bildniſſe hin und wieder verſtümmelt ſtehen. Dieſer Altar wurde Kaiſer Karl dem VI. von Friederich Wilhelm dem I. König in Preuſſen, zum Geſchenke überſchickt. Alles dieſes ſteht in der dunkeln Schatzkammer in der Höhe unter dem Glaſe alſo verſteckt, daſs man nur auf einer Leiter hin-

aufklettern kann, um das ganze oberflächlich zu betrachten.

BENENNUNG.

Der deutſche Name Bernſtein wird aus ſeiner Eigenſchaft zu brennen hergeleitet. In der alten niederſächſiſchen Mundart ſoll Bernen für Brennen gewöhnlich geweſen ſeyn. Daher der Name Bernſtein anſtatt Brennſtein. Auch die Benennung Agtſtein iſt von dem veralteten Aiten, brennen abgeleitet, und vielleicht von alten Mütterchen in Augenſtein verändert worden, weil ſie den Bernſtein für die Augen heilſam fanden, und daher Halsbänder vom Bernſteine zu tragen verordneten. Bey den Römern führte der Bernſtein den Namen Succinum Saftproduckt; die alten nordiſchen Völker nannten ihn dem Plinius und Tacitus zufolge Gleſſum auf deutſch Glas. Daher die Römer die Bernſteininſeln Gleſſarias nannten.

Bey den Griechen iſt der Bernſtein unter dem Namen Electrum bekannt geweſen wegen ſeiner Eigenſchaft, die er hat, leichte Körper an ſich zu ziehen; daher auch der Namen Karabé: bey den Arabern wurde er Ambra, theils von ſeinem Geruche, den er beym Räuchern von ſich gibt, theils von ſeiner Natur als ein Harz oder Gummy genannt, deſſen Namen ſich noch heut zu Tage die

Franzofen, Italiäner und Engländer bedienen, und ihn gelbe Ambra nennen, damit er von der grauen Ambra, die Manche nebſt dem Copal damit vermengen, unterſchieden werde.

Anm. Manche Schriftſteller machen auch noch Erwähnung von einem mineraliſchen Talge, der im Jahre 1736 und 1740 an den Küſten von Finnland und noch anderwärts gefunden wurde.

Da ich aber von dieſem kein Exemplar geſehen habe, ſo kann ich davon keine äuſſere Beſchreibung liefern.

§. 20.

5. Gattung.

Steinkohle.

Franz. Charbon de terre.

Ital. Carbone di terra.

Engl. Pitt or Stone-coal.

I. Art. BRAUNKOHLE.

Franz. Charbon de terre brun.

Ital. Litantrace bruno.

Engl. Brown. Coal.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Sie iſt von dunkel bräunlichſchwarzer ins Schwärzlichbraune übergehender Farbe.

(*Ge.*) Man findet ſie derb in ganzen Lagern,

(*Ob.*) Ihre Oberfläche iſt uneben,

(*Gl.*) Auſserlich iſt ſie theils matt, theils nur wenig ſchimmernd, innerlich nach der Länge nur ſchimmernd, nach der Quere mehr oder weniger glänzend von einem fettartigen Glanze oder Schimmer.

(*Br.*) Ihr Bruch zeigt nach der Länge ein unvollkommen wellenförmig dünnſchieferiges, nach der Queere aber ein mehr oder minder vollkommenes, ins Flachmuſchelige übergehendes Gewebe.

(*Ge.*) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig, mehr oder weniger ſcharfkantig.

(*Str.*) Wird durch den Strich etwas glänzend, und ihre braune Farbe wird dadurch kenntlicher.

(*Hart.*) Sie iſt weich,

(*Feſt.*) Wenig ſpröde,

(*Zuſ.*) Ziemlich leicht zerſpringbar und

(*Schw.*) Leicht.

FINDORT.

Erzherzogthum Oeſterreich zu Klingfurt u. a. N. Ungarn Brennberg in dem Gebirge hinter Oedenburg, bey Wohndorf zwiſchen St. Georgen und

Pöſing, Siebenbürgen zu Meſstaken unweit Körósbanya u. a. O. m.

Anm. Die Braunkohle kommt mit der Moor- und andern Kohlen zugleich, öfters aber auch mit dem bituminöſen Holze vor, welches gewöhnlich in die Braunkohle übergeht; daher hat ſie nach der Länge das ſchieferige Gewebe, welches von der urſprünglichen Holztextur herzurühren ſcheint. Man findet dieſe Kohlen meiſtens in den Sandſtein- und Flötzkalkgebirgen.

GEBRAUCH.

Dieſer wird in der Folge angegeben werden.

BENENNUNG.

Herr Werner hat ihr vermuthlich von ihrer gewöhnlichen braunen Farbe und dem braunen Strich den Namen gegeben, und zwar mit gutem Grunde, weil dieſe Kohle öfters mit dem bituminöſen Holze verwechſelt wird. Die Beſchreibung des lezteren am Ende des Erdharzgeſchlechts wird uns den Unterſchied begreiflicher machen.

§. 21.

II. ART. MOORKOLE.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Sie ist von dunkel schwärzlichbrauner, ins Bräunlichschwarze übergehender Farbe,

(Ges.) Kommt derb in mehr oder minder beträchtlichen Lagern vor.

(Ob.) Ihre Oberfläche ist uneben und sie zeigt immer ein zerklüftetes, aufgeborstenes Ansehen, das mit mehr oder minder häufigen Sprüngen beynahe ganz durchzogen ist. Zuweilen ist sie auf der Oberfläche und inwendig lagenweise mit speisgelbem, oder blau angelaufenem, krystallinischem Schwefelkies über- und durchzogen, oder der Schwefelkies findet sich in ihr in kleinen und ganz kleinen Kügelchen hin und wieder eingewachsen.

(Gl.) Aeusserlich ist sie wenig schimmernd, innerlich stärker schimmernd von einem fettartigem Schimmer, der sich dem Pechglanze nähert.

(Br.) Ihr Bruch zeigt nach der Länge ein unvollkommen schieferiges mehr oder weniger holzartiges, nach der Queere aber ein theils ebenes, theils unvollkommen flachmuscheliges Gewebe.

(*Gest.*) Sie springt in ungleich vierseitige oder trapezoidische ziemlich scharfkantige Bruchstücke, die sich dem Rhomboidalischen nähern.

(*Str.*) Wird durch den Strich glänzend und dunkler.

(*Härt.*) Ist weich, ins sehr Weiche übergehend,

(*Fest.*) Zum Theil milde, zum Theil spröde,

(*Zus.*) Sehr leicht zerspringbar und

(*Schw.*) Leicht.

FINDORT.

Erzherzogthum Oesterreich, Thalern bey Krems, und allen den bey der vorigen Art angegebenen Orten, auch in Island u. a. O. m. auf der Tshakathurner Insel, Mähren zu Butkowitz, Siebenbürgen, Böhmen, Bilin, Kutterschutz u. a. O. m.

Anm. Herr Steiger, k. k. Oekonom in dem k. k. Kadetenhause zu Wienerisch-Neudadt, hat zu Krumbach hinter Wienerisch-Neustadt, zu Lembach bey Kirchschlag an der ungarischen Gränze, in der Edlitzer Au, zu Klingenfurth, und am Brennberg in N. Ungarn hinter Oedenburg bey Wohndorf Steinkohlen Flötze aufgefunden, die nunmehr nebst andern, von der k. k. privilegirten Kanal- und Bergbau-

kompagnie mit Vortheil benützt werden. In allen diesen mächtigen Steinkohlen-Niederlagen, brechen Braun- und Moorkohlen im Ueberflusse.

Die Moorkohle findet sich gewöhnlich in den Flötz-Kalksteingebirgen, in den Sandstein- und den neueren Trappgebirgen; aber in den eigentlichen Steinkohlengebirgen soll diese Art Kohlen gar nicht einbrechen.

BENENNUNG.

Wenn diese Kohle in dem Moorlande vorkommen sollte, so wäre die Benennung von dort herzuleiten; da ich aber zweifle, dass Hr. Werner mit anderen Schriftstellern die Entstehung dieser und andern Kohlen dem Torfe zuschreibe, der sich mit bituminöser Erde und mit Sand in dem Moorlande findet, so konnte ich weder die Abstammung des Namens dieser Kohlen, noch ihren Namen in fremden Sprachen bestimmen.

Auch Hrn. Fabroni ist diese Kohle entgangen, der doch in seiner vortreflichen Abhandlung, dell'Antracite Firenze 1790. so viele Abänderungen der Steinkohlen aufgeführet hat, die ich aber zu errathen nicht im Stande bin.

§. 22.

III. ART. PECHKOHLE.

Franz. Charbon poissé.
Ital. Litantrace piceo.
Engl. Pitch - coal.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Ihre Farbe ist inwendig vollkommen pechschwarz, von aussen aber öfters schwärzlichbraun.

(Ge.) Man findet sie derb, grob, eingesprengt in zerstreuten plattenförmigen und unvollkommen knolligen Stücken, in Scheiten, Geschieben, in der Gestalt von Stämmen, Aesten, und in ganzen Flötzen mit anderen Kohlen verwachsen.

(Ob.) Die äussere Oberfläche ist zuweilen bunt angelaufen, mit erdigen und sandigen Theilen, mit einer Kalkhaut hin und wieder überzogen, mit Blätter - und Schnecken - Abdrücken u. d. g. m. bezeichnet, zuweilen auch mit einer von ganz kleinen in würfelige und trapezoidische Stücke zersprungenen Kohlenrinde bedeckt. Oefters aber hat diese Kohle nach der Länge noch ein mehr oder minder vollkommenes holziges Ansehen.

(*Gl.*) Inwendig ist sie theils glänzend, theils stark glänzend von vollkommenem Pechglanze.

(*Br.*) Ihr Bruch zeigt theils ein mehr oder minder vollkommen flach - theils ein kleinmuscheliges dichtes Gewebe.

(*Gest.*) Die Bruchstücke sind unbestimmt-eckig, und ziemlich scharfkantig,

(*Härt.*) Sie ist weich,

(*Str.*) wird durch den Strich glänzend,

(*Fest.*) ist spröde,

(*Zus.*) Leicht zersspringbar, und

(*Schw.*) theils leicht, theils auf dem Wasser schwimmend.

FINDORT.

Saska im Bannat, Siebenbürgen bey Limba unweit Karlsburg, Steyermark unweit Leoben, Chursachsen unweit Dresden, Wehrau, Meissner in Hessen, Bahlingen im Würtenbergischen, Italien, Spanien in dem Bisthum Oviedo, Frankreich, Schottland, England Birmingham und Dudley u. a. O. m.

Anm. Die Pechkohle kommt am gewöhnlichsten in den Trappgebirgen von der neuesten Formation vor. In den Flötz-Kalkstein - und

den Sandsteingebirgen erscheint sie seltener, und zwar öfters nur in zerstreuten Stücken; die aber mit den anderen Steinkohlen brechen, haben nicht das holzige Ansehen, sondern vielmehr eine Aehnlichkeit mit dem schlackigen Erdpeche. Bey den Niederlagen des noch unversehrten Holzes findet man nicht selten den deutlichen Uebergang aus diesem in die vollkommene Pechkohle. Herr Werner hat dieses Vorkommen in der Wehrauer Seitenlage in der Oberlausitz bemerkt. Zu Bahlingen im Würtenbergischen u. a. O. m. bricht die Pechkohle in dünnen einzelnen Platten zerstreut. Zu Saska in dem Bannat kommt sie in knolligen Stücken, in Tyrol zu Hering eingesprengt und mit der Schieferkohle gemengt, bey Leoben in Steyermark in losen Stücken und mit Schieferkohle verwachsen u. s. w. vor. An der ungarischen Gränze in dem Viertel des Unterwienerwaldes, und am Brennberg hinter Oedenburg in N. Ungarn findet sich die Pechkohle zuweilen mit der Braun - und Schieferkohle, und auch in knolligen Stücken u. s. w.

GEBRAUCH.

Ausser dem, dass sie zum Brennmaterial dient, wird aus der reinen festeren Pechkohle Trauer-

geſchmuck verfertigt, als Ohrgehänge, Halskorallen, Armbänder, Knöpfe und dergleichen Waaren mehr.

BENENNUNG.

Von ihrem pechartigen Anſehen und Glanze hat dieſe Kohle ihren Namen erhalten. Viele Schriftſteller verwechſeln das ſchwarze ſchlackige Erdpech mit der Pechkohle, oder nennen unſere Pechkohle Gagat; weil dieſe Kohle am Fluſse Gaga, oder bey der Stadt Gagas in klein Aſien, welche am Fuſse einer Gebirgskette liegt, die vom Vorgebirge Chelidoni nach Mitternacht ſtreicht, ehedem ausgegraben wurde, und daher den Namen Gagat erhielt. Die franzöſiſchen Schriftſteller nennen es Jayet, die Engländer Jet, andere Obſidian, oder ſchwarzen Bernſtein; weil es zuweilen, wie andere Erdharze, leichte Körper an ſich ziehet u. ſ. w.

§. 23.

IV. ART. GLANZKOHLE.

Franz. Charbon brillant.
Ital. Litantrace brillante.
Engl. Shining-Coal.

(*Fa.*) Sie ist von eisenschwarzer Farbe, die meistens ein wenig ins Braune fällt und nicht selten stahlfarbig bunt angelaufen seyn soll.

Man findet sie derb und streifenweise mit Brandschiefer verwachsen oder durchzogen. Auch soll sie seltener eingesprengt vorkommen.

(*Gl.*) Aeusserlich geht sie aus dem Starkschimmernden durch das Glänzende ins Starkglänzende über, innerlich ist sie glänzend und starkglänzend, von einem metallähnlichen Glanze.

(*Br.*) Ihr Bruch zeigt ein mehr oder minder vollkommen muscheliges Gewebe, welches in die Quere und zuweilen auch in die Länge mit ganz kleinen Riffeln, Rissen und Runzeln durchzogen ist.

Auch soll sie einen vollkommen- und grossmuscheligen Bruch zeigen, gewöhnlich unabgesondert, zuweilen aber auch von schaligen, ausgezeichneten Stücken, die den stänglichen sich etwas zu nähern scheinen, vorkommen.

(*Ge.*) Die Bruchstücke sind unbestimmt-eckig und mehr oder weniger scharfkantig.

(*Aus.*) Sie hat dicht miteinander verwachsene grosseckig körnige, ausgezeichnete Stücke,

die ihr auf dem frifchen Bruche ein fehr unebenes, ftumpfwinkeliges Anfehen gibt.

(Härt.) Ift weich,

(Feſt.) Spröde,

(Zuſ.) Nicht befonders fchwer, zerfpringbar und

(Schw.) Leicht.

FINDORT.

England, Newkaftle, Wallis, und vielleicht an a. O. m.

Anm. Da ich von der fo feltenen Glanzkohle nur 2 Stücke gefehen habe, eines von Newcaftel, welches ich aus der Güte des Herrn Oberbergraths Karften in meiner Sammlung aufbewahre, und das andere in der Sammlung des Herrn von Jacquin fand, welches von Wallis aus England ftammet, fo konnte ich die äufsere Befchreibung davon nur nach diefen wenigen Exemplaren entwerfen. Die Kennzeichen, welche ich in meinem Exemplar nicht fand, erfetzte ich durch die Befchreibung der Glanzkohle, welche uns Herr Emmerling gegeben hat, wobey ich aber immer das Wort *Soll* hinzufetzte.

Das Stückchen Glanzkohle von Wallis, welches Herr von Jacquin befitzt, ift eifenfchwarz, derb, hat den metallähnlichen

Glanz, und ſein flachmuſcheliger Bruch zeigt ein unebenes, in das ziemlich Verwachſene, wellenförmig Schieferige übergehendes Gewebe, beſteht aus etwas gebogen dickſchaligen und eckig körnigen ausgezeichneten Stücken, und iſt im übrigen der Glanzkohle ganz ähnlich. Dieſe Kohlen geben am Licht einen ſchwachharzigen, aber nicht unangenehmen Geruch von ſich.

Auf dem beyliegenden Zettel war angemerkt, daſs dieſe Kohle in Wallis unter dem Namen Kulmkohle bekannt ſey, und zur Reducirung der Zinnerze gebraucht werde. Herr Profeſſor von Jacquin der jüngere hat dieſe Kohle nebſt vielen anderen Steinkohlen in England erhalten.

BENENNUNG.

Von ihrem metallähnlichen Glanze, den keine andere Steinkohle beſitzt, hat ſie ihren Namen erhalten. In Newcaſtel und anderen Orten Englands ſolle man gewöhnlich die Blätterkohle, gemeine Glanzkohle, und die mit bunten und Regenbogenfarben ſpielenden geradezu Glanzkohlen nennen.

Die Seltenheit dieſes Foſſils mag wohl daher kommen, weil ſie zu wenig bekannt, und

zuweilen auch mit der Kohlenblende verwechſelt wird.

§. 24.

V. ART. STANGENKOHLE.

Franz. Charbon en tiges.
Ital. Litantrace di fuſto.
Engl. Bar - Coal.

AEUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Sie iſt von dunkelſchwarzer, zuweilen etwas ruſsiger Farbe, die ſich ins Bräunlichſchwarze zieht, oder demſelben nähert.

Auf den Klüften ſoll ſie zuweilen zufällig mit gelbem Eiſenocker überzogen ſeyn. Ich fand zwiſchen den Klüften theils ganz klein eingeſprengten Leber - oder Schwefelkies, der hin und wieder in ganz kleinen Blättchen ein - und aufgewachſen war, theils graulichweiſses Haarſalz oder vitrioliſchen Beſchlag, der in ganz kleinen Flecken angeflogen oder ausgewittert erſchien, welcher aber mehr durch den Geſchmack als durch das unbewaffnete Auge zu erkennen war.

(Ge.) Man findet dieſe Kohle theils in ziemlich dicken und breiten gleichlaufenden, etwas gekrümmten oder gebogenen unvollkommen

dreyſeitigen Stängeln, die auf, über und an- einander gewachſen und mit Sprüngen durchzogen ſind, die durch die Verwitterung des ganz fein eingeſprengten, oder mit denſelben beynahe innigſt gemengten Schwefel und Leberkies entſtanden zu ſeyn ſcheinen, theils in mehr oder minder dicht auf, über und aneinander gewachſenen, runden, liegenden theils geraden, theils etwas geſchlängelten, dünnen Stängeln, die gegen die Enden hin und wieder hervorragen.

(Gl.) Auſserlich iſt die dick- und breitſtängliche fleckweiſe ſpiegelig glänzend und ſehr ſparſam mit Schwefel oder Leberkieſsblättchen beſprengt; die dünnſtängliche iſt äuſserlich ganz matt.

Innerlich iſt ſie mehr oder weniger glänzend von einem fettartigen Glanze, die dickſtängliche iſt auf dem friſchen Bruche zuweilen ſchwach buntſtahlfarbig angelaufen, zuweilen an jenen Stellen ganz matt, wo die Blättchen des Schwefelkieſes eingewachſen ſind.

(Br.) Ihr Bruch zeigt ein mehr oder minder vollkommen muſcheliges ins Flachmuſchelige übergehendes Gewebe.

(Gest.) Die Bruchstücke sind theils splitterig, theils kurz und dünnstänglig, theils unbestimmt-eckig und mehr oder minder scharfkantig,

(Aus.) Sie besteht theils aus den dicken oben angegebenen Stängeln, theils aus runden, an dem einem Ende miteinander verwachsenen und an dem anderen hier und dort einzeln hervorragenden, dünnstängeligen ausgezeichneten Stücken.

(Ab.) Die dünnstängliche färbt ein wenig ab, die dickstängliche aber nicht.

(Härt.) Sie ist weich.

(Fest.) wenig spröde,

(Zus.) leicht zerspringbar und

(Sch.) Leicht.

FINDORT.

Bisher nur auf dem Meissner unweit Almerode in Hessen.

Anm. Dem Hrn. Oberbergrath Karsten habe ich die dickstängliche Stangenkohle zu verdanken; das Stück von der Dünnstängligen wird in der Sammlung des Hrn. Grafen von Wrbna aufbewahret. Dieses letztere erkaufte der Hr. Graf von Hrn. Dussold hiesigen

Mineralienhändler, welcher dasselbe aus der churfürstlich. maynzischen Sammlung erhalten hat; es ist auf dem Meissner unweit Almerode in Hessen vor mehreren Jahren eingebrochen, und auf einer dunkelschwarzen Blätterkohle aufgewachsen.

BENENNUNG.

Von ihren stänglichen ausgezeichneten Stücken hat sie ihren Namen erhalten.

§. 25.

VI. ART. FASERKOHLE.

Franz. Charbon fibreux.
Ital. Litantrace fibroso.
Engl. Fibrous Coal.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Sie ist von dunkelschwarzer Farbe, die zuweilen ins Blaulichschwarze fällt, oder derselben nahe kommt.

(*Ge.*) Man findet sie seltener derb, in breiten und schmalen, dicken und dünnen bandartigen Stücken, die sich zuweilen den platt- und schmalstängelichen nähern; ein- und aufgewachsen, öfters aber eingesprengt, angeflo-

gen, als dicker und dünner Ueberzug, und meistens mehr oder minder häufig mit andern Steinkohlenarten gemengt und Lagenweise verwachsen.

(Gl.) Sie ist gewöhnlich schimmernd, seltener glänzend, von seidenartigem Glanze oder Schimmer.

(Aus.) Besteht aus theils höchst zart-gerad-und kurz-theils verworren-faserigen schwach zusammgebackenen Theilchen, die sich zuweilen dem Festen nähern,

(Abf.) Diese Kohle färbt stark ab, ist ganz zerreiblich, und

(Schw.) sehr leicht.

FINDORT.

Stilletz bey Horzowitz in Böhmen, Mähren, Glum, Roschitz u. a. England Newcastle, Broseley, Brodley u. a. O. m.

(Anm.) Als mein verewigter Freund Haidinger aus England zurück kam, und mir seine von dort mitgebrachten Steinkohlen zeigte, so sagte er: dass man in England die Kohlen, welche mit einem schwarzen faserigen Wesen durchzogen und verwachsen sind, für die besten und brauchbarsten Koh-

len halte. Diese Bemerkung machte mich aufmerksam, und da mir bekannt war, daſs der Hr. Graf von Wrbna auf ſeiner Herrſchaft zu Hortzowitz ſehr gute Steinkohlen beſitzet, ſo erſuchte ich Hrn. Grafen mir alle Abänderungen ſeiner Kohlen zu überſchicken. Unter dieſem Vorrathe fand ich die Faſerkohle nicht allein auf und mit anderen Kohlen verwachſen, ſondern als eine Seltenheit in einem lichtrauchgrauen gelblich gefleckten und ins Aſchgraue fallenden allein den oder nur gelblichgrau gefleckten aſchgrauen Schieferthon, der in Sandſtein übergeht, und mit zerſtörten ganz kleinen ſilberweiſsen Glimerflimmern durchſprengt iſt.

Dieſer Schieferthon iſt zuweilen Fleckweiſe mit äuſserſt dünnen Rinden von der Blätter- oder Schieferkohle feinadrig verwachſen, und mit ganz kleinen zerſtörten Kohlenkörnern ſparſam durchſprengt, und ſeine Klüfte ſind durchaus mit mehr oder minder häufigen ſchilfartigen oder platt und ſchmalſtänglichen langen und kurzen Ab- und Eindrücken in die Länge und Quere durchzogen, welche zum theil mit einer dunkel- oder bräunlichſchwarzen äuſserſt dünnen bituminoſen Haut angeflogen, ausgefüllt oder nur überzogen,

und zuweilen mit Thon verunreiniget ſind; auf und zwiſchen dieſen ſchilfartigen Flecken oder Stängeln findet ſich zuweilen in ganz kleinen Flecken die zerreibliche, zuweilen auch die feſte Faſerkohle.

Die Zerreibliche kommt am gewöhnlichſten in dem licht rauchgrauem gelblichgrau gefleckten und ins aſchgraue fallenden Thone vor. Der aſchgraue gelblichgrau gefleckte iſt häufiger mit den ſchilfartigen Ab- und Eindrücken durchzogen als der dunklere Schieferthon. Bisher iſt die zerreibliche Faſerkohle nur in dieſem in einem bandartigen Stücke, oder dergleichen Streife von einem Zoll lang, und etwas über ¼ Zoll breit aufgewachſen erſchienen; an dieſem Stücke war ein kleineres, etwas krummgebogenes, platt und ſchmalſtängliches Stück angewachſen, welches ſchon in die feſte Faſerkohle übergieng und auf der Oberfläche mit ein wenig Thon beſchmutzt war. Ein anderes, etwas geſchlängeltes, mit Thon beſprengtes und gemengtes unvollkommen plattſtängliches ins Feſte übergehendes Stückchen Faſerkohle, die aber nur einer dünnen Haut ähnlich war, kam auf eben dieſem Thon zugleich aufgewachſen vor.

Die übrige Faſerkohle iſt bey weiten nicht ſo ſelten, ſondern kommt in dem Stilletzerkohlen Flötz häufig als dicker und dünner Ueberzug angeflogen; lagenweiſe verwachſen, theils auf der Schiefer- und Grobkohle, theils auf und mit der Blätterkohle u. ſ. w. vor.

Zu Chlum in Mähren erſcheint die Faſerkohle im dunkel graulichſchwarzem Schieferthon in ſchmalen und ſparſam eingewachſenen bandartigen Streifen. Dieſer Schieferthon iſt mit zerſtörter Blätterkohle und mit zerriebener Faſerkohle ganz verwachſen, oder innigſt damit vermengt, und in dieſem Schieferthon kommt zuweilen noch durchſcheinendes braunes Erdharz, theils eingeſprengt, theils eingewachſen vor.

In den meiſten engliſchen Blätter- Grob-und Schieferkohlen fand ich die Faſerkohle, welche mit dieſen Kohlen gemengt, verwachſen, zuweilen auch ſchon etwas erhärtet in bandartigen Streifen aufgewachſen war. Auf der ſogenannten Cannelkohle von Broſeley fand ich die Faſerkohle in kurzen und ſchmalen bandartigen Streifen, u. ſ. w. Wo immer die Faſerkohle auf der Oberfläche der anderen Kohlen erſcheint, wird man ſie aus

ihren ſeidenartigen Schimmer, ihrem Abfärben und zarten gleichlaufenden Streifen oder Faſern bemerken können, da ſie den Steinkohlen, auf welchen ſie vorkommt, ein in die Länge fleckweiſe ſtreifiges Anſehen gibt.

BENENNUNG.

Aus ihrem Gewebe habe ich den Namen hergeleitet.

§. 26.

VII. ART. SCHIEFERKOHLE.

Franz. Charbon ſchiſteux.
Ital. Litantrace Schiſtoſo.
Engl. Schiſtous - Coal.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Ihre Farbe iſt dunkelſchwarz, die ſich oft der graulichſchwarzen nähert.

(Ge.) Man findet ſie derb, mit andern Steinkohlen verwachſen, und in mehr oder minder mächtigen Lagern.

(Ob.) Ihre Oberfläche iſt zuweilen mit erdigen Theilen verunreiniget, mit Abdrücken von

Heleciten bezeichnet, oder auch mit Schwefelkiespunckten besprengt, und mit der Faserkohle hin und wieder überzogen. Zwischen den Klüften ist sie bisweilen mit schwachen bunten Farben angelaufen.

(Gl.) Aeusserlich ist sie stellenweise matt, schimmernd, glänzend und wenig glänzend, innerlich wechselt ihr Glanz vom Starkglänzendem ins wenig Glänzende bis zum Schimmernden ab, und ist vom Fettglanze, der in Pechglanz übergeht.

(Br.) Ihr Hauptbruch zeigt ein mehr oder minder vollkommen gerad dick- oder dünn- zuweilen auch wellenförmig-schieferiges Gewebe; ihr Querbruch hingegen theils ein ebenes dem unebenen zuweilen sich näherendes und ins unvollkommen flachmuschelige übergehendes Gewebe.

(Gest.) Die Bruchstücke sind bald keilförmig splitterig, bald scheibenförmig und unbestimmteckig, mehr oder weniger scharfkantig;

(Aus.) Sie besteht theils aus gerad- und dicktheils aus dünnschaligen mit einander verwachsenen Stücken, die sich zuweilen dem Grosseckigkörnigen nähern,

(Str.) Wird durch den Strich glänzend,

(Hart.) Ist weich, zum Theil auch mäßig hart

(Fest.) Mehr oder weniger spröde,

(Zu.) Die sprödere ist leicht, und die weniger spröde nicht sonderlich leicht zersprengbar, und

(Schw.) Leicht, und gränzt zuweilen an das mittelmäßige Schwere.

FINDORT.

N. Ungarn auf dem Brennberg in dem Bannat bey Steyerdorf und Doman; Oberungarn zwischen Poratsch und Marksdorf; Steyermark bey Leoben, Hering in Tyrol, Böhmen zu Stilletz im Berauner kreise auf der Herrschaft Horzowitz u. a. m. England Derbyshire, Whitehaven in Cumberland, Newcastel, am Tynefluss, Broseley, Shropshire zwischen Birmingham und Dudley u. a. O. m.

Anm. Die Schieferkohle findet sich am gewöhnlichsten in den selbstständigen Steinkohlengebirgen. Auch kommt sie zum Theil, jedoch seltner, in den zur Trappformation gehörigen Steinkohlen vor. Blätter- und Grobkohle, Schieferthon und Sandstein sind ihre Begleiter. In andern Gebirgen erscheint diese Kohle seltener, zuweilen nur nesterweise, und als Geschiebe mit dem bituminösen Holze und

der Braunkohle; diese sehen aber zuweilen mehr einer schieferigen, mürben Pechkohle, als einer wahren Schieferkohle gleich. Die von Leoben aus Steyermark ist zuweilen mit bunten Farben auf dem frischen Bruche angelaufen und hat lagenweise Schwefelkies in plattgedrückten Häutchen auf- und eingewachsen. In der von Hering aus Tyrol kommt zuweilen weingelbes Erdpech eingewachsen vor, und in dieser letzteren mit ihren Abänderungen erscheinen auch verkalkte Ueberbleibsel von Schalthieren, Abdrücke von Heleciten u. d. m. Diese und die Steyermärkischen gehen in die Pechkohle über. Zu Stilletz bey Horzowitz in Böhmen erscheint die Schieferkohle mit der Blätter- und Grobkohle und ist nicht selten mit der Faserkohle gemengt u. s. w.

BENENNUNG.

Von ihrem Gewebe hat sie ihren Namen erhalten. Ehedem wurde die Schieferkohle meistens mit der Blätterkohle verwechselt. Andere vermengen sie mit dem Brandschiefer, und noch andere ja wohl die meisten, welche mit der Abtheilung der Steinkohlen in mehrere Arten nicht zufrieden sind, kennen die Steinkohlen gar nicht.

Die Engländer haben ihre technifchen Benennungen, aus welchen man die verfchiedenen Arten der Steinkohlen nie wird errathen können, als Z. B. in Derbyshire wird die deutliche Schieferkohle Hart- oder Hartfteinkohle genannt. Die wellenförmige Schieferkohle von Newcaftel, welche bey dem Tyneflufs gegraben wird, ift unter dem Namen Splintcoal u. f. w. bekannt.

§. 27.

VIII. ART. CANNEKOHLE.

Franz. Cannel - Coal.
Ital. Litantrace tornatile. Cannel - Coal.
Engl. Cannel - Coal, Kilkenny - Coal.

AEUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Sie ift von dunkel graulichfchwarzer Farbe, die fich zuweilen ins dunkel Bräunlichfchwarze zieht.

(*Ge.*) Man findet fie derb.

(*Ob.*) Ihre Oberfläche ift theils eben, theils rauh und feinrunzelig, theils mit Eifenocker hin und wieder fleckweife fchwach überzogen, oder in kleinen bandartigen Streifen mit der Faferkohle verwachfen, mit pechfchwarzen glänzenden fehr und ganz kleinen Streifen von Pechkohlen mehr oder minder fparfam

und zerſtreut durchſprengt, auch mit feinem ſpeisgelben Schwefelkies beſprengt, der zuweilen in dünnen Häutchen und Blättchen zwiſchen den zart und unvollkommen dünnſchieferigen Runzeln aufgewachſen, oder nur angeflogen erſcheint. Zuweilen ſind auf der Oberfläche dieſer Kohle ſehr und ganz kleine breite und platte zirkelförmige Eindrücke mit einer ſpeisgelben dünnen Haut von Schwefelkies überzogen, der auch auf der entblöſsten Bruchfläche auf ſehr und ganz kleinen platten ſchief hervorſtechenden pockenartigen Fleckchen, ganz klein und fein und punktweiſe auf und eingeſprengt erſcheint.

(*Gl.*) Aeuſſerlich iſt ſie theils matt, theils wenig ſchimmernd; innerlich wechſelt ſie aus dem Matten in das mehr oder weniger Schimmernde und wenig Glänzende ab, das ſich ſelten dem Starkglänzenden nähert, und von fettartigem Schimmer oder Glanze iſt.

(*Br.*) Ihr theils groſs - theils klein - und flachmuſcheliger Bruch zeigt bald ein dichtes etwas erhaben und flach eingebogen unvollkommenmuſcheliges, bald mit vielen und kleinen Runzeln durchzogenes dem unvollkommen wellenförmig Schieferigen ſich näherndes und mit mehr oder weniger kleinen platten Schich-

ten verwachſenes Gewebe, das ſich zuweilen dem äuſſerſt dünn und dicht miteinander verwachſen Blätterigen nähert.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind theils etwas gebogen dick und dünnſchalig, theils keilförmig ſplitterig und unvollkommen ſcheibenförmig, zuweilen dem Rhomboidaliſchen ſich nähernd, auch unbeſtimmt-eckig und mehr oder weniger ſcharfkantig.

(Str.) Sie wird durch den Strich glänzend und färbt dadurch zuweilen ein wenig ab.

(Härt.) Iſt weich.

(Feſt.) Hält das Mittel zwiſchen Spröde und Mild,

(Zuſ.) Iſt ziemlich leicht zerſpringbar und

(Schw.) Leicht.

FINDORT.

England zu Wigan in Lancashire, Broſeley in Shropshire, Athercliff bey Scheffield, u. a. Kilkenny in Irrland.

Anm. Die von Athercliff wird dort auch Branchcoal genannt, und alle die Kohlen, welche der von Wigan, wo eigentlich die meiſte Cannelkohle zu Hauſe iſt, ähnlich ſehen, ſind in England unter dem Namen Cannelkohle bekannt.

Die fogenannte befte Cannelkohle von Wigan, welche glänzender als alle übrigen ift, fcheint ein Mittelding zwifchen der Blätter- und Schieferkohle zu feyn, die aber mehr Feftigkeit als die Blätterkohle hat.

GEBRAUCH.

Aus der reinften und fefteften, welche eine befsere Politur annimmt als die übrigen, werden Dofen, Stockknöpfe, Dintenfäfser u. d. m. verfertiget. Auch foll der Chor von der Cathedralkirche zu Lichtfield mit diefer Kohle und abwechfelndem weifsem Marmor oder dem fogenannten Alabafter bekleidet feyn. Diefe Kohle wird auch als Brennmaterial in den Kaminen der Reichen verbraucht, wozu gewöhnlich die mehr glänzende, und fettere Cannelkohle angewendet wird, die unter dem Namen befte Cannel-coal bekannt ift.

BENENNUNG.

Sie wird Cannel- und Candelkohle genannt. Die aus Irrland hat ihren Namen von dem Orte Kilkenny, wo fie gefunden wird. Der englifche Bifchof Watfon leitet ihren Namen von Candel, Licht, her, weil die armen Leute diefelbe in England anftatt der gewöhnlichen Lichter brennen follen. Allein diefe Kohle ift weder häufig noch wohl-

feil und brennt zwar anfangs im Kleinen, wie ein Licht, verlischt aber gleich wieder.

Andere leiten ihren Namen von dem verdorbenen Worte Cannel, anstatt Channel, Kanal her; weil sie auf dem Kanal von Wigan weiter in andere Orte verführt wird. Dass sie aber von dem Orte Kennel, welches in Lancashire gelegen seyn soll, ihre Benennung erhalten haben solle, ist mir nicht wahrscheinlich, weil ihr eigener Findort Wigan in Lancashire ist. Den Ort Kennel fand ich auch in der neuesten Karte nicht, welche Herr I. Cary im Jahre 1794 herausgegeben hat. Diese Karte hat sonst die unbekanntesten Oerter, wo nur immer etwas wichtiges vorgefunden wird, deutlich angegeben.

§. 28.

IX. ART. BLÆTTERKOHLE.

Franz. Charbon feuilleté.
Ital. Litantrace fogliato.
Engl. Foliated - Coal.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Ihre Farbe ist dunkelschwarz und öfters auf und zwischen den Klüften bunt, stahlfarbig und mit pfauenschweifigen Farben angelaufen.

(Ge.) Man findet ſie derb, zuweilen mit Faſerkohle gemengt, mit graulichſchwarzem Schieferthon und Schieferkohle lagenweiſe verwachſen, und mit thonigen Theilen durchzogen.

(Ob.) Ihre Oberfläche iſt uneben, zuweilen mit thonigen Theilen, mit angeflogenem oder in dünnen Blättchen aufgewachſenem Schwefelkies verunreiniget, mit einem dicken oder dünnen Ueberzug von Faſerkohle verwachſen, und mit mehr oder minder deutlichen in die Länge und in die Queere abgetheilten Linien oder Riſſen durchzogen, die ihr ſchon von auſſen ein verwachſen trapezoidiſches oder unvollkommen vierſeitig ſäulenförmiges Anſehen geben.

(Gl.) Aeuſserlich iſt ſie theils ſchimmernd, theils wenig glänzend, ins Glänzende übergehend. Innerlich, wenn ſie mit der Faſerkohle verwachſen iſt, nur ſchimmernd, ſonſt aber auf dem Hauptbruche ſtark und zuweilen ſpiegelflächig glänzend, im Queerbruche iſt ihr Glanz minder ſtark und überhaupt von einem fettartigen Glanze, der in Pechglanz übergeht, und dort, wo die Faſern eingemengt oder eingewachſen ſind, iſt der Glanz ſeidenartig.

(*Br.*) Der Hauptbruch der Blätterkohle zeigt theils ein gerades, theils ein wellenförmig dünnblätteriges Gefüge, welches leztere auf dem Queerbruche noch deutlicher ist, und ihr zuweilen ein unebenes, oder undeutlich flachmuscheliges Ansehen gibt.

(*Gest.*) Die Bruchstücke sind theils trapezoidisch, theils unvollkommen würfelig und mehr stumpf als scharfkantig.

(*Aus.*) Sie besteht aus mehr oder minder deutlichen, zuweilen mit Rissen durchzogenen trapezoidischen, ausgezeichneten Stücken, die zuweilen ins Körnige übergehen.

(*Härt.*) Ist weich,

(*Fest.*) Spröde,

(*Zus.*) Leicht zerspringbar,

(*Abf.*) Färbt an jenen Stellen mehr oder weniger ab, wo sie mit der Faserkohle gemengt ist, und

(*Schw.*) Ist leicht.

FINDORT.

N. Ungarn bey Fünfkirchen, Steyerdorf im Bannat, Mähren bey Roschitz, Oslavan, Nickolschütz u. a., Böhmen, Stilletz bey Horzowitz, Mühlheim an der Ruhr im Cölnischen, Frankreich Forez bey chateau la Morliere u. a.

England, Cumberland, Whitehaven unweit Talkin, Keswick, Shropshire, Brodeley, Broſeley, Newcaſtle in Northum' ·ᴬᶜ und am Fluſse Tyne u. a. O. m.

Anm. Die Blätterkohle kommt mit der Schiefer-Grob- und Faſerkohle nur in den ſelbſtſtändigen Steinkohlengebirgen vor.

Sie iſt theils wegen ihres Gewebes, theils wegen des ihr zuweilen beygemengten Schwefelkieſes am meiſten der Verwitterung ausgeſetzt, und vorzüglich vor allen übrigen Kohlen am öfteſten mit verſchiedenen bunten Farben angelaufen.

BENENNUNG.

Ihren Namen hat ſie von ihrem Gewebe erhalten. Ehedem verſtand man in Frankreich unter der Benennung, pfauenſchweiſig oder regenbogenfarbig angelaufene Kohle, die Blätterkohle. Herr Fabroni in ſeiner Abhandlung der Steinkohlen dell' antracite o Carbon di Cava in Firenze 1790 bemerkt unter andern l'antracite ampelitico Pitt or Stone-coal, die Blätterkohle, wie es ſcheint, unter dem Namen, antracite cubico, und antracite variegato von Oslavan in Mähren. Auch die Engländer verſtehen unter dem allgemeinen

Namen Pitt or Stone - coal, alle die Steinkohlen, welche aus den Kohlengruben gefördert werden. Die eigentliche Blätterkohle, wie wir ſchon oben bey der Glanzkohle erinnert haben, wird aber, zu Newcaſtle, wenn ſie ganz ſchwarz iſt, gemeine Glanzkohle, und wenn ſie mit bunten Farben angelaufen iſt, nur Glanzkohle genennt. Die Blätterkohle von Brodley iſt dort unter dem Namen Mittelkohle und jene von Broſeley calcut, die auf thonartigem Eiſenſtein anſteht, unter dem Namen Cloth - coal bekannt, vielleicht, weil ſie gleichſam den Eiſenſtein überzogen oder bekleidet hat. Andere Blätterkohlen haben gar keine Namen, auſser daſs man ſagt: dieſe gibt leichte und jene harte Coaks u. ſ. w.

§. 29.

X. ART. GROBKOHLE.

Franz. Charbon grenu.
Ital. Litantrace granelloſo.
Engl. Granular - Coal.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Sie iſt von lichtdunkelſchwarzer Farbe, die ſich theils der graulich - theils der bräunlichſchwarzen Farbe nähert.

(Ge.) Man findet ſie derb, zuweilen mit Faſerkohle gemengt, mit Blättchen von Schwefelkies verwachſen, und hin und wieder mit eingewachſenen Körnern von Blätter, Pech und Schieferkohle.

(Gl.) Aeuſserlich und innerlich iſt ſie theils ſchimmernd von der auf- und eingewachſenen Faſerkohle, theils wenig glänzend, von einem fettartigen Glanze, und nähert ſich hin und wieder dem Matten, wenn ſie in den Kohlenſchiefer übergeht.

(Br.) Ihr Bruch zeigt ein unebenes dem unvollkommen Blätterigen ähnliches, und ſich dem Schieferigen mehr oder weniger näherendes Gewebe.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und mehr oder weniger ſcharfkantig, zuweilen dem ſtumpfkantigen ſich näherend.

(Aus.) Sie beſteht aus grob- und kleinkörnigen ausgezeichneten Stücken.

(Str.) Wird durch den Strich glänzend,

(Härt.) Iſt mäſsig hart ins Weiche übergehend,

(Feſt.) Spröde, und nähert ſich zuweilen dem Milden,

(Zuſ.) Mehr oder minder leicht zerſpringbar, und

(*Schw.*) Leicht, jedoch etwas ſchwerer als die ſchon beſchriebenen Arten.

FINDORT.

An allen den Orten, wo die Blätter- und Schieferkohle vorkömmt.

Anm. Die von Stilletz, bey Horzowitz in Böhmen, iſt öfters theils mit der Faſerkohle überzogen, theils Lagenweiſe verwachſen; und bey dieſer fand ich den deutlichſten Uebergang in den Kohlenſchiefer. Zu Roſitz in Mähren kommt die Grobkohle lagenweiſe mit feſter Faſerkohle verwachſen und mit theils eingeſprengten derben, theils mit dünnen Blättchen von Schwefelkies durchſprengt vor.

Die Grobkohle bricht gewöhnlich mit der Schiefer Blätter- und Pechkohle; zuweilen ſoll ſie auch mit bituminöſem Holze auf einer und derſelben Lagerſtätte vorkommen, und ſich unter andern in den Steinkohlenwerken im plauiſchen Grunde unweit Dresden, bey Miesbach in Oberbayern, bey Amberg in der Oberpfalz u. a. O. m. finden.

Die Grob- und Moorkohle entzünden ſich zuweilen ſelbſt an der Luft, und legen da-

durch den Grund zur Entstehung der Erdbrände.

BENENNUNG.

Herr Werner hat dieser Kohle vermuthlich ihren Namen aus den grobkörnigen ausgezeichneten Stücken hergeleitet, aus welchen sie besteht.

Anm. Ich konnte den Namen dieser Kohle in fremden Sprachen unter keinem andern Ausdrucke geben, als durch das Wort Körnig.

§. 30.

XI. ART. KOHLENSCHIEFER.

Franz. Schiste de Charbon.
Ital. Schisto del Carbone.
Engl. Coal-Schistus.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Er ist von dunkel bräunlichschwarzer ins dunkel Graulichschwarze sich ziehender Farbe,

(*Ge.*) Findet sich derb in Lagern über und unter den übrigen Steinkohlen

(*Gl.*) Ist sowohl äusserlich als innerlich matt und nur zuweilen auf dem Queerbruche schimmernd von einem fettartigen Schimmer.

(Br.) Sein Bruch zeigt nach allen Richtungen theils ein dick theils ein dünn wellenförmig ſchieferiges Gewebe,

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind theils ſcheibenförmig, theils keilförmig ſplitterig und unbeſtimmt-eckig, mehr oder weniger ſcharfkantig

(Str.) Gibt einen lichtbraunen matten Strich,

(Härt.) Iſt weich,

(Feſt.) Spröde,

(Zuſ.) Nicht beſonders leicht zerſpringbar und

(Schw.) Leicht.

FINDORT.

Böhmen zu Stilletz auf der Horzowitzer Herrſchaft.

Anm. Der Kohlenſchiefer kommt mit der Blätter-Schiefer- und Grobkohle in dem Stilletzer ſelbſtſtändigen Steinkohlenflötze vor. Man findet ihn theils auf und über der Schieferkohle, theils unter einem 6 Zoll mächtigen Schieferthon, der in Sandſtein übergeht u. ſ. w.

Dieſer Kohlenſchiefer brennt mit einer ſtarken Flamme, und gibt nach dem Verbren-

nen theils eine Afche theils eine Schlacke. Er wird zu Horzowitz als Brennmaterial verbraucht.

BENENNUNG.

Sein Name mag vielleicht daher geleitet werden, weil er theils auf und über die Schieferkohlen, theils unter andern Steinkohlen lagenweife einbricht, oder die Grundlage der Steinkohlen zuweilen ausmacht. Es fcheint, dafs der mit den Steinkohlen bisweilen vorkommende Brandfchiefer in den Kohlenfchiefer übergehe.

Anm. Die nun abgehandelte Befchreibung der verfchiedenen Steinkohlenarten habe ich meiftens nach meinen und den mir hier bekannten Exemplaren entworfen und mich dabey genau an die wernerifche Eintheilung gehalten.

Diefe Eintheilung hat noch manche Widerfacher, die mit Herrn von Beroldingen behaupten, dafs die Steinkohlen mehrentheils wie ineinander zerflofsen feyn, und dafs die willkührlichen Namensunterfcheidungen uns keineswegs berechtigen, diefelben als befondere Arten in Mineralfyftemen aufzuneh-

men. Wenn dieſer Grundſatz richtig wäre, und kein Unterſchied unter denſelben könnte gefunden werden; warum befleiſsen ſich denn die Arbeiter jene Kohlen, die ſie für ihre Arbeit tauglich finden, auszuſuchen? Herr Magellan, der in einer Manufactur zu Birmingham in England mit Kohlen arbeiten ſah, berichtet, daſs die Arbeiter aus dem ganzen Vorrathe der Kohlen nur diejenigen ausſuchten, die zu ihrem Endzwecke tauglich waren, und ſagt am Ende dieſer Bemerkung, daſs die Auswahl und der vorzügliche Gebrauch einer Kohle vor der andern ein Geheimniſs für intereſſirte alte Praktiker bleibe, welche dieſes Geheimniſs ihres Nutzens wegen dem Publicum nie mittheilen würden. Dieſe Bemerkung, die Vergleichung einer Steinkohle mit der andern, die wir ſo viel möglich in den Beſchreibungen angegeben haben, und der Gebrauch, welcher am Ende der Beſchreibung des bituminöſen Holzes folgen wird, ſollen uns überzeugen, daſs die Steinkohlen nicht ineinander zerfloſſen, wohl aber öfters miteinander gemengt ſind, und ſich gleichwohl von einander unterſcheiden.

§. 51.

6. Gattung.

Bituminöſes Holz.

Franz. Bois bitumineux.

Ital. Legno bittuminoſo.

Engl. Bituminous wood.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa) Es iſt von nelkenbraun dunkel und licht-ſchwärzlich brauner Farbe, und

(Ge.) Findet ſich in der Geſtalt von Ueberbleibſeln der Bäume, an welchen die ganze Holztextur noch ſehr deutlich zu erkennen iſt; aber alle dieſe Theile ſind meiſtens durch verſchiedene gewaltſame Ereigniſse ſo zertrümmert worden, daſs man es als Theile von Blöcken, Stämmen, Scheiten gewöhnlich in plattgedrückten Stücken zerſtreut, und in ganzen mehr oder minder mächtigen Flötzen antrifft.

(Gl.) Aeuſſerlich iſt es matt, ſelten ſchimmernd, innerlich in die Länge theils matt theils ſchimmernd, in die Queere öfters glänzend von einem fettartigen Schimmer oder Glanze.

(Br.) Sein Hauptbruch zeigt theils ein gerad- theils ein krumm- und gleichlaufend, ſelten ein verworren faſeriges Gewebe; der Queer-

bruch aber zeigt nur dann ein mehr oder minder vollkommen muſcheliges Gewebe, wenn es in die Steinkohle übergeht. Zuweilen geht ſein Gewebe auch in das Erdige über. *)

(*Geſt.*) Die Bruchſtücke ſind theils ſplitterig, theils ſcheibenförmig und mehr oder minder ſtumpfkantig, und nur dann unbeſtimmt-eckig, wenn es ſich der Steinkohle nähert,

(*Aus.*) Hat dick- und dünnfaſerige, zuweilen auch krummſchalige ausgezeichnete Stücke,

(*Str.*) Durch den Strich wird es glänzend,

(*Härt.*) Iſt weich, ins ſehr Weiche bis ins Zerreibliche übergehend.

(*Feſt.*) Hält das Mittel zwiſchen ſpröde und mild,

(*Zuſ.*) Iſt mehr oder weniger ſchwer zerſprengbar und ſpringt mehr in die Länge als Queere.

(*Ab.*) Das Erdige oder die bituminöſe Holzerde färbt zuweilen ein wenig ab und

(*Schw.*) Iſt überhaupt leicht.

FINDORT.

Oeſterreich in U. W. Wald, ob der Enns Deboltskirchen u. a. Siebenbürgen bey Valle Bradului 1 und ½ Stunde von Körosbanya, Mäh-

*) Dieſs iſt die ſogenannte bituminöſe Holzerde.

ren, Böhmen, Joachimsthal u. a., Sachſen, Heſſen, Italien, Frankreich, England u. a. O. m.

Anm. Das bituminöſe Holz wird meiſtens mit der Braun- und Moorkohle verwechſelt, in die es übergeht. Zuweilen nähert es ſich auch der Pechkohle, und geht öfters in die bituminöſe Holzerde über, welche nichts anderes iſt als aufgelöſtes erdiges bituminöſes Holz.

Das von Deboltskirchen ob der Enns geht öfters in die bituminöſe Holzerde über; und in dem von der Edlitzeraue bey Krumpach fand ich da, wo es in das Erdige übergieng, honiggelbes, ſchlackiges Erdpech eingeſprengt. Das von Böhmen zu Joachimsthal iſt unter dem Namen Sündfluthholz bekannt. In den Trappgebirgen von der neueſten Formation und in den aufgeſchwemmten Gebirgen kommt das bituminöſe Holz am gewöhnlichſten vor; einzelne Niederlagen deſſelben erſcheinen auch in den Sandſteingebirgen. u. ſ. w.

Daſs dieſes mit Erdpech durchdrungene Holz aus dem Pflanzenreich herſtammet, beweiſet die an denſelben noch ganz deutliche Holztextur, und das öftere Vorkommen deſſelben in wenig veränderten Holzſtämmen, die noch Aeſte, Zweige, Rinden, Faſern,

Jahrringe, Knorren u. d. m. zeigen: diesen ersten Grad der Umwandelung des gemeinen Holzes hat die Natur durch das vitriolische Wasser, welches durch aufgelösten Schwefelkies entstanden zu seyn scheint, bewirkt. Der Grad der Umwandelung des Holzes in die Steinkohlen ist verschieden, welches wir aus den verschiedenen Arten der Steinkohlen abnehmen können: alle sind durch die schwefelsauren Wasser, wodurch das Harz und Oehl des Holzes ins Erdöhl verändert wird, mehr oder weniger mit der Vitriol-oder Schwefelsäure durchdrungen und zum Theil mit Thon, Eisen und anderen Theilchen verbunden, welche die Verschiedenheit ihrer Arten zu bestimmen scheinen.

Die zufälligen Gemengtheile der Steinkohlen, welche am gewöhnlichsten sind, der Schwefelkies, seltener Kupferkies, Bleyglanz, Rotheisenrahm, öfters Thon, Kalk u. s. w. haben manche Autoren verleitet die Steinkohlen in besondere von unsren verschiedene Arten einzutheilen. Herr Magellan führt die mit Schwefelkies gemengten Kohlen als Schwefelkohlen auf, der Bürger Delamétherie eine thonige, kalksteinartige und holzartige Kohle: die fabronische Eintheilung der

Kohle und des bituminösen Holzes wird keinem einen deutlichen Begriff von den Steinkohlen geben, so schätzbar auch immer diese Abhandlung über die Steinkohlen bleibt, welche aus Befehl der Regierung von Toskana im Jahre 1790 erschienen ist.

GEBRAUCH.

Das bituminöse Holz, welches nicht selten mit Schwefelkies gemengt ist, könnte in manchen Gegenden mit Vortheil auf Alaun benützt werden. Ausserdem ist es mit der bituminösen Holzerde ein häufiges Brennmaterial sowohl zum Stubenheizen, als auch bey Alaun-Salpeter-und Salzsiedereyen, wie auch zum Kalk-und Brandweinbrennen. Die bituminöse Holzerde, welche unter andern zu Wallendorf bey Merseburg vorkommt, soll nach Herrn Emmerling zur Feuerung auf folgende Art brauchbar gemacht werden: die gewonnene und zu Tage geförderte Erde wird in ziemlich grosse viereckigte und in der Erde befestigte hölzerne Kästen geworfen, sodann mit Wasser vermischt und mit Hülfe dasselbe durch einige Menschen mit den Füssen solange durcheinander getreten, bis sie zu einem ganz weichen und etwas zähen Teig geworden ist. Die so zubereitete Erde wird hierauf aus den Kästen auf

mehrere kleine hölzerne Tiſche oder Bühnen geſtochen, und hier von einigen andern Leuten in die dazu verfertigten hölzernen Formen gedrückt, wodurch ſie die Geſtalt gewöhnlicher Mauerziegeln erhält. Die Formen ſelbſt ſind ohngefähr 10 Zoll lang, 5 ½ Zoll breit und 2 ½ Zoll hoch. Aus dieſen Formen werden nun die Ziegel wieder herausgenommen und um gehörig zu trocknen, auf das freye Feld in mehrere Reihen neben einander gelegt. Haben die Ziegel hier einige Zeit gelegen, ſo werden ſie dann, wenn ſie trocken ſind, in kleine Haufen übereinander geſetzt, und ſo zum Verkaufe in beſonders dazu errichteten Schupfen aufbewahrt. Auſser dieſem wird aus der bituminöſen Holzerde eine Art braune Farbe bereitet, welche die Materialiſten als Umbererde annehmen und verkaufen ſollen. Die Braun-Moor und Schieferkohle dienen zu eben dem Gebrauch wie das bituminöſe Holz. Wie die Pech und Cannelkohle benutzt werden, haben wir ſchon oben bey der Beſchreibung derſelben angemerkt. Die Schieferkohle von Newcaſtel an der Tyne in England, welche dort unter dem Namen Splintcoal bekannt iſt, wird in den Töpfer- und Glaswaarenfabriken als Brennmaterial angewendet.

Die Blätter-Grob und alle die übrigen Kohlen erſetzen den Mangel des ſo theuren Holzes und verſchaffen den Engländern die ergiebigſten Quellen ihres Reichthumes. Die Steinkohlen ſind in England das vorzüglichſte Wirkungsmittel aller Künſte, ja das groſse Triebrad ihrer mächtigſten und erſtaunungswürdigſten Maſchinen, wodurch ſie beynahe allen ihren Fabriken und Manufacturen das Leben geben.

Da aber die Blätter - Grob - und andere Kohlen, welche zum Kochen, Heitzen, zum Schmelzen der Metalle und allen übrigen Geſchäften, wo Feuer nöthig iſt, mit Vortheile benützt werden, öfters mit zu vielen flüchtigen und öhligen Theilen durchdrungen ſind, welche letztere beym Brennen die Metalle einhüllen, wodurch dem Feuer die Kraft entzogen wird, dieſelben zu ſchmelzen; ſo hat man dieſe Kohlen durch eine unvollkommene Verbrennung nach der Art des Holzes, welches zu Kohlen gebrannt wird, von den überflüſsigen, flüchtigen und öhligen Theilen gereiniget, und dadurch die ſogenannten Coaks erhalten. Dieſe Coaks ſind meiſtens eiſenſchwarz, haben das Anſehen zerklüfteter und mehr oder weniger zerſprungener leichter Kohlen, welche hin und wieder metalliſch glänzend ſind. Sie geben eine anhaltende concentrirte Hitze, keinen

Rauch und unangenehmen Geruch, und werden zur Schmelzung des Eifens, Kupfers und anderer metallifchen Körper verwendet. Die Verkohlung diefer Kohlen wird noch von vielen irrig das Abfchwefeln genannt. Weil aber durch die Verkohlung im Freyen immer flüchtiges Laugenfalz oder Kali, Oehl, Theer und Pech verloren geht, und aus Unvorfichtigkeit die Kohlen auch können fo verbrennt werden, dafs fie ganz untauglich find; fo hat Lord Dundonal fowohl in Schottland auf feinen Gütern, als auch in England in Shropshire bey Calcut u. a. Oefen errichten laffen, in welchen die dazu geeigneten Steinkohlen zu Coaks gebrannt werden. Diefe Oefen find fo eingerichtet, dafs die Kohlen durch eine langfame unvollkommene Verbrennung fich felbften nach und nach fo auflöfen, dafs nichts davon verlohren gehen kann, weil in diefen Oefen, wo immer das Feuer hinreicht, verhältnifsmäfsige Behältnifse angebracht find, in welchen fich alles fammelt, was von den Kohlen getrennt wird, und das Ueberbleibfel davon befteht am Grunde aus den beften Coaks.

Auf diefe Art gewinnt man das flüchtige fogenannte Laugenfalz, welches zur Bereitung des Salmiacks verwendet wird; das Erdpech, Erdöhl u. f. w. das dicke Erdöhl wird als Theer,

das dünne zur Beleuchtung der Straſſen, zum Aetzgrunde auf Eiſen, zur Heilung verſchiedener Viehkrankheiten, zur Buchdruckerſchwärze, zur Verdünnung der Farben ſtatt des Leinöhls mit andern Stoffen verſetzt zum Firniſse u. ſ. w. verbrennt. Der bey dem Verbrennen aufſteigende Ruſs kann wie Kienruſs zur ſchwarzen Farbe, und das was nach dem Verbrennen zurückbleibt, zu waſſerdichtem Mörtel, wenn es leichtflüſsig iſt, auf Glashütten zum ſchwarzen Glas; wenn es aber ſtrengflüſsig, zu Formen bey Glas, Porcellan u. ſ. w. gebraucht werden. Ja ſogar die Aſche der Kohlen ſoll einen guten Dünger für die Aecker, Wieſen und Gärten abgeben.

In England werden die Feuermaſchinen und auch zu Almaden in Spanien durch die Steinkohlen in Bewegung gebracht. Daſs die Steinkohlen eine der wichtigſten Quellen des Nationalreichthums ſind, beweiſet vorzüglich England und andere Länder, die, ungeachtet ihres Mangels am Holze, ſich durch dieſes von der Natur Ihnen ſo reichlich verliehene Brennmaterial alles verſchaffen können, was ein Land mit allem ſeinem Ueberfluſse vom Holze nie zu Stande bringen wird.

Dank unſerem allergnädigſten Kaiſer Franz dem zweyten und Gedeihen den edlen Patrioten,

die ſich in eine Geſellſchaft verbunden haben, die Benützung der Steinkohlen in Wien bekannter zu machen, die in dieſer Gegend gelegene Gebirge zu unterſuchen, und einen Kanal von Wien bis in die Gegend des adriatiſchen Meeres anzulegen, der ſchon wirklich angefangen iſt, und auf welchem ſowohl die Steinkohlen, als andere Waaren um wohlfeilere Preiſe nach Wien werden gebracht werden können. Seine Majeſtät ſind dieſer Geſellſchaft, welche die Firma k. k. Kanal-und Bergbaukompagnie führt, mit Allerhöchſt ihrem Privatvermögen ſelbſt beygetreten, und haben ihr nebſt vielen andern Privilegien auch von der Gränzſäule am Semmering längſt der Straſſe bis Wien, 4 Meilen rechts und 4 Meilen links, dann auf 4 Meilen rechts und links der Donau im Lande ob und unter der Enns durch 50 Jahre das ausſchlieſſende Schärfrecht auf Steinkohlen allergnädigſt ertheilt. Durch dieſe allergnädigſt bewilligte Freyheit wird man endlich auch vielleicht noch andere in dieſen Gegenden verborgene Schätze der Natur kennen lernen.

Die k. k. Kanal-und Bergbaukompagnie beſitzt nebſt der groſsen und mächtigen Steinkohlenniederlage zu Brennberg in N. Ungarn an der Gränze von Oeſterreich viele Kohlengruben hinter Wieneriſchneuſtadt, als zu Klingenfurth,

Krumbach, Lembach in der Edlitzer Aue u. a. m. welche noch nicht hinlänglich bearbeitet ſind. Dieſe verſprechen einen Vorrath, nach der Berechnung des Herrn Hofraths von Ruprecht, von 40 Millionen Ctr. Kohlen, wodurch Wien und die benachbarten Gegenden reichlich können verſehen werden.

Vorurtheile, falſche Begriffe, Beſtechungen, Eigennutz, ungegründete Vorſtellungen, Luxus, und der nur bey uns herrſchende Aberglaube, daſs der Rauch der Kohlen der Geſundheit ſchädlich ſey, können der Wohlthat, die die Geſellſchaft der Nation zu verſchaffen bereit iſt, Hinderniſse im Wege legen. Allein der von Jahr zu Jahr immer höher ſteigende Preiſs des Holzes wird wenigſtens die ärmere Klaſſe von Menſchen, und die Vorurtheilfreyen dieſen Nutzen einſehen lehren. Sollten dann die Beyſpiele von England, der Länder am Rhein, der Niederlande, der Gegenden in Sachſen und Schleſien u. a. m. die Vorurtheile wider die Einführung und den Gebrauch der Steinkohlen nicht entkräften können?

Wenn auch Oeſterreich bis jetzt noch nicht ſolche Kohlen hat, die zu jedem Gebrauche wie in England u. a. O. verwendet werden können, ſo hat es doch Vorrath genug, der, wenn die

Oefen darnach eingerichtet werden, sowohl zum Heitzen der Zimmer, zum Kochen, zum Ziegel- Kalk- Branteweinbrennen, zum Bierbrauen, Brodbacken, Waschen u. d. m. dienlich ist, wobey das meiste Holz verschwendet wird.

BENENNUNG.

Herr Werner hat den Beynamen dieses Holzes aus dem lateinischen bituminosus, mit Erdpech durchdrungen, hergeleitet, weil der Name bituminöses Holz wohlklingender zu seyn scheint, als der verdeutschte Namen berg- oder erdpechiges Holz. Aeltere Autoren nannten dieses Holz unterirrdisches Holz, Holzkohle, Taubkohle, Erdkohle u. s. w. die bituminöse Holzerde, Ampelitis, Erdkohle u. s. w., welche Benennungen alle Begriffe dieses Holzes verwirrten.

Anm. Die Sammlung des Herrn von Jacquin hat hier in Wien den besten Vorrath an Steinkohlen, worunter viele englische Kohlen sich finden. In dieser Sammlung fand ich auch ein kleines Stückchen von Schemnitz in N. Ungarn, das, der Cannelkohle vollkommen ähnlich, vor vielen Jahren eingebrochen ist, der eigentliche Findort ist aber Herrn von Jacquin nicht bekannt. In der Sammlung der k. k. Kanal- und Bergbaukompagnie finden

ſich mehrere Abänderungen aus England. Ich erhielt die Erlaubniſs kleine Stücke davon abzuſchlagen, die ich genau beobachtete, und nach ihren beyliegenden Etiquetten beſtimmte. Herr Graf von Wrbna lieſs alle Abänderungen von ſeinem Steinkohlengebirge aus Böhmen kommen. Aus dieſen und den übrigen ſammelte ich alle Abänderungen der Steinkohlen, nach welchen die äuſſere Beſchreibung entworfen wurde.

Wer den Torf in das Mineralſyſtem aufnehmen will, kann die Beſchreibung davon in des ſel. Widenmanns Handbuch des oryktognoſtiſchen Theils, S. 633. nachleſen.

§. 32.

B. SCHWEFELGESCHLECHT.

1. Gattung.

Natürlicher Schwefel.

Franz. Soufre natif.

Ital. Zolfo nativo.

Engl. Native Sulphur (Brimſtone)

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Er hat ſeine eigene gelbe Farbe, von welcher alle jene Körper, welche dieſelbe mit ihm gemein haben, ihre Farbennamen er-

halten haben. Seine gelbe Farbe zieht sich, oder fällt zuweilen ins Zeisiggrüne, ins Graue und Gelblichbraune, oder in eine Mittelfarbe zwischen diesen Letzteren und dieses in dem Verhältnisse als er mehr oder weniger rein ist. Nicht selten kommt er auch gelblichweiss vor, oder hält das Mittel zwischen graulich- und gelblichweiss.

(*Ge.*) Man findet ihn derb, eingesprengt, aderig, in Körnern eingewachsen, als Anflug, staubartig, erdig, als Ueberzug, geflossen, rindenartig, kleinnierenförmig, zellig, geträuft, zerfressen, durchlöchert, undeutlich und deutlich krystallisirt.

1) In viereckigen Tafeln, die an den Seitenkanten abgestumpft, an den Enden zugeschärft, und zuweilen an einem oder dem andern Ecke der Endkanten abgestumpft sind;

2) In rechtwinkeligen vierseitigen Säulen,

3) In niedrigen sechsseitigen Säulen mit 2 abwechselnden breiteren und 4 schmäleren Seitenflächen, die an den 2 gegenüber stehenden Seitenkanten zuweilen abgestumpft und an den freystehenden mit 4 auf die schmalen Seitenflächen aufgesetzten Flächen zugespitzt sind. Zuweilen sind diese Säulen

auch mit 6 ungleichen auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt.

4) In ſechsſeitigen Säulen an den freyen Enden mit 3 auf die abwechſelnden Seitenkanten aufgeſetzten Flächen flach zugeſpizt.

5) In ſpitzwinkeligen, einfachen, dreyſeitigen Pyramiden,

6) In flachen doppelten dreyſeitigen Pyraramiden und

7) In doppelt-vierſeitigen theils ſpitzwinkeligen theils verſchobenen Pyramiden, die ſich bald in eine Spitze, bald in eine Schärfe endigen, und zuweilen an den Spitzen ſchwach abgeſtumpft erſcheinen.

(*Gr.*) Die Kryſtalle ſind gewöhnlich klein, ſehr und ganz klein, ſelten von mittlerer Gröſse, öfters undeutlich, verſteckt und ſchwer zu beſtimmen. Die viereckigen Tafeln ſind gewöhnlich auf und über einander gewachſen, auch unordentlich an einander gereihet, zuweilen mit Märgelerde überzogen oder unter derſelben verſteckt, und kommen nicht ſelten mit den ſechsſeitigen Säulen, und doppelt-vierſeitigen Pyramiden auf einer und der nähmlichen Druſe, die öfters mit derbem Schwefel verwachſen oder gemengt iſt, vor.

Die ſpitzwinkeligen, einfachen dreyſeitigen Pyramiden finden ſich am gewöhnlichſten auf den vulkaniſchen geſloſſenen Schwefel einzeln und zerſtreut auf- und einkryſtalliſirt.

Die flachen, doppelt-dreyſeitigen Pyramiden ſind partienweiſe und zerſtreut, theils zellig zuſammengehäuft, theils mit den Tafeln und doppelt-vierſeitigen Pyramiden untereinander verwachſen.

Die doppelt-vierſeitigen Pyramiden erſcheinen einzeln und zerſtreut ein-und aufgewachſen, und zuweilen ſo eingewachſen, daſs die eine Hälfte der Pyramide verſteckt iſt, oder wenn beyde Endſpitzen ſichtbar ſind, ſo liegen ſie auf-über-und durcheinander oder ſind büſchelförmig zuſammengehäuft.

(Ob.) Die Seitenflächen der Kryſtalle ſind gewöhnlich glatt, zuweilen mit einer Kalkſpathhaut überzogen, zuweilen auch rauh, druſig oder zerfreſſen. Die Oberfläche der derben Stücke iſt öfters uneben, zerfreſſen oder druſig.

(Gl.) Aeuſſerlich iſt der natürliche Schwefel wenig glänzend, ſeltener ſtark glänzend, innerlich glänzend ins Starkglänzende übergehend,

von diamantähnlichem Glanze, der in Fettglanz übergeht. Der Erdige aber ist ganz matt.

(Br.) Sein Bruch zeigt theils ein unebenes dem Grobsplitterigen sich näherndes, theils ein unvollkommen muscheliges ins unvollkommen Krummblätterige übergehendes Gewebe, welches durch das Kurz-Gerade- und Zartfaserige bis ins Erdige sich verlauft.

(Ge.) Die Bruchstücke sind theils keilförmig splitterig, theils nähern sie sich dem Rhomboidalischen, theils und meistens sind sie unbestimmt-eckig und mehr oder weniger schwach scharfkantig.

(Aus.) Der derbe besteht theils aus grob- und klein-eckigkörnigen theils aus gerad- und etwas krumm-dick- und dünnschaligen ausgezeichneten Stücken,

(Durch.) Der Grad seiner Durchsichtigkeit geht aus dem mehr oder weniger Durchscheinenden bis ins Halbdurchsichtige über, welches letztere meistens nur bey den Krystallen zu bemerken ist.

Der erdige ist undurchsichtig.

(Härt.) Er ist sehr weich, der erdige ist zerreiblich

(Fest.) Spröde.

(Zus.) Sehr leicht zerspringbar.

(Schw.) Leicht und gränzt an das mittelmäſsig Schwere,

(Ger.) Gibt von ſich ſelbſt, noch mehr aber, wenn er gerieben wird, ſeinen eigenen unangenehmen Geruch von ſich und zieht leichte Körper an ſich.

FINDORT.

Oeſterreich unter der Enns zu Baaden, Mannersdorf am Leitheberg u. a. Ob. Ungarn Kapnick, Felſobanya, Siebenbürgen, Budoshegy, Swoſſawitz in Weſtgallizien, Hannover, Lauenſtein, Italien, Formignano, Schweiz, Bevieux, Sublin, Bex, Spanien in den Granadergebirgen, Conil bey Caditz, in Andaluſien, Frankreich am Mont d'or, Ruſsland, Caſan, Sibirien, Arenburg. In dem Thale Mazzara in Sicilien, in den vulkaniſchen Gegenden, am Veſuv, in der Solfatarra, am Aetna, Hecla, Teneriffa, zu Cotopaxi u. a. O. m.

Anm. Der natürliche Schwefel kommt meiſtens in Flötzgebirgen, ſeltener auf Gängen in uranfänglichen Gebirgen, öfters aber in den vulkaniſchen Gegenden vor. Der aus den Schwefelbädern zu Baaden in Oeſterreich u. a. und der zu Achen im weſtphäliſchen

Kreiſe iſt meiſtens erdig und ſetzt ſich als Bodenſatz, oder in ſtaubartigen Theilen, beſonders an jenen Orten an, wo die Quellen dieſer Bäder entſpringen. Der von Baaden kommt als Rinde, klein nierenförmig, erdig und ſtaubartig an den Wänden des Urſprungs vor. Zu Achen findet er ſich zuweilen in knolligen faſerigen Stücken. Der aus den Vulkanen erſcheint theils in Körnern in ausgebrannten blaſigen Laven, theils in blaſigem Baſalte, wo die leeren Blaſenräume mit natürlichen Schwefelkörnern ausgefüllt ſind, theils gefloſſen, zellig, zerfreſſen, und zugleich auf derbem und gefloſſenem Schwefel in ſpitzwinkeligen, einfachen, dreyſeitigen Pyramiden aufkryſtalliſirt oder auf ausgebrannten Erdſchlacken in dreyſeitigen Pyramiden ein- und aufkryſtalliſirt u. ſ. w. Der übrige natürliche Schwefel auſſer den Vulkanen bricht theils auf und zwiſchen Märgel, dichtem Kalkſtein, blätterigem Gyps u. ſ. w. ein. Der von Budoshegy in Siebenbürgen kommt zuweilen als klein nierenförmiger Ueberzug auf Sandſtein, der von Kapnick zuweilen eingeſprengt auf rothem Braunſteinerze, und der von Felſobanya zuweilen in Geſellſchaft des ſogenannten rothen Rauſch-

gelbs auf einer und der nähmlichen Stuffe angeflogen, eingesprengt u. s. w. vor.

GEBRAUCH.

Der natürliche Schwefel wird in der Arzneykunst sowohl innerlich als äusserlich in verschiedenen Krankheiten als ein Heilmittel verordnet. Aus der Schwefelsäure wird das sogenannte Vitriolöhl bereitet. Man reiniget das Gold vermittelst des Schwefels, und er wird zu verschiedenen chemischen Arbeiten angewendet. Man braucht den Scwefel in manchen Kunstarbeiten, desgleichen zu der Zusammensetzung der Kütte und There; man macht in demselben sehr schöne Abdrücke von geschnittenen Steinen. Der Nutzen, den er für die Schwefelhölzer und Schwefelfäden leistet, ist ohnehin bekannt. Er ist einer von den Hauptbestandtheilen des Schiesspulvers, dem derselbe mehr Festigkeit gibt. Man verwendet ihn zu vielen Zusammensetzungen der Kunstfeuer und bedient sich seiner zum Weissmachen der Wolle, Seide, und vieler anderen Dinge, die man seinem Dampfe aussetzt. Der Schwefel dient auch zum Aufhalten der Weingährung, und die Weinwirthe gebrauchen denselben öfters nur zu häufig als Speise für ihre schlechten Weine, die zwar

zum Trinken reitzen aber nicht ſelten Kopfſchmerzen verurſachen.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete zu Wien finden ſich ſchöne ausgezeichnete Stücke von natürlichem Schwefel; derber von Caſan aus Ruſsland im blätterigen Gypſe, manche ſchöne derbe Stücke aus Sicilien, worunter etliche mit blätterigen Gypskryſtallen befindlich ſind, mehrere vom Veſuv; ein Stück ſogenanntes rothes Rauſchgelb mit geradſchaligem Baryt von Felſobanya aus Oberungarn, auf welchem ſehr und ganz kleine natürliche Schwefelkryſtalle ſparſam aufkryſtalliſirt ſind; ſchöne Kryſtalle von Conil, von mittlerer Gröſse. Herr Abbe Fabrici zu Presburg beſitzt ein kleines Stück derbes, dichtes, rothes Braunſteinerz von Kapnick, in welchem natürlicher Schwefel fleckweiſe eingewachſen iſt. Herr Helms, penſionirter königl. ſpaniſcher Hüttendirektor von Peru in Südamerika, hat in ſeiner Sammlung von Peru eine ſchöne Schwefeldruſe von Conil aus Spanien. Dieſe ſchönen Schwefelkryſtalle von Conil ſind die ſchönſten, welche ich geſehen habe.

Nach diesen und meinen Exemplaren habe ich die äussere Beschreibung des Schwefels entworfen.

Herr Werner hat den natürlichen Schwefel in zwey Arten eingetheilt, in den gemeinen natürlichen, und in den vulkanischen Schwefel: da beyde Arten auf verschiedene Art von der Natur erzeugt werden, und sich wenig im Aeusseren von einander unterscheiden, so habe ich dieselben in der Beschreibung verbunden. Dass aber der vulkanische Schwefel wirklich auch krystallisirt vorkomme, davon finden sich die Beweise sowohl in meiner als auch in anderen hiesigen Sammlungen.

BENENNUNG.

Herr Adelung vermuthet, dass die brennbare Eigenschaft, welche dieses Mineral in einem so hohen Grade besitzt, der Grund seiner Benennung sey, da das schwedische Wort Swafwel, deutsch Schwefel von dem schwedischen Suaela anzünden und Walis. Ufel, Vwel Feuer herzuleiten wären u. s. w.

Anm. Natürlichen Schwefel nennt Herr Werner diesen Schwefel, damit er nicht mit

dem durch die Kunſt erzeugten verwechſelt werde, den man noch zuweilen ſtatt natürlichen in etlichen Sammlungen findet. Viele begehen auch noch den Fehler und nennen den natürlichen Schwefel gediegenen Schwefel, da doch das Wort Gediegen nur allein den Metallen zukömmt.

§. 33.

C. GRAPHITGESCHLECHT.

1. Gattung.

Graphit.

Franz. Graphite.

Ital. Grafite.

Engl. Graphite.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Er iſt theils von einer Mittelfarbe zwiſchen dunkelblaulich und ſchwärzlichgrau theils von einer Mittelfarbe zwiſchen Blaulich-und Lichteiſenſchwarz, die ſich nicht ſelten dem Stahl-und Dunkelbleygrauen nähert, und wenn er mit Eiſenocker gemengt iſt, öfters ins Blaulich-und Bräunlichſchwarze fällt.

(*Ge.*) Er findet ſich derb, grob, klein und fein eingeſprengt, als dünner und dicker Ueberzug, rindenartig, in groſsen und kleinen

eyförmigen Stücken eingewachſen und in kleinen ſehr und ganz kleinen ſcheibenförmigen Blättchen ein - und aufgewachſen, die theils krumm gebogen theils gerad ſind und nicht ſelten ſich der gemeinen Linſe, oder den äuſſerſt dünnen unvollkommen rundlichen Tafeln nähern.

(Ob.) Seine Oberfläche iſt zuweilen ſchwärzlich angelaufen, mit einer Rinde von Eiſenocker hin und wieder überzogen und meiſtens uneben, ſelten glatt und etwas ſpiegelich.

(Gl.) Aeuſſerlich iſt er theils glänzend, theils wenig glänzend, theils nur ſchimmernd, ſelten ſpiegelig glänzend,

Inwendig nur ſchimmernd oder wenig glänzend, zuweilen auch ins Matte übergehend, und ſein Glanz oder Schimmer iſt immer metalliſch.

(Br.) Sein Hauptbruch zeigt ein mehr oder minder vollkommen wellenförmig dünn - oder dickſchieferiges, zuweilen in das Breit - und Kleinſchuppige übergehendes Gewebe; der Queerbruch zeigt beynahe immer ein unebenes Gewebe; ſelten geht der dickſchieferige durch ein dichtes in ein unebenes über.

(Ge.) Die Bruchſtücke des erſteren ſind unbeſtimmt - eckig und mehr oder weniger ſtumpf-

kantig, die des letzteren, der aus dem Schieferigen durchs Dichte in das Unebene übergeht, ſind theils keilförmig ſplitterig, theils unbeſtimmt-eckig und mehr oder weniger ſcharfkantig.

(Aus.) Er beſteht meiſtens aus unvollkommen dick und dünn, krumm und gebogen ſchaligen, ins Klein- und Feinkörnige, dem Schuppigblätterigen ſich nähernden, ausgezeichneten Stücken, ſeltener aus grob- und eckigkörnigen feſten Stücken, die zuweilen in das Kleinkörnige übergehen,

(Str.) Wird immer durch den Strich metalliſch glänzend,

(Ab.) Färbt ab und ſchreibt.

(Härt.) Iſt ſehr weich,

(Feſt.) Milde,

(Zuſ.) Mehr oder weniger leicht zerſpringar,

(Auf.) Fühlt ſich fettig an und

(Schw.) Iſt von einer Schwere, die an das Leichte gränzt.

FINDORT.

Erzherzogthum Oeſterreich unter der Enns, bey Schönpichel, zwiſchen Glocknitz und Schottwien, auf dem Kammerhof bey Spitz, Oberanna u. a. m. Bayern, in dem Innviertel bey

Paſſau, Griesbach, Langendorf u. a. Steyermark am Kaiſersberg unweit Leoben, Ungarn bey Naſchitz, Iglo auf dem Johanniſtolln, Siebenbürgen bey Zott, Tyrol im Zillerthal, Böhmen bey Starkenbach und Swoganow u. a. England, Borrowdale bey Keswick in Cumberland, Island u. a. O. m.

Anm. Der Graphit bricht theils im Granit, theils in Thon- und Glimmerſchiefergebirgen u. ſ. w. Er kommt in Lagern vor, und iſt zuweilen mit glänzendem Alaunſchiefer, Thon, Eiſenocker, grüner Erde und Zeolith, Tremolith, Speckſtein u. ſ. w. verwachſen, oder damit mehr oder minder häufig gemengt. Bey Crems in dem Erzherzogthum Oeſterreich kommt der Graphit ganz fein eingeſprengt in einem aufgelöſten Gneuſse vor, der ſich dem Glimmerſchiefer nähert, und mit einem Alaunbeſchlag überzogen iſt; auch bricht dort ein eiſenſchwarzer ins Bräunlichſchwarze fallender glänzender Alaunſchiefer, der mit Graphit gemengt und verwachſen iſt, und gleichſam ein Mittelding zwiſchen ſchieferigem Graphit und glänzendem Alaunſchiefer ausmacht. Er iſt mit Eiſenocker, Glimmerflimmern und zerſtörten Quarzkörnern gemengt,

äusserlich vollkommen metallisch glänzend, auf der Oberfläche spiegelig und hin und wieder von einem Alaunbeschlage gefleckt. Der von Schönpichel ist mit Glimmerschiefer gemengt und die übrigen mit Thon, Quarzkörnern, Eisenocker u. s. w. verwachsen. Der aus dem Innviertel bey Passau u. s. w. erscheint theils eingesprengt, theils in kleinen Blättchen ein- und aufgewachsen in einem kleinkörnigen Granit, der aus graulichweissem, derbem Quarze, milch- und gelblichweissem zur Porzellanerde beynahe schon aufgelöstem Feldspathe und silberweissem und dombackbraunem, derbem Glimmer, der hin und wieder in strohgelbe Blättchen zum Theil verwittert ist, besteht. Sehr häufig, ganz fein und klein eingesprengt, auch fleckweise aufgewachsen kommt bey Passau der Graphit in einem graulichweissen, kleinkörnigen, derben Quarze vor, der mit milch- und gelblichweisser Porzellanerde gemengt ist, und sehr sparsam eingesprengte, ganz kleine silberweisse Glimmerflimmern enthält Dieser granitartige Stein ist mit ganz kleinen apfelgrünen Specksteinkörnern hin und wieder durchsprengt und mit Flecken und Adern von Eisenocker verwachsen. In den

paſſauiſchen Reisbleygruben kommt der Graphit in verſchiedentlich gefärbtem derbem Speckſtein theils angeflogen theils in kleinen Blättchen, die ſich zuweilen ganz kleinen Linſen, rundlichen Tafeln u. ſ. w. nähern, ein und aufgewachſen u. ſ. w. vor. Der Graphit von England bricht theils in einem blaſs grünlichgrauen Thonſchiefer, der mit Speckſtein und Kalkſpathkörnern gemengt iſt, und hin und wieder grünlichweiſsen derben Quarz eingewachſen hat. In dieſem Thonſchiefer ſind groſse und kleine, eyförmige Stücke und Kugeln von Graphit eingewachſen; zuweilen iſt auch die Oberfläche dieſes thonſchieferartigen mit häufigem, derbem Schwefelkies durchſprengten Geſteines mit einer dicken oder dünnen Rinde von Graphit überzogen. Theils bricht derſelbe in derben dickſchieferigen Stücken, die eine ſpiegelige Oberfläche haben und innerlich mit blaſsgrünlichgrauen Speckſteinkörnern und ſchmutzigweiſſem Steinmark und Eiſenockerflecken durchſprengt ſind, oder aber in derben nur mit Eiſenocker durchzogenen Stücken. Der aus Island iſt rindenartig in abwechſelnden Lagen auf und über die Grünerde eingewachſen, welche in ihren Klüften theils derben, theils

kryſtalliſirten ſtrahligen Zeolith eingewach-ſen hat.

GEBRAUCH.

Der Graphit dient zum Schreiben und Zeichnen. Der engliſche iſt bisher für den beſten gehalten worden. Die feinere Art derſelben zerſchneidet man in dünne ſäulenförmige Stücke und legt ſolche in ein viereckig ausgehöhltes Cypreſſenholz ein; hierauf wird die Spalte zugeleimt und am Ende das in Holz gefaſste Bleyſtift cylinderförmig zugeſchnitten. Die ſchlechtere Art wird aus dem Abfalle und Pulver mit Schwefel und andern Zuſätzen gemengt in Formen gegoſſen; dieſe leztere ſolle nur von armen Juden in England verfertiget und um geringen Preis den Zimmerleuten und anderen Arbeitern verkauſt werden. In dem Paſſauiſchen werden die feuerfeſten Schmelztiegel aus dem dortigen Graphit verfertiget. Zu Chelſea bey London iſt auch eine ähnliche Fabrik errichtet worden. Der Graphit wird zum Schrotmachen, Färben der Hüte, um die blaue Farbe haltbar zu machen u. ſ. w. verbraucht. Mit dem Pulver wird das Leder eingerieben, auf welchem die Barbiermeſſer geſtrichen werden. Das gegoſſene Eiſen, als Oefen und andere dergleichen Waaren erhalten einen treſli-

chen Glanz, wenn ſie mit dem Graphit überſtrichen und dann gut abgebürſtet werden. Das Holzwerk, welches mit dem Graphitpulver eingerieben wird, bekommt eine beſſere Glätte als von den öhligen Subſtanzen. Der Graphit wird ſowohl bey den Maſchinen von Stahl, Eiſen und Kupfer, dieſelben gegen den Roſt zu ſichern, bey Walzen, Preſſen u. ſ. w. um die nachtheiligen Wirkungen des Reibens zu verhindern, mit Vortheil angewendet.

Anm. Das k. k. Naturalienkabinet verwahrt ein groſses Stück Tremolith aus Tyrol, der mit dem Graphit partienweiſe verwachſen iſt. Herr von Jacquin hat 2 vorzüglich merkwürdige groſse Stücke Graphit von England in ſeiner Sammlung, die in groſsen und kleinen eyförmigen Stücken im grünlichgrauem Thonſchiefer eingewachſen ſind. Die übrigen kleineren Stücke aus England u. a. O. und jenen von Island beſitze ich in meiner Sammlung. Nach dieſem Vorrathe habe ich die äuſſere Beſchreibung entworfen, aber Bürger de la Métherie bemerkt in ſeiner Théorie de la terre Vol. 1. unter den Verbeſſerungen, daſs er von dem Bürger Picot la Peyrouſe aus dem Gebirge de Zuc einen

Graphit erhalten habe, der in rechtwinkeligen vierſeitigen Säulen kryſtalliſirt zu ſeyn ſcheine. Daſs der Graphit aus dem Paſſauiſchen bisweilen die Stelle des Glimmers in dem granitartigen Steine einnehme, iſt ſcheinbar, weil der Glimmer in dieſen Stücken äuſſerſt ſparſam und ſo klein iſt, daſs er mit dem Graphit verwechſelt werden kann, daſs aber dieſer Graphit, wie Herr Bergrath Flurl vermuthen ſoll, durch die Verwitterung einer Art Glimmer entſtanden ſey, iſt noch nicht entſchieden; und mir iſt gar nicht wahrſcheinlich, daſs dieſer Glimmer in den Graphit übergehe. Wenn ſich die Verſuche des Herrn D. Hahnemanns beſtätigen, ſo ſteht der Graphit hier nicht am rechten Orte; und muſs dem Metallgeſchlechte einverleibt werden. Siehe von Crells Annalen 9. Stück 1798 S. 180.

BENENNUNG.

Herr Werner hat den Namen Graphit vorgeſchlagen, der aus dem Griechiſchen hergeleitet iſt, und auf deutſch Schreibeſtein heiſst. Der Name Reis- oder Schreibebley wurde nicht genehmiget. Nothwendig muſste dieſer Subſtanz eine paſſende Benennung gegeben werden, weil die

älteren Schriftſteller dieſelbe theils mit dem Waſſerbley, theils mit dem Bleyſchweif verwechſelten, und ihr den Namen Plumbago gaben: bey den Franzoſen iſt der Graphit unter dem Namen Plombagine, und bey den Engländern unter dem Namen Black-lead, Kellon u. ſ. w. bekannt.

§. 34.

2. Gattung.

Kohlenblende - Anthracolite.

Franz. Antracolite.

Ital. Antracolite.

Engl. Antracolite.

AEUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Sie iſt theils von dunkelſchwarzer theils von graulichſchwarzer Farbe. Die dunkelſchwarze nähert ſich zuweilen mehr oder weniger dem Eiſenſchwarzen, und die Graulichſchwarze dem Blaulichſchwarzen.

(*Ge.*) Man findet ſie derb, grob und klein eingeſprengt.

(*Ob.*) Die äuſſere Oberfläche des Dunkelſchwarzen iſt zuweilen mit bunten Stahlfarben angelaufen, zuweilen auch mit bloſs ſchwefelgelbem, erdigen Beſchlag hin und wieder verunreiniget, der auch zwiſchen den in die

Länge und in die Queere ſich durchkreuzenden feinen Riſſen gleichſam als dünner ſtaubiger Ueberzug fleckweiſe erſcheint. Die Oberfläche der graulichſchwarzen in das Blaulichſchwarze fallenden iſt zuweilen mit grünlichgrauen verwitterten thonigen und nelkenbraunen eiſenſchüſſigen Flecken beſprengt, und hat in die Länge ein undeutlich faſeriges Anſehen; dieſe Stücke ſind nicht ſelten zerklüftet, oder mit feinen Sprüngen durchzogen; die Oberfläche der übrigen iſt meiſtens uneben.

(Gl.) Die dunkelſchwarze, welche ſich zuweilen dem Eiſenſchwarzen nähert, wenn ſie nicht mit erdigen Theilen verunreiniget wurde, iſt ſowohl äuſſerlich als innerlich theils glänzend, theils ſtark glänzend, von einem Glanze, der das Mittel zwiſchen Glas und metalliſchem Glanze hält, und mehr dem letzteren als dem Erſteren nahe zu kommen ſcheint.

Die graulichſchwarze ins blaulichſchwarze fallende Kohlenblende iſt ſowohl äuſſerlich als innerlich ſchwach ſchimmernd und nur an jenen Stellen glänzend, in welchen die dunkelſchwarze eingeſprengt, fleck - oder ſtreifenweiſe eingemengt iſt.

(Br.) Ihr Hauptbruch zeigt immer ein mehr oder minder vollkommen dick, mehr krumm als geradſchieferiges Gewebe, ihr Queerbruch ein unvollkommen flachmuſcheliges, dem Unebenen ſich näherndes Gefüge, welches ſich bey dem dickſchieferigen zuweilen in ein unvollkommen krummblätteriges zu verlaufen ſcheint. Der Hauptbruch der graulichſchwarzen zeigt ein krumm-dick- und dünnſchieferiges und der Queerbruch ein gleichlaufend theils gerad- theils krummfaſeriges dem Erdigen ſich näherndes Gewebe, welches der Holztextur ähnlich iſt.

(Ge.) Die Bruchſtücke der dickſchieferigen ſind zuweilen unvollkommen würfelig, unvollkommen vierſeitig, öfters ſcheibenförmig, unbeſtimmt-eckig und mehr oder minder ſcharfkantig, jener der ins Faſerige übergehet, theils ſcheibenförmig, theils lang und dünnſplitterig, mehr ſtumpf als ſcharfkantig.

(Aus.) Sie beſteht theils aus gerad- theils aus krumm-dick- und dünnſchaligen, unvollkommen würfeligen und unvollkommen vierſeitig ſäulenförmigen ins Eckigkörnige übergehende ausgezeichneten Stücken.

(Abſ.) Die ſehr weiche färbt mehr oder weniger ab,

(Str.) Manche wird durch den Strich wenig ſchimmernd, wodurch zugleich kleine Stückchen abſpringen; und dieſer färbt ſehr wenig oder gar nicht ab; andere geben einen ſchwarzen Strich und färben auf demſelben ab.

(Härt.) Sie iſt weich und ſehr weich und zuweilen ins Zerreibliche übergehend.

(Feſt.) Spröde,

(Zuſ.) Sehr leicht zerſpringbar, öfters auch mit den Fingern zerbrechlich und

(Schw.) Leicht.

FINDORT.

Schemnitz in N. Ungarn, am Harze, Liſchwitz unweit Gera im gräfl. Reuſſiſchen, Savoyen, Schweiz, Frankreich, Kongsberg in Norwegen u. a. O. m. Die erſte Kohlenblende von Schemnitz fand man beym Brunnengraben in dem Michaeliſtolln, und dieſe iſt von dunkelſchwarzer Farbe in einer mit blaulichgrauem Thone ausgefüllten Kluft vorgekommen. In dieſer dickſchieferigen Kohlenblende, die meiſtens in die Länge und in die Queere mit feinen Riſſen durchzogen und daher in unvollkommen würfelige und vierſeitig unvollkommen ſäulenförmige Stücke verwachſen

ift, welche fich leicht von einander trennen laf- fen, fand ich an grofsen Stücken, die etliche Monathe vor dem Fenfter lagen, rein ausgewitterten natürlichen Schwefel. Die Kohlen waren alle in unvollkommen ftängliche und unvollkommen würfelige Stücke zerfallen und hatten einen blofs fchwefelgelben, ftaubigen Befchlag. Von dem grofsen Vorrathe blieb mir nichts übrig als die Bruchftücke. Diefe Kohlenblende, welche mit äufferft feinen, derben, öfters beynahe unkennbaren Schwefelkiespunkten durchfprengt und verwachfen war, ift nun äufferft felten geworden. Auffer dem beygemengten Schwefelkies, von dem der erdige Befchlag hergeleitet werden mufs, kommt fie mit jener vollkommen überein, die Herr Struve im Journal de phyfique 1790 befchrieben hat, und die Herr Graf Razoumowsky in der Schweiz entdeckte. Die deutfche Befchreibung diefer Kohlenblende findet fich in dem bergmännifchen Journal 1790 1. Band, S. 459. Die Kohlenblende von dem Michaeliftolln gibt aber, wenn fie eine Zeit lang an das brennende Licht gehalten wird, einigen Schwefelgeruch von fich und wird glühend wie alle Kohlenblenden. An der aus der Schweitz aber konnte Herr Struve keinen Geruch bemerken. Obwohl ich bey mehreren Kohlenblenden, die ich an das brennende

Licht hielt, immer einen ſchwachen, aber nicht beſtimmbaren und gar nicht unangenehmen Geruch beobachtete. Die graulichſchwarze ins Blaulichſchwarze fallende Kohlenblende vom Pacherſtolln aus Schemnitz, welche ich oben beſchrieben habe, verräth beym Licht keinen Schwefelgeruch und verhält ſich durch den Geruch, wie die übrigen Kohlenblenden; übrigens iſt ſie an manchen Stellen ſo abfärbend, daſs man auch mit Behutſamkeit damit ſchreiben kann; da aber dieſe Trümmer ſehr zerbrechlich ſind, ſo zerfallen dieſelben alſogleich in ſehr kleine Splitter, die den geringſten Widerſtand des Papiers nicht aushalten. Dieſe Kohlenblende zeigt noch eine Holztextur, und wird in einem Gange im Pacherſtolln mit der dunkelſchwarzen Kohlenblende, die theils in zerſtreuten Stücken, theils eingeſprengt, theils fleck- und ſtreifenweiſe mit der graulicſchwarzen gemengt einbricht, gefunden. Nach Herrn Esmarks Bemerkungen (Siehe neues bergmänniſches Journal 1 Band Freyberg, 1797, S. 389.) iſt ein Gang auf dem Pacherſtollnerfelde mit Holz ausgefüllt. Das Holz ſoll nach Herrn Esmarks Vermuthung von der Schwefelſäure in eine Holzkohle verändert worden ſeyn, bey welcher man noch deutlich die Holztextur ſehen kann (unſere beſchriebene Kohlenblende) bisweilen ſoll es auch in ein

bräunlich schwarzes Fossil verändert seyn, das der Kohlenblende sehr ähnlich ist. Ein bräunlich-schwarzes Fossil fand ich nicht bey meinen Stücken. Dieses holzartige Fossil wurde von den Bergleuten zu Schemnitz, wie das bituminöse Holz von Joachimsthal in Böhmen, Sündfluthholz genannt. Wie gesagt, das Fossil von Pacherstolln entzündet sich nicht, und giebt auch keinen bituminösen Geruch von sich, wenigstens fand ich kein solches Stück unter denen, nach welchen ich die äussere Beschreibung entworfen habe; und dieses sowohl als jenes von Michaelistolln wurde zu Schemnitz von Herrn Ponzenberger chemisch untersucht, und für Kohlenblende gehalten. Es ist also zu vermuthen, dass die Pacherstollner Kohlenblende aus dem Pflanzenreiche ihren Ursprung habe, oder mit demselben verwandt sey.

Bey Lehrbach auf dem Harze kommt die Kohlenblende derb und eingesprengt auf dichtem rothem Eisensteine zwischen derbem Kalkspath vor. Auf dem Violenberge am Harze fand Herr Freyesleben in dem Brauneisensteine schwarzes, schlackiges Erdpech, welches in dünnen Lagen mit Kohlenblende gemengt war u. s. w. Zu Lischwitz kommt die Kohlenblende mitten in dem Thonschiefergebirge als ein mächtiges Flötz vor. Herr von Beroldingen fand die Kohlenblen-

de in einem thonſchieferigen Geſteine unweit Bleywäſche 1 und eine halbe Stunde von dem ſtadtbergiſchen Kupferſchieferflötze auf der Stift-paderborniſchen Gränze, und behauptet, daſs man die Kohlenblende zuweilen auch bey den Steinkohlen finde. Im Savoyſchen ſoll die Kohlenblende in Lagern im Glimmerſchiefer einbrechen. Zu Kongsberg in Norwegen kommt ſie auf dem Holtefield mit gediegen Silber über Quarzkryſtallen und in den Zwiſchenräumen der Quarzkryſtalle ein und aufgewachſen u. ſ. w. vor. In Sibirien bricht ſie auf und zwiſchen Quarzkryſtallen u. ſ. w.

GEBRAUCH.

Ob die Kohlenblende, wie der Bürger de la Métherie in ſeiner Theorie der Erde S. 78. im erſten Bande behauptet, die nähmliche Dienſte leiſten könne, wie die gemeine Steinkohle iſt mir nicht bekannt. Ich kann daher den Nutzen dieſer Subſtanz nicht beſtimmen.

Anm. In der Sammlung der k. k. Kanal - und Bergbaukompagnie finden ſich mehrere kleine Stücke Kohlenblenden, eines von Schemnitz, das mit bunten Stahlfarben angelaufen iſt, zwey Bruchſtücke von eiſenſchwarzer Farbe, die hin und wieder kleine Blaſen-Räu-

me haben, metallisch glänzend sind und aus einer Grube von der Gegend in Lyon aus Frankreich seyn sollen. Diese Stücke haben viele Aehnlichkeit mit der Glanzkohle, die vielleicht mit der Kohlenblende verwandt ist. Ein anderes Stückchen von Kongsberg und von Freuenthal in der Goosa u. a. m. Das kleine Stückchen aus Sibirien und zwey Stücke vom Harz auf dichtem rothem Eisensteine werden in dem k. k. Naturalienkabinete aufbewahrt. Herr von Jácquin hat etliche Stücke mit gediegen Silber von Kongsberg; die übrigen kleineren Stücke vom Harz und Schemnitz u. a. O. finden sich in meiner Sammlung.

BENENNUNG.

Herr Werner hat ihr den Namen vielleicht von der Aehnlichkeit, die sie mit der Steinkohle und dem Glanze der Blende hat, nach welchen man sie für eine Steinkohle halten könnte, gegeben. Ob der Namen Kohlenblende in fremden Sprachen als Z. B. franz. Blende de Charbon, ital. Blenda di carbone und engl. Coal Blende der wernerischen Benennung entspreche, kann ich nicht entscheiden. Bey den Franzosen ist sie unter dem Namen Antracite, Plombagine, Char-

bonneuſe bekannt, und der ſel. Bergrath Haidinger gab ihr den Namen Anthracolit auf deutſch Kohlenſtein.

VIERTE KLASSE.

§. 35.

METALL - GESCHLECHTER.

Mit dem Worte Metall bezeichnet man im allgemeinen einen Körper, der ſich durch ſeine vollkommene Undurchſichtigkeit eigenen Glanz, und beſondere Schwere vor allen Körpern, die wir bisher beſchrieben haben, auszeichnet.

Das dünnſte Blättchen des Metalls iſt eben ſo undurchſichtig, als eine dicke Maſſe deſſelben. Dieſe Undurchſichtigkeit entſteht von dem feſten Zuſammenhange der metalliſchen Theile, welche dem Metall die Eigenſchaft geben, die Lichtſtrahlen zurückzuwerfen und den eigenen Glanz verurſachen, welchen man den metalliſchen Glanz nennt. Die metalliſchen Subſtanzen haben eine gröſsere ſpecifiſche Schwere, als die übrigen mineraliſchen Körper, und dieſe Schwere rührt wahrſcheinlich von der groſsen Dichtigkeit der metalliſchen Subſtanzen her, der ſie auch, wie wir erſt bemerkt haben, ihre vollkommene Undurchſichtigkeit und ihren Glanz verdanken.

Der verſchiedene Zuſtand, in welchem die Natur die Metalle erzeugt hat, verändert ihr äuſseres Anſehen, nach welchem ſie in gediegene, vererzte, verlarvte und verkalkte Metalle eingetheilet werden.

Gediegen werden die Metalle genannt, welche von der Natur ſchon ſo vollkommen ausgebildet ſind, daſs man dieſelben nur von ihrer anklebenden Bergart, oder ſonſt zufälligen Gemengtheilen befreyen darf, um ſie zu dem Gebrauch, wozu ſie beſtimmt werden, verwenden zu können.

Vererzt nennt man jene Metalle, welche mit fremden Theilen ſo innigſt vereiniget ſind, daſs ihr metalliſches Anſehen dadurch mehr oder weniger verändert wird, und ſie nur dann ihre wahre metalliſche Geſtalt wieder erhalten, wenn die Vererzungs- oder Mineraliſirmittel, durch chemiſche Arbeiten von denſelben getrennt werden.

Verlarvt werden von Manchen jene Metalle genannt, welche ſo in anderen Subſtanzen verſteckt ſind, daſs man dieſelben auch mit dem beſten bewaffneten Auge nicht entdecken kann, und ſie öfters nur durch ihre beſondere ſpecifiſche Schwere einen Metallgehalt vermuthen laſſen, oder aber auch erſt durch die Zerſprengung ihrer Bergart in der metalliſchen Geſtalt erſcheinen.

Verkalkt oder oxidirt werden endlich jene Metalle genannt, welche in einem erdigen Zustande vorkommen, der aus der Auflösung der vererzten oder der gediegenen Metalle entstanden ist. Der verschiedene äussere Charakter, durch welchen die Metalle sich von einander unterscheiden, wird in der Beschreibung derselben angegeben werden.

§. 36.

EINTHEILUNG DER METALLE UND IHRE ANZAHL.

Aeltere Mineralogen haben die Metalle in ganze und in Halbmetalle, in edle oder vollkommene und in unedle oder unvollkommene eingetheilt.

Ganze Metalle nannten sie diejenigen, welche nebst dem metallischen Glanze, der Undurchsichtigkeit und der besondern Schwere, auch die Geschmeidigkeit haben, dass sie sich unter dem Hammer dehnen und strecken lassen.

Halbmetalle hingegen die, welche diese letzte Eigenschaft nicht besitzen, spröde, brüchig oder zerbrechlich sind.

Der Zink, welcher sich etwas dehnen läst, war ein Mittelding zwischen einem ganzen und Halbmetall.

Vollkommene oder edle Metalle wurden jene genannt, welche durch das gemeine Feuer nicht konnten zerstört und verkalkt werden, als da sind Platin, Gold und Silber.

Unvollkommene oder unedle Metalle waren jene, welche durchs Feuer zerstört und verkalkt werden konnten, als Bley, Kupfer, Eisen, Zinn.

Das Quecksilber hielt man für ein Mittelding zwischen einem vollkommenen und unvollkommenen Metall u. s. w.

Wie unbestimmt und schwankend diese Eintheilung war, wird jeder selbst beurtheilen, der die Eigenschaften der Metalle ein wenig näher zu betrachten sich die Mühe geben will. Es sind bis jetzt 21 Metalle bekannt, die alle von einander wesentlich verschieden sind, und eben so viele Geschlechter ausmachen, welche nach ihren Haupteigenschaften, als da sind, der metallische Glanz, die Geschmeidigkeit, specifische Schwere und Unzerstörbarkeit, eingetheilt werden. Diese Haupteigenschaften zusammengenommen machen die Metallität aus. Diejenigen Metalle, welche die mehreste Metallität haben, werden als die vollkommensten angesehen, und verdienen den Rang vor den übrigen. Nach dem Grade der mehreren oder minderen Metallität folgen die 21 Metalle in folgender Ordnung aufeinander in so lan-

ge, bis man eine bewährtere Eintheilung vielleicht vermittelst künftiger Entdeckung noch anderer Metalle aufgefunden, und an die Stelle der hier angenommenen Ordnung gesetzt haben wird

ORDNUNG DER METALLE.

1. Platin.
2. Gold.
3. Queckfilber.
4. Silber.
5. Kupfer.
6. Eisen.
7. Bley.
8. Zinn.
9. Wismuth.
10. Zink.
11. Spiessglanz.
12. Kobalt,
13. Nikkel.
14. Braunstein.
15. Molybdän.
16. Arsenik.
17. Tungstein (Scheel.)
18. Uranium.
19. Titanium.
20. Tellurium.
21. Chromium.

§. 37.

I. GESCHLECHT.

PLATIN.

1. Gattung.

Gediegen Platin.

Franz. Platine natif.

Ital. Platino nativo.

Engl. Native Platine.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Seine Farbe hält das Mittel zwischen Zinnweiſs und Lichtſtahlgrau, das bald mehr in das Zinn- oder Silberweiſse fällt, je nachdem es mehr oder weniger mit fremdartigen Theilchen gemengt oder verbunden iſt.

(Ge.) Man erhält es in ſehr und ganz kleinen, loſen, länglichen und plattrunden Körnern, die mit ganz kleinem, magnetiſchem Eiſenſande, Eiſenocker, graulich-gelblich-blaulich- und hyacinthrothen Körnern und Theilchen von Silberamàlgàm, Goldkörnchen u. ſ. w. mehr oder minder ſparſam gemengt untereinander beyſammen liegen.

(*Ob.*) Die Körnchen des Platin haben theils eine glatte, theils eine etwas abgeriebene Oberfläche.

(*Gl.*) Sind glänzend von metalliſchem Glanze, und wenn man Körner oder Blättchen darunter findet, die man faſſen kann, ſo werden ſie

(Str.) Durch den Strich glänzender ins Starkglänzende übergehend:

(Härt.) Das Platin hält das Mittel zwiſchen mäſſig hart und weich,

(Feſt.) Iſt geſchmeidig,

(Bieg.) Gemein biegſam und
(Schw.) Schwerer als Gold.

Die übrigen äuſseren Kennzeichen laſſen ſich wegen der Kleinheit der Körner nicht beſtimmen.

FINDORT.

Südamerika, Novita und Citaria, und auf den Antillen zu Hispaniola oder St. Domingo.

Anm. Nach den neueſten Berichten (Siehe von Crells Annalen 11. Stück 796 S. 402.) ſoll das Platin nur in den beyden Goldminen von Novita und Citaria, die beynahe nördlich von Choco abliegen, geſunden werden. Nun ſoll auch zu St. Domingo dieſes Metall entdeckt worden ſeyn. Das Gold ſoll von dem Platin entweder durch das Schlämmen oder durch die Amalgamation abgeſöndert werden. Dieſes iſt der Grund, warum man in dieſem Metalle zuweilen etwas Queckſilber findet.
Das Gold von Choco wird ſogleich zur Vereinigung nach zwey Münzen von Santa-Fe, nemlich nach Bogota und Popajan gebracht, wo man aufs neue das Platin, welches noch im Golde geblieben ſeyn könnte, ausſcheidet. Die königl. Beamten bewahren es auf, und wenn eine gewiſse Menge da-

von vorhanden ist , wird es in Gegenwart von Zeugen in die nahe gelegenen Flüſse von Bogota und Cauca geworfen. Die ſpaniſche Regierung hat dieſes vor Zeiten ausdrücklich befohlen; weil ſie erfuhr, daſs man das Platin mit dem Golde zuſammenſchmelzen könnte, und daſs die zuſammengeſchmolzene Maſſe der Scheidung widerſtünde. Ob die ſpaniſche Regierung dieſes noch glaubt und ob dieſes Metall noch in den Fluſs Pati bey der Stadt Santa-Fe de Bogota, und in den Fluſs bey Popajan geworfen wird, iſt mir nicht bekannt.

Aus dieſem folgt, daſs die bisherigen Angaben der Findörter dieſes Metalls meiſtens unrichtig waren, und daſs es vielleicht in Seifengebirgen mit Sand, Eiſen, Quarz, Hyacinth, Gold und andern kryſtalliniſchen Körnern zum Vorſchein kömmt.

In dem Kabinete der Akademie zu Bergara in Biscaja, ſoll ein Stück Platin von der Gröſse eines Taubeneyes aufbewahret ſeyn.

GEBRAUCH.

Dieſes Metall könnte zu mannichfaltigen Werkzeugen der Künſte verwendet werden, welche dauerhafter als die aus Gold und Silber ſeyn würden, wenn die ſpaniſche Regierung den ſcharfen

Verboth auf die Ausführung dieſes merkwürdigen und in ſeiner Art einzigen Metalles aufheben wollte. Da das Platin weder an der Luft anläuft, noch roſtet, und dieſe Eigenſchaft auch andern Metallen, mit welchen es zuſammgeſchmolzen wird, mittheilt, ſo hat man Spiegel für die Fernröhre, chemiſche Gefäſse u. d. m. daraus verfertiget. Der Bürger Jeanety in Paris verwendet es zu Uhrketten, Doſen, Knöpfen und anderen Galanteriearbeiten. In Spanien und England werden daraus verſchiedene Gefäſſe bereitet, und die Engländer verarbeiten es auch zu Barbiermeſſern.

BENENNUNG.

Der Name Platina ſtammt aus dem ſpaniſchen Worte Plata, auf deutſch Silber, her, woraus das Verkleinerungswort Platina entſtanden zu ſeyn ſcheint. Vielleicht, weil dieſes Metall der Farbe nach zuweilen dem Silber nahe kommt. Es iſt auch unter dem Namen weiſses Gold bekannt, weil es ſo viele Eigenſchaften mit dem Gold gemein hat, daſs man lange Zeit glaubte, daſs das Gold mit dem Platin verbunden ſey; daher nannten es die Spanier Weiſsgold. Die Beynamen Platina del Pinto, Choco u. ſ. w. erhielt es von den Orten, wo man daſſelbe gefunden zu haben glaubte. Dieſes Metall, welches

alle metallifchen Eigenfchaften, die Dehnbarkeit ausgenommen, beynahe im höchften Grade befitzt, und daher nur zufälligerweife mit Eifen verbunden oder gemengt ift, wird nun Platin und nicht mehr Platina genannt. Gediegen wird es genannt, weil man es bisher noch nicht im vererzten Zuftande gefunden hat, und alle übrigen Metalle, die man gediegen nennt, find bisher noch nie fo rein vorgekommen, wie das Platin, da es bekannt ift, dafs das gediegen Gold, Silber und Kupfer immer mehr oder weniger mit andern Metallen gemifcht, und alfo noch nie fo rein erfchienen find, wie diefes Metall, das gar keine fremde Mifchung in fich enthält.

§. 38.

II. GESCHLECHT.

GOLD.

1. Gattung.

Gediegen Gold.

Franz. Or natif.

Ital. Oro nativo.

Engl. Native Gold.

AEUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es hat feine eigene hoch - dunkel - licht- und blafsgelbe Farbe, aus welcher es fich durch

das Meſſinggelbe in das Speiſsgelbe, das zuweilen ins Grünliche fällt, bis in ein ſehr blaſſes, mattes Gelb verläuft.

(Ge.) Man findet es derb, grob, klein, fein und ſehr fein eingeſprengt, loſe in ganz kleinen beynahe ſtaubartigen Theilen, in ſehr und ganz kleinen, plattrunden Körnern, in ſehr und ganz kleinen Blättchen, in ſtumpfeckigen Körnern, Geſchieben, knolligen Stücken von verſchiedener Gröſse, grauppig, in dünnen Blechen, in lanzettenförmigen Blättchen angeflogen, als Ueberzug, zähnig, drath- und haarförmig, moosartig, geſtrickt, baumförmig, unvollkommen zackig, ſeltner gekämt, aderig, zellig, verworren und öfters undeutlich als deutlich kryſtalliſirt und zwar

1) In niedrigen und ſehr flachen, einfachen, dreyſeitigen Pyramiden, die nicht ſelten in die dreyeckige Tafel übergehen,

2) In einfachen, ſpitzwinkeligen, dreyſeitigen Pyramiden vollkommen oder mit concaven Seitenflächen,

3) In ſpieſsigen, einfachen, vierſeitigen Pyramiden

4) In umgekehrten, einfachen, vierſeitigen Pyramiden mit vollen oder abwechſelnd ausgefreſſenen Seitenflächen, die an der Grund-

fläche theils zugeſchärft, theils an den Ecken derſelben abgeſtumpft oder auch zugeſchärft erſcheinen:

5) In doppelt-vierſeitigen Pyramiden, die ſich zum Theil in eine Schärfe endigen, und ſelten ganz vollkommen, meiſtens in die Länge gezogen, verſchoben oder verdruckt ſind,

6) In einfachen, ſechsſeitigen Pyramiden, die an den Ecken der Grundfläche und an den Endſpitzen abgeſtumpft ſind,

7) In etwas flachen, doppelt-ſechsſeitigen Pyramiden, die an den Spitzen meiſtens ſchwach abgeſtumpft ſind;

8) In doppelt-achtſeitigen Pyramiden an den freyſtehenden Enden mit vier auf die abwechſelnden Seitenkanten aufgeſetzten Flächen flach zugeſpitzt,

9) In Würfeln theils

a) Vollkommen verſchoben, zuweilen auch an zwey gegenüber ſtehenden abwechſelnden Ecken ſchwach abgeſtumpft; dieſe werden bisweilen auch ſo dünn, daſs ſie in die viereckige Tafel übergehen,

b) In Würfeln mit concaven Seitenflächen,

c) mit gefurchten Seitenflächen;

10) In unvollkommenen ganz kleinen Zwanzigecken, ſogenannten Dodecaredern;

11) In rundlichen Tafeln,

12) In ſtark geſchobenen, viereckigen Tafeln,

13) in vollkommenen und ungleichwinkeligen, ſechseckigen Tafeln, an welchen die Seitenkanten zuweilen ſchwach abgeſtumpft, oder etwas auf- und eingebogen ſind,

14) In ſechseckigen Tafeln, die an den Seitenkanten zugeſchärft ſind,

15) In ungleichwinkeligen, vierſeitigen Säulen, die an den freyen Enden mit vier auf die Seitenkanten aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt und die Spitze ſchwach abgeſtumpft haben, oder in ziemlich deutlichen, vierſeitigen Säulen mit vier auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen flach zugeſpizt.

16) In geſchobenen vierſeitigen Säulen, an den freyen Enden zugeſchärft, die Zuſchärfungsflächen auf die ſcharfen Seitenkanten aufgeſetzt;

17) In ſechsſeitigen Säulen an den freyen Enden mit vier Flächen ſcharfwinkelig zugeſpitzt, zwey Zuſpitzungsflächen auf die zwey gegenüber ſtehenden Seitenflächen, und die

zwey übrigen auf die einander gegenüber ſtehenden Seitenkanten aufgeſetzt,

18) In niedrigen platten ſechsſeitigen Säulen, die an den freyen Enden mit 3 auf die abwechſelnden Seitenkanten aufgeſetzten Flächen flach zugeſpitzt, und endlich

19) In ungleichwinkeligen, etwas platten, ſechſeitigen Säulen, die an den freyen Enden mit ſechs ungleichen auf die Seitenkanten aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt ſind, und die Spitze zugeſchärft haben. Die Zuſchärfungsflächen auf den mittleren Kanten der Zuſpitzungsflächen aufgeſetzt.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind meiſtens ſehr und ganz klein, ſeltener klein.

Die einfachen niedrigen und die ſehr flachen dreyſeitigen Pyramiden, welche letztere nicht ſelten in die dreyeckige Tafel übergehen, kommen meiſtens auf den Goldblättern ein- und aufgewachſen vor. Zuweilen ragen ſie aus denſelben etwas mit ihren Endſpitzen hervor; meiſtens erſcheinen ſie aber auf den Blättern mehr oder minder häufig, ganz platt gedruckt, und mit den Blättern ſelbſt ſo verwachſen, daſs es das Anſehen hat, daſs dergleichen Blätter aus der Zuſam-

menhäufung dieſer Pyramiden und anderer kleinerer Kryſtallen gebildet wurden.

Die von der zweyten Geſtalt beobachtete ich theils einzeln und zerſtreut ein - und aufgewachſen, theils zu zwey und drey aneinander gereihet auf einer und der nämlichen Druſe, welche aus Würfeln und doppelten vierſeitigen Pyramiden beſtand.

Die von der dritten Geſtalt erſcheinen theils einzeln und zerſtreut zwiſchen andern Kryſtallen, theils mit und unter den zähnigen Geſtalten, und bilden durch ihre Zuſammenhäufung theils federartig geſtreifte, theils baumförmige und kamförmige Geſtalten.

Die umgekehrten einfachen vierſeitigen Pyramiden erſcheinen meiſtens keilförmig zwiſchen andern Kryſtallen eingewachſen, oder bilden dendritiſche und ausgezackte Blätter.

Die doppelt - vierſeitigen Pyramiden ſind die gewöhnlichſten Kryſtalle, welche theils einzeln und zerſtreut, theils verſchiedentlich zuſammengehäuft auf beynahe allen Druſen mit andern Kryſtallen theils büſchelförmig, theils baumförmig, theils dendritiſch zuſammengehäuft, theils mit dem moos - und haarförmigen Golde verwachſen, theils auch auf Schwefelkieskryſtalle, Blenden u. ſ. w. zer-

ſtreut ein - und aufgewachſen erſcheinen. Dieſe Kryſtalle ſind meiſtens durch ihre häufigen Abſtumpfungen ſowohl an den Seitenkanten, als an der gemeinſchaftlichen Grundfläche der Ecken, wodurch ihre Geſtalt verdruckt und verzogen wird, ſo undeutlich und klein, daſs es äuſserſt ſchwer iſt dieſelben auch mit dem beſten Vergröſserungsglaſe zu unterſcheiden. Die unter Nro. 6. finden ſich zuweilen mit den zähnigen und den doppelt-achtſeitigen Pyramiden in einer Druſe beyſammen.

Die unter Nro. 7. erſcheinen in Geſellſchaft der ſpitzwinkeligen einfachen vierſeitigen, der verſchobenen doppelt - vierſeitigen Pyramiden, und der vierſeitigen Säulen mit noch andern unbeſtimmbaren ganz kleinen Kryſtallen auf einer Druſe beyſammen eingewachſen, und zum Theil auch verſteckt.

Nro. 8. kommen theils einzeln eingewachſen, theils in Körnern, theils in Blättchen zuſammen gehäuſt, theils kugelig, theils reihenförmig zuſammen und aneinander gereihet, und auch auf andere Kryſtalle zerſtreut auf- und eingewachſen vor.

Die Würfel finden ſich bald einzeln und zerſtreut in Geſellſchaft anderer Goldkryſtal-

le eingewachſen, bald reihenförmig an - auf- und übereinander zuſammengehäuft. Diejenigen Würfel, welche entweder vollkommen an den zwey gegenüber ſtehenden Ecken ſchwach oder abgeſtumpft waren, und ſich hin und wieder der vollkommenen viereckigen Tafel näherten, waren bald reihenförmig zuſammen gehäuft, bald auf dendritiſche Goldblättchen ein - und aufkryſtalliſirt, und zum Theil mit einfachen, drey - und doppeltvierſeitigen Pyramiden verwachſen.

Andere Würfel ſind in den dendritiſchen Blättchen verſteckt, und ragen nur zum Theil, oder mit den Ecken aus den Blättern hervor, und ſind übrigens mit ſchwärzlichbraunem Eiſenocker hin und wieder überzogen, und es ſchien, als wenn die Blätter theils aus den Würfeln, theils aus den übrigen kleinern Kryſtallen gebildet worden wären. Die Würfel mit concaven und gefurchten Seitenflächen waren mit den vollkommenen Würfeln in einer Druſe beyſammen. Zuweilen ſind die Würfel auch ſo treppenartig zuſammengehäuft, daſs ſie zellige Blätter bilden, und dieſen eine geſtrickte Oberfläche geben, beſonders wenn die Würfel auch einzeln und zu zwey und drey aneinander gereihet auf

dem innern Theile der Blätter nebſt zähnigem Golde, einfachen, ſpitzwinkeligen, vierſeitigen Pyramiden und andern kleinern, unbeſtimmbaren Kryſtallen erſcheinen.

Die unvollkommenen ganz kleinen Zwanzigecke kommen zuweilen an den Spitzen der federartig geſtreiften und dendritiſchen Blätter vor, welche aus den ſpitzwinkelig ſpieſsigen, einfachen, vierſeitigen Pyramiden und andern reihenförmig an einander gewachſenen Kryſtallen zuſammen geſetzt ſind.

Die rundlichen Tafeln ſind einzeln und zerſtreut auf die blätterigen Goldkryſtalle eingewachſen.

Die ſtark geſchobenen, viereckigen Tafeln erſcheinen einzeln gleichſam an den Spitzen der federartig geſtreiften und dendritiſchen Blättchen, eben ſo wie die Zwanzigecke.

Nro. 13. finden ſich entweder einzeln oder zerſtreut auf lanzetenförmigen, gewundenen, verworrenen Blättchen ein- und aufgewachſen, auch zellig zuſammengehäuft, oder in ausgezackten Blättern zuſammen gewachſen. Zuweilen ſind auch noch auf dieſen Blättern flache dreyſeitige Pyramiden oder flache dreyeckige Tafeln ein- und aufkryſtalliſirt, oder ganz mit den Blättern verwachſen.

Nro. 14. erſcheinen einzeln eingewachſen, zwiſchen den ſechsſeitigen an den Enden mit drey Flächen zugeſpitzten Säulen und den doppelt-vierſeitigen Pyramiden, die alle in einer Druſe beyſammen ſind.

Nro. 15. 16 und 17. fand ich auf einer Druſe zerſtreut, verſteckt und mit unter den einfachen vier- und doppelt-vierſeitigen und doppelt-ſechsſeitigen Pyramiden verwachſen. Alle dieſe Kryſtalle waren nebſt andern unbeſtimmbaren Kryſtallen theils büſchelförmig, theils dendritiſch zuſammen gehäuſt, worunter auch die unter Nro. 19. zuweilen vorkommen. Nro. 18. fand ich auf einer Druſe mit den doppeltvierſeitigen Pyramiden theils einzeln und zerſtreut, theils in einem Goldblatte zuſammen gehäuft.

(Ob.) Die Seitenflächen der einfachen, dreyſeitigen Pyramiden ſind zuweilen concav, an den übrigen Pyramiden und Säulen meiſtens glatt, die Tafeln theils glatt, theils druſig, die Würfeln theils glatt, theils concav, zuweilen auch gefurcht und in der Mitte der Oberfläche ein wenig undeutlich zerfreſſen: alle übrigen Kryſtalle ſind glatt, zuweilen auch druſig, rauh, gekörnt oder zerfreſſen.

Die lanzetenförmigen, an beyden Enden spitzigen Blättchen, welche gewunden und verworren auf- über- und durcheinander liegen, sind glatt und spiegelig. Zuweilen ist aber die Oberfläche der Krystalle und Blätter kupferroth, blass messinggelb, stahlfarbig, gelblich und schwärzlichbraun angelaufen, mit drusigem und geträuftem Quarze, Kalkspathe, Eisenocker, gelbem und weissem erdigen Steinmarke überzogen, oder verunreiniget.

(Gl.) Aeusserlich wechselt der Glanz des Goldes aus dem stark und spiegelflächig Glänzenden in das Glänzende, wenig Glänzende bis in das stark und wenig Schimmernde ab, und ist von vollkommenem, metallischem Glanze oder Schimmer, der bey dem öfters beynahe ganz matten Golde durch den Strich wieder erhöhet wird.

Inwendig ist das Gold wenig glänzend.

(Br.) Sein Bruch, der dem Gefühle nach ein hackiges, aus lauter ganz keinen Spitzen bestehendes Gewebe anzuzeigen scheint, muss ein versteckt blätteriges Gefüge vermuthen lassen, wenn wir uns die Entstehung seiner Krystalle erklären wollen.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt - eckig und an den abgebrochenen Kanten der friſchen Bruchſtücke ziemlich ſcharfkantig.

(Str.) Durch den Strich wird es ſtarkglänzend,

(Härt.) Iſt weich,

(Feſt.) Vollkommen geſchmeidig,

(Zuſ.) Schwer zerſpringbar,

(Bieg.) Gemein biegſam und

(Schw.) Auſserordentlich ſchwer.

FINDORT.

Niederungarn, Schemnitz, Kremnitz, Magurka u. a. Oberungarn, Altbotza, Felſobanya, Nagybanya u. a. Bannat, Oravicza, Dognaczka. Siebenbürgen, Fatzebay, Olapian, Staniſcha, Thresztyan, Füzeſch, Tſcherteſch, Köröſchbanya, Toblitza, Vulkoy, in dem rothen Thale oder in den Gebirgen von Vöröſchpatack, Herzegan, Feredzell, Boicza u. a. m. Vor Zeiten zu Eula in Böhmen, Groskirchheim in Kärnthen, Tyrol im Zillerthal, Salzburg im Murwinkel, in der Gaſtein u. a. m. Auf dem Berge Roſa im Sardiniſchen, Frankreich à la Gardette unweit bourg d'oiſans. England in den Zinnſeifenwerken zu Penſagillis u. a. Schweden, Adel-sfoor, Norwegen, Edswol, Afrika, Amerika, Mexiko, Peru fünf und zwanzig Meilen von Lima, drey Meilen

von Pasco der Cordillierie u. f. w. Chili, Afien, Berefofsk, der Schlangenberg u. a. O. m. Aufser den erft angeführten Orten findet man das gediegene Gold auch in mehreren Flüffen, als in der Donau, am Rhein, in der Rhone u. a. O. m. In den Flüffen von Afrika, in Bofambique, Brafilien zu Mattogroffo, Minas geræs, Peru in dem Flufse Tipohani u. f. w. Siebenbürgen in den Flüffen Aranyofch, Szamofch, Marofch und in etlichen Flüfsen des Hazegerthales. Vor etlichen Jahren hat man auch in der Graffchaft Wicklow in Irrland aus einem Flufse gediegen Gold erhalten u. f. w.

Anm. In Schemnitz ift das gediegene Gold nunmehr eine Seltenheit. Vor Zeiten fand man daffelbe haarförmig und in Blättchen. Zuweilen kommt es noch auf dem gefchmeidigen und fpröden Silberglanzerze in kleinen Partien ein- und aufgewachfen vor; felten findet man es in Hornftein eingefprengt oder auf Zinnober in dem Sieglisbergerfchachte fparfam eingeftreut und aufgewachfen oder auch in kleinen Drufen. Kremnitz hat vor Zeiten fehr reiche und zuweilen auch fchöne Golddrufen geliefert. Auf der Hofer- und der Anton von Padua-Grube, auf dem Mathias-

ſchachte, und der Thereſiakluft hat das gediegene Gold im zelligen derben Quarze und in kryſtalliſirten Quarzdruſen, auf graulichweiſſem geradſchaligem tafelartig kryſtalliſirtem Baryt, auch auf derbem Rothgiltigerze, ſprödem Glanzerze, derbem Fahlerze u. ſ. w. eingebrochen. Der derbe Quarz hatte zuweilen ſo häufig fein und zart eingeſprengtes Gold, daſs er ganz damit durchdrungen war, und aus dieſen Stücken wurden Knöpfe, Doſen und andere Galanteriearbeiten geſchnitten. Zu Magurka in Niederungarn fand man ehemals im derben graulichweiſsen Quarze reichlich und ſparſam gediegen Gold, welches mit grauem Spieſsglanzerze verwachſen war. Altboza in Oberungarn war berühmt wegen des dort gewonnenen gediegenen Goldes, das in graulichweiſsem und rauchgraugeflecktem, derbem Quarze ziemlich häufig eingebrochen iſt. Zu Kapnick in der Wenzeslaigrube hat man erſt vor etlichen Jahren ſparſam, aber ſehr reichlich eingeſprengtes und haarförmiges gediegen Gold mit kryſtalliſirtem, rothem Arſenik, dem ſogenannten Rauſchgelb, entdeckt. Im Bannat zu Oravicza in der Grube Helena kommt noch zuweilen ſehr und ganz klein zähniges und drathförmiges

gediegen Gold im blaſs leibrothen und grünlichweiſs gefleckten, klein blätterigen Kalkſtein, der zum Theil mit Speiskobalt und Kupfernickel gemengt iſt, eingewachſen vor. Auf der Grube Sancti Nicolai zu Oravicza iſt zähniges gediegen Gold in derbem Kalkſpath mit Kupferkies auf und mit derbem ſtrahligem Arſenikkies eingebrochen. Zu Dognacza kommt das gediegene Gold in dem Philippi Jacobiſtolln kleinzähnig, drathförmig und ganz klein kryſtalliſirt im feſten, ins Zerreibliche übergehenden Steinmarke, das mit Schwefelkies verwachſen iſt, vor. In der Grube Fabiani zu Dognaczka iſt vor Zeiten hochgelbes gediegen Gold im braunen ockerigen Eiſenſteine zähnig, haarförmig und kryſtalliſirt eingebrochen. Die Grube Maria Loretto zu Facebaya in Siebenbürgen war ehedem wegen den dort eingebrochenen ſogenannten reichen Goldkieſen beſonders berühmt; und dieſe Goldkieſe werden noch von vielen Liebhabern begierig geſucht und theurer bezahlt, als die ſchönſten Golddruſen. Im Jahre 1761 fand man zu Facebaya das Gold loſe in ſtaubartigen Theilen von ſehr dunkelgelber ins Braune fallender Farbe; und dieſes Gold fand ſich auch ſichtbar und verlarvt

auf und in röthlich - und aschgrauem höchst fein - und auch kleinkörnigen thonartigen Sandsteinen, die mit mehr oder weniger derben und kryſtallisirten Schwefelkieskryſtallen gemengt und verwachsen sind, sich bald dem Quarze, bald dem Hornsteine näherten, und öfters auch mit ganz kleinen graulichweissen Amethyſtquarzkryſtallen durchzogen und verwachsen sind. Diese Steinart war unter dem Namen Hornstein bekannt, in welcher nebst dem gediegenen Gold auch öfters zugleich ein zinnweisses Metall eingesprengt oder verschiedentlich ein - und aufgewachsen angetroffen wurde, welches nun den Namen Tellurmetall führt. Die Vöröschpatacker Goldgebirge in Siebenbürgen liefern noch manche schöne Golddrusen, die theils auf Thonporphyren, theils auf rauch - und aschgrauen thonigen Sandsteinen, theils auf Grauwacke und Grauwackenschiefer, der zuweilen in Thonschiefer übergeht, theils auf graulichschwarzen Hornsteinen, die auf Thonporphyren aufgewachsen sind u. s. w. einbrechen. Diese Gebirgsarten sind nicht selten mit einer Rinde von graulichweissem kryſtallisirtem Amethyſtenquarze überzogen, auf welcher das gediegene Gold erscheint; der Quarz ist

zum Theil mit den Gebirgsarten aderig, getrӓuft und nierenförmig zuſammen gehӓuft; und nebſt dem Golde erſcheint auch entweder derbe, gelbe und braune oder kryſtalliſirte Blende, die zwiſchen den Quarzrinden ein- und aufgewachſen iſt; zuweilen kommt auch noch derbes Fahlerz eingewachſen vor, und mehr oder minder hӓufig theils derber, theils eingeſprengter, theils ein- und aufgewachſener Schwefel, ſeltener Kupfer- und Leberkieskryſtalle, welche letztere zuweilen in dünnen Blӓttchen zwiſchen dem Gold einbrechen, und daſſelbe auch durch ihre Verwitterung verſtecken oder überziehen. Auf und zwiſchen den Goldkryſtallen ſind bisweilen auch flache doppelt-dreyſeitige Pyramiden von Kalkſpath ein- und aufkryſtalliſirt. In dieſem Gemenge erſcheint das gediegene Gold theils in den Klüften, theils in den Ablöſungen des Geſteines fleck-partien- oder neſterweiſe, zerſtreut mit abwechſelnden Schwefelkieskryſtallen, verwachſen in verſchiedenen Gruppen und in den oben angegebenen Geſtalten mehr oder minder reichlich vertheilt ein- und aufgewachſen. In dem Seckereſchiſchen Stolln des Vöröspatakers Goldgebirgs hat vormahls in einem aſch-

grauen Trümmerſteine, der vom Sandſteine ausgefüllt iſt und von den Bergleuten Glauch genannt wird, verſteinertes Holz eingebrochen, welches theils in eine feſte theils in eine beynahe zerreibliche graulichſchwarze ins Bräunlichſchwarze übergehende kohlenartige Subſtanz verändert war, und ihre Holztextur mehr oder minder deutlich beybehalten hatte. Die feſtere Art iſt in dem Sandſteine theils eingeſprengt, theils fleckſtreifen- und punktweiſe eingewachſen vorgekommen; der Sandſtein war zuweilen fleckweiſe mit einem alaunhaltigen Beſchlag überzogen, und das gediegene Gold iſt bisweilen dendritiſch und fleckweiſe auf demſelben aufgewachſen erſchienen. Die ſchwarzen Flecke der kohlenartigen Subſtanz waren theils mit Quarzkörnern verwachſen, theils ſo weich, daſs ſie mehr oder weniger abfärbten. Die weichere Art dieſes Holzes wurde in Trümmern von verſchiedener Gröſse gefunden, welche äuſserlich theils mit ſchmutzig erdigen Theilen, theils mit Quarz und Kalkſpath und mit ganz fein eingeſprengten Schwefelkieskörnern beſprengt und verunreinigt waren. Auf dem friſchen Bruche dieſer Stücke war mehr oder minder häufiger, derber ſehr

und ganz kleiner Schwefelkies punktweiſe ein- und aufgeſprengt, zwiſchen welchem zuweilen ſparſame, ſehr und ganz kleine Goldflimmern erſchienen. Dieſe Trümmer ſind meiſtens in die Queere, ſeltener ſchlangenförmig in die Länge mit derbem kleinkörnigem Quarze aderig durchzogen, zuweilen auch mit ſehr kleinen, kryſtalliſirten Quarzdrüschen verwachſen, oder auch ſparſam mitunter, bisweilen mit ganz kleinen Druſen von linſenförmigem Kalkſpath in kleinen Flecken ausgefüllt. Dieſes kohlenartige Holz iſt meiſtens mehr oder minder ſtark abfärbend, und wenn auch kein Gold in demſelben ſichtbar iſt, ſo hat es doch zuweilen einen geringen Gehalt von Silber und Gold gegeben. Bey einem brennenden Lichte wird dieſe kohlenartige Subſtanz glühend und gibt einen nicht unangenehmen Geruch wie die Kohlenblende, mit der ſie vielleicht verwandt iſt. Wer ſich übrigens genauer mit dem in dem Vöröspataker Gebirge vorkommendem Golde bekannter machen will, ſehe den 1. Band der Bergbaukunde, Leipzig 1789. Mineralgeſchichte der Goldbergwerke von Herrn Müller edlen von Reichenſtein k. k. Hofrathe.

Das Vöröspatacker Gold ist meistens licht und blafs auch messinggelb, und öfters nähert es sich so sehr dem Speisfsgelbem, dafs es dem Schwefelkiese an Farbe ungemein nahe kommt, und zuweilen ganz in denselben überzugehen scheint.

Die reichsten und beliebtesten Goldstuffen liefert die Grube Barbara zu Füzesch in Siebenbürgen, die theils in derbem, theils in drusigem und eisenschüssigem Quarze, theils auf thonigem und quarzigem Sandsteine, zwischen Kupfer- und Schwefelkies in den mannichfaltigsten Gestalten einbrechen. Das gediegene Gold erscheint zuweilen in dem Quarze so fein und häufig eingesprengt und mit demselben so durchdrungen, dafs der Quarz beynahe von dem Golde nicht mehr zu unterscheiden ist. Sehr oft kommt es aber in Blättern vor, die aus ganz kleinen Krystallen zusammen gesetzt sind, und entweder zellig dendritische, oder zähnige Gestalten bilden. Zum Theil erscheint es auch zwischen den Klüften haarförmig, aderig u. s. w. Dieses Gold ist bald messinggelb, bald so blafs, dafs es in ein grünes Gelbe übergeht, welches nicht selten ins Speisgelbe fällt.

Threszlyan hat niedliche Golddrusen von hoch- und lichtgelber Farbe. Das hochgelbe Gold kommt auf eisenschüssigem Quarze vor, der mit gelbem erdigem Steinmarke öfters überzogen ist; auch findet es sich theils im Kalkspathe, der mit Bleyglanze und gelber Blende gemengt ist, theils im graulichweissem, derbem und krystallisirtem mit Schwefelkies gemengtem Amethystenquarze ein- und aufgewachsen. Selten trifft man das Gold im blätterigen Gypse, dem sogenannten Fraueneise, ein- und aufgewachsen an: zuweilen ist die krystallisirte, gelbe und derbe Blende mit Goldblättchen überzogen oder besprengt; zuweilen ist auch die Blende auf- und zwischen dem gediegenen Gold ein- und aufgewachsen.

Die Golddrusen von Toplitza kommen auf thonigem und eisenschüssigem, derbem Quarze vor, der fein eingesprengten Schwefelkies hat, und mit einer drusigen Quarzrinde überzogen, zuweilen auch mit Kalkspath gemengt ist. Auf dieser Rinde sieht man gelbe Blende und gediegenes Gold in mannichfaltigen Gestalten ein- und aufgewachsen.

Das Gold von der Grube Elisabeth zu Tschertesch wird entweder auf licht rauch-

oder aſchgrauem verwittertem, mit vielem Schwefelkies gemengtem oder mit vielem druſigem und ganz klein nierenförmigem Quarze durchzogenem Thonporphyre, bisweilen auch auf geradſchaligem Baryt u. ſ. w. angetroffen.

Das Gold von Boicza kommt theils auf derbem, theils auf graulichweiſsem kryſtalliſirtem und zuweilen mit Kalkſpathe und grünlichgrauem Thone gemengtem Amethyſtquarze vor. Bisweilen bricht es auch auf graulichweiſsem, mit derbem Schwefelkies und derbem Bleyglanze gemengtem Quarze, oder mit Bleyglanz, gelber Blende und Kalkſpath im thonartigen Sandſteine ein. Zuweilen findet es ſich auch mit derbem Rothgiltigerze verwachſen auf hornſteinartigem Quarze, der mit Schwefelkies durchſprengt und mit Kalkſpathe und geradſchaligem Baryt gemengt iſt u. ſ. w.

Das gediegene Gold von Staniſcha bricht theils auf Kalkſpath, theils auf Thonporphyr ein, der bisweilen mit einer Quarzrinde überzogen iſt, zwiſchen welcher öfters Kalkſpathkryſtalle einkryſtalliſirt ſind, worauf das gediegene Gold entweder blätterig, oder haarförmig aufgewachſen iſt. Bis-

weilen ist das haarförmige Gold auch in den Kalkspathkrystallen eingeschlossen u. s. w. Das gediegene Gold von Vulkoy, welches sehr blass ist, wird auf und mit dem in geschobenen vierseitigen Säulen krystallisirten Arsenikkiese im Sandsteine angetroffen.

Zu Feredzsell in Siebenbürgen hat man erst voriges Jahr grob und klein eingesprengtes gediegen Gold in einem blass rauchgrauen ins Aschgraue fallenden hornsteinartigen derben Quarze gefunden, der mit mehr oder minder häufigem graulichweissem bisweilen vom Eisenocker gelblich gefärbtem, krystallisirtem Amethystquarze verwachsen ist. Die Krystalle sind theils zerbrochen, theils in den Klüften des derben Quarzes noch ganz. Diese Bergart ist von Eisenocker gefleckt und hat hin und wieder ein- und aufgewachsene Theile von schmutzigweissem, gemeinem, ins Erdige übergehendem Talke; zuweilen ist dieser Stein auch mit dem Talk fleckweise überzogen und mit theils derbem, theils krystallisirtem Schwefelkies hin und wieder verwachsen, der auch eingesprengt, besonders in jenen Stücken erscheint, in welchen das gediegene Gold sichtbar ist. Merkwürdig

ist bey diesem Steine das wirklich in demselbem verlarvte oder versteckte Gold: da man von aussen oft keine Spur von demselben wahrnehmen kann, so hat man Stücke davon eine kurze Zeit ins Feuer gelegt, worauf bald das gediegene Gold auf sehr und ganz kleinen Kügelchen mehr oder minder häufig hin und wieder einzeln und zerstreut auf der Oberfläche der Bergart zum Vorscheine kam. Das höchste Gold sowohl an Farbe als Feinheit ist das von Fatzebay und jenes von den Olapianer Seifenwerken, welches letztere aber nur theils in losen, plattgedruckten Körnern, theils in kleinen Geschieben und knolligen Stücken, oder auf derbem weissem Quarze aufgewachsen gefunden wird. Die Orlich bey der Eula in Böhmen und Groskirchheim in Kärnthen waren ehedem berühmt wegen ihrer ergiebigen Goldgruben, die seit geraumer Zeit beynahe ganz verlassen worden sind. Das gediegene Gold von der Orlich war von sehr hoher gelber Farbe und ist theils auf weissem, theils auf aschgrauem derbem, zuweilen mit Eisenocker verwittertem Quarze eingebrochen. Jenes von Groskirchheim kam in derbem und krystallisirtem Quarze mit Kupfer, Ziegelerz,

Kupfer und Schwefelkies und andern Kupfererzen verwachſen u. ſ. w. vor. Tyrol im Zillerthale ſowohl öſterreichiſchen als Salzburgiſchen Antheiles gibt meiſtens nur angeflogenes, in Körnern eingeſprengtes, ſeltener zähniges und kryſtalliſirtes Gold, welches ſparſam in einem quarzigen Glimmerſchiefer einbricht, der ſowohl derben als kryſtalliſirten Schwefelkies bey ſich führt. Das Gold von Schulterbau zu Schellgaden im Muhrwinkel im Salzburgiſchen kommt mit Bleyglanze, Kupferkies zuweilen zähnig in ganz kleinen Kryſtallen u. ſ. w. auf kleinmuſcheligem ins Körnige übergehendem und dem Schieferigen ſich näherndem, derbem, ſchmuzigweiſsem Quarze vor, der vom Malachit grüne Streifen und Punkten hat, und zuweilen mit Eiſenocker oder vielmehr mit verwittertem Kupferkies gefleckt iſt. Auf dem Berge Roſa im Sardiniſchen bricht das gediegene Gold im eiſenſchüſſigen, zelligen und zerfreſſenen Quarze ein. A la Gardette unweit Bourg d'oiſans in Dauphiné hatte man vor mehreren Jahren hochgelbes eingeſprengtes, zähniges, derbes und in ganz kleinen Kryſtallen gediegenes Gold im derben und kryſtalliſirten mit Eiſenocker gemengtem

Quarze entdeckt, der derben Bleyglanz, Kupfer und Schwefelkies, derben Malachit mehr oder minder ſparſam eingeſprengt hatte, und in welchem zuweilen auch ſchwarze, hin und wieder ein - und aufgewachſene Schörlkryſtalle vorkommen. Das gediegene Gold aus Sibirien iſt ohnehin bekannt und bricht theils auf ſchmutzigweiſsem mit Eiſenocker gemengtem Quarze, theils mit rothem Bleyerze, theils auf braunem Eiſenſtein und im körnigen Baryte oder mit Hornerz u. ſ. w. ein. Das gediegen Gold findet ſich ſowohl in den uranfänglichen als in den Flötzgebirgen: auſser ſeinen Begleitern, die ich bey den Druſen des Goldes angegeben habe, kommt es zuweilen auch mit dem Platin vor. An einem kleinen Bruchſtücke von ſchwärzlich grünen Serpentinſtein bemerkte ich auch angeflogenes hochgelbes und fein eingeſprengtes gediegen Gold. Der Serpentin iſt an einer Stelle mit wenigen graulichweiſsen, derben Quarzkörnern gemengt: wo aber dieſes Stückchen herſtamme, iſt mir nicht bekannt. Das gediegen Gold, welches in den Flüſſen gefunden wird, iſt wahrſcheinlich durch das Waſſer aus den Goldgebirgen mit fortgeriſſen worden, und da

man nach den genaueſten chemiſchen Analyſen gefunden hat, daſs das Gold auch eben ſo wie das Eiſen ſich unter den vegetabiliſchen Subſtanzen bilde, ſo können auch die unter der Pflanzenerde durchlaufenden Waſſerſtröme das darin enthaltene Gold abſetzen, welches gewöhnlich mit Kieſel und Eiſenſand gefunden wird.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete iſt ein Ueberfluſs von reichen Golddruſen von verſchiedener Gröſse Nebſt den groſsen Stücken, auf welchen das gediegen Gold ſelten reichlich vertheilt iſt, zeichnet ſich eine Golddruſe durch ihr prachtvolles Anſehen vorzüglich aus; ſie iſt ſechs Zoll hoch und zwey Zoll breit, und beſteht aus mehreren gewundenen und ineinander geſchlungenen Blättern, die durch Zuſammenhäufung ſehr und ganz kleiner Goldkryſtalle entſtanden ſind. Dieſes Stück iſt, wie die meiſten übrigen, welche ſich ſowohl durch ihre beſonderen als regelmäſsigen Geſtalten unterſcheiden, aus Siebenbürgen. Unter dem Glaſe ſtehen Stücke von der Bergart des Goldes von 8, 10 bis 23 Pfund, deren Oberflächen mit dem gediegenen Golde in dendritiſchen Blättchen und in

Kryſtallen reichlich und ſparſam, hin und wieder zerſtreut, in groſsen und kleinen Flecken, oder in baumförmig zuſammen gehäuften Kryſtallen zum Theil überzogen ſind, oder worinn mitten im Geſteine das gediegen Gold in Druſen ein- und aufkryſtalliſirt erſcheint. Unter andern bemerkte ich in der Vertiefung einer 8 Pfund und 14 Loth ſchweren mit vielem derbem Schwefelkieſe durchſprengten Bergarte ſehr und ganz kleine graulichweiſse, rindenartig zuſammengehäufte, mit gelblichweiſsem, derbem, zelligem Quarze hin und wieder begränzte Amethyſt-Quarz-Kryſtalle, die ſchwärzlich angelaufene kryſtalliſirte Blende in zerſtreuten Kryſtallen ein- und aufkryſtalliſirt hatten. Auf und zwiſchen dieſem Gemenge iſt häufig blaſses beynahe graugelbes gediegen Gold reichlich einkryſtalliſirt, worunter nebſt den zerdruckten und unbeſtimmbaren Kryſtallen, die theils auf- über- durch- und aneinander, theils baumförmig zuſammengehäuft waren, ſich auszeichneten einfache ſpitzwinkelige vierſeitige, doppelt-ſpitzwinkelige etwas langgezogene vierſeitige, doppelt-achtſeitige Pyramiden, ſechsſeitige niedrige mit 3 Flächen flach zugeſpitzte Säulen, vierſeitige Säulen

mit vier Flächen zugespitzt, die klein sehr und ganz klein von der Gruppe der übrigen zusammen verbundenen Krystallen wenigstens insoweit getrennt waren, dass man ihre Gestalt erkennen konnte.

Von der Grube Orlich bey der Eula in Böhmen, von Groskirchheim in Kärnthen, von Magurka in Ungarn, aus dem Bannat und andern Orten bewahrt das k. k. Kabinet mehrere schöne Exemplare, die theils in den Schubläden liegen, theils in den Glasschränken stehen.

Der Seltenheit wegen verdient noch hier angemerkt zu werden ein kleines Stück eisenschüssiger Gneus von Kakova bey Rhimazombat aus Oberungarn, in welchem etliche sehr sparsam aufgebrochene Blättchen von Wasserbley, wovon eines noch Spuren von einer kleinen sechseckigen Tafel zeigt, eingewachsen sind; nächst dem einem Blättchen findet sich ein ganz kleines undeutliches Stückchen zähniges Gold von hochgelber Farbe eingewachsen, und auf und mit den übrigen Blättchen des Wasserbleys ist sehr sparsam grob eingesprengtes, oder vielmehr nur ein sehr kleines Korn vom gediegenen Golde eingewachsen. Wenn das Gold nie häufiger

mit dem Waſſerbley vorgekommen iſt, ſo verdient dieſe eingebildete Seltenheit, die nur einmal angetroffen wurde, und gar nicht mehr zu haben iſt, wenig Aufmerkſamkeit. Das viele Nachfragen um dieſe unanſehliche Kleinigkeit iſt vergebens. Vom Waſchgolde verwahrt dieſes Kabinet plattgedrückte Körner, kleine loſe Blättchen von Csebe, Körösbanya, von Olapian, Vöröspatack, Szamaſch, Maroſch und aus dem Thale Hatzag von Siebenbürgen. Aus der Donau von Langenlöbing bey Tulln in Oeſterreich u. a. O. m. Aus den Seifenwerken von Olapian ſind kleine knollige Stücke loſe und auch auf derbem weiſsem Quarze eingewachſene vorhanden. Von Peru aus dem Fluſse Tipohani ſieht man nebſt einer Platte, die mit wenigem Quarze verwachſen iſt, und aus lauter zuſammen gedrückten Kryſtallen beſteht, mehrere Quarzgeſchiebe, die aderig und knollig, mit derbem, zähnigem, dendritiſchen, hochgelbem Golde ganz verwachſen ſind; darunter findet ſich auch ein unvollkommen knolliges Stück, welches ſehr wenigen eingewachſenen derben Quarz bey ſich führt, und 18 $\frac{7}{11}$ Loth wiegt.

In der Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna ſind unter andern tafelartigen Kryſtallen auch auf einer Druſe die Würfel, welche treppenartig zuſammen gehäuft zellige Blätter mit geſtrickter Oberfläche bilden. Auf einer andern Druſe ſind die doppelt - achtſeitigen Pyramiden nebſt andern Kryſtallen kleinkörnig und kugelig zuſammen gehäuft.

In der Sammlung des Herrn von Jacquin werden ſchöne ausgezeichnete Golddruſen aufbewahrt, worunter manche ſeltene Stücke ſich finden, die vormahls ſowohl in Ungarn, als Böhmen und andern Orten eingebrochen ſind. Unter den ausländiſchen ſind einige aus Schweden, Norwegen, Sibirien u. a. O. m. Unter den Siebenbürgiſchen fand ich nebſt andern Kryſtallen die langgezogenen doppelt vierſeitigen und die einfachen ſpitzwinkeligen ſechsſeitigen Pyramiden u. ſ. w.

Die reicheſte Sammlung von Golddruſen beſitzt Herr von Wildburg. Ohne dieſe koſtbare Sammlung zu verſtümmeln, würde man noch viele andere Sammlungen damit bereichern können.

In meiner Sammlung verwahre ich unter andern Golddruſen ein über zwey Zoll groſ-

ſes und 1 ½ Zoll dickes Stück von graulich-weiſsem, derbem, zerklüfteten, thonigem Quarze, der auf Thonporphyre aufgewachſen war, und deſſen Klüfte mit graulichweiſſen ſehr und ganz kleinen kryſtalliſirten ſehr klein nierenförmig zuſammengehäuften Amethyſtquarzkryſtallen verwachſen und überzogen ſind. In dieſer Kryſtallrinde iſt das gediegen Gold in einer anderthalb Zoll langen Druſe ein- und aufgewachſen. Die Kryſtalle davon beſtehen theils aus vollkommenen, theils aus etwas verſchobenen ſehr und ganz kleinen Würfeln, theils aus Würfeln mit concaven, theils mit gefurchten Seitenflächen, welche letzteren zuweilen in der Mitte der Seitenflächen undeutlich zerfreſſen erſcheinen. Auſser dieſen Kryſtallen finden ſich auf dieſer Druſe einfache, ſpitzwinkelige, vollkommen dreyſeitige Pyramiden mit vollen und mit concaven Seitenflächen, vollkommen ſpitzwinkelige, einfache vierſeitige, doppeltvierſeitige, deutliche und verdrückte Pyramiden, einfache ſpieſsige, vierſeitige Pyramiden, nebſt mehr andern unbeſtimmbaren, ſehr und ganz kleinen Kryſtallen. Die Würfel ſind theils einzeln und zerſtreut zwiſchen den übrigen Goldkryſtallen ein- und aufgewach-

ſen, theils reihenförmig, theils auf-über-durch-und aneinander gehäuft. Die dreyſeitigen vollkommenen Pyramiden und die mit concaven Seitenflächen ſind ſelten einzeln, ſo wie die einfachen ſpitzigen vierſeitigen Pyramiden ein-und aufgewachſen, ſondern meiſtens an-auf-über-durcheinander verwachſen und an andere Kryſtalle angereihet. Die einfachen ſpieſsigen vierſeitigen Pyramiden ſind kammförmig zuſammen gehäuft; die doppelt-vierſeitigen deutlichen Pyramiden ſind bald auf-über-und aneinander gewachſen, bald mit den übrigen beſtimmten und unbeſtimmbaren Kryſtallen ſo verbunden, daſs durch ihre Zuſammenhäufung auſser dem zähnigen und den Dendriten mehrere kleine gewundene und ausgezackte Blätter entſtehen; darunter ragt eines beynahe einen Zoll lang hervor, das Dendritiſch wie die übrigen zuſammen gehäuft iſt, und auf welchem theils ganz kleine eingewachſene Würfel, theils drey-und doppelt-vierſeitige deutliche und verdruckte Pyramiden erſcheinen, welche die Zacken oder Spitzen der Blätter ausmachen, oder aus denſelben hervorragen. Dieſe Druſe iſt aus Siebenbürgen von Tſchertesch. Alle übrigen theils beſondere, theils regel-

mäſsige Geſtalten, welche in der Beſchreibung angegeben ſind, beſitze ich in meiner Sammlung, wenn auch nicht immer in groſſen, doch meiſtens in kleinen Stücken. Nach dieſem Vorrathe, den ich meiſtens in den Wienerſammlungen angetroffen habe, iſt die äuſsere Beſchreibung entworfen worden. Ich hoffe, daſs man aus dieſer müheſamen Beſchreibung die ſo vielfältigen Geſtalten des gediegen Goldes ſich nunmehr leichter erklären wird. Ich muſs noch als eine Anmerkung für jene, welche Goldſtuffen kaufen, hier beyfügen, daſs man dieſelben genau unterſuchen ſoll, weil die Verkäufer öfters Blätter und kleine Druſen, auch einzelne ſeltene Kryſtalle auf- und einleimen und ſo künſtlich in die Bergarten des Goldes verſtecken, daſs man leicht betrogen werden kann.

Das gediegen Gold findet ſich in der Natur nie im ganz reinen Zuſtande, daher wechſelt auch ſeine gelbe Farbe aus dem dunkeln, hohen, lichten und blaſsgelben ab, geht in das Meſſing- und beynahe Speisgelbe, durch das Grau- oder Fahlgelbe in ein ſehr blaſses Gelbe über. Gewöhnlich iſt es mit Silber, Kupfer, zuweilen mit Platin

und vielleicht mit noch andern Metallen innigſt verbunden.

Die Farbe allein aber berechtiget uns nicht mehrere Arten des Goldes aufzuſtellen. Ich fand das ſogenannte meſſinggelbe und grau - oder fahlgelbe gediegene Gold in allen oben angegebenen Geſtalten, wie das goldgelbe. Bis nicht bewährte Analyſen darüber entſcheiden, ſcheint mir nicht, daſs dieſe werneriſche Eintheilung allgemeinen Beyfall finden werde.

GEBRAUCH.

Der Gebrauch, Miſsbrauch und die Habſucht nach dieſem Metall ſind ſo allgemein bekannt, daſs es überflüſsig wäre hier umſtändlich davon zu handeln. Quackſalber rühmen zwar die ſogenannte Goldtinctur an, welche alle Uebel heilen ſoll. Allein aufgeklärte Aerzte und Naturforſcher behaupten, daſs in den meiſten ſogenannten Goldtincturen keine Spur vom Golde enthalten ſey, und wenn auch aufgelöſtes Gold darinn vorkommen ſollte, ſo kann daſſelbe in unſerm Körper keine Wirkung hervorbringen; weil es eben ſo, wie es genommen wird, wieder weggeht. Die Apothecker überziehen wohl noch zuweilen Pillen und andere Arzneymittel

mit Goldſchaum, dem Patienten dadurch zu ſchmeicheln, damit er mehr Vertrauen auf ſeine damit verhüllte Medicin ſetzen möge. Das Gold wird zu Münzen und andern Dingen verarbeitet; es werden auch andre Metalle und Geräthſchaften mit dem Golde gemiſcht und überzogen, man brauccht es zu Vergoldungen, in der Emaillirkunſt und Porzellanmahlerey u. ſ. w. Der Goldkalk dient zu rothen Feuerfarben, zum Färben des Glaſes, zur Bereitung künſtlicher Edelſteine u. ſ. w.

BENENNUNG.

Sein Name ſcheint entweder von gelb, oder auch von Geld gelten abzuſtammen, weil man auch ſchon von den älteſten Zeiten, wo dieſes Metall ſelten war, den Werth der Dinge darnach beſtimmte und dieſe damit gegolten, das iſt, bezahlt hat. Bey den Alchymiſten wird das Gold der König der Metalle und auch die Sonne genannt, und durch das Zeichen ☉ dieſes Planetens in ihrer Sprache angedeutet, damit dem Uneingeweihten ihre Schrift und Sprache verborgen bleibe.

Die Goldklumpen, welche man zuweilen in beträchtlichen Maſſen findet, werden Pepiten genannt. In dem königl. Naturalienkabinete zu Ma-

drit in Spanien ſollen dergleichen Goldmaſſen, zu 40 und mehr Marken aufbewahrt ſeyn. Ein Pepit von 22 Mark, beynahe ganz reinem Golde, welches nur mit wenigen Quarztheilen gemengt iſt, ſoll in der Akademie der Wiſſenſchaften zu Paris ſich befinden u. ſ. w.

Der Name Goldkies wird den Schwefelkieſen gegeben, in welchen das gediegen Gold theils ſichtbar eingeſprengt, theils angeflogen, theils eingemengt, oder mit dem Schwefelkieſe und dem Tellurmetall ſo innigſt verbunden und zuweilen auch ſo verſteckt war, daſs man es mit dem bloſsen Auge nicht entdecken konnte. Dieſe Goldkieſe, die man mit dem dunkelgelben ins Braune fallenden beynahe ſtaubartigen gediegen Golde beſtreut und beſprengt ſah, und wo zuweilen das Gold ganz kleinkreuzig auf der Oberfläche dieſer Kieſe auf- und eingewachſen war, wurden Kieſe mit ſpaniſchem Toback genannt.

§. 39.

2. Gattung.

Nagyager Golderz.

Franz. Mine d'or de Nagyag.

Ital. Miniera d'oro di Nagyag.

Engl. Gold-ore of Nagyag.

(Fa.) Es iſt theils friſch und dunkel bleygrau, ſo daſs es ſich dem Lichtſtahlgrauen nähert, theils von zinnweiſser ins blaſs Speisgelbe ſich ziehender und ins Schwärzlichgraue übergehender Farbe. Selten kommt es von ſehr blaſs ſpeisgelber Farbe vor, eben ſo ſelten geht es aus der ſchmutzig zinnweiſsen in eine Mittelfarbe zwiſchen Speisgelb und Stahlgrau über.

(Ge.) Man findet das Bleygraue ſelten derb, ſondern meiſtens in dünnen Blättchen und zwar theils angeflogen, theils grob und klein eingeſprengt; und da die Blättchen öfters nur an den Kanten ſichtbar ſind, ſo erſcheinen ſie theils einzeln und zerſtreut, theils in mehreren auf- und übereinander liegenden Blättchen aderig und zellig ein- auf- und durcheinander zuſammen gewachſen. Zuweilen wird dieſes Erz auch kryſtalliſirt gefunden, und zwar

1) In vierkantigen Linſen,

2) In rechtwinkeligen viereckigen dünnen Tafeln,

3) In etwas länglichen ſechseckigen Tafeln,

4) In vier - und ſechseckigen äuſserſt dünnen Tafeln, die in ausgezackte und gewundene Blättchen zuſammen gehäuft ſind, und endlich ſcheint es auch

5) In ſtark geſchobenen vierſeitigen Säulen kryſtalliſirt zu ſeyn.

Das Zinnweiſse ins blaſs Speisgelbe ſich ziehende und bisweilen ins Gelblichweiſse fallende erſcheint derb, fein und ſehr fein eingeſprengt, fein und geſchlängelt, aderig, fleckweiſe mit dem Bleygrauen durchſprengt und ſo verwachſen, daſs dieſes Gemenge theils vollkommen deutliche, theils undeutliche dendritiſche Geſtalten bildet, und wenn es ohne das bleygraue zum Vorſchein kömmt, ſo iſt es feinaderig geſchlängelt in ſeiner Bergart eingewachſen, daſs man es ohne ein bewaffnetes Auge nur durch ſeinen metalliſchen Schimmer und durch eine blaulichgraue ſcheinbare Farbe erkennen kann. Das zinnweiſse bricht auch zuweilen mit dem derben zugleich unvollkommen geträuft und in ganz kleinen unbeſtimmbaren Kryſtallen ein.

Das von den Mittelfarben erſcheint theils ſehr reichlich klein - und feinaderig, theils in Blättchen aderig, zellig, in ſeiner Bergart ein-

und aufgewachſen. Dieſe Blättchen haben zum Theil eine ganz klein druſige Oberfläche, zum Theil erſcheinen ſie federartig geſtreift, undeutlich geſtrickt, gekämmt und aus plattgedruckten ganz kleinen unbeſtimmbaren Kryſtallen zuſammen gehäuft zu ſeyn. *(Gr.)* Die Kryſtalle des bleygrauen ſind klein, ſehr und ganz klein.

Die vierkantigen Linſen ſind mit den ſechseckigen Tafeln zellig verwachſen.

Die viereckigen Tafeln kommen theils einzeln und verſteckt zwiſchen den Blättern ein- und aufgewachſen, theils in den Höhlungen der Stücke, theils mit den ſechseckigen Tafeln verbunden oder zuſammen gewachſen vor und bilden ausgezackte dünne Blättchen, welche verworren zellig auf- und eingewachſen ſind.

Die ſechseckigen länglichen Tafeln ſind theils einzeln und zerſtreut zwiſchen den Blättern eingewachſen, theils zellig zuſammen gehäuft, zuweilen ſind auch die Tafeln in ſchönen, groſsen Druſen auf und mit den Blättern und wenig derbem Erze, im graulichweiſsem ins Perlgraue ſich ziehendem ſehr und ganz klein kryſtalliſirtem Amethyſtquarze, der rindenartig und in zerſtreuten

kleinen Büſcheln zuſammen gehäuft iſt, ein- und aufgewachſen und zellig zuſammen gehäuft. Die Zellen dieſer Tafeln ſind mit den ſehr und ganz kleinen rindenartig und büſchelförmig zuſammen gehäuften Quarzkryſtallen in abwechſelnden Lagen, oder aderig alſo verwachſen, daſs die unteren Seitenflächen der Tafeln, zuweilen auch ihre Kanten theilweiſe mit den Quarzdruschen überzogen ſind; welches dieſen Erzdruſen ein ſchönes, aufgeblättertes, blumenartiges Anſehen gibt.

Die geſchobenen vierſeitigen, kleinen und ſehr kleinen Säulen fand ich einzeln und zerſtreut, theils zwiſchen den Blättern, theils zwiſchen den Tafeln eingewachſen, zuweilen auch ſo verſteckt einkryſtalliſirt, daſs man nur die Hälfte der Säule gewahr wird.

(Ob.) Die Oberfläche der Blätter iſt zuweilen ſchwarz, ſeltener hin und wieder ſchwach ſtahlfarbig angelaufen, zuweilen auch mit Eiſenocker, oder verwittertem Braunſteinerze oder Braunkalke verunreiniget. Die Seitenflächen der Tafel ſind glatt, aber ſelten ganz vollkommen, und zuweilen ſcheinen ſie in die Queere ganz fein und zart geſtreift zu ſeyn. Die Seitenflächen der Säulen ſind in

die Länge zart geſtreift. Die Seitenkanten der ſechseckigen Tafeln ſind manchmal ganz kleindruſig; und an dieſen bemerkt man zuweilen ganz kleine zerſtreute, unbeſtimmbare Kryſtalle von der Farbe der Tafel eingewachſen.

Zuweilen ſind die Kryſtalle mit einer Rinde von Quarz, von blaſs roſenrothem ins Gelblichweiſse fallendem Braunſteinerze überzogen, das nicht ſelten mit ganz kleinen graulichweiſsen Amethyſtquarzkryſtallen gemengt iſt. Das zinnweiſse ins Gelblichweiſse und Speisgelbe fallende Feinaderige iſt zuweilen auch mit bunten Farben angelaufen.

(Gl.) Das derbe iſt ſowohl äuſserlich als innerlich metalliſch glänzend. Das bleygraue in Blättchen und Kryſtallen iſt ſowohl äuſserlich als innerlich ſpiegelig glänzend, auch nur glänzend oder metalliſch ſchimmernd.

Das zinnweiſse ins Gelbe fallende und das von einer Mittelfarbe iſt entweder ſtark metalliſch glänzend, oder nur ſchielend. Das ganz klein- und feinaderig eingewachſene iſt öfters nur metalliſch ſchimmernd.

(Br.) Der Bruch des bleygrauen zeigt theils ein gerades, theils ein etwas krummblätteriges Gewebe von einfachem Durchgange der Blät-

ter, das weiſse ins Gelbe fallende zeigt ein ganz klein geradblätteriges ins Unebene übergehendes, und das äuſserſt ſeltene ſchmutzig zinnweiſse ein ganz unebenes Gewebe.

(Geſt.) Die Bruchſtücke des bleygrauen ſind ſehr klein ſcheibenförmig und nicht ganz ſtumpfkantig, die des übrigen unbeſtimmt-eckig und mehr oder weniger ſcharfkantig.

(Aus.) Das bleygraue beſteht aus dünn- und gebogenſchaligen ausgezeichneten Stücken, die ins Körnigblätterige übergehen, die übrigen aus klein- fein- und ſehr feinkörnigen ausgezeichneten Stücken.

(Str.) Durch den Strich werden alle metalliſch glänzend und die dunklen färben mehr oder weniger, die übrigen wenig oder gar nicht ab.

(Härt.) Das bleygraue hält das Mittel zwiſchen ſehr weich und weich alſo zwar, daſs es mit einem ſtarken Drucke des Fingernagels geritzt werden kann.

Das übrige iſt weich.

(Feſt.) Das bleygraue iſt milde, das zinnweiſse ins Speisgelbe fallende und die von der Mittelfarbe ſind mehr oder weniger ſpröde; nur das ſchmutzig zinnweiſse allein iſt geſchmeidig.

(*Zuſ.*) Alle ſind leicht zerſpringbar auſser dem ſchmutzig Zinnweiſsen, welches weniger leicht zerſpringbar iſt.

(*Bieg.*) Die Blättchen des Bleygrauen ſind gemein biegſam und alle dieſe Abänderungen

(*Schw.*) Sind ſehr ſchwer, ins auſserordentlich Schwere übergehend.

FINDORT.

Nagyag in Siebenbürgen.

Dieſes ſonderbare Golderz bricht im blaſs roſenrothen ins Gelblich - und Röthlichweiſse übergehenden, zuweilen gelblichbraun gefleckten, derben, dichten, druſigen und kryſtalliſirten mit Braunkalke und derbem kryſtalliſirtem Quarze gemengten und verwachſenen Braunſteinerze ein. Minder häufig kömmt es in Quarzdruſen allein vor, die auf thonigen mit derbem blätterigem Braunkalke gemengten, dem Hornſtein zuweilen ſich nähernden Sandſtein aufgeſetzt ſind: dieſer Sandſtein führt theils derbe, blaſsröthliche braune Blende mehr oder minder häufig eingemengt oder eingeſprengt bey ſich, iſt auch mit ſehr und ganz klein eingeſprengtem Schwefelkies durchzogen, und hat zuweilen noch wenig derben Bleyglanz hin und wieder beygemengt. Die Gangart des Nagyager Golderzes hat nebſt den erſt angegebenen Begleitern zuweilen derbes

und kryſtalliſirtes Fahlerz, bräunlichſchwarze ins Grünlicſchwarze ſich ziehende, hin und wieder ſchwach bunt angelaufene, mit Braunſteinerz verbundene derbe Blende, in welcher ſparſam röthlich braune derbe Blende ganz fein eingeſprengt erſcheint. *) Gediegener klein nierenförmiger und traubiger Arſenik kömmt ſelten vor, iſt öfters aufgelöſt, beynahe zerreiblich und zeigt nur hin und wieder noch wenig metalliſch glänzende Punkte. Zuweilen bricht auch dunkel zitrongelbes ins Schwefelgelbe übergehendes ſogenanntes Rauſchgelb als Ueberzug oder dünne Rinde mit ſchwarzen Flecken von dem aufgelöſten oder verwitterten gediegenen Arſenik verwachſen ein. Dieſe Rinde iſt über graulichweiſse kryſtalliſirte, unvollkommen kleintraubig zuſammen gehäufte Quarzkryſtalle ein- und aufgewachſen. Zerſchlägt man ein ſolches Quarzdrusgen, ſo erſcheinen auf demſelben theils bleygraue einzelne aufgewachſene ſehr und ganz kleine Blättchen von dem Golderze, meiſtens aber eingeſprengtes zinnweiſ-

*) Vielleicht iſt dieſe ſogenannte derbe Blende mit vielem Braunſteinerze gemiſcht, und macht entweder eine beſondere Art der Blende aus, oder ſie iſt ein blätteriges, mit Eiſen verbundenes Braunſteinerz.

ſes ins Gelblichweiſse oder ins blaſs Speisgelbe übergehendes Golderz mit hin und wieder in den Druſenhöhlungen ganz fein eingeſprengtem rothem Rauſchgelb. Dieſe Stücke ſind öfters auf druſigen Quarzrinden aufgewachſen und mit kryſtalliſirtem, druſigem Quarze verwachſen, auf und in welche nebſt dem ſchon angegebenen noch derbes aderiges und in Blättchen friſch bleygraues Golderz mehr oder minder reichlich eingewachſen iſt.

Das rothe Rauſchgelb iſt zuweilen mehr oder minder ſparſam in den Druſenhöhlungen des mit rothem Braunſteinerze verwachſenen Quarzes eingeſprengt. Auſserſt ſelten findet man in der Gangart dieſes Erzes ganz klein und fein eingeſprengtes gediegen Gold; noch ſeltener aber erſcheint das gediegen Gold in dünnen Blättchen oder kleinen Flecken ſparſam auf den bleygrauen Blättchen aufgewachſen. Zuweilen kommt in den Druſenhöhlungen ſparſam ein- und aufgewachſenes ſchwärzlichgraues, haarförmiges Spiesglanzerz vor, welches auch öfters mit dem zinnweiſsen ins Gelbe und Schwärzlichgraue fallenden aderigen und beynahe dendritiſchen eingewachſenen Golderze in den druſigen Quarzhöhlungen erſcheint. Auch das derbe zinnweiſse ins Gelbliche fallende, in dem rothen Braunſteinerz und

Braunkalk eingewachſene Golderz iſt theils mit einer Quarzrinde fleckweiſe ſo überzogen, daſs man das aderige und dendritiſch eingewachſene Golderz durchſcheinen ſieht. Im Jahre 1783 und 1784 kam in der Wildburger Kluft zu Nagyag zinnweiſses ins Gelbe und Graue fallendes Golderz in einem eiſenſchüſsigen Quarze derb, unvollkommen geträuft, und in undeutlichen ganz kleinen Kryſtallen vor, die mit den bleygrauen Blättern hin und wieder verwachſen waren. Selten erſcheint das zinnweiſse ins Speisgelbe übergehende Golderz mit dem friſch bleygrauen, zellig verwachſenen zugleich, öfters aber fleckweiſe und aderig bey und zwiſchen dem Bleygrauen eingeſprengt und eingewachſen.

Die äuſserſt ſeltenen Stücke von den alten Anbrüchen ſind meiſtens in kleintraubigem, druſigem, blaſs roſenrothem und blaſs gelblichbraun, blaulich und ſchwärzlichgrau geſlecktem und zum Theil knolligem und ſchaligem Braunſteinerze, welches zuweilen mit derbem blätterigem und kryſtalliſirtem Braunkalke gemengt iſt, aderig, zellig, geſchlängelt u. ſ. w. eingewachſen vorgekommen.

Das Golderz von der oben angegebenen Mittelfarbe fand ſich auch auf einem Saalbande von graulichweiſsem derbem hornſteinartigem Quarze,

worauf in verschiedenen Lagen blassrosenrothes derbes und krystallisirtes Braunsteinerz und bräunlichschwarze, derbe sogenannte Blende mit Eisenocker abwechselte; auf der Blende sah man dichtes und blätteriges in ganz kleinen Krystallen mit ganz kleinen graulichweissen Amethystquarzkrystallen verwachsenes und im Ganzen mit kleinen Drusenhöhlungen bezeichnetes, rothes Braunsteinerz aufgewachsen, in welchem die Blättchen aderig zellig u. s. w. nach den oben schon beschriebenen Gestalten mit den plattgedrückten unbestimmbaren Krystallen ein - und aufgewachsen waren.

Dieses letzte Stück, welches zwey Zoll lang und über zwey Zoll dick ist, findet sich nebst dem feinaderig geschlängelten und dem schmutzig zinnweisse in Blättchen, die so geschmeidig sind, dass sie sich schneiden lassen, unter andern Nagyagerdrusen in der auserlesenen Sammlung des Herrn Doctors von Kirchmayer in Wien.

Das k. k. Naturalienkabinet verwahret nebst vielen grossen Stücken von dem bleygrauen sogenannten Blättererze mehrere kleine Stücke von dem zinnweissen ins Gelbliche fallenden, worunter auch ein kleines Stück von dem seltenen gelben sich findet, welches mit graulichweissem Amethystquarze und derbem Braunsteinerze in

ſehr und ganz kleinen geſchlängelten Blättchen verwachſen iſt.

Die Sammlung des Herrn von Wildburg zeichnet ſich vor allen übrigen an ſehr vielen charakteriſtiſchen Stücken aus, und enthält alle Arten des Nagyager Golderzes, in welche dasſelbe von dem Bergmanne eingetheilt wird. Nebſt den ſehr reichen Stücken von alten Anbrüchen ſind auch die ausgezackten Blättchen, die Tafeln, welche mit Braunſteinerze und kryſtalliſirtem Amethyſtquarze überzogen ſind, die Blätter mit dem aufgewachſenem gediegenem Gold u. a. m. vorhanden. Die kleinen ſehr deutlichen, ſechseckigen Tafeln mit ganz kleindruſigen Seitenkanten, nebſt zwey feinaderigen eingewachſenen ſeltenen Stücken, von der oben angegebenen Mittelfarbe, und andere fanden ſich in der Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna,

Die vierkantigen Linſen nebſt andern Stücken ſieht man in der Sammlung des Herrn Hofraths von Ruprecht.

Die übrigen Stücke, worunter die ſchöne Druſe von Tafeln ſich findet, welche auf und in dem graulichweiſs - kryſtalliſirtem Amethyſtquarze eingewachſen ſind, bewahre ich in meiner Sammlung. Dieſes ſchöne Stück habe ich der Güte des Herrn Hofraths Müller Edlen von Rei-

chenſtein zu verdanken. Nach allen dieſen und andern Stücken, dic ich in den hieſigen Sammlungen angetroffen habe, iſt die äuſsere Beſchreibung abgefaſst.

GEBRAUCH.

Dieſes ſeltene Erz wird auf Gold und Silber benützt, und iſt bis jetzt eine der ergiebigſten Quellen der noch vorhandenen Goldſchätze Siebenbürgens.

BENENNUNG.

Sein Name ſtammt von ſeinem Findorte her. Zu Nagyag iſt dieſes Erz unter drey verſchiedenen Namen bekannt. Das bleygraue in Blättchen wird Blättererz, das zinnweiſse ins Gelbliche und Schwärzlichgraue fallende, welches anfangs eingebrochen hat, und nicht mehr vorkommt, würde wegen ſeiner dunklen Flecken, worinn die Blättchen feinaderig und gleichſam dendritiſch in und auf dem rothen Braunſteinerze und Braunkalke eingewachſen waren, Kattunerz genannt; weil man daſſelbe mit dem bekannten baumwollenen, bunten Zeuge verglichen hatte. Noch jetzt iſt das weiſse ins Gelbliche fallende, fein eingeſprengte, aderige und dendritiſche, mit kleinen bley- und ſchwärzlichgrauen

Blättchen verwachſene Golderz unter dieſem Namen bekannt. Das zinnweiſse ins Gelbe fallende, derbe führt den Namen Gelberz.

Herr Profeſſor Klaproth hat mit ſeiner gewöhnlichen Genauigkeit die ſeltenen ſiebenbürgiſchen Golderze, deren Miſchungsverhältniſse von anderen Chemikern verſchiedentlich angegeben wurden, neuerdings unterſucht und beſtimmt. Das Gelberz von Nagyag enthält im Hundert

Tellurmetall — — —	45
Gold — — — —	27
Bley — — — —	$19\frac{1}{2}$
Silber — — — —	$8\frac{1}{2}$
Schwefel eine Spur	100

Das Blätterz von Nagyag enthält im Hundert

Bley — — — —	50
Tellurmetall — — —	33
Gold — — — —	$8\frac{1}{2}$
Schwefel — — —	$7\frac{1}{2}$
Silber und Kupfer — —	1
	100

Wenn man dieſe Erze nach den vorwaltenden Beſtandtheilen allein ordnen ſollte, ſo müſste das Gelberz dem Tellur- und das Blättererz dem Bleygeſchlecht einverleibt werden.

Da aber die Grube zu Nagyag vor Zeiten weit reichere Erze am Golde geliefert hat, als die von Herrn Klaproth unterſuchten, wovon nur noch in manchen Sammlungen Stücke, als eine auſserordentliche Seltenheit aufbewahret werden; ſo kann ich dieſes Erz, welches immer auf Gold und Silber mit groſsem Vortheile benützt worden iſt, nicht von dem Goldgeſchlechte trennen.

Die Beſchreibung des Fatzebayer, ſonſt ſogenannten problematiſchen Erzes (nicht aber paradoxen oder problematiſchen Goldes) welche beyde letzteren Namen von dem ſeel. Fichtel und anderen herſtammen, und des ſogenannten aurum graphicum wird im letzten Bande beym Beſchluſse der Abhandlung der Metalle gegeben werden.

Der nunmehrige k. k. Hofrath Müller Edler von Reichenſtein nannte das Fatzebayererz deswegen ein problematiſches Metall, weil er dasſelbe zuerſt ſowohl in dem Fatzebayer als in dem Offenbanyererze entdeckte, und demſelben keinen andern Namen geben wollte. Dieſes Problem enträthſelte Herr Klaproth, der dieſes Metall auch in den Nagyager Golderzen auffand, das von Herrn Hofrath Müller ſchon eher entdeckte und auch in den Nagyagererzen vermuthete Metall

durch eine wiederhohlte meisterhafte Analyse bestättigte und demselben den Namen Tellurium beylegte.

§. 40.

III. GESCHLECHT.

QUECKSILBER.

1. Gattung.

Gediegen Quecksilber.

Franz. Mercure natif.

Ital. Mercurio nativo.

Engl. Native Mercury.

AEUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Es ist von zinnweisser öfters ins Silberweisse fallender Farbe,

(*Ge.*) Man findet es in zerstreuten grossen, kleinen und ganz kleinen Kügelgen, die auf und zwischen ihren Steinarten, theils kugelrunde, theils länglich und gewundene Tropfen bilden und zuweilen staubartig in den Zwischenräumen und auf der Oberfläche ihres Gesteines erscheinen, auch unvollkommene Dendriten vorstellen; oft sind die Quecksilberkügelgen mit sehr dünnen Drusenhäutchen überzogen, und in mehrere kugelige Bläschen zusammen gehäuft.

(Ob.) Die Oberfläche der fonft glatten Kügelgen ift nicht felten mit äufferft feinen ftaubartigen Theilchen beftreut;

(Gl.) Es ift mehr oder minder ftark metallifch glänzend,

(Durch.) Undurchfichtig,

(Flufs.) Vollkommen flüffig, benetzt aber die Finger nicht,

(Anf.) Fühlt fich fehr kalt an und ift

(Schw.) Aufserordentlich fchwer.

FINDORT.

Idria in der Graffchaft Görz und Gradiska an der Gränze von Crain, Niederslana in Oberungarn, Delach in Kärnthen u. a. Moersfeld in der Churpfalz, Potzberg, Stahlberg im Zweybrückifchen u. a. Almaden in Spanien u. a. O. m.

Anm. Das gediegene Queckfilber kommt häufig zu Idria mit gemeinem und glänzendem Alaunfchiefer vor; derfelbe dient den Steinarten gewöhnlich als Ueberzug, in welchem das Queckfilber einbricht. Es findet fich in lichtrauchgrauem, dichtem, fplitterigem mit Kalkfpathadern verwachfenem Kalkfteine, in blafs rauchgrauen thonigen Sandfteinen, die mit derbem Schwefelkies durchfprengt und zuweilen mit derbem und kryftallifirtem

Zinnober hin und wieder verwachſen ſind; dieſer erſcheint zuweilen nur angeflogen und eingeſprengt; öfters bricht es in derbem Leberkies, in derbem Kalkſpathe, Brandſchiefer u. ſ. w. ein. Das Queckſilber iſt in dieſen Steinarten manchmal ſo verſteckt, daſs man daſſelbe erſt beym Zerſprengen der Steine gewahr wird, aus welchen es zuweilen ſo häufig herausflieſst, daſs man es mit Mulden aufſammeln muſs. Nicht ſelten bricht es auch mit derbem und kryſtalliſirtem Zinnober ein.

GEBRAUCH.

Das Queckſilber iſt eines der wichtigſten Geſchenke der Natur, welches ſeinen groſsen Nutzen in der Chemie, in den Künſten und vorzüglich in der Arzneykunſt hat, und gegen verſchiedene Krankheiten, die jedem andern Mittel widerſtehen, und beſonders gegen die veneriſchen die wirkſamſte Arzney abgibt.

Auſser dem mannichfaltigen Gebrauche in der Arzneykunſt dient es zu verſchiedenen Verſuchen mit Luftarten, zu Wettergläſern, Wärmemeſſern, zum Vergolden und Verſilbern im Feuer, zur Spiegelfolie, zur Bereitung des künſtlichen Zinnobers, endlich auch das Gold und

Silber anſtatt des koſtbaren Schmelzprozeſſes durch das Anquicken oder die Amalgamation aus verſchiedenen Erzen herauszubringen. Dieſe wohlthätige Erfindung der Amalgamation hat man dem ſeligen Born zu verdanken. Beynahe in allen auswärtigen Staaten wird dieſelbe mit groſsem Vortheile betrieben und vervollkommnet. Nur in unſern Ländern hat man die Anquickungsmethode noch bis jetzt ſo ſehr vernachläſsiget, daſs die reichhaltige Quelle des Gewinns, den der Staat daraus, zumal bey hinzukommenden Verbeſſerungen, aus derſelben hätte ſchöpfen können, am Ende ganz verſiegen muſs.

Idria liefert jährlich zwölftauſend Zentner gediegen Queckſilber.

BENENNUNG.

Das Wort Queck oder Quick iſt eines der älteſten Worte, welches ſoviel als lebendig, lebhaft, regeflüſsig u. ſ. w. bedeutet, Silber wird es deswegen genannt, weil es ſowohl am Glanze, als an der Farbe dem Silber ähnlich iſt. Daher es auch im Latein den Namen argentum vivum lebendiges Silber, Hydrargyrum u. ſ. w. führt. Das Wort Hydrargyrum iſt aus dem Griechiſchen, Hydros Waſſer und argyros Silber, zuſammen geſetzt und heiſst auf deutſch flüſſiges Sil-

ber. Den Namen Mercurius gaben ihm die Chemisten; daher es auch bey denselben das Zeichen dieses Planetens ☿ hat. Die Bergleute nennen dieses Metall Jungfernquecksilber, weil es in der Grube öfters lose ohne alle Steinart gefunden wird.

Das gediegen Quecksilber ist zuweilen mit etwas Silber gemischt und geht in die folgende Gattung über.

§. 41.

2. Gattung.

Natürliches Amalgam.

Franz. Amalgame natif.

Ital. Amalgama nativo.

Engl. Native Amalgam.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Es ist theils von zinnweisser ins Silberweisse übergehender Farbe, theils silberweiss, dass es ins Röthlich - und Gelblichweisse fällt.

(*Ge.*) Man findet es derb in kleinen Kügelgen, Körnern, die dem flüssigen gediegenen Quecksilber öfters ganz ähnlich sind, eingesprengt, angeflogen, feinaderig als Ueberzug, in gewundenen, ganz klein gekörnten, streifigen Theilchen, in undeutlichen sehr

und ganz kleinen, mit drusiger und runzeli-
ger Oberfläche bezeichneten Kryſtallen und
ziemlich deutlich kryſtalliſirt.

In theils vollkommenen, theils unvollkommenen Zwanzigecken, oder Dodecäedern, die an den Ecken zuweilen mehr oder weniger abgeſtumpft ſind.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind klein, ſehr und ganz klein, und meiſtens einzeln in den Höhlungen ihrer Geſteinart eingewachſen, oder zu zwey und drey an einander gewachſen. Die undeutlichen Kryſtalle liegen theils einzeln und zerſtreut, theils auf- und übereinander.

(Gl.) Es iſt ſowohl äuſserlich als innerlich ſtark glänzend, nur das ſilberweiſse ins Röthlich- und Gelblichweiſse fallende iſt weniger glänzend, und überhaupt von vollkommenem metalliſchem Glanze oder Schimmer.

(Br.) Der Bruch von beyden zeigt ein flach muſcheliges Gewebe und die Bruchfläche des zinnweiſsen ins Silberweiſse fallenden iſt mit ganz kleinen Bläſschen und Kügelgen durchſprengt, jene des ſilberweiſsen aber iſt mehr glatt und eben.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig, wenig ſcharf und meiſteus ſtumpfkantig, die des zinnweiſsen aber ziehen ſich an und ver-

einigen ſich wieder miteinander, die des ſilberweiſsen aber bleiben abgeſondert.

(Flüſ.) Das zinnweiſse wechſelt vom Halbflüſsigen bis zum Feſten ab, und iſt immer etwas bewegbar. Das ſilberweiſse

(Härt.) Iſt weich und nähert ſich dem mäſsig Harten;

(Feſt.) Sehr ſpröde;

(Zuſ.) Beyde ſind leicht zerſpringbar und

(Schw.) Auſserordentlich ſchwer.

FINDORT.

Oberungarn zu Niederslana, Pfalz zu Moersfeld, Zweybrücken zu Moſchellandsberg und Stahlberg, Schweden u. v. a. O. m.

Anm. Dieſe ſeltene Subſtanz kommt immer in Begleitung des Zinnobers und gediegenen Queckſilber vor. Zu Niederslana bricht es gewöhnlich als Ueberzug, Anflug u. ſ. w. auf derbem und kryſtalliſirtem Zinnober in ſchmutzig weiſsem, derbem und klein klüftigem Kalkſpath, der derben und kryſtalliſirten Schwefelkies bey ſich führt und mit theils einzeln eingewachſenen, ganz kleinen Zinnoberkryſtallen, theils mit ganz kleinen eingeſtreuten Queckſilber Kügelgen und derbem Zinnober durchſprengt iſt.

In den Pfälzischen und Zweybrückischen Gruben bricht das Amalgam theils auf erhärtetem mit Steinmark und geradschaligem, derbem Baryt gemengtem und verwachsenem Thone, theils auf Eisenstein und Sandsteine, welche letzteren mit Thon, Steinmark und Speckstein verwachsen sind u. s. w. ein. Da aber in diesen letzten Gruben auch gediegen Silber in Blättchen vorkommt, so können diese Stücke öfters mit dem Amalgam verwechselt werden.

GEBRAUCH.

Es könnte auf Silber und Quecksilber benutzt werden. Da es aber nur sparsam einbricht, so werden die Stücke meistens sehr theuer an die Mineralienliebhaber verkauft.

Anm. Die besten krystallisirten Stücke fand ich in Wien in der kostbaren Sammlung des Herrn von Wildburg. Von dem aus Oberungarn sind mehrere Stücke in den Wienersammlungen vorhanden, worunter ein vorzüglich grosses Stück von Niederslana, nebst andern aus den Zweybrückischen und Pfälzischen Herr Doctor von Kirchmayer in seiner interessanten Sammlung aufbewahrt.

BENENNUNG.

Damit es von der künstlichen Vermischung des Quecksilbers mit dem Silber unterschieden werde, hat es den Namen natürliches Amalgam erhalten.

§. 42.

3. Gattung.

Quecksilber Hornerz.

Franz. Mercure Corné.

Ital. Mercurio corneo.

Engl. Corneous Mercury.

AEUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Es ist von dunkel und licht aschgrauer ins Graulichweisse, Gelblich- und-Grünlichrauch- und Schwärzlichgraue übergehender Farbe, die durch das Zeisiggrüne ins dunkel und licht Gelblichgraue übergeht.

(*Ge.*) Man findet es seltener derb, öfters eingesprengt, angeflogen, rindenartig, in sehr und ganz kleinen unvollkommen kugeligen und eckig ausgehöhlten krystallinischen Schalen, in sehr und ganz dünnen, schmalen gebogenen und an den freyen Enden gleichsam zerrissenen oder ausgezackten Blättchen. Die Blättchen sind undeutlich zellig zusammen-

gehäuft und liegen gewöhnlich auf und zwischen den Kryſtallen, die dadurch gleichſam verſteckt werden. Meiſtens erſcheinen kleine dünne und ſehr dünne Druſenhäutchen, dieſe ſind blaſig und beſtehen inwendig aus ſehr und ganz kleinen Kryſtallen, die gewöhnlich ſo klein und dicht zuſammen und aneinander gewachſen ſind, daſs es äuſserſt ſchwer iſt ihre Geſtalt genau anzugeben. Deutliche Kryſtalle ſind äuſſerſt ſelten und dieſe ſind:

1) *a.* Die rechtwinkelige vierſeitige Säule, die an den freyen Enden mit vier auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt iſt

b. Die vierſeitige bauchige Säule mit vier auf die Seitenkanten aufgeſetzten Flächen ſpitzwinkelig zugeſpitzt.

c. Die vierſeitige Säule mit zwey gegenüber ſtehenden breiten und zwey ſchmälern Seitenflächen; ſie iſt an den Enden mit ſechs Flächen zugeſpitzt, wovon zwey auf die gegenüberſtehenden breiten Seitenſtächen und vier auf die Seitenkanten aufgeſetzt ſind; die Spitze iſt wieder ſchwach abgeſtumpft.

d. In vierſeitigen mit zwey gegenüberſtehenden breitern und zwey ſchmälern, an den

Enden zugeſchärften Seitenflächen, die Zuſchärfungsflächen auf die Seitenkanten der ſchmälern Seitenſtächen aufgeſetzt, und die Schärfe zuweilen wieder ſchwach abgeſtumpft.

2) In lang gezogenen, doppelt - vierſeitigen Pyramiden an den freyen Spitzen ſchwach abgeſtumpft oder nur an den Seitenkanten ſtark abgeſtumpft.

3) In Rhomben,

4) In vollkommenen Würfeln; auch ſoll es

5) In achtſeitigen Säulen mit abwechſelnd breiten und ſchmälern Seitenflächen und

6) In ſechsſeitigen an den Enden zugeſchärften Säulen, wovon die Zuſchärfungsflächen auf die breiten Seitenflächen aufgeſetzt ſind, vorkommen.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind meiſtens ganz klein, ſeltener ſehr klein, und gewöhnlich rindenartig zuſammen, an - auf - und übereinander verwachſen, oder in kleinen Knoten eingewachſen. Seltener trifft es ſich, daſs etliche Kryſtalle frey hervorſtehen, und theils einzeln aneinander, theils zellig zuſammen gehäuft ſind. Die Würfel ſind zuweilen treppenartig zuſammen gewachſen.

(Ob.) Die Seitenflächen der Kryſtalle ſind glatt zuweilen zerfreſſen und unter den Blättchen verſteckt. Ueberhaupt iſt die Oberfläche beynahe immer mit gediegenem Queckſilber entweder überzogen, oder das gediegene Queckſilber iſt auf demſelben in ſehr und ganz kleinen Kugelgen auf- und eingeſtreut.

(Gl.) Es iſt ſowohl äuſserlich als innerlich glänzend und ſtark glänzend, von Demantglanze,

(Br.) Sein Bruch zeigt ein geradblätteriges Gewebe

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und ſtumpfkantig,

(Aus.) Das derbe hat klein- und feinkörnige ausgezeichnete Stücke,

(Durch.) Der Grad ſeiner Durchſichtigkeit geht aus dem mehr oder weniger Durchſcheinendem ins Halbdurchſichtige über.

(Härt.) Es iſt weich ans ſehr Weiche gränzend,

(Feſt.) Milde, dem Geſchmeidigen ſich nähernd,

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar und

(Schw.) Schwer.

FINDORT.

In dem Zweybrückiſchen zu Moſchellandsberg, in dem Pfälziſchen zu Moersfeld; Horzo-

witz in Böhmen; zwey Meilen von Almaden in Spanien aus der Grube Entredicho, die aber, weil ſie am Queckſilber und Zinnober nicht ſo ergiebig war, aufgelaſſen wurde.

Anm. Dieſe ſeltene Subſtanz begleitet in den pfälziſchen und zweybrückiſchen Gruben gediegen Queckſilber, Zinnober, Eiſenocker, faſeriger Malachit, derbes und kryſtalliſirtes kupferlaſur, derbes Fahlerz, welches alles theils in thonigem mit Eiſenocker gemengtem Sandſteine, theils in thonartigen, dichten, rothen und ockerartigen Eiſenſteinen, die zum Theil mit Quarz, Steinmark u. ſ. w. gemengt ſind, vorkommt. Das vom Giftberge bey Horzowitz in Böhmen iſt als Seltenheit in einer kleinen Höhlung von derbem Zinnober mit ſparſam eingeſtreuten Queckſilber-Kügelgen eingebrochen.

Mit dem von der Grube Entredicho aus Spanien haben uns erſt voriges Jahr die Herrn von Garza und von Larranaga königl. ſpaniſche Mineralogen bekannt gemacht. Dieſes bricht theils in einem gelblichgrauen mit Eiſenocker überzogenen, mit ganz kleinen zerſtreut eingewachſenen Zinoberkryſtallen und wenig aderigem, derbem Kalkſpath ge-

mengtem, erhärtetem Thone, theils in einem gelblichgrauem, ins Blaſsröthlichgraue fallendem und lichtgelblichbraun geflecktem und auf der Oberfläche blaulichgrauem, wenig zerklüftetem, ſchieferigem Thone, der fleck- und adernweiſe mit koſchenillrothem, derbem Zinnober verwachſen und auf der inneren Oberfläche mit einer dünnen Druſenhaut von lichthblaulichgrau gefärbtem und nur durch den Strich erkennbarem Zinnober überzogen iſt. Auf dieſer dünnen Haut liegen in einem zwey Zoll langen und breiten Flecke die ſehr und ganz kleinen, den ſäulenförmigen und pyramidalen durchaus ähnlichen Hornerzkryſtalle rindenartig ſehr reichlich aneinander gewachſen und an dem Ecke eines über vier Zoll groſsen und zwey Zoll dicken Stückes auf- und eingewachſen. Unter dieſen Kryſtallen bemerkte ich die Abänderungen des unter Nro. 1. und der übrigen oben angegebenen Kryſtallen.

Das kleinere Stück von dieſem ſpaniſchen Queckſilberhornerze erhielt ich durch die Güte des Herrn von Garza. Das gröſsere kam in die Sammlung des ſeel. Profeſſors Hunzovsky, welches nun in einer andern Sammlung aufbewahret iſt.

GEBRAUCH.

Diese mineralogische Seltenheit ist nur für die Mineraliensammlungen schätzbar, und leistet sonst keinen Nutzen.

BENENNUNG.

Herr Woulfe war der erste, welcher dieses Erz untersuchte, und gab ihm den Namen Hornquecksilber. Herr Suckow, der mehrere Versuche damit unternommen hat, nannte es natürlichen Turpeth. Den Bergleuten in dem Pfälzischen und Zweybrückischen war es schon eher, als die erste Analyse davon zum Vorscheine kam, unter dem Namen weisser Markasit bekannt.

Andere sollen es natürlichen und gediegenen Sublimat genannt haben. Da man eine ähnliche Verbindung des gediegen Silbers mit der Schwefel- und Kochsalzsäure schon eher entdeckt hatte, und dieselbe mit dem Namen Hornerz belegte, so mag diese Benennung auch dem Quecksilber, welches mit Schwefel- und Kochsalzsäure verbunden ist, ertheilt worden seyn.

§. 43.

4. Gattung.

Quecksilberlebererz.

I. ART. DICHTES QUECKSILBERLEBERERZ.

Franz. Mercure hépatique compacte.
Ital. Mercurio epático compatto.
Engl. Compact hepatic Mercury.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es ift von einer Mittelfarbe zwifchen dunkel kofchenillroth und dunkelbleygrau,

(Ge.) Man findet es derb, grob eingefprengt und öfters mit fchieferigem Queckfilbererze verwachfen.

(Ob.) Seine Oberfläche ift ziemlich eben,

(Gl.) Aeufserlich und innerlich ift es wenig fchimmernd von metallifchem Schimmer.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein dichtes aus dem Ebenen ins Unebene übergehendes Gewebe,

(Geft.) Die Bruchftücke find unbeftimmt-eckig und nicht befonders fcharfkantig,

(Aus.) Es hat fehr fein körnige ausgezeichnete Stücke, die mit dem dichten verwachfen find.

(Str.) Gibt theils einen dunkelbraunrothen, theils einen dunkel mordorerothen Strich und wird dadurch mehr oder weniger glänzend,

(Härt.) Ift weich,

(*Fest.*) Milde,
(*Zus.*) Leicht zerspringbar und
(*Schw.*) Ausserordentlich schwer.

Der Findort und das übrige wird nach der folgenden Art angemerkt werden.

§. 44.

II. ART. SCHIEFERIGES QUECKSILBER-LEBERERZ.

Franz. Mercure hépatique schisteux.
Ital. Mercurio epático schistoso.
Engl. Schistous hepatic Mercury.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Es ist von der Farbe des dichten; nur fällt dieselbe bey dieser Art zuweilen mehr oder weniger ins Graulich- und Eisenschwarze.

(*Ge.*) Es kommt theils derb und mehr oder minder häufig mit krystallinischem Zinnober und öfters mit ganz fein eingesprengtem Schwefel- und Leberkies verwachsen vor, theils erscheint es auch mit derbem und kleinkugeligem, glänzendem Alaunschiefer und derbem und krystallinischem ganz kleinkörnigem Zinnober verwachsen.

(*Ob.*) Die Oberfläche des ersteren ist fleckweise spiegelig und uneben, jene des zweyten uneben und höckerig.

(*Gl.*) Jenes mit den ſpiegeligen Flecken iſt äuſ-
ſerlich und innerlich auf dem Hauptbruche
metalliſch glänzend, auf dem Querbruche
aber theils matt, theils nur metalliſch ſchim-
mernd. Das mit der höckerigen Oberfläche
iſt ſtellenweiſe ſowohl äuſserlich als inner-
lich theils glänzend von einem Glanze, der
ſich dem Metalliſchen nähert, theils matt
und nur hin und wieder ſchimmernd.

(*Br.*) Der Hauptbruch des erſteren zeigt ein
krumm - kurz - und dickſchieferiges, der
Queerbruch ein ebenes in das Splitterige
übergehendes Gewebe.

Der Bruch des zweyten zeigt im Haupt-
bruche ein undeutlich kurz dünn und dick
wellenförmig ſchieferiges, im Queerbruche
aber ein unebenes Gewebe.

(*Geſt.*) Die Bruchſtücke des erſteren ſind theils
ſcheibenförmig, theils unvollkommen keil-
förmig ſplitterig und unbeſtimmt - eckig mehr
oder weniger ſcharfkantig, die des zweyten
unbeſtimmt - eckig und mehr ſtumpf als ſcharf-
kantig.

(*Aus.*) Das erſtere zeigt nur auf der Oberfläche
hin und wieder dünn - kurz - und krummſcha-
lige, das zweytere aber theils vollkommen
theils unvollkommen kugelige und concen-

trifch dünnfchalige, ausgezeichnete Stücke, die theils mit dichten, theils mit grob- und feinkörnigen abwechfeln und verwachfen find.

(Str.) Die Farbe feines Striches ift wie bey dem dichten, und nur an jenen Stellen, wo es mit dem kryftallinifchen Zinnober verwachfen ift, wird es fchmutzig fcharlachroth und immer glänzend.

(Härt.) Beyde find weich;

(Feft.) Das erfte mild und das zweyte ein wenig fpröde

(Zuf.) Sehr leicht zerfpringbar und

(Schw.) Aufserordentlich fchwer; jedoch ift das zweyte zuweilen in einem geringeren Grade fchwerer als das erftere.

FINDORT.

Idria, Almaden in Spanien, auch in Nertfchinsk in Sibirien ift Queckfilberlebererz vorgekommen, welches aber fchon wieder ausgegangen ift, und vielleicht an andern, uns noch nicht bekannten Orten mehr.

Anm. Das dichte Queckfilberlebererz kommt in Idria öfters in ganz derben Maffen vor, und hat viele Aehnlichkeit mit dem dichten rothen Eifenfteine. Das fchieferige ift ge-

wöhnlich mit ganz kleinen Zinnoberkrystallen mehr oder minder häufig überzogen und zuweilen innig gemengt, und wenn man frische noch nicht verletzte Stücke erhält, so sind dieselben nicht selten auf der Oberfläche mit einer spiegelig glänzenden Rinde fleckweise überzogen, unter welcher man den derben blätterigen Zinnober hervorscheinen sieht, auch ist der ganz klein krystallisirte Zinnober hin und wieder nesterweise zerstreut und ganz feinkörnig ein- und aufkrystallisirt. Zuweilen hat diese Oberfläche auch fleckweise rindenartig aufgewachsenen schwarzen, glänzenden Alaunschiefer, der mit feinaderigem, sparsam durchzogenem, oder ganz klein sparsam eingesprengtem Zinnober gemengt ist. Zuweilen findet man sowohl in dem dichten als in dem schieferigen Queckſilberlebererz ganz klein und fein eingesprengten derben Schwefel- und Leberkies. Beides, das dichte und das schieferige ist öfters auch mit dem in Idria sogenannten Korallenerz mehr oder minder häufig verwachsen, und manchmahl auch in dasselbe grob eingesprengt.

Ich habe mehrere Stücke theils von dem dichten, theils von dem schieferigen Queck-

ſilberlebererze und dem ſogenannten Korallenerze zerſchlagen. In dem dichten fand ich ſparſam oder reichlich eingeſprengten derben Schwefel- und Leberkies; in dem ſchieferigen die mehr oder weniger ganz kleine Zinnoberkryſtalle; in dem Korallenerze theils dichtes, theils ſchieferiges Queckſilberlebererz, welches mit ſandartigem, derbem und ganz klein kryſtalliſirtem Zinnober, theils aderig durchzogen, theils ſparſam oder reichlich verwachſen und mit mehr oder minder häufigen, vollkommen oder unvollkommenen, zum Theile auch zertrümmerten koniſchen oder plattgedruckten glänzenden kleinen, ſehr und ganz kleinen kugeligen Stücken gemengt iſt. Die zertrümmerten Kügelgen ſind öfters ſo häufig miteinander verwachſen, daſs man an dieſen Stücken nichts als hin und wieder ſehr wenig ganz klein eingeſprengten derben Leberkies und ganz kleine dunkel koſchenillrothe Fleckchen von Zinnober, mit welchem dieſe Stücke durchſprengt ſind, bemerkt. Ihre auſserordentliche Schwere charakteriſirt ſie zu dem ſchieferigen Queckſilberlebererz. Die kugeligen und ſchaligen Stücke ſind nicht ſelten ſowohl

äuſserlich als innerlich mit einer dunklen ganz dünnen Zinnoberhaut theilweiſe überzogen und auch mit ganz feinkörnigem Zinnober und öfters mit derbem, ganz feinkörnigem Schwefel- und Leberkies durchſprengt, der auch nicht ſelten mehr oder minder häufig partienweiſe in den ganzen Stücken hin und wieder erſcheint. Auch fand ich ſehr und ganz kleine Kügelgen von derbem Schwefel- und Leberkies, die in den Kugeln eingewachſen waren. Ich halte demnach dieſe concentriſch ſchalige Kugeln für glänzende Alaunſchieferkugeln und nicht für verſteinerte oder veränderte Spuren von Schaalthieren, wofür ſie von mehrern Schriftſtellern angeſehen wurden. Der gemeine und glänzende Alaunſchiefer, welcher die Erze von Idria ſo vielfach und häufig begleitet, mag von jenen verkannt worden ſeyn, welche Idria ehedem für ein Steinkohlengebirg hielten und den dort vorkommenden Brandſchiefer, der zuweilen theils mit Zinnober, theils mit gediegenem Queckſilber ſparſam oder reichlich durchdrungen und verwachſen iſt, für eine Steinkohle mit Queckſilber hielten.

GEBRAUCH.

Das dichte und ſchieferige Queckſilberlebererz wird auf Queckſilber benutzt und hält im Ctr. 70 bis 80 Pfund Queckſilber. Aus dem dichten werden nicht ſelten verſchiedene Figuren geſchnitten; auch wird es in dicke auf allen Seiten anpolirte Platten geſchliffen, auf welchen theils Figuren, theils die chemiſchen Kenzeichen der Metalle eingegraben werden.

BENENNUNG.

Sein Name mag vielleicht von der Farbe und Aehnlichkeit der Leber, wenn es poliert iſt, hergeleitet worden ſeyn. Es nimmt eine ſchlechte Politur an, und iſt dann auf der Oberfläche licht leberbraun. In Idria iſt dieſes Erz auch unter dem Namen gediegen Erz bekannt. Das Kugelerz oder ſchieferige Queckſilberlebererz wurde mit den Korallen verglichen, und erhielt von dem Bergmanne ſeinen Namen.

Anm. Daſs aber dieſe Queckſilbererze wegen ihrer zu groſsen Schwere und des geringen Zuſammenhanges ihrer Theile ſehr ſchwer zu erhalten ſeyn ſollen, wie Herr Emerling vermuthet; iſt nur von jenen Stücken zu verſtehen, welche vielen Schwefel und Leberkies

enthalten. Denn ich habe wirklich Stücke ſchon über 10 Jahre in meiner Sammlung, die noch ſo feſt zuſammenhalten, als wenn ſie erſt aus der Grube herkämen. Auch in dem k. k. Naturalienkabinete ſind mehrere groſse Stücke vorhanden, die noch ganz und friſch ſind.

§. 45.

5. Gattung.

Natürlicher Zinnober.

I. ART. DUNKELROTHER ZINNOBER.

Franz. Cinabre d'un rouge foncé.
Ital. Cinabro roſſo oſcuro.
Engl. Deepred Cinnabar.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Er iſt von dunkel und licht koſchenillrother Farbe, die nicht ſelten auf der einen Seite in die bleygraue und auf der andern in die licht braunrothe, auch in die karminrothe übergeht, oder ſich der einen und der andern nähert. Zuweilen kommt er auch von karmeſin-blut-und fleiſchrother Farbe vor, oder von einer Farbe, die zwiſchen einer

und der andern dieser angegebenen Farben das Mittel hält.

(Ge.) Man findet ihn derb, grob, klein, fein und sehr fein eingesprengt, als Ueberzug, angeflogen, aderig, fleckig, dendritisch, in Geschieben, zerfressen, in Drusenhäutchen; diese letzteren sind zuweilen kleinblasig, ganz kleintraubig und unvollkommen büschelförmig, meistens aber fleckweise, oder als dünne Rinde, auf- und in seinen Steinarten eingewachsen, und bestehen theils aus ganz kleinen zerfressenen, theils und meistens aus unbestimmbaren so aneinander gewachsenen Krystallen, dass sie gleichsam eine zusammen geflossene Krystallrinde bilden, an welcher man durch das Vergrösserungsglas nur spiegelige treppenartige zusammen gehäufte Flächen, seltener bestimmbare Krystalle findet. Seine Krystalle bestehen

1) Aus ziemlich flachen Rhomben, die an den gegenüberstehenden stumpfen Ecken öfters schwach abgestumpft sind.

2) Aus doppelt-vierseitigen Pyramiden, die entweder

a. Vollkommen, oder

b. An allen Kanten schwach abgestumpft sind,

c. Aus verſchobenen doppelt vierſeitigen Pyramiden, deren Spitzen ſich in eine Schärfe endigen,

d. Aus ſchmalen länglichen an den Spitzen ſchwach abgeſtumpften doppelt-vierſeitigen Pyramiden,

3) Seltener aus einfachen ſpitzwinkeligen dreyſeitigen Pyramiden,

4) Aus flachen einfachen dreyſeitigen Pyramiden mit abgeſtumpften Endſpitzen,

5) Aus dreyeckigen an den Seitenkanten abgeſtumpften Tafeln

6) Aus vollkommenen ſechseckigen Tafeln, als Abänderung aus ſechseckigen Tafeln mit ſchief angeſetzten einwärts gebogenen Endflächen,

7) Aus ſtark geſchobenen vierſeitigen an den Enden zugeſchärften Säulen, die Zuſchärfungsflächen auf die ſchärferen Seitenkanten aufgeſetzt. Dieſe Kryſtalle gehen in die ſechsſeitige Säule über, wenn die Kanten der breiten Seitenflächen ſtark abgeſtumpft ſind, ſo bilden ſie die ſechsſeitige Säule mit vier gegenüberſtehenden breitern und zwey ſchmälern Seitenflächen, die wie die vierſeitigen Säulen an den Enden zugeſchärft erſcheinen.

8) Aus ungleich-winkeligen, ſechsſeitigen Säulen entweder vollkommen oder an den Enden mit drey auf die abwechſelnden Seitenflächen aufgeſetzten Flächen flach zugeſpitzt.

9) Aus vollkommenen Linſen und

10) Aus haarförmigen Kryſtallen.

(Gr.) Alle dieſe Kryſtalle ſind meiſtens ſehr und ganz klein, ſeltener klein, auch nähern ſie ſich zuweilen der mittleren Gröſse. Die ſehr und ganz kleinen ſind öfters in Druſenhäutchen und in Kryſtallrinden zuſammen gehäuft, zuweilen einzeln und zerſtreut in ihre Steinarten ein-oder aufgewachſen. Die kleinen, welche ſich manchmal der mittleren Gröſse näheren, ſind die Rhomben, die zuweilen einzeln auf- meiſtens aber mit ihren Ecken und Seitenflächen an-ein-und alſo übereinander gewachſen ſind, daſs ſie beym erſten Anblicke theils einfachen dreyſeitigen, theils doppelt-vierſeitigen Pyramiden gleichen, oder ſo verworren ausſehen, daſs man viel Mühe hat, ſie genau zu beſtimmen. Die doppelt-vierſeitigen Pyramiden fand ich mit den Rhomben einzeln und zerſtreut, meiſtens aber auf den Kryſtallrinden und in den Druſenhäutchen mit andern unbeſtimmbaren ganz kleinen Kryſtallen.

Die ſpitzwinkeligen dreyſeitigen Pyramiden kommen theils mit den unter Nro. 8. beſtimmten und unbeſtimmbaren Kryſtallen, theils in Druſenhäutchen mit den einzeln und zerſtreut eingewachſenen vollkommenen ſechseckigen Tafeln vor. Dieſe Pyramiden ſind meiſtens in unvollkommene Büſcheln zuſammen gehäuft und haben ein ganz klein dendritiſches Anſehen und unter dieſen fand ich auch einzelne flache dreyſeitige Pyramiden mit abgeſtumpften Endſpitzen. Die dreyeckigen Tafeln unter Nro. 5. und die unter Nr. 6. fand ich allein zwiſchen andern unbeſtimmbaren Kryſtallen eingewachſen. Die Kryſtalle unter Nro. 7 und 8. erſcheinen mit den Rhomben und Pyramiden auf den Kryſtallrinden der nicht zu beſtimmenden übrigen Kryſtallen.

Die Linſen ſind zuweilen roſenförmig in Druſen zuſammen gehäuft und

Die haarförmigen Kryſtalle ſind neſterweiſe hin und wieder in kleinen und ſehr kleinen auseinander laufenden Büſcheln ein - und aufgewachſen.

(Ob.) Die Seitenflächen der Rhomben ſind meiſtens ſchräg, oder diagonaliter geſtreift, ſeltener glatt. Die Seitenflächen der doppelt-

vierſeitigen Pyramiden , der Tafeln , der ſpitzwinkeligen dreyſeitigen Pyramiden ſind, wenn die letzteren zerſtreut vorkommen, gewöhnlich glatt; ſind aber dieſe Pyramiden zuſammen gehäuft, ſo ſcheinen ihre Seitenflächen in die Queere fein geſtreift zu ſeyn. Die vier- und ſechsſeitigen Säulen ſind meiſtens in die Länge, ſeltener in die Queere fein geſtreift. Die übrigen Flächen der Kryſtalle ſind glatt.

Höchſt ſelten ſind die Zinnoberkryſtallen äuſserlich mit bunten metalliſchen Farben angelaufen.

(Gl.) Der derbe Zinnober iſt theils glänzend, theils ſtark glänzend, theils wenig glänzend und wechſelt nach der Verſchiedenheit ſeines Gewebes durch das Schimmernde bis ins Matte ab. Der kryſtalliſirte iſt äuſserlich ſtark glänzend auch nur glänzend, innerlich geht er aus dem ſtark glänzenden bis in das Schimmernde über, und iſt von Demantglanze, der ſich zuweilen dem Metalliſchen und auch dem Glasglanze nähert.

(Br.) Sein Bruch zeigt ſelten ein ſplitteriges meiſtens aber ein theils vollkommen, theils unvollkommen blätteriges Gewebe; das erſtere ſcheint von zweyfachem Durchgange der

Blätter zu ſeyn, aus dem unvollkommen blätterigen geht er zuweilen in ein unebenes Gewebe, welches ſich manchmal dem Muſcheligen nähert und ſich bis ins Erdige verläuft.

Der vollkommen blätterige hat am meiſten Glanz,

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind rhomboidaliſch, meiſtens aber unbeſtimmt-eckig und ziemlich ſtumpfkantig,

(Aus.) Der Blätterige hat kleinkörnige, der unebene fein und ſehr fein körnige ausgezeichnete Stücke,

(Durch.) Der Grad ſeiner Durchſichtigkeit wechſelt bey den Kryſtallen aus dem mehr oder weniger Durchſcheinenden bis ins Halbdurchſichtige ab. Der derbe iſt meiſtens undurchſichtig oder nur an den Kanten durchſcheinend.

(Str.) Wenn er rein und nicht mit andern Subſtanzen verwachſen iſt, gibt er einen ſcharlachrothen Strich und wird dadurch glänzend.

(Härt.) Er iſt weich ins ſehr Weiche, zuweilen bis ins Zerreibliche übergehend,

(Feſt.) Milde,

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar und

(Schw.) Auſserordentlich ſchwer.

FINDORT.

Idria, Niederungarn Schemnitz, Kremnitz; Oberungarn Slowinka, Niederslana, Siebenbürgen Dumbrova, Ampoy, Baboya; Kärnthen Stockenboy im Gerichte Paternion u. f. w. Böhmen zu Giftberg auf der Herrſchaft Horzowitz. Salzburg in dem Leogang, Pfalz Wolfſtein, Mörsfeld, Zweybrücken Moſchellandsberg, Stahlberg, Waldgreweiler u. a. Silvena im Toskaniſchen, Spanien, Almaden, Almadeneyos, Quadalperal, las Cuebas u. a. Peru bey der Stadt Quancabelica in der alten und neuen Fundgrube. Aſien, Japan, Nertſchinsk in Sibirien, das Trum davon ſoll aber gänzlich verloren ſeyn. u. a. O. m.

Der dunkelrothe Zinnober geht in die folgende Art über.

§. 46.

II. ART. LICHTROTHER ZINNOBER.

Franz. Cinabre d'un rouge clair.
Ital. Cinabro roſſo Chiaro.
Engl. Clear red Cinnabar.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Er iſt überhaupt von lichterer rother Farbe als der vorige und zwar meiſtens von

ſcharlachrother Farbe, der ſich theils dem karmeſin-und karminrothen, theils dem morgenrothen nähert, und aus dem Blutrothen und friſch Fleiſchrothen ins Scharlachrothe übergeht. Das ſcharlachrothe kommt von allen Abſtuffungen ſeiner Farbe vor und fällt zuweilen ein wenig ins Oraniengelbe.

(Ge.) Man findet ihn derb, grob klein und fein eingeſprengt, angeflogen, als Ueberzug in unvollkommen druſig eckig körnigen Stücken, kleinzellig und in ganz kleinen unbeſtimmbaren kryſtalliniſchen Körnern.

(Ob.) Seine Oberfläche iſt theils druſig, theils uneben.

(Gl.) Auſserlich iſt er meiſtens matt, und nur der kryſtalliniſche iſt etwas glänzend.

Innerlich iſt er nur ſchimmernd.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein aus dem Blätterigen durch das Feinfaſerige in das Schmalſtrahlige, bis ins Feinerdige übergehendes Gewebe. Zuweilen ſcheint es auch, daſs ſein Hauptgewebe der Länge nach ins Strahlige und der Quere nach ins Erdige übergehe.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und mehr oder weniger ſtumpfkantig;

(Aus.) Er hat zuweilen theils grobeckige, theils klein - und feinkörnige, theils undeutlich keilförmige ausgezeichnete Stücke.

(Str.) Durch den Strich wird er ſelten glänzend, und verliert ſeine hochrothe Farbe nicht, die dadurch nur bey dem erdigen ſich zuweilen der Oraniengelben nähert.

(Ab.) Er färbt wenig ab,

(Härt.) Iſt ſehr weich ins Zerreibliche übergehend,

(Feſt) Milde,

(Zuſ.) Sehr leicht zerſpringbar und

(Schw.) Auſserordentlich ſchwer.

FINDORT.

Schemnitz in Niederungarn, Idria, Terhitzh in Crain, Almaden in Spanien, Wolfſtein in der Pfalz u. a. O. m.

Anm. Der hochrothe Zinnober kommt öfters in Geſellſchaft des dunklen vor, und geht in den hochrothen über. Jedoch findet ſich der letztere weit ſeltener als der erſtere, welcher die gewöhnlichſte Art des Zinnobers ausmacht.

§. 47.

III. ART. STINKZINNOBER.

Franz. Cinabre puant.
Ital. Cinabro fetido.
Engl. Fœtid Cinnabar.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Er ist von einer Mittelfarbe zwischen karmesin- und blutroth, das zuweilen ins Bleygraue fällt.

(Ge.) Man findet ihn seltener derb, öfters klein eingesprengt, in Drusenhäutchen, die theils als dünne Rinde oder Haut in kleinen sehr und ganz kleinen Flecken und Punkten zerstreut, zuweilen als Ueberzug auf seiner Steinart auf- und eingewachsen sind, und in kleinen sehr und ganz kleinen undeutlichen selten auskrystallisirten und zertrümmerten Krystallen.

(Ob.) Auf der Oberfläche ist er zuweilen blass bläulichgrau angelaufen, und dieselbe hat meistens ein kleindrusiges oder vielmehr zerfressenes Ansehen.

(Gl.) Aeusserlich ist er wenig glänzend, vom fettartigen Schimmer, die Krystalle aber sind stark glänzend, von metallähnlichem Glanze,

Innerlich ist der derbe stark glänzend von Demantglanze, der sich dem metallischen nähert.

(Br.) Sein Bruch zeigt nach der Länge ein unvollkommen kleinblätteriges ins Schmalstrahlige übergehendes Gewebe, der Queerbruch aber ein unvollkommen wellenförmig kleinblätteriges, welches von unvollkommenem zweyfachem Durchgange der Blätter zu seyn scheint, daher

(Gest.) Seine Bruchstücke theils keilförmig splitterig, theils unvollkommen rhomboidalisch, theils unbestimmt - echig und nicht ganz stumpfkantig ausfallen.

(Aus.) Er besteht theils aus zusammen geflossenen kleinkörnigen, theils aus lang und klein splitterigen, theils aus unvollkommen gerad- und dünnschaligen ins Eckigkörnige übergehenden ausgezeichneten Stücken.

(Durch.) Ist mehr oder weniger durchscheinend und in Krystallen scheint er sich dem Halbdurchsichtigen zu nähern;

(Str.) Gibt einen scharlachrothen Strich, der etwas abfärbt;

(Härt.) Ist weich und nähert sich dem sehr Weichen.

(Fest.) Etwas milde,

(Zuſ.) Sehr leicht zerſpringbar,

(Schw.) Auſserordentlich ſchwer und

(Ger.) Wenn er nur zerſchlagen oder mit einem ſcharfen Inſtrumente geritzt wird, gibt er einen ſchwefel-ſeifenartigen oder hepatiſch-ſtinkenden Geruch von ſich.

FINDORT.

Idria.

Anm. Dieſer Zinnober bricht auf einem graulichſchwarzen quarzigen gemeinen Alaunſchiefer ein, der mit ganz feinen und ganz kleinen, derben Schwefel- und Leberkiespunkten mehr oder minder häufig durchſprengt und verwachſen iſt. Dieſer Alaunſchiefer iſt zuweilen auf der Oberfläche mit einer derben Quarzrinde überzogen, worinn ganz kleine graulichweiſse Amethyſtquarzkryſtalle in rindenartigen Drüsgen einkryſtalliſirt ſind, zwiſchen welchen der Zinnober auf- und eingewachſen iſt. Zuweilen erſcheint der Zinnober auch derb auf dem Alaunſchiefer fleckweiſe und iſt mit ſcharlachrothem erdigem Zinnober hin und wieder gemengt. Am gewöhnlichſten kommt aber der derbe Zinnober in gelblichweiſem, derbem Kalkſpath vor, der aber bis jetzt ſehr ſpar-

ſam eingebrochen iſt. Nie fand ich zwiſchen dem Stinkzinnober gediegen Queckſilber, welches doch meiſtens die Kryſtalle des Idrianer Zinnobers begleitet. Werden dieſe Alaunſchieferſtücke eine Zeit lang aufbewahret, ſo bemerkt man auf denſelben weiſslichen Vitriol und gelblichen Alaunbeſchlag.

Anm. Die Begleiter des idrianiſchen Zinnobers ſind licht und blaſs rauchgrauer, dichter, ſplitteriger Kalkſtein, der zuweilen mit Alaunſchiefer gemengt und hin und wieder verwachſen iſt. Dieſer Kalkſtein iſt öfters mit aderigem, derbem, ſchmutzigweiſsem Kalkſpathe durchzogen, oder der Kalkſpath iſt in ſehr und ganz kleinen Kryſtallen auf dem dichten Kalkſtein aufkryſtalliſirt, zwiſchen welchem die Zinnoberkryſtalle ein- und aufgewachſen ſind. Oefters ſind auch die Zinnoberkryſtalle in den Klüften des Kalkſteines, theils in Druſenhäutchen, theils in dicht an einander zuſammen gewachſenen Kryſtallen ein- und aufkryſtalliſirt. Die häufigſten Begleiter des Zinnobers ſind der gemeine und glänzende Alaunſchiefer.

Der Alaunſchiefer iſt zuweilen mit Kalkſpath, ſeltener mit graulich- und gelblich-

weiſsem, derbem Speckſteine gemengt und mit derbem und kryſtalliſirtem Zinnober verwachſen, der theils den Kalkſpath, theils den Speckſtein, theils die zuweilen ein- und aufkryſtalliſirte, graulichweiſse, kleine und ſehr kleine Amethyſtquarzkryſtalle roth färbt. Kleine ſehr und ganz kleine einzelne, in dem mit Alaunſchiefer gemengten, derben Kalkſteine zerſtreut ein- und aufgewachſene Bergkryſtalle ſind manchmal in den Druſenhöhlungen des kryſtalliſirten und derben Zinnobers mit demſelben zum Theil oder ganz überzogen. Der glänzende Alaunſchiefer, welcher öfters nur hin und wieder ganz klein und feinaderig mit Zinnober verwachſen und durchſprengt iſt, zeigt durch ſeine auſserordentliche Schwere den innerlichen Gehalt des Queckſilbers, auf welches er benutzt wird. Auch der Brandſchiefer erſcheint zuweilen in Idria, in welchem ſelten ſparſam eingeſprengtes gediegen Queckſilber, zuweilen wenig eingeſpreugter Zinnober vorkommt und der öfters durch ſeine ungewöhnliche Schwere einen mehr oder minderen Queckſilbergehalt verräth. Nebſt dem gediegenen Queckſilber, welches beynahe immer mit dem kryſtalliſirten Zinnober einbricht, ſind

die übrigen Begleiter des idrianischen Zinnobers derber mehr oder minder häufig in den Steinarten eingesprengter oder mit denselben verwachsener Schwefel- oder vielmehr Leberkies, zuweilen thoniger Sandstein, und Thonschiefer, der in den Alaunschiefer übergeht, auch selten mit derbem Kalkspath verwachsen ist, und den Zinnober eingemengt oder eingesprengt enthält u. s. w.

Der Zinnober von Schemnitz aus Niederungarn auf dem Siglisberg kommt sparsam auf derbem und krystallisirtem Quarze mit derbem Fahlerze, derbem Bleyglanze, gelber derber Blende, Kupfer- und Schwefelkies, und zuweilen auch mit wenig gediegen Golde vor. Dieser Zinnober ist meistens derb oder sehr feinkörnig, und nähert sich öfters dem Erdigen.

Auf dem Dreyfaltigkeits- und dem Rudolphischacht zu Kremnitz hat vor etlichen Jahren auf graulichweissem derbem und kleintraubig zusammengehäuftem Quarze lichtkoschenillrother ins Lichtbraunrothe fallender erdiger Zinnober eingebrochen. Derselbe ist theils angeflogen, theils als Ueberzug auf dem kleintraubigen Quarze und auf denselben ganz klein nadelförmigen eingewachse-

nen grauen Spiesglanzerz-Kryſtallen vorgekommen.

Roſenau in Oberungarn liefert derben und zerfreſſenen Zinnober, der theils im zerfreſſenen kleindruſigen Quarze mit derbem und kryſtalliſirtem Schwefelkies, theils im weiſsen derben Kalkſpathe einbricht; dieſer Kalkſpath iſt mit weiſsen, muſchlichen, derben Quarzbrocken und derbem und kryſtalliſirtem Schwefelkies verwachſen.

Zu Slowinka in Oberungarn kommt blätteriger, dunkelrother Zinnober im ſchmutzig derbem Quarze, der mit derbem, wenigem Kalkſpathe aderig verwachſen iſt, vor; zuweilen ſoll man auch den blätterigen Zinnober im Quarze und derbem Braunkalke entdecken.

Niederslana der letzte Ort, wo der Zinnober mit gediegenem Queckſilber u. ſ. w. in Oberungarn einbricht, liefert derben und kryſtalliſirten Zinnober, der in derbem Quarze, Kalkſpathe und zuweilen mit wenigem derbem Baryt, mit Schwefelkies und derbem Fahlerze verſchiedentlich erſcheint, und von ſeiner Gebirgsart, dem Talkſchiefer, beynahe immer begleitet wird. In Siebenbürgen bricht der Zinnober mit mehr oder minder häufigem

derbem Schwefelkies in thonigen, feinkörnigen, ſchiefrigen Sandſteinen, zuweilen auch im Kalkſpathe aber nicht häufig ein. Zuweilen findet man auch in dem Fluſse Ampoy unweit Zalathen loſe kleine Stücke derben Zinnober, den man Waſchzinnober nennt. Zu Terhitz eine Stunde von Neumarktl am Berge Loibl in Crain hat ehedem ſchöner hochblutrother ins Bleygraue fallender und hoch ſcharlachrother derber Zinnober im ſchmutzig milch- und ſchneeweiſsen derben Kalkſpathe eingebrochen, der aber jetzt nur noch in wenigen Sammlungen aufbewahrt iſt. Stockenboy in dem Gerichte Paternion in Oberkärnthen hat vor Zeiten ſchönen Zinnober gegeben, der im weiſsen, derben, zuweilen mit graulichweiſsem derbem Kalkſpathe gemengten und mit mehr oder minder häufig derbem, zuweilen auch kryſtalliſirtem Schwefelkieſe durchzogenen Quarze verwachſen war. Den Zinnober vom Giftberge bey Horzowitz in Böhmen begleiten dichter, rother Eiſenſtein, derbe gelbe Blende, ſpäthiger Eiſenſtein, derber, geradſchaliger und kryſtalliſirter Baryt, derber und kryſtalliſirter Schwefelkies, dichter Brauneiſenſtein und Eiſenocker.

In dem Zweybrückischen und Pfälzischen begleiten den Zinnober brauner dichter und ockriger Eisenstein, braune Eisenocker, Sandstein, erhärtetes Steinmark, geradschaliger Baryt, Fahlerz, Kalkspath u. d. m.

Der Zinnober von Almaden in Spanien und den benachbarten Gegenden bricht wieder in Idria bisweilen mit Alaunschiefer ein. Der körnige Zinnober im feinkörnigen derben weissen Quarze. Der blätterige ist nicht selten mit vielem Schwefelkiese einem mit Quarz gemengten Thonschiefer, erdigem Kupfergrün u. s. w. verwachsen. Geradschaliger Baryt, Kalkspath, Quarz und Sandstein finden sich öfters in seiner Gesellschaft. Der Zinnober von Guancabelica in Peru kommt theils in äusserst feinkörnigen, mit Eisenocker Flecken durchzogenen, blaulichgrau und graulich weiss gefleckten quarzigenSteinen vor, auf welchen der bleygraue ins blass Koschenillrothe sich ziehende Zinnober ganz klein und ganz fein verwachsen und so häufig mit denselben verbunden ist, dass nur die Schwere dieses Steines den reichen Gehalt des Zinnobers vermuthen lässt. Theils bricht dieser Zinnober in Sandsteinen auf Kalkspath, mit eingesprengtem, derbem Bleyglanze, theils mit

geradſchaligem Baryte, theils in dichtem Kalkſteine, und auch auf erdigem mit ſpäthigem Eiſenſteine gemengtem Braunſteine ein. Zuweilen wird der Zinnober auch mit fein eingemengtem Quarzſande und im Feuerſteine eingeſprengt angetroffen. Der Zinnober von Tharma aus Peru bricht eingeſprengt mit Schwefelkies und Quarze im Thonporphyre u. ſ. w. ein.

GEBRAUCH.

Der natürliche Zinnober wird auf Queckſilber verarbeitet und aus dieſem wird der künſtliche Zinnober verfertiget. Vor Zeiten wurde der Zinnober auch als Arzneymittel unter das ſogenannte antiſpasmotiſche oder niederſchlagende Pulver u. ſ. w. gemiſcht. Den Mahlern dient der künſtliche Zinnober häufig zu Oehlfarben, auch zum Färben des Wachſes und des Siegellackes u. ſ. w.

Anm. Von dem kryſtalliſirten Zinnober aus Almaden in Spanien, der erſt im Jahre 1794 entdeckt wurde, haben die Herrn von Garza und von Larranaga etliche ſchöne Stücke mit nach Wien gebracht. Aus der Güte dieſer Herren beſitze ich ein kleines Stück, auf welchem die Rhomben zwar klein, aber

ziemlich deutlich zu ſehen ſind. Das k. k. Naturalienkabinet hat einen ſchönen Vorrath von Zinnober, worunter nebſt andern auch die haarförmigen Kryſtalle aus Idria in kleinen Höhlungen in dem Alaunſchiefer eingewachſen ſich befinden; die Druſe mit den Linſen aus Siebenbürgen; mehrere Stücke aus Almaden in Spanien, nebſt einer mit bunten metalliſchen Farben angelaufenen Druſe von Zinnober. Ungemein ſchöne Stücke Zinnober von Idria, aus der Pfalz und vom Giftberge aus Böhmen u. a. m. werden in der Graf Wrbnaiſchen Sammlung aufbewahrt.

Unter dieſem Vorrathe fand ich die oben angegebenen Kryſtalle.

Die Rhomben kommen öfters ſowohl auf dem idrianiſchen als auch auf dem ſpaniſchen Zinnober vor, bey welchem die doppelt-vierſeitigen Pyramiden einzeln und zerſtreut eingewachſen erſcheinen. Die ſpitzwinkelige einfache dreyſeitige, und die flache einfache dreyſeitige Pyramide mit abgeſtumpften Endſpitzen und die ſechseckigen Tafeln fand ich auf einer und der nähmlichen Druſe beyſammen auf dem Zinnober vom Giftberge aus Böhmen. Die dreyeckigen an den Sei-

tenkanten abgestumpften und die sechseckigen Tafeln mit schief angesetzten Endflächen kommen öfters auf dem Zinnober von Idria vor. Die übrigen säulenförmigen Krystalle bemerkt man sowohl auf dem Zinnober von Almaden, als auch auf dem Idrianischen und auf einer kleinen Druse von Schemnitz u. a. m.

BENENNUNG.

Sein Name stammt aus dem Latein Cinnabaris, und diess aus dem Griechischen κιννάβαρις, welches nach dem Plinius ein indianisches Wort seyn, nach andern eine Pflanze bedeuten soll, oder auch aus dem griechischen κινάβρα auf deutsch Kothgeruch, weil man behauptete, dass der natürliche Zinnober einen ähnlichen Geruch habe, wenn er aus den Gruben gefördert wird. Den Alten war der Zinnober unter dem Namen Minium auf deutsch Mennig, rothe Farbe bekannt.

NACHTRAG.

Mehrere mineralogische Schriftsteller führen ausser den beschriebenen Gattungen und Arten noch folgende Quecksilbererze auf:

1) Den natürlichen mineralischen Mohr

2) Den natürlichen rothen Queckſilber-kalch und

3) Das kupferhaltige Queckſilbererz.

Der mineraliſche Mohr ſoll eine dunkel graulichſchwarze Farbe haben, eingeſprengt und als Ueberzug auf den Queckſilbererzen vorkommen. Auch ſoll er matt, zerreiblich und nicht beſonders ſchwer ſeyn und ſtark abfärben.

Unter den Queckſilbererzen aus Idria kam mir ein dickſchieferiger ins Splitterige übergehender aſchgrauer ins blaſs Rauchgraue fallender thoniger Sandſtein in die Hände, der mit häugen, ganz kleinen derben Schwefelkiespunkten durchſprengt war. Als ich denſelben zertrümmerte, fand ich inwendig ſtellenweiſe kleine ſehr und ganz kleine karminrothe plattgedruckte Druſenhäutchen von Zinnober, in zerſtreuten Fleckchen mit wenigen ganz kleinen zerſtreuten Zinnoberkryſtallen auf- und eingewachſen. Auſserdem iſt hin und wieder auf den Klüften dieſes Steines theils wenig derber graulichweiſser, theils in ſehr und ganz kleinen Rhomben kryſtalliſirter Kalkſpath auf- und eingewachſen. Die Kalkſpathkryſtalle ſind fleckweiſe ſchwärzlichgrau gefleckt und gefärbt, und in kleinen zerſtreuten Flecken druſig zuſammen gehäuft. Auf und zwiſchen dieſen Druſgen ſind mehr oder minder häufige ſehr

und ganz kleine gediegene Queckſilber - Kügelgen zerſtreut, zuſammengefloſſen, geſchlängelt, ganz fein eingeſprengt und eingeſtreut. Nebſt dieſen bemerkt man auch noch zerſtreute hin und wieder einzeln auf - und eingewachſene ganz kleine Zinnoberkryſtalle. Die Kalkſpathdrusgen ſind öfters auf ganz kleinen ſechsſeitigen pyramidalen, rindenartig zuſammen gehäuften Quarzkryſtallen aufkryſtalliſirt, und dieſe ſind meiſtens graulichſchwarz gefleckt von einer dunkel graulich und bräunlich ſchwarzen erdigen, matten und abfärbenden Subſtanz, die theils dünn theils dick zwiſchen und auf dem Kalkſpath und Quarzdrusgen eingeſtreut, angeflogen und als Ueberzug aufliegt. Nicht ſelten iſt auch fleckweiſe eine dunkelſchwarze glänzende und ganz klein krummſchieferige ſehr weiche abfärbende Subſtanz zwiſchen den Kalkſpathdrusgen eingewachſen, die ich für glänzenden zerſtörten Alaunſchiefer halte, welcher nicht ſelten fleckweiſe als Ueberzug, als Anflug u. ſ. w. auf den Begleitern des Queckſilbers und des Zinnobers in Idria zum Vorſchein kommt. Vielleicht iſt dieſer für den mineraliſchen Mohr gehalten worden, weil derſelbe zuweilen mit ganz feinen Zinnobertheilchen verbunden ſeyn kann.

Der ſogenannte rothe Queckſilberkalk aus Idria beſteht aus dunkelrothem Zinnober von einer ſchmutzig rothen Mittelfarbe zwiſchen licht-koſchenill und licht - braunroth. Dieſer Zinnober iſt ganz matt und erdig mit zertrümmerten ganz kleinen bräunlich ſchwarzen wenig glänzenden und nur hin und wieder ſchwach ſchimmernden Alaunſchiefer - Kügelgen innigſt gemengt und verwachſen, und mit ganz kleinen Punkten von derbem Schwefelkieſe mehr oder minder ſparſam durchſprengt. Dieſe Maſſe hat auf dem Hauptbruche ein kurz - klein - und dickſchieferiges, auf dem Queerbruche ein unebenes Gewebe, und zeigt ganz klein - und feinkörnige ausgezeichnete mit dem Schieferigen verwachſene Stücke. Durch das Anhauchen gibt ſie einen eckelhaften thonigen Geruch von ſich; ſie iſt ſehr ſchwer, ans auſserordentlich Schwere gränzend, und hat ein fein ſandartiges Anſehen, wobey aber der Zinnober und die ganz klein zertrümmerten Alaunſchiefer - Kügelgen die Stelle des Sandes vertretten.

Ich habe in dieſen Stücken keine Spur eines gediegenen Queckſilbers entdecken können, und dennoch will man behaupten, daſs, wenn man dergleichen Stücke in der warmen Hand hält, oder der Sonnenhitze ausſtellt, aus denſelben

kleine Queckſilber - Kügelchen hervortreten, die ſich in ſo lange vergröſsern, bis der Grad der Wärme aufhört, und dann wieder zurücktreten und ſich verſtecken.

Ich konnte aus keinem Stücke ein Queckſilber-Kügelgen hervorbringen. Ich hielte die Stücke lange Zeit in der warmen Hand, ſetzte dieſelben der Sonnenhitze aus, und legte ſie ſogar auf einen heiſsen Ofen; aber weder natürliche, noch künſtliche Wärme beförderten meinen Zweck.

Ob das ſogenannte kupferhaltige Queckſilbererz wirklich das iſt, wofür man es anſieht, kann ich nicht entſcheiden, weil ich kein Stück davon geſehen habe, folglich auch keine äuſsere Beſchreibung davon geben kann.

§. 48.

IV. GESCHLECHT.

1. Gattung.

Gediegen Silber.

I. ART. GÜLDISCHES GEDIEGEN SILBER.

Franz. Argent natif aurifere.

Ital. Argento nativo orifero.

Engl. Native ſilver with Gold.

(Fa.) Es ist von einer Mittelfarbe zwischen Silberweiss und Messinggelb, die sich mehr der letzteren als der ersteren Farbe nähert und bisweilen ins blass Goldgelbe übergeht.

(Ge.) Man findet es seltener derb, öfters angeflogen, grob, klein und fein eingesprengt, in Platten, gestrickt, in zackigen Häutchen, in gewundenen ausgezackten Blättchen, gross klein und verworren zähnig, unvollkommen zackig und krystallisirt:

1) In Würfeln und
2) In einfachen vierseitigen Pyramiden.

(Gr.) Die Krystalle sind meistens sehr und ganz klein, seltener klein. Die Würfel sind theils in die derben Stücke eingewachsen, theils zu zwey und drey mit ihren Seitenflächen zusammen gewachsen und vielleicht auch aneinander gereihet. Die einfache vierseitige Pyramide, welche ich bemerkte, war einzeln und zur Hälfte versteckt eingewachsen.

(Ob.) Das güldische Silber ist zuweilen bräunlich auch blaulichgrau angelaufen. Die Platten und Blättchen sind uneben rauch und haben nicht selten ein dendritisches Ansehen. Das Zähnige ist in die Länge gestreift und in die

Queere uneben. Die Würfel ſind ſelten vollkommen glatt, ſondern haben meiſtens ein undeutlich ſchuppig blätteriges Anſehen und ſind bisweilen mit Eindrücken bezeichnet.

Die einfachen vierſeitigen Pyramiden ſind theils glatt, theils mit Eindrücken bezeichnet.

(Gl.) Sowohl äuſserlich als innerlich iſt das güldiſche Silber glänzend und ſtark glänzend, vom vollkommenen metalliſchen Glanze;

(Br.) Sein hackiger Bruch zeigt bey dem derben ein klein und wellenförmig blätteriges Gewebe von einfachem Durchgange der Blätter, bey dem kryſtalliſirten aber ſcheint das wellenförmig Blätterige einen unvollkommen dreyfachen Durchgang der Blätter zu haben.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und ziemlich ſcharfkantig.

(Aus.) Auf dem friſchen Bruche zeigt es ganz kleine dünne und unvollkommen wellenförmig gebogenſchalige ausgezeichnete Stücke.

(Str.) Durch den Strich wird es glänzender,

(Härt.) Iſt weich,

(Feſt.) Völlig geſchmeidig,

(Br.) Gemein biegſam und

(Schw.) Schwerer als das gemeine gediegen Silber.

FINDORT.

Kongsberg in Norwegen, Schlangenberg in Sibirien und vielleicht a. a. O. m.

Anm. Das güldische Silber von Kongsberg bricht in derbem Kalkspathe, der mit derbem blauem Flussspathe, zuweilen auch mit wenigem krystallisirtem Bergkrystalle verwachsen ist, und auf Hornblendschiefer ansteht. Es kommt auch auf graulich schwarzem und schwärzlich grauem derbem Quarze vor, der sich dem Hornsteine nähert und mit Kalkspathadern durchzogen ist. Bleyglanz, derbe Blende, Schwefel- und Kupferkies sind öfters seine Begleiter u. s. w.

Das güldische Silber aus Sibirien bricht theils auf graulichweissem und aschgrauem, körnigem derbem Baryt, mit angeflogenem Silber oder Kupferglanzerze, derbem Kupferkies u. s. w. theils auf derbem splitterigem, theils auf aschgrauem Quarze, der sich dem Hornstein nähert u. s. w.

Herr von Jacquin verwahrt in seiner Sammlung sehr schöne Stücke von Kongsberg, mehrere Stücke in Blättchen und in grossen Platten, die auf Hornblendeschiefer aufgewach-

ſen ſind; die Würfel im Kalkſpath eingewachſen, Zähniges u. a. m.

GEBRAUCH.

Das güldiſche Silber, welches ſparſam einbricht, wird auf Gold und Silber verſchmelzt.

BENENNUNG.

Sein Name iſt von dem reichen Goldgehalt, mit welchem dieſes Silber verbunden iſt, hergeleitet. Es ſoll ungefähr den vierten Theil am Golde enthalten. Mehrere Schriftſteller ſind der Meinung, daſs Plinius einem Silber den Namen Electrum beygelegt habe, unter welchem er das güldiſche Silber ſoll verſtanden haben, daher wird daſſelbe noch von vielen Electrum genannt. Dieſe Benennung muſs aber nicht mit dem Bernſteine verwechſelt werden, der auch bey den Alten den Namen Electrum führte.

§. 49.

II. ART. GEMEINES GEDIEGEN SILBER.

Franz. Argent natif commun.
Ital. Argento nativo commune.
Engl. Common native Silver.

(*Fa.*) Es hat ſeine eigene weiſse Farbe, von welcher jene Subſtanzen, dieſelbige mit dem Silber gemein haben, den Namen Silberweiſs erhalten haben. Oefters iſt das gediegene Silber gelblichbräunlich, ſchwärzlich, zuweilen auch aſchgrau, ſeltener bunt mit Stahlfarben, oder taubenhälſig auf der Oberfläche angelaufen.

(*Ge.*) Man findet es derb, grob, klein und fein eingeſprengt, in Geſchieben, in Trümmern, in Platten, dick und dünn angeflogen, in Blättchen, die zuweilen zellig und aderig eingewachſen ſind, moos-netz-haar- und drathförmig, groſs und klein zähnig, unvollkommen zackig, traubenförmig, geſtrickt und kryſtalliſirt:

1) In vollkommenen Würfeln;

2) In Rhomben,

3) In umgekehrten einfachen vierſeitigen Pyramiden, die an der Grundfläche mit vier auf die Seitenkanten aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt ſind und die Spitze wieder ſchwach abgeſtumpft haben,

4) In ſpieſsigen einfachen, vierſeitigen Pyramiden

a. Vollkommen,

b. Verſchoben mit abwechſelnden breitern und ſchmälern Seitenflächen;

c. In umgekehrten ſpieſsigen vierſeitigen Pyramiden, die an der Grundfläche mit vier auf die Seitenkanten aufgeſetzten Flächen flach zugeſpitzt ſind,

d. In platten vierſeitigen Pyramiden mit zwey gegenüberſtehenden breiten und zwey äuſserſt ſchmalen Seitenflächen, die an den Spitzen mit drey kleinen Flächen, wovon zwey auf die ſchmalen und die dritte auf die gegenüberſtehende breitere Seitenfläche aufgeſetzt ſind, flach zugeſpitzt;

5) In hohlen vierſeitigen Pyramiden;

6) In doppelt-vierſeitigen Pyramiden

a. Vollkommen,

b. Langgezogen,

7) In einfachen ſpieſsigen dreyſeitigen Pyramiden,

a. Vollkommen,

b. mit concaven Seitenflächen;

8) In umgekehrten ſpieſsigen einfachen dreyſeitigen Pyramiden, die an der Grund-

fläche mit drey auf die Seitenflächen aufgesetzten Flächen flach zugespitzt sind;

9) In rechtwinkeligen vierseitigen Säulen;

10) In dreyeckigen Tafeln,

a. Vollkommen,

b. An den Ecken abgestumpft;

11) In flachen dreyseitigen an den Endspitzen und an den Ecken mehr oder minder abgestumpften Pyramiden;

12) In flachen doppelt-sechsseitigen Pyramiden, die gewöhnlich sowohl an den Ecken als an der Spitze abgestumpft erscheinen, und endlich

13) In doppelt-achtseitigen Pyramiden, die an den abwechselnden Ecken der Seitenkanten widersinnig abgestumpft und an den freyen Enden mit vier auf die abwechselnden Seitenflächen aufgesetzten Flächen zugespitzt sind.

(*Gr.*) Die Krystalle sind selten klein, meistens sehr und ganz klein. Die Würfeln kommen selten einzeln eingewachsen und zerstreut, sondern öfters auf- über- und aneinander gereihet vor, und bilden durch ihre Zusammenhäufungen theils baumförmige, theils vollkommen und unvollkommen gestrickte, theils

federartig, oder in Blättchen und Platten zusammen gehäufte, auch pyramidale, unvollkommen zellige oder gekämmte Gestalten u. d. m.

Die Rhomben fand ich nur einzeln und zerstreut eingewachsen; sie bilden zuweilen besondere Gestalten gleich den Würfeln.

Die hohlen vierseitigen Pyramiden sind bisweilen mit den Blättchen zusammen gewachsen.

Die vollkommen doppelt-vierseitigen Pyramiden sind zu zwey und zwey mit ihren Seitenflächen zusammen gewachsen, aneinander gereihet und bilden wie die Würfeln durch ihre Zusammenhäufung theils baumförmige, theils gestrickte besondere Gestalten u. s. w.

Die lang gezogenen doppelt-vierseitigen Pyramiden sind zuweilen einzeln und zerstreut eingewachsen, öfters aber aneinander gereihet, und durch ihre Zusammenhäufung entstehen verschiedene äussere Gestalten.

Die einfachen spiessigen vierseitigen Pyramiden sind theils einzeln und zerstreut ein- und aufgewachsen, und wechseln zuweilen mit den drathförmigen und gekämmt kleinzähnigen ab, theils und zwar meistens sind

ſie federartig, gekämmt und dendritiſch zuſammen gehäuft.

Die rechtwinkeligen vierſeitigen Säulen ſind theils einzeln und zerſtreut eingewachſen, theils mit Blättern an- und zuſammen gewachſen, denen ſie nicht ſelten als Zacken dienen und die auch baumförmig zuſammen gehäuft ſind.

Die dreyeckigen Tafeln ſind theils einzeln eingewachſen, theils auf den einfachen drey- und doppelt-ſechsſeitigen Pyramiden in die dendritiſche Blätter ein-auf- und zuſammen gewachſen. Ueberhaupt ſcheint es, daſs beynahe alle Blätter vom gediegen Silber aus dreyeckigen Tafeln oder dreyſeitigen an den Endſpitzen abgeſtumpften flachen Pyramiden beſtehen. Die doppelt-drey-und ſechsſeitigen Pyramiden fand ich nebſt den ſonſt nicht gewöhnlichen ſeltenen Kryſtallen auf den Kongsberger Silberdruſen.

(Ob.) Die Oberfläche der Kryſtalle iſt glatt, jene des derben rauh, uneben, druſig, mit würfeligen und pyramidalen Eindrücken bezeichnet, zuweilen löcherig, zerfreſſen, die des zähnigen haar- und drathförmigen in die Länge geſtreift, die der ausgezackten Blättchen druſig u. ſ. w. Zuweilen iſt auch die

Oberfläche des gediegen Silbers mit Silberglanzerze, Nickel oder Erdkobalt, Kobaltbeſchlag, Silberſchwärze, Hornerze und andern zufälligen Subſtanzen zum Theil überzogen oder beſprengt.

(Gl.) Sein äuſserer Glanz wechſelt aus dem Starkglänzenden durch alle übrigen Grade bis ins ſchwach Schimmernde ab.

Inwendig iſt es nur ſchimmernd, von metalliſchem Schimmer oder Glanze.

(Br.) Sein hackiger Bruch ſcheint ein verſtecktblätteriges Gewebe zu haben;

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind klein und dünn ſcheibenförmig und ziemlich ſcharfkantig.

(Aus.) Das derbe kommt öfters von ſehr und ganz kleinkörnigen ausgezeichneten und auch abgeſonderten Stücken vor.

(Durch.) Es iſt ganz undurchſichtig,

(Str.) Wird durch den Strich ſtark glänzend,

(Härt.) Iſt weich,

(Feſt.) Ganz geſchmeidig, ſehr ſchwer zerſpringbar *)

*) Das gediegen Silber wird durch den Hammerſchlag in äuſserſt dünne Blättchen ausgedehnt, die ſich dann auf der Oberfläche in ſcheibenförmige Blättchen ablöſen und von dem zerquetſchten Stücke trennen laſsen.

(Bieg.) Gemein biegſam,

(Kl.) In Blättern und Plechen klingend und

(Schw.) Auſserordentlich ſchwer.

FINDORT.

Nordamerika, Mexico, Südamerika, Peru, Chily, Potoſi, Guantajaga u. a. m. Aſien der Schlangenberg, Europa, Kongsberg in Norwegen, Churſachſen, Schneeberg, Freyberg, Marienberg, Johann Georgenſtadt u. a. Andreasberg am Harz. In dem ſchwäbiſchen Kreiſe im Fürſtenbergiſchen zu Wittichen, Wolfach, im Würtembergiſchen bey Schiltach, Reinerzau u. a. m. Zu Markirchen in Elſaſs, Dauphine in dem Chalancher Gebirge, in dem Kirchenſpiele Allemont in Oiſans. Böhmen zu Joachimsthal, Przbram, Rudolphsſtadt, Catherinenburg, Budweiſs, Altwoſchitz, Aberdam, Ratiboſchitz u. a. m. Vormahls zu Annaberg im Unteröſterreich. Niederungarn Schemnitz zu Windiſchleuthen, in dem Modern Stollen, Stephanſchacht, am Hof u. a. m.

Oberungarn Nagybanien u. a. m. Siebenbürgen Kapnick, Csertes, Gainell, im Zweybrückiſchen zu Stahlberg, Salfeld von Diebskaſten, Rudelſtadt in Schleſien, Trieſch in Mähren, Devonshire zu Huchworthybridge in England u. v. n. a. O. m.

Anm. Das gediegen Silber bricht meiſtens in den uranfänglichen, ſeltener in den Flötzgebirgen ein. Das gediegen Silber von Mexiko kommt öfters in kleinkörnigem, weiſſem, derbem und ganz klein kryſtalliſirtem Quarze vor, der zuweilen mit derbem blätterigem Baryt und Kalkſpath gemengt iſt. Seine Begleiter ſind gelbe Blende, Kobaltbeſchlag, Silberglanzerz, Hornerz, erdiges Kupfergrün u. d. m. In dem Königreiche Peru bricht das gediegen Silber im derben, weiſsen Kalkſpathe, derben und ganz klein kryſtalliſirten und im druſigen Quarze ein. In der Provinz Arica in der Bergrevier Quantajaya erſcheint das derbe gediegen Silber mit Hornerze, wenigem Spatheiſenſteine im röthlichbraunen derben Kalkſpathe. Das haarförmige Silber auf Silberglanzerz, das übrige auf Quarz mit Arſenikkies. Zu Jaurico zwey Meilen von Pasco entdeckt man das gediegen Silber im braunen Eiſenſteine mit Schwefelkies. In der Provinz Guamarga bey Guallay und Angaraes 100 Meilen von Lima findet ſich das gediegen Silber derb und eingeſprengt mit Silberglanzerz im Kalkſpath, mit Bleyglanz, Arſenik und Strahlkies im ſplitterigen Quarze, mit Kalk-

ſpath, blaſs ſeladongrünem Fluſsſpathe, ein-geſprengtem Silberglanzerze, gelber Blende und fleiſchrothem derbem Braunſteinerze. In der Bergrevier Chanca bricht es mit Silberglanzerz, im Kalkſpathe, mit derbem Rothgiltigerze und Schwefelkies. Zu Potoſi findet man einen groſsen Vorrath von gediegenem Silber; unter andern bricht daſſelbe in eiſenſchüſſigem Quarze eingeſprengt, mit eingeſprengtem Hornerze und wenig eingeſprengtem erdigem Kupferlaſur. Dieſes Gemenge iſt unter dem Namen Pacoerz bekannt. Die Begleiter des derben, haarförmigen zähnigen und geſtrickten Silbers ſind meiſtens geſchmeidiges und ſprödes Silberglanzerz, dunkel Rothgiltigerz, Kupferglanzerz, gediegen Arſenik, Blende, Bleyglanz, Kobaltbeſchlag u. a. m.

Das Silberbergwerk zu Kongsberg in Norwegen, welches vormahls ſo reiche Ausbeute von gediegen Silber lieferte, das ſich ſowohl durch die Gröſse der Stücke, als durch die verſchiedenen, gemeinen, beſondern und vorzüglich regelmäſsigen Geſtalten beynahe vor allen übrigen Silberſtuffen auszeichnete, findet ſich nunmehr in einem Zuſtande, der jährlich ungefähr 300000 Gulden Zubuſse ſo-

dert, um dieſes ſo wichtige Werk wieder in Umtrieb zu bringen. Die Gebirgsart dieſes ſonſt ſo ergiebigen Silberbergwerkes iſt hauptſächlich Hornblendſchiefer mit einigen Lagern von Glimmerſchiefer und Gneus. Die Begleiter dieſes Silbers ſind weiſser derber Kalkſpath, der zuweilen mit blauem Fluſsſpathe gemengt iſt, Kohlenblende, Silberglanzerz, Blende, Kupfer- und Schwefelkies, Bleyglanz, Kobaltbeſchlag, kryſtalliſirter und derber Quarz u. ſ. w. In Sibirien ſoll ſich das gediegen Silber in ziemlich groſser Quantität in Koliwan finden, und zwar auf dem Schlangenberger Gange. Im Schlangenberge iſt es meiſtens mit Gold gemiſcht, in den andern Gruben aber ſoll es ziemlich rein brechen. Es kommt derb, eingeſprengt, angeflogen, in Blättchen, in Platten, zähnig, baumförmig, geſtrickt, netz- und drathförmig vor. Auch erſcheint es auf Kupferlaſur, auf Hornſteine angeflogen u. ſ. w. In der Semenowskiſchen Grube bricht es in einem zerreiblichen Ocker und ockerigem Eiſenſteine in netzförmigen Häutchen u. ſ. w. ein.

Mit dem churſächſiſchen gediegen Silber wetteifert an der Geſtalt das Silber aus

den Gruben im Fürſtenbergiſchen in Schwaben, welche aber nicht ſo mannichfaltig und ergiebig ſind als die ſächſiſchen.

In den Silbergruben zu Freyberg in Sachſen bricht das gediegen Silber im blätterigen derben Baryt, im blätterigen Braunkalk u. ſ. w. ein. Seine Begleiter ſind zuweilen Silberglanzerz, Kupfernickel, Blende, Schwefelkies, gediegen Arſenik u. a. m. Die Gebirgsart der ſilberführenden Gänge ſind Quarz, Gneus u. ſ. w. Zu Johan Georgenſtadt iſt das gediegen Silber auf Leberkies, der mit Quarze gemengt, auf Glimmerſchiefer mit Blende und Bleyglanz mit anſtehendem Quarze, mit geſtricktem Kobalt, wenig Kobaltbeſchlage und anſtehendem Thonſchiefer, im Jaspachate, im Feuerſteine mit eingemengtem Quarze und anſtehendem erhärtetem Thone, im geſtrickten Glanzkobalt mit anſtehendem quarzigem aufgelöſtem Glimmerſchiefer u. ſ. w. vorgekommen. Zu Wittichen, Wolfach u. a. in Schwaben. Auf der Grube Sophia bricht das gediegen Silber im Granit, im blätterigen derben Baryte, der zuweilen in den übrigen dortigen Gruben mit derbem blätterigem Kalkſpathe abwechſelt.

Markirch im Elſaſs hat vor Zeiten ſchöne Silberſtuffen geliefert. In dem Gebirge von Chalanches im Dauphine iſt vor mehreren Jahren gediegen Silber in ausgezackten Blättchen, in Druſenhäutchen, zackiges, haar- und drathförmiges, derbes u. d. m. im Erdkobalte mit Kobaltbeſchlage, Nickelocker u. ſ. w. reichlich eingebrochen, das aber vermuthlich nur in den Sammlungen noch zu finden iſt. Das böhmiſche gediegen Silber bricht im Braunkalke mit anſtehendem Thonſchiefer, thonigem derbem Quarze, der zuweilen mit Kalkſpath gemengt iſt, im Eiſenocker, im derben und kryſtalliſirten graulichweiſsen Amethyſtquarze, Hornſteine u. ſ. w. Seine Begleiter ſind Leber- Strahl- und Schwefelkies, Bleyglanz, Blende, Kobalt, Silberglanzerz, Nickel und Nickelocker, Spatheiſenſtein u. ſ. w. Das von Przbram charakteriſirt beynahe immer die rothe Blende und der Spatheiſenſtein, welche daſſelbe am gewöhnlichſten begleiten. In der beynahe ganz aufgelaſſenen Grube zu Annaherg in Unterösterreich iſt vor mehreren Jahren das gediegene Silber derb, aderig in Blättchen u. ſ. w. im grauen dichten Kalkſteine eingebrochen. Zu Trieſch in Mähren iſt vor meh-

reren Jahren reichlich gediegen Silber im graulichweiſsen derben Quarze mit Bleyglanz, Blende, Fahlerz und Kupferkies vorgekommen. Auch dieſe Grube iſt aufgelaſſen worden. Die Gruben zu Schemnitz in Niederungarn liefern ſparſam gediegen Silber und zwar nur angeflogenes, eingeſprengtes, haar- und moosförmiges, drathförmiges zähniges in Blättchen u. ſ. w. Ein kryſtalliſirtes aber habe ich nie aus dieſen Gruben geſehen.

Das gediegen Silber in Schemnitz bricht im derben thonigen und druſigen Quarze, der theils mit violblauem derbem, theils mit graulichweiſsem kryſtalliſirtem Amethyſtquarze oder Bergkryſtalle u. ſ. w. verwachſen iſt. Zuweilen kommt es mit derbem, röthlichweiſsem Braunſteinerze und kryſtalliſirtem Braunkalke, der manchmal mit einer Chalcedonrinde überzogen iſt, vor. Zuweilen iſt noch ganz klein traubiger Chalcedon in der Chalcedonrinde partienweiſe eingemengt oder eingewachſen. Der Quarz iſt nicht ſelten mit erdigem Steinmark, mit theils derbem ſprödem Silberglanzerze, theils auch mit derbem und kryſtalliſirtem geſchmeidigem Silberglanzerze verwachſen. Die Beglei-

ter ſind derber Schwefel und eingeſprengter, zuweilen auch in kleinen einzelnen Kryſtallen eingewachſener Kupferkies. Das gediegen Silber vom Hof aus Schemnitz charakteriſirt das beynahe immer dabey einbrechende graue, weiſse und braune kryſtalliſirte Bleyerz. Zuweilen geht auch der derbe Quarz in Hornſtein über, in welchem das gediegen Silber erſcheint. Vor Zeiten fand man auch nebſt dem haarförmigen und klein zähnigen gediegen Silber auf einer und der nähmlichen Druſe moos- und haarförmiges gediegen Gold auf klein nierenförmig zuſammen gehäuftem, graulichweiſsem kryſtalliſirtem Amethyſtquarze, der auf derbem Quarze anſtand und mit ſprödem Silberglanzerze durchſprengt war. Da das Schemnitzer Silber meiſtens goldhältig iſt, ſo iſt wahrſcheinlich vormahls auch güldiſches gediegen Silber dort eingebrochen, welches aber vielleicht überſehen und verkannt würde.

Das gediegen Silber von Oberungarn und Siebenbürgen kommt im hornſteinartigen und druſigen Quarze vor. Zu Nagybania bricht es zuweilen mit dem zähnigen und drathförmigen in ſpieſsigen einfachen vierſeitigen Pyramiden zu Felſobanya iſt es geſtrickt,

baumförmig und in einfachen ſpieſsigen vierſeitigen Pyramiden kryſtalliſirt, zuweilen eingebrochen. Zu Gainell in Siebenbürgen haarförmig u. ſ. w. Auf dem Harze kommt jetzt wenig gediegen Silber vor. In dem Zweybrückiſchen zu Stahlberg trift man das gediegen Silber ſparſam und nur zuweilen in Blättchen an. Auf dem Frankenberger ſogenannten Kornährenerz erſcheint das gediegen Silber zuweilen nur angeflogen und auf dem Diebskaſten im Sallfeld hat das gediegen Silber vor Zeiten nur zähnig eingebrochen. Herr Hawkins fand zu Devonshire in England haarförmiges gediegen Silber.

Das k. k. Naturalienkabinet bewahret einen groſsen Schatz von dem amerikaniſchen gediegen Silber von allen Geſtalten, ſehr ſchöne Stücke von Kongsberg in Norwegen, mehrere Stücke aus Sachſen, Schwaben, Sibirien u. a. O. m. Alle oben angegebenen Geſtalten fand ich in dieſem Kabinete, worunter auch ein groſses und ein kleineres Stück von Kongsberg wegen ihren Kryſtallgeſtalten ſich vorzüglich auszeichnen.

Unter den Geſchieben von Potoſi iſt ein Stück, welch 36 Pfund und 27 Loth wiegt. Ein Geſchiebe von einer kleinen Fauſt groſs,

das 29 $\frac{1}{2}$ Loth im Gewichte beträgt und von Wittichen aus dem Fürſtenbergiſchen in Schwaben ſeyn ſoll. Dieſes Stück iſt beynahe ganz mit dendritiſchen Blättchen von gediegen Silber durchzogen und mit der Bergart verwachſen.

In der Sammlung des Herrn Bergraths von Jacquin findet ſich ein groſser Vorrath von Kongsberger und andern Silberſtuffen; darunter zeichnet ſich vorzüglich eine kleine Druſe vom gediegen Silber aus, an welcher mehrere Kryſtalle zu ſehen ſind. Ueberhaupt unterſcheiden ſich die Kongsberger Silberdruſen wegen ihrer Schönheit und den mannichfaltigen Geſtalten vor allen übrigen aus andern Ländern.

In der Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna finden ſich etliche Stücke gediegen Silber aus Amerika, Kongsberg, Allemont in Dauphine und andere reiche Stücke aus Böhmen u. a. m.

Des Herrn Doctors von Kirchmayer meiſtens aus ſeltenen Stücken beſtehende Sammlung verwahrt das gediegene Silber von Annaberg in Oeſterreich, Stücke von Trieſch aus Mähren, zwey Stücke von Felſobanya aus Oberungarn, zwey Stücke von Schem-

nitz in N. Ungarn u. a. m. Auf den Stücken von Schemnitz findet ſich nebſt dem haarförmigen und klein zähnigem gediegem Silber, moosförmiges und klein zähniges gediegen Gold eingewachſen, die Stücke von Felſobanya haben nebſt dem baumförmig und undeutlich geſtricktem und einfachen ſpieſsigen vierſeitigen Pyramiden in den Höhlungen dieſer Stücke zugleich zähniges gediegen Gold eingewachſen. Nach dieſem groſsen Vorrathe und meinen hin und wieder kleineren und nicht ſo beträchtlichen Stücken, worunter doch etliche ſeltene vorhanden ſind, habe ich die äuſsere Beſchreibung des gediegen Silbers entworfen.

Anm. Das gediegene Silber kommt nie ganz rein, ſondern theils mit Gold, theils mit Tellurmetalle, theils mit Kupfer, Spiesglanz, Arſenik u. ſ. w. verbunden vor.

GEBRAUCH.

Das Silber wird zu guten und ſchlechten Münzen und zur Verfertigung verſchiedener Waaren verbraucht. Die Stuffenhändler verſtehen die Kunſt, das zähnige und haarförmige Silber öfters

in und auf die Steinarten einzuleimen und die Abfälle der zertrümmerten Stücke zusammen zu kitten.

BENENNUNG.

Der Name Silber scheint von der glänzenden weissen Farbe und von dem hellen reinen Klange, den dieses Metall gibt, hergeleitet zu seyn. Den Namen Luna haben die Alchymisten diesem Metalle beygelegt, und bezeichneten dasselbe mit dem Mondszeichen ☽. Die älteren Mineralogen und Bergleute nannten das klein und kurz zackige und klein drathförmige eingesprengte und eingewachsene Silber, welches vormahls häufig zu Joachimsthal in Böhmen eingebrochen ist, Bürstenerz, das haarförmige Silber Lappicherz, das dünn angeflogene hochsilberweisse Schnesilber, das in Blättchen Blattelsilber, das mit Kobalt und Nickelocker verwachsene gänsekothiges Silber u. d. m.

§. 50.

2. Gattung.

Spiesglanzsilber.

Franz. Argent antimonial.

Ital. Argento antimoniale.

Engl. Antimoniated Silver.

(Fa.) Es hat eine Mittelfarbe zwifchen zinn- und filberweifs und nähert fich bald mehr dem einen bald mehr dem andern. Es ift gewöhnlich theils gold - theils meffinggelb oder blafs kupferroth, grau, bunt, taubenhälfig, manchmal auch mit fchwachen bunten Stahlfarben angelaufen.

(Ge.) Man findet es derb, grob und klein eingefprengt, aderig, in unvollkommen klein, fehr und ganz klein nierenförmigen einzeln, fleckweife und zerftreut eingewachfenen klein und fehr klein drufigen Stücken und kryftallifirt:

1) In etwas gefchobenen vierfeitigenSäulen,

2) In vollkommenen fechsfeitigen Säulen,

3) In fechsfeitigen Säulen mit abgeftumpften Seitenkanten, die dem Kryftall ein cylindrifches Anfehen geben,

4) In fechseckigen Tafeln,

5) In Würfel, die felten ganz vollkommen, fondern an einem oder mehreren Ecken abgeftumpft find und in unvollkommene Zwanzigecke überzugehen fcheinen.

(Gr.) Die Kryftalle von der erften, zweyten und dritten Geftalt find von mittlerer Gröfse,

klein, ſehr und ganz klein, und öfters platt gedruckt, meiſtens einzeln und zerſtreut, zum Theil verſteckt ein- und aufgewachſen. Die ſechsſeitigen Säulen ſind bisweilen auch auf- über- und aneinander gewachſen.

Die Würfel und ihre Abänderungen ſind ſehr und ganz klein, und ſcheinen meiſtens in den druſigen Stücken unordentlich zuſammen und aneinander gehäuft zu ſeyn.

(Ob.) Die Seitenflächen der Säulen ſind ſelten glatt, ſondern ſcheinen mehr in die Länge gefurcht als geſtreift zu ſeyn. Die Flächen der übrigen Kryſtalle ſind glatt.

(Gl.) Aeuſserlich iſt das Spiesglanzſilber theils glänzend, theils wenig glänzend, theils auch nur ſchimmernd.

Innerlich hingegen iſt es glänzend und ſtark glänzend, vom metalliſchen Glanze.

(Br.) Sein unebener Bruch zeigt theils ein gerad- theils ein krumm- und kleinblätteriges Gewebe.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und mehr ſtumpf als ſcharfkantig;

(Aus.) Es hat theils grob, theils klein, theils ſehr und ganz klein feinkörnige ausgezeichnete Stücke;

(Str.) Wird durch den Strich glänzender oder vielmehr stark glänzend,

(Härt.) Hält das Mittel zwischen weich und mäfsig hart,

(Fest.) Ist spröde,

(Zus.) Leicht zerspringbar und

(Schw.) Von ausserordentlicher Schwere.

FINDORT.

Auf der Grube St. Wenzel bey Altwolfach auf dem Schwazwalde im Fürstenbergischen.

Anm. Das Spiesglanzsilber bricht im weissen derben Kalkspathe, der bisweilen mit derbem weissem blätterigem Baryte, seltener mit wenig derbem Flussspathe gemengt ist, ein, und steht zuweilen auf aufgelöstem Granit an. Seine Begleiter sind derber Bleyglanz, gemeines gediegen Silber, seltener Schwefelkies, sparsam eingemengte derbe gelblich braune Blende, derbes Fahlerz, welche letzteren Gemengtheile in den drusigen Stücken bisweilen vorkommen. Die drusigen Stücke sind mehr oder weniger reichlich mit Bleyglanz verwachsen, und in diesen erscheinen meistens die ganz kleinen Würfeln des Spiesglanzsilbers mit ihren Abänderungen.

Wiewohl Herr Bergrath Selb dieses Silber lange für Spiesglanzsilber gehalten hat, so ist dasselbe dennoch von den meisten Mineralogen für Arsenikfilber angesehen worden. Herr Klapproth bestätigte die Analyse des Herrn Selbs und hat dadurch allen Zweifel für die Zukunft gehoben.

Die besten Stücke von diesem Silber finden sich hier in Wien in den Sammlungen des Herrn Bergraths von Jacquin und des Herrn Grafen von Wrbna.

Nach diesen Stücken und dem geringen Vorrathe, den ich in meiner Sammlung besitze, ist die äussere Beschreibung entworfen worden.

GEBRAUCH.

Es wird auf Silber benutzt.

Es wäre zu wünschen, dass die Liebhaber und Händler dieses seltene Silber, welches nur verhandelt und verkauft wird, nicht anschleifen und polieren liessen, weil dadurch gewöhnlich die Krystalle zerstört werden.

BENENNUNG.

Sein Name stammt von der Beymischung des Spiesglanzmetalles her.

§. 51.

3. Gattung.

Arſenikſilber.

Franz. Argent arſenical.

Ital. Argento arſenicale.

Engl. Arſenikated Silver.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von zinnweiſser ins Silberweiſse fallender Farbe und zuweilen hin und wieder gelblich, ſtahlgrau oder ſchwärzlich angelaufen.

(Ge.) Man findet es derb, grob, klein eingeſprengt, aderig, erbsförmig, klein nierenförmig und kryſtalliſirt:

1) In vollkommenen ſechsſeitigen Säulen

2) In plattgedruckten ſechsſeitigen Säulen mit zugerundeten Seitenkanten und

3) In einfachen ſpieſsigen oder ſpitzwinkeligen ſechsſeitigen Pyramiden, die gewöhnlich an der Spitze ſtark abgeſtumpft ſeyn ſollen.

(Gr.) Die Kryſtalle ſollen von mittlerer Gröſse ſeyn, und die Säulen kommen vielleicht auch nadelförmig vor. *)

*) Wie dieſe Kryſtalle zuſammen gehäuft ſind; iſt mir nicht bekannt, weil ich hier in Wien kein kryſtalliſirtes Arſenikſilber angetroffen habe.

(Gl.) Aeuſserlich iſt es theils glänzend, theils wenig glänzend;

Innerlich ſtark glänzend von metalliſchem Glanze.

(Br.) Sein Bruch zeigt theils ein klein - und gerad - theils ein mehr oder weniger klein - und krummblätteriges Gewebe, welches letztere bey dem erbs - und nierenförmigen am deutlichſten zu bemerken iſt.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt - eckig und ſtumpfkantig;

(Aus.) Das derbe hat grob - klein - und feinkörnige, das erbs - und nierenförmige dünn, krumm und beynahe concentriſch ſchalige, ausgezeichnete Stücke.

(Str.) Durch den Strich wird es glänzender;

(Härt.) Iſt weich ins mäſsig Harte übergehend,

(Feſt.) Milde,

(Zuſ.) Nicht beſonders ſchwer zerſpringbar und

(Schw.) Auſserordentlich ſchwer.

FINDORT.

Andreasberg auf dem Harz, Guadalcanal in Spanien u. v. a. a. O. m.

Anm. Das Arſenikſilber vom Harz bricht im derben weiſsen Kalkſpathe ein, in welchem

nicht ſelten hin und wieder kleine Splitter von graulich ſchwarzem Thonſchiefer eingemengt ſind. Seine Begleiter ſind derbes und angeflogenes dunkel Rothgiltigerz, ſprödes Silberglanzerz, derber Bleyglanz, auf und zwiſchen welchem das Arſenikſilber in Parthien ein- und aufgewachſen iſt, derbe und kryſtalliſirte gelblich braune Blende, gediegen Arſenik, der zuweilen klein erbsförmig in kleinen Kugeln und nierenförmig mit dem Arſenikſilber gleichſam eingefaſst iſt, oder auch auf dem gediegen Arſenik in ganz kleinen Körnern erſcheint. Oefters iſt das Silber auch mit Bleyglanz, oder mit dem gediegen Arſenik verwachſen; und mir ſcheint, daſs auch die Kryſtalle in dem Kalkſpathe verſteckt und ein-und aufgewachſen vorkommen.

Das Arſenikſilber von Guadalcanal findet ſich grob und klein eingeſprengt, aderig, erbsförmig, klein nierenförmig im derbem Kalkſpathe mit gediegenem Arſenik, der klein kugelig, klein nierenförmig, unvollkommen klein ſtängelig, röhrförmig und mit rundlichen Eindrücken bezeichnet iſt, und öfters ganz mit dem Arſenikſilber durchdrungen zu ſeyn ſcheint. Derbes angeflogenes und kryſtalliſirtes dunkles und lichtes Rothgiltigerz

find feine Begleiter. Das ganz klein kryftallifirte Rothgiltigerz ift öfters in den ganz klein nierenförmigen, kugeligen und concentrifch fchaligen Stücken des mit gediegenem Arfenik verbundenen Silbers eingewachfen. Zuweilen kommt das kryftallifirte Rothgiltigerz auch auf und zwifchen dem in kleinen Drufen auf- und eingewachfenen kryftallifirten Kalkfpath vor, mit mehr oder wenig eingewachfenem derbem Rothgiltigerze und derbem mit Arfenikfilber verwachfenem Kalkfpath.

GEBRAUCH.

Es wird auf Silber verfchmolzen und ift eine mineralogifche Seltenheit. Sein Gehalt an Silber ift nicht immer beträchtlich, und wenn man es nach den vorwaltenden Beftandtheilen ordnen wollte, fo würde diefes Silber nach Herrn Klaproths Meinung dem Eifengefchlechte einverleibt werden müfsen, weil es mehr Eifen und Arfenik als Silber, nebft noch etwas Spiesglanzmetall enthält.

BENENNUNG.

Von der Verbindung des Arfeniks mit Silber hat es feinen Namen erhalten.

§. 52.

4. Gattung.

Wismuthiſches Silbererz.

Franz. Mine d'Argent Bismuthique.

Ital. Miniera d'Argento Bismutico.

Engl. Bismuthique Silver - ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von ſehr matter licht bleygrauer Farbe, die mit der Zeit an der Luft etwas dunkler wird.

(Ge.) Man findet es ſeltener derb, ſondern theils als dünnen Ueberzug, theils und zwar meiſtens ſehr fein und klein eingeſprengt;

(Ob.) Es hat eine ſehr und ganz kleine unebene Oberfläche;

(Gl.) Iſt ſowohl äuſserlich als innerlich wenig glänzend, meiſtens nur metalliſch ſchimmernd;

(Br.) Sein Bruch zeigt ein ganz klein unebenes Gewebe;

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt - eckig und wenig ſcharfkantig;

(Aus.) Hat ganz kleine und ganz feinkörnige, ausgezeichnete Stückchen;

(Str.) Durch den Strich wird es metalliſch glänzend,

(Abf.) Färbt weniger ab als Bleyglanz und

(Härt.) Iſt auch weicher,

(Feſt.) Milde,
(Zuſ.) Leicht zerſpringbar und
(Schw.) Schwer.

FINDORT.

Die Grube Friederich Chriſtian im Thale Schappach auf dem Schwarzwalde.

Anm. Dieſes ſeltene Silbererz bricht mit derbem kleinkörnigem, friſch bleygrauem hin und wieder ſchwärzlich angelaufenem Bleyglanze, wenig derbem und klein und fein eingeſprengtem Kupferkieſe, im derben graulichweiſsen mit blaſs blaulich grauem aderigem und ganz klein traubigem derbem Chalcedon verwachſenen Quarze. In dieſem Quarze ſind fleckweiſe kleine, ſehr und ganz kleine Drusgen von graulich weiſsen ſehr und ganz kleinen kryſtalliſirten Bergkryſtallen eingewachſen, mit hin und wieder ſparſam anſtehendem und klein eingeſprengtem blaſs röthlichbraunem Hornſteine.

Ich habe die Beſchreibung meiſtens nach einem beynahe drey Zoll groſsen Stücke entworfen, welches mir der ſeel. Hofrath Widenmann überſchickt hatte. Ob in den Wienerſammlungen Exemplare davon vorhanden ſind, iſt mir nicht bekannt.

GEBRAUCH.

Dieses seltene Erz wird auf Silber benutzt.

BENENNUNG.

Aus seiner Verbindung mit Bley, Wismuth, Silber, Eisen, Kupfer und Schwefel hat es seinen Namen erhalten.

§. 53.

5. Gattung.

Hornerz.

I. ART. GEMEINES HORNERZ.

Franz. Mine Cornée commune.
Ital. Miniera Cornea comune.
Engl. Common Corneous - ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es ist von allen Abänderungen der perlgrauen Farbe, die sich zuweilen ins Weisse und ins Violblaue verläuft. Mit der Zeit wird diese Farbe auch dunkler, geht ins Bleygraue, blass bräunlich Rothe, röthlich Braune und gelblich bis ins Schwärzlichbraune über. Sehr selten soll es von grüner Farbe und zwar von blass lauchgrüner, oliven- und pistaziengrüner vorkommen, oder sich bald

der einen oder der anderen dieſer Farben nähern.

(Ge.) Man findet es derb, klein und fein eingeſprengt, als Anflug, Ueberzug, rindenartig, tropfſteinartig, geſtrickt, in Druſenhäutchen, in unvollkommenen knolligen, kugeligen, auch nierenförmigen Stücken und kryſtalliſirt:

1) In vollkommenen Würfeln,

2) In nadel- und haarförmigen Kryſtallen.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind klein ſehr und ganz klein. Die Würfeln erſcheinen theils einzeln und zerſtreut ein- und aufgewachſen, theils in kleinen Druſenlöchern verſteckt, theils tafel- und ſcheibenförmig, theils treppenartig, theils geſtrickt und in kleinen Druſenhäutchen, theils in ſehr kleinen Flocken, theils reihenförmig zuſammen gehäuft, und kommen auch öfters auf derbem Hornerze ein- und aufgewachſen vor.

Die äuſserſt ſeltenen haarförmigen ſollen wie ein dünner Pelz zuſammen gehäuft ſeyn, und die nadelförmigen Kryſtalle von grüner Farbe mit dunkel perlgrauem Hornerze auf dem Silberglanzerze aufkryſtalliſirt eingebrochen haben.

(Ob.) Die Oberfläche der Kryſtalle iſt glatt, zuweilen mit Eiſenocker überzogen oder be-

ſtreut, an den treppenartig zuſammen gehäuften Würfeln etwas ausgehöhlt und an dem derben theils runzelig, theils gekörnt und rauh, theils auch mit würfeligen und unbeſtimmten Eindrücken bezeichnet.

(Gl.) Aeuſserlich iſt das Hornerz überhaupt theils glänzend, theils wenig glänzend auch nur ſchimmernd; innerlich wechſelt es aus dem Glänzenden ins wenig Glänzende ab, und iſt von einem fettartigen Glanze, der in Wachsglanz übergeht,

(Br.) Sein Bruch ſcheint ein unebenes ins ganz klein wellenförmig Blätterige übergehendes Gewebe zu zeigen.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und ſtumpfkantig,

(Aus.) Das derbe zeigt zuweilen ſehr und ganz klein feinkörnige, ausgezeichnete Stücke.

(Durch.) Es iſt durchſcheinend, öfters aber nur an den Kanten durchſcheinend,

(Str.) Wird durch den Strich glänzend,

(Härt.) Iſt ſehr weich,

(Feſt.) Vollkommen geſchmeidig,

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar,

(Bieg.) In dünnen Scheibchen wenig gemein biegſam und

(Schw.) Schwer, aber in keinem hohen Grade.

FINDORT.

Ehemals Annaberg in Unteröfterreich, Schemnitz in N. Ungarn, Joachimsthal in Böhmen. Churfachfen Oberfchöne unweit Freyberg, Johann Georgenftadt, von der Catharina zu Rafchau, Marienberg u. a. m. Chalanches in dem Kirchfpiele Allemont in Oifans. Kornwallis in der Grube Huelmexico. Cuexnabaca bey Mexico in Nordamerika. Südamerika in dem Königreiche Peru, zwey Meilen vom ftillen Meere zu Quantajaga, auf dem Erzberge zu Colquijirca ¼ Meile von Pasco u. a. O. m.

Anm. Das Hornerz bricht meiftens in den obern Teufen der Gruben und nie in beträchtlicher Tiefe.

Salziges Erdreich und das Meer, welches fich nahe an den Silbergruben, vorzüglich in Amerika findet, fcheinen zur Bildung des Hornerzes das Meifte beyzutragen. Man hat Beyfpiele, dafs das gemünzte Silber, wenn es in das Meer gefallen ift, und nach kurzer Zeit wieder geborgen wurde, mit einer Rinde vom Hornerze überzogen war. Herr Pallas fand verfchiedene alte tatarifche Silbermünzen in Sibirien am Jaik, welche in dem dafigen falzigen Erd-

reiche, theils durch und durch, theils nur auf der Oberfläche zu wahrem Hornerz gebildet waren.

Das Hornerz von Annaberg in Unteröfterreich hat vormahls im licht rauchgrauen zuweilen ins Afchgraue fallenden dichten fplitterigen Kalkfteine verfteckt eingebrochen. Der Kalkftein war theils mit Kalkfpathadern, theils mit faferigem Malachit, derbem und kryftallifirtem Kupferlafur mehr oder minder fparfam durchzogen oder verwachfen.

Ganz fein und fparfam eingefprengtes und angeflogenes lichtbräunlich fchwarzes Hornerz, das fich ftellenweife dem Silberglanzerze näherte, fand ich unter dem Annaberger, welches in einem ockergelb gefleckten und ganz mit Eifenocker durchdrungenem halb zerklüftetem dichten Kalkfteine, der mit klein eingefprengtem Kupfergrün, derbem und in fehr kleinen Drufenhäutchen zufammen gehäuftem ganz klein kryftallifirtem Kupferlafurerze fparfam gemengt und verwachfen ift. Diefer Kalkftein ift mit fehr und ganz kleinen angeflogenen Fleckchen und Punkten von blaulich und graulich fchwarzer Silberfchwärze, die zuweilen mit

derbem Kupferlaſur gemengt und verwach-ſen zu ſeyn ſcheint, verſchiedentlich be-ſprengt, und dieſe Fleckchen geben der Stel-le des zerklüfteten Kalkſteines ein unvoll-kommen dendritiſches Anſehen.

Zu Windiſchleuthen in Schemnitz iſt das Hornerz ehemahls derb und eingeſprengt von ſchwärzlich brauner Farbe im zerſtückelten derben Quarze eingebrochen; ſeine Beglei-ter waren faſeriger Malachit, Silberſchwär-ze, weiſses Bleyerz. Das Hornerz näherte ſich bey den meiſten Stücken dem Silberglanzerze.

Die Gruben in Churſachſen haben vorzüg-liche ſchöne derbe und kryſtalliſirte Stücke von Hornerz geliefert. Unter dieſen fand man die Abänderungen der ſo ſeltenen grünen Farben, nebſt der gewöhnlichen perlgrauen Farbe von allen Abſtuffungen. Das Hornerz in Sachſen iſt gewöhnlich in eiſenſchüſsigem Glimmerſchiffer, eiſenſchüſsigem und tho-nigem Quarze, zum Theil auf Baryt, braunem Eiſenocker u. ſ. w. eingebrochen. Seine Begleiter waren gediegen Silber, Rothgiltigerz, Bleyglanz, Silberglanzerz, Silberſchwärze, brauner Eiſenocker, der öf-ters mit dem Hornerze mehr oder minder häufig gemengt war, und vermuthlich dem

Hornerze öfters ſeine braune Farbe mitgetheilt hatte. Nun ſoll aber dieſes ſeltene Erz auch in den ſächſiſchen Gruben ſeltener einbrechen. In dem Gebirge Chalanches bey Allemont in Oiſans hat man das Hornerz derb, angeflogen, ſparſam in derbem Kalkſpathe mit derbem Silberglanzerze, derbem und zähnigem gediegen Silber, mit angeflogener Silberſchwärze u. ſ. w. angetroffen. Einmahl ſoll es würflich kryſtalliſirt im Erdkobalte mit Rothgiltigerze und gediegen Silber vorgekommen ſeyn.

In der Grube Huel Mexico zu Kornwallis in England iſt das Hornerz klein eingeſprengt, und in ganz kleinen Würfeln im feſten ins Zerreibliche übergehenden Eiſenocker ſparſam eingebrochen.

Der Eiſenocker wird in England Goſſan genannt. Das Hornerz in Sibirien ſoll nur im Koliwaniſchen und beſonders im Schlangenberge und auf der Ridorowskiſchen Grube vorkommen. Seine Farbe ſoll dunkel perlgrau ſeyn, die ſich ſehr ſtark ins Braune zieht. In der ridorowskiſchen Grube ſoll es auch von einer grünen Farbe, die ungefähr das Mittel zwiſchen Oliven- und lauchgrün

hält, derb, angeflogen, eingesprengt und vermuthlich auch kryſtallisirt erſcheinen.

Die Stücke vom Schlangenberge, die ich in Wien angetroffen habe, ſind derb angeflogen, in Druſenhäutchen zuweilen auch tropfſteinartig mit wenig aufliegendem erdigem Ziegelerze, ſeltener kryſtalliſirt, auf welchem zuweilen wenig gediegen Gold und vielleicht auch güldiſches Silber hin und wieder zum Vorſcheine kommt. Dieſes Erz bricht theils auf dichtem Kalkſteine, theils auf Sandſteine, der ſich dem Hornſtein nähert, ein u. ſ. w. Zuweilen iſt der dichte Kalkſtein mit derbem Kalkſpathe verwachſen und hat wenig faſerigen Malachit, erdiges Kupferlaſur und theils derbes, theils kryſtalliſirtes weiſses Bleyerz eingemengt; auf dieſem Kalkſtein erſcheint zuweilen auch das Hornerz in Druſenhäutchen und in ganz kleinen Würfeln einkryſtalliſirt, die hin und wieder mit Eiſenocker beſtreut, zum Theil auch mit demſelben überzogen ſind, und mit dieſen wechſeln ſehr kleine aufgewachſene und hin und wieder zerſtreut eingewachſene druſige Blättchen von gediegen Gold ab.

Das Hornerz von Mexico kommt meiſtens als Ueberzug, dicke Rinde, angeflogen und

eingesprengt auf gediegem Silber, Silberglanzerze u. s. w. vor.

Das Hornerz in Peru von dem Erzberge Colgyirca bricht sehr fein eingesprengt mit derbem Fahlerze und fein eingesprengtem, derbem Schwefelkies im bräunlichschwarzen Hornsteine ein, mit aufgewachsenem in viereckigen Tafeln krystallisirtem Baryt; seine Begleiter sind Silberglanzerz, Bleyglanz und weisses Bleyerz.

Das von Guantajaga kommt derb, mit gediegenem theils eingesprengtem theils ganz klein zähnigem und drathförmigem Silber im röthlichbraunen mit etwas späthigem Eisensteine gemengten derben Kalkspathe vor. Zuweilen bricht es auch in derben Massen, angeflogen als Ueberzug, mit wenigem eingesprengtem gediegen Silber im derben klein blätterigen Kalkspathe, der mit Kupfergrün gemengt, und von welchem das Hornerz zuweilen grünlichweiss gefärbt ist u. s. w.

In dem kaiserl. Kabinete findet sich ein merkwürdiges grosses Stück derbes und krystallisirtes Hornerz mit gediegem Gold aus Sibirien, mehrere Stücke aus Mexiko, auf welchem das Hornerz auf gediegenem Silber als Rinde, als Ueberzug u. s. w. mit

reichlichen gediegem Silber verwachsen ist. Auch sind hier etliche derbe und krystallisirte Stücke aus Sachsen u. s. w.

In der Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna sind nebst dem Hornerz von Windischleuthen etliche Stücke aus Sibirien und krystallisirtes aus Sachsen, worunter ein Stück vorhanden ist, auf welchem die Würfel baumförmig zusammen gehäuft sind.

Herr Bergrath von Jacquin besitzt mehrere Stücke aus Sibirien. Ein sehr kleines Stück angeflogenes Hornerz auf braunem Eisensteine von Joachimsthal aus Böhmen, mehrere aus Sachsen und eines von Windischleuthen aus Schemnitz. Die k. k. Kanal - und Bergbaucompagnie hat in ihrer Sammlung nebst andern etliche Stücke von Guantasaga aus Peru. Ein Stück von Annaberg, etliche kleine aus Sibirien, eines von Chalanches, Peru, und ein Stück in Krystallen aus Sachsen verwahre ich in meiner Sammlung.

GEBRAUCH.

Das Hornerz ist eine mineralogische Seltenheit, die reichen Silbergehalt gibt und höher verkauft wird als unsre Golddrusen.

BENENNUNG.

Dieſes Erz iſt in älteren Zeiten hin und wieder verkannt worden und führte verſchiedene Namen. Es war unter dem Namen Glaserz bekannt, und nach den Abänderungen ſeiner Farbe wurde es weiſses, graues, gelbes, grünes Glaserz u. ſ. w. genannt. Der ſächſiſche Berghauptmann Pabſt von Ohaim gab ihm den Namen Hornerz, wegen der Aehnlichkeit mit dem künſtlichen Hornſilber. Vielleicht iſt auch ſeine Benennung von dem, was man im gemeinen Leben Horn nennt, hergeleitet; weil dieſes Erz in geſpaltenen Blättchen ein hornähnliches Anſehen hat.

Im Latein wird es auch Luna cornea genannt.

§. 54.

II. ART. ERDIGES HORNERZ (BUTTERMILCHERZ.)

Franz. Mine cornée terreuſe.
Ital. Miniera cornea terroſa.
Engl. Earthly corneous - ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Die Farbe dieſes Erzes iſt auf friſchem Bruche licht berggrün, fällt aber an eini-

gen Stellen ſehr in das Graulichweiſse. Aeuſserlich iſt es auf der oberen Seite blaulichgrau, auf der untern röthlichbraun angelaufen.

(Ge.) Es liegt theils als Ueberzug, welcher an einigen Stellen die Dicke eines Meſſerrückens erreicht, auf und in einer Kalkſpathdruſe, theils grob eingeſprengt in derbem Kalkſpathe,

(Gl.) Iſt inwendig ganz matt,

(Br.) Hat ein erdiges Gefüge,

(Aus.) Theils kleine, theils feine ausgezeichnete Körner,

(Geſt.) Würde wahrſcheinlich in unbeſtimmteckige Bruchſtücke ſpringen;

(Härt.) Iſt ſehr weich, faſt zerreiblich,

(Zuſ.) Spröde,

(Str.) Wird durch den Strich glänzend und erhält dabey Fettglanz,

(Anf.) Fühlt ſich etwas fettig an und

(Schw.) Iſt ſchwer.

Anm. Dieſs iſt die äuſsere Beſchreibung, welche Herr Oberbergrath Karſten in den neuen Schriften der Geſellſchaft naturforſchender Freunde zu Berlin im 1. Bande S. 222 und 223. mitgetheilt hat.

Herr Doctor von Kirchmayer in Wien verwahret in ſeiner Sammlung ein zwey Zoll langes und ein Zoll dickes Stück erdiges Hornerz, welches Herr Profeſſor Klapproth, als er in Wien war, geſehen hat, und alſogleich zu demſelben beſtimmte.

Die äuſseren Kennzeichen dieſes Stückes ſind folgende:

(Fa.) Es iſt von einer Mittelfarbe zwiſchen ſehr blaſs röthlich und blaulich grau, die auf der oberen Seite etwas dunkler als auf der unteren und den übrigen iſt. Die lichte Mittelfarbe erſcheint an den übrigen Stellen nur fleckweiſe auf einem gelblichgrauen ins blaſs Gelblichbraune übergehenden Grunde, der an der Seitenfläche an einer aufgebrochenen Stelle von einer gelblichgrauen ins Lichtgelblichbraune übergehenden Farbe iſt, und an deſſen Ecke man eine ſtark beſchädigte graulichweiſse, blaſs berggrün gefleckte kleine Kalkſpathdruſe eingewachſen ſieht; die Kryſtalle dieſer Druſe ſcheinen ſehr flache kleine doppelt-dreyſeitige Pyramiden und zwar zellig zuſammen gehäuft, meiſtens aber zerbrochen zu ſeyn; an den Kanten und Ecken erſcheint hin und wieder eingewach-

ſener kleinkörniger Kalkſpath mit blaſs berggrünen Flecken, die ins Grünlichweiſse ſich ziehen. Auf dem friſchen Bruche erſcheint dieſes Erz innerlich licht berggrün.

(Ge.) Es liegt als Ueberzug an der oberen Seite einen ſtarken, an der unteren einen ſchwachen Meſſerrücken dick, und an den übrigen Stellen nur dick und dünn angeflogen, grob klein und fein eingeſprengt, auf und in einer gelblichgrauen ins blaſs gelblich Braune fallenden, erhärteten, thonigen Maſſe, die nebſt der kleinen angegebenen eingewachſenen Kalkſpathdruſe, mit derben Kalkſpathkörnern hin und wieder ſparſam verwachſen und mit äuſserſt zart und ganz klein und fein mehr oder minder häufigen gelblich angelaufenen und weiſsen beynahe ſtaubartigen, wie es ſcheint, gediegen Silberpünktchen durchſprengt iſt.

(Ob.) Die obere Seite, auf welcher dieſes Erz am dickſten aufliegt, iſt theils mit ſehr kleinen Riſſen, theils mit ſehr und ganz kleinen unvollhommenen Bläschen, die in einer Vertiefung von der Gröſse einer Linſe erſcheinen, theils mit etlichen ſehr kleinen runden Höhlungen, die von herausgefallenen Körnchen entſtanden zu ſeyn ſcheinen, be-

zeichnet. Auf dieſer oberen Seite ſowohl, als auf der gegenüberſtehenden oder unteren ſind ſehr und ganz kleine, theils blaſs ſeladongrüne, theils blaſs grasgrüne, meiſtens aber blaſs berggrüne ins Grünlichweiſse ſich ziehende unvollkommen rundliche und eyförmige Körnchen ſparſam und zerſtreut eingewachſen.

Auf dieſem Stücke bemerkte ich auch hin und wieder ganz kleine und feine, zerſtreute Haartheilchen, die vielleicht von der Bürſte abfielen, mit welcher dieſes Stück gereiniget wurde.

(Gl.) Es iſt ganz matt und nur ſtellenweiſe von den fremdartigen Gemengtheilen ſchwach ſchimmernd.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein feinerdiges Gewebe,

(Aus.) Hat klein und feinerdige mitunter beynahe ſtaubartig ausgezeichnete Stücke,

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und ganz ſtumpfkantig.

(Str.) Durch den Strich wird es an einigen Stellen glänzend und erhält dadurch einen fettigen Glanz, der in den Wachsglanz übergeht,

(Ab.) Färbt ſehr wenig ab,

(Härt.) Iſt ſehr weich, ins Zerrreibliche übergehend,

(Fest.) Wenig ſpröde,

(Zuſ.) Sehr leicht zerſpringbar,

(Anf.) Fühlt ſich wenig rauh an und

(Schw.) Iſt ſchwer.

FINDORT.

Der Harz auf dem alten St. Georg zu Andreasberg.

Anm. Dieſes ſeltene Erz iſt vom Jahre 1576, bis ins Jahr 1617 auf dem alten St. Georg zu Andreasberg eingebrochen.

Nach den mir mündlich mitgetheilten Nachrichten des Herrn Helms, penſionirten königl. ſpaniſchen Hüttendirektors von Peru, ſoll auf dem reichen Erzberge Tauricocha ein Silbergang ſeyn, wovon der Kern ungefähr einen ungariſchen Schuh mächtig iſt, in welchem ein milchweiſser mit blauen Adern durchzogener Letten einbricht: dieſer Letten ſoll im Ctr. 110 bis 120 Mark an Silber reich und dem erdigen Hornerze ähnlich ſeyn. Herr Helms beſaſs ein Exemplar davon, welches aber in Verluſt gerathen iſt.

GEBRAUCH.

Dieſes Erz hat vor Zeiten reiche Ausbeute an Silber gegeben; nunmehr iſt daſſelbe eine auſ-

ſerordentliche mineralogiſche Seltenheit, die vielleicht nur noch in wenig alten Sammlungen aufbewahret iſt. Von den bekannten findet ſich ein Stück in dem Kabinete des königl. Bergdepartements zu Berlin, und das andere zu Wien in der Sammlung des Herrn Doktors von Kirchmayer.

Anm. Das erdige Hornerz iſt in neueren Zeiten immer mit andern ſilberhaltigen Ockern, erdigen Gemengen und ſo weiter verwechſelt worden. Angeflogenes weiſses Bleyerz, angeflogener erdiger Talk, zerreibliche Erden, die in den Höhlungen der Harzer Kalkſpathdruſen eingekleiſtert wurden, u. d. m. hatten gewinnſüchtige Stuffenhändler den Unkundigen für das ſonſt ſogenannte Buttermilcherz feilgebothen, oder theuer verkauft.

BENENNUNG.

Nach den Beſchreibungen, welche von dieſem Erze Meldung machen, ſoll es öfters auf dem Gange und den Druſen flüſsig vorgekommen, und in dieſem Zuſtande der Buttermilch ähnlich geweſen ſeyn; daher ſtammt der Name Buttermilcherz. Herr Klaproth, der dieſes Erz zerlegt hat, hat ihm den ſchicklicheren Namen erdiges Hornerz beygelegt.

§. 55.

6. Gattung.

Silberſchwärze.

Franz. Argent terreux noir.

Ital. Argento terroſo nero.

Engl. Black earthy Silver.

AEUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Sie iſt von blaulich ſchwarzer ins dunkel und ſchwärzlich Bleygraue fallender Farbe, die zuweilen ins dunkel Braune bis ins dunkel und licht bräunlich Schwarze übergeht.

(Ge.) Man findet ſie derb, angeflogen, fein eingeſprengt, als Ueberzug, in ſtaubartigen Theilen, zerfreſſen, durchlöchert, klein nierenförmig und öfters auf gediegen Silber und anderen Silbererzen auf- und eingewachſen. Sie hält das Mittel zwiſchen feſt und zerreiblich und nähert ſich bald dem einen, bald dem andern.

(Gl.) Aeuſserlich iſt ſie matt, inwendig ſchwach ſchimmernd,

(Br.) Nach dem Verhältniſse ihrer Feſtigkeit zeigt ihr Bruch theils ein feinerdiges, theils ein unebenes Gewebe,

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und ſtumpfkantig;

(Str.) Jene, die den Strich aushält, wird metallisch glänzend und

(Ab.) Färbt weniger ab, als die ſtaubartige.

(Härt.) Sie iſt theils weich, theils ſehr weich ins Zerreibliche übergehend,

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar und

(Schw.) Schwer.

FINDORT.

Ungarn Schemnitz, Windiſchleithen, Ferdinandi und Thereſiaſchacht, Georgi Stolln, in der Danielikluft, Stephaniſchacht u. a. m. Kremnitz, Oberungarn, Nagybania, Kapnick in Siebenbürgen. Churſachſen Freyberg, Johann Georgenſtadt u. a. m. In dem Gebirge Chalanches in Frankreich u. a. Sibirien im Schlangenberge, auf der ridorowskiſchen Grube u. a. O. m.

Anm. Die Silberſchwärze von Windiſchleithen iſt theils erdig in nierenförmigen Stücken mit Eiſenocker, derbem Quarze, eiſenſchüſſigem Steinmark, theils feſt mit Silberglanzerze in zerſtückeltem derbem, eiſenſchüſſigem und thonigem Quarze eingebrochen, der zuweilen von eingeſprengtem, faſerigem, dichtem und erdigem Malachite, weiſsem Bleyerze u. ſ. w. begleitet wurde. Die Silberſchwärze von dem Thereſiaſchachte iſt

im derben, eiſenſchüſſigen Quarze mit graulichweiſsem, kryſtalliſirtem Amethyſtquarze u. ſ. w. vorgekommen; die vom Stephaniſchachte erſchien zuweilen in ſtaubartigen Theilen klein nierenförmig zuſammen gehäuft, auf und in die graulichweiſse Amethyſtquarzkryſtalle, die in Bergkryſtall übergehen, eingewachſen. Zuweilen begleitet die Silberſchwärze haar- und kleinzähniges gediegen Silber. Zu Kremnitz iſt ſie vor Zeiten klein nierenförmig zuſammen gehäuft mit gediegen zähnigem und in kleinen Blättchen eingewachſenem Gold auf derbem und kryſtalliſirtem, graulichweiſsem Amethyſtquarze eingebrochen, zuweilen auch auf kryſtalliſirtem Silberglanzerz angeflogen u. ſ. w. Die Kapnicker wird zuweilen im druſigen derben Quarze mit Bleyglanz und ſprödem Glanzerze neſterweiſe eingewachſen oder auf- und eingeſtreut angetroffen. Zu Nagybanya fand man dieſelbe angeflogen und ſehr fein eingeſprengt im Quarze. u. ſ. w. In dem Gebirge Chalanches iſt die Silberſchwärze mit eingeſprengtem derbem, zähnigem und in Blättchen gediegenem Silber mit Erdkobalt, Kobaltbeſchlage, Nickelocker, ſpieſsigem

Kalkſpathdruſen u. ſ. w. verwachſen gewonnen worden.

Sibirien in dem Schlangenberge auf der ridorowskiſchen Grube u. a. bricht die Silberſchwärze, derb, öfters aber auf den andern Silbererzen angeflogen, eingeſprengt, als Ueberzug in druſigem, derbem Quarze, Hornſtein mit gediegen Silber u. ſ. w.

Ueberhaupt ſcheint die Silberſchwärze theils aus der Verwitterung des Silberglanzerzes, theils aus der des Hornerzes und des ſpröden Glanzerzes zu entſtehen und mit dieſen benannten Erzen nahe verwandt zu ſeyn. Daher erſcheint ſie öfters mit dem Silberglanzerze, in welches daſſelbe bisweilen übergeht. Die in den Schemnitzer und Kremnitzer Gruben läſst vermuthen, daſs ſie mit dem dort einbrechenden ſpröden Glanzerze öfters verbunden ſey u. ſ. w. Braune Eiſenocker, gediegen Silber, Quarz, Baryt u. ſ. w. ſind unter andern ſchon oben angegebenen ihre Begleiter u. a. m.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete werden ſchöne Exemplare von der Silberſchwärze ſowohl aus Ungarn von Windiſchleithen von Thereſiaſchacht, als aus Sachſen, *Si-*

birien mit gediegem Silber u. a. m. aufbewahret.

Herr von Jacquin befitzt in feiner Sammlung Stücke aus Ungarn, Kapnick in Siebenbürgen, aus Sachfen Sibirien u. a. m.

GEBRAUCH.

Die Silberfchwärze ift fehr reich an Silber und gibt reichliche Ausbeute.

BENENNUNG.

Von ihrer Farbe und reichem Silbergehalte fcheint ihr Name abzuftammen.

Die Namen Hornerz-Glaserzfchwärze, Silbermulm, Silberrufs, Branderz, Silberbräune u. f. w. mit welchen man fowohl die eigentliche, als die von ihr verfchiedenen aufgelöften mit Thon und Eifenocker verbundenen filberhaltigen Erden und Ocker bezeichnet hatte, geben zu unrichtigen Begriffen Anlafs, da man nicht felten geringhältige Ocker von verfchiedenen braunen und gelben Farben zu diefem Silbererze rechnete und mit demfelben verwechfelt hat.

§. 56.

7. Gattung.

Geſchmeidiges Silberglanzerz.

Franz. Argent Sulfuré flexible.

Ital. Argento ſulfureo fleſſibile.

Engl. Sulphurated flexible Silver.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von dunkel bleygrauer mehr oder weniger ins Schwarze fallender Farbe, die ſich öfters ins Stahlgraue zieht. Zuweilen iſt es ſchwarz, blau, bunt und ſtahlfarbig angelaufen, oder auch zum Theil, oder ganz mit einer Rinde oder Haut von licht meſſinggelbem ins Speisgelbe fallendem Kupferkieſe überzogen. Dieſe Rinde iſt zuweilen goldgelb, blaulich, ſchwärzlich, grünlich und mit bunten Farben fleckweiſe angelaufen.

(Ge.) Man findet es derb, grob und klein eingeſprengt, in eckigen Stücken, in Körnern dick und dünn angeflogen, als dicken und dünnen Ueberzug, als Einſchluſs, Rinden- oder kruſtenartig, zähnig, drath- und haarförmig, geſtrickt, baumförmig, zackig, tropfſteinartig, zapfenförmig, wurmförmig, röhrig, kleinknollig, traubig, nierenförmig, gefloſſen, in Blättchen, ſeltener in Platten,

durchlöchert, zerfressen, aderig, klein blasig, verworren ästig, mit kugeligen, würfeligen, pyramidalen und unbestimmten Eindrücken und krystallisirt:

1) In Würfeln, die entweder

a. Vollkommen, oder

b. An den Kanten abgestumpft,

c. An den Ecken und Kanten zugleich abgestumpft,

d. An den Ecken so stark abgestumpft sind, dass sie Mittelkrystalle zwischen dem Würfel und der doppelt-vierseitigen Pyramide bilden und in die letztere ganz übergehen;

2) In rechtwinkeligen vollkommenen vierseitigen Säulen,

a. Niedrig,

b. Lang,

c. In vierseitigen niedrigen Säulen an den Seiten und Endkanten abgestumpft,

d. In vierseitigen Säulen mit vier auf die Seitenflächen aufgesetzten Flächen zugespitzt,

e. In vierseitigen Säulen an den freyen Enden zugeschärft, die Zuschärfungsflächen auf die zwey gegenüber stehenden Seitenflächen aufgesetzt,

f. In vierſeitigen Säulen mit ſchief - aber unter ſich gleichlaufenden Endflächen,

g. In geſchobenen vierſeitigen Säulen entweder vollkommen, oder an den Seiten und Endkanten ſchwach abgeſtumpft,

h. In ſehr dünnen nadelförmigen Kryſtallen;

3) In niedrigen ſechsſeitigen Säulen,

a. Mit ſchiefen Endflächen, welche; zuweilen an den Enden zugeſchärft, die Zuſchärfungsflächen auf die zwey gegenüberſtehenden Seitenflächen aufgeſetzt und die Ecken der Zuſchärfungsflächen abgeſtumpft haben,

b. Mit abwechſelnden ungleichen Seitenflächen, die an den freyen Endflächen ein ungleiches Sechseck bilden und ein cylindriſches Anſehen haben,

c. In vollkommenen langen und hohlen ſechsſeitigen Säulen,

d. In vollkommenen ſechsſeitigen Säulen mit drey auf die abwechſelnden Seitenkanten aufgeſetzten Flächen ſehr ſpitzwinkelig zugeſpitzt,

e. In niedrigen ſechsſeitigen Säulen mit abwechſelnden breitern und ſchmälern Seitenflächen, nur an einer Seitenkante der brei-

tern Seitenfläche abgeſtumpft, und an dem freyſtehenden Ende mit drey ungleichen Flächen, wovon zwey ſchief auf die vier Seitenkanten der Seitenflächen und eine auf die Seitenfläche der Säule aufgeſetzt iſt, zugeſpitzt.

f. In niedrigen ſechsſeitigen Säulen mit drey auf die abwechſelnden Seitenkanten aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt, die zuweilen an allen Kanten ſchwach abgeſtumpft ſind wie der gemeine Granat.

g. In tafelartigen ſechsſeitigen Säulen mit zwey gegenüberſtehenden breitern und vier ſchmälern Seitenflächen, die an dem einen freyſtehenden Ende meiſtens undeutlich zugeſchärft, und an dem andern gewöhnlich mit andern Kryſtallen zuſammen gewachſen ſind.

h. In langen und breitgedrückten ſechsſeitigen Säulen mit zwey gegenüberſtehenden breitern und vier ſchmälern Seitenflächen, die gewöhnlich mit den breiten Seitenflächen zuſammen gewachſen und an den Enden zugeſchärft ſind, die Zuſchärfungsflächen auf einer der ſchmalen Seitenflächen aufgeſetzt und die Ecken der ſcharfen Seitenkanten

zuweilen wieder abgeſtumpft, oder auch zugeſchärft, *)

4) In einfachen in der Mitte etwas breit gedruckten und an den Enden ſpieſsigen drey - und vierſeitigen Pyramiden, die an den Seitenkanten mehr oder minder abgeſtumpft ſind, und die Spitze öfters ſo gekrümmt haben, daſs man ſie beym erſten Anblicke für zähnig anſehen kann.

5) In einfachen vierſeitigen Pyramiden mit abwechſelnden breitern und ſchmälern Seitenflächen, die an der Spitze öfters ſchwach abgeſtumpft ſind,

6. In flachen doppelt - dreyſeitigen Pyramiden, die Seitenflächen der einen auf den Seitenkanten der andern aufgeſetzt.

7) In doppelt - vierſeitigen Pyramiden,

a. Vollkommen,

b. An den Kanten, Ecken, Spitzen einzeln auch zugleich mehr oder minder abgeſtumpft,

c. Mit ungleichen Seitenflächen, wo ſich die Spitze in eine Schärfe endiget.

*) Die breiten ſechsſeitigen Säulen ſollen auch mit vier Flächen zugeſpitzt erſcheinen.

8) In doppelt - achtſeitigen an beyden Enden mit vier Flächen zugeſpitzten Pyramiden, wie die kleinen Granaten,

9) In etwas dicken geſchobenen viereckigen Tafeln, an den Seitenkanten zugeſchärft und zuweilen auch an den Ecken abgeſtumpft,

10) In ſechseckigen vollkommenen, zuweilen auch zugeſchärften Tafeln; und endlich

11) Soll es auch in niedrigen und dicken achtſeitigen an beyden Enden zugeſpitzten Säulen angetroffen werden.

(Gr.) Die Würfel ſind ſelten von mittlerer Gröſse, meiſtens klein auch ſehr und ganz klein; ſie kommen theils einzeln und zerſtreut auf ihrer Bergart ein - und aufgewachſen vor, theils ſind ſie in Druſen zuſammen an - auf - und übereinander gehäuft, bald mit den kleinen doppelt - vierſeitigen Pyramiden und andern Kryſtallen verwachſen, bald erſcheinen ſie ohne Ueberzug in Druſenhäuten auf derbem rindenartigem und zerfreſſenem, zuweilen auch auf ſprödem Silberglanzerze, das mit derbem dunklem Rothgiltigerze gemengt iſt, und auf Druſen von einem mit Leber - und Kupferkies verwachſenen Strahlkieſe anſtehet.

Oefters ſind die Würfel auch mit drath- und haarförmigem und zähnigem Silber-

glanzerze verwachſen, und treppen- reihen- und ſäulenförmig zuſammen gehäuft und auf- und ineinander verwachſen. Die Würfel mit abgeſtumpften Ecken ſind zuweilen in groſse Klumpen zuſammen an- und durcheinander verwachſen, und bilden hin und wieder undeutliche groſse von einander wenig getrennte Kryſtalle, die ganz derb ausſehen, und nur ſtellenweiſe etliche Abſtumpfungsflächen zeigen u. ſ. w.

Die vierſeitigen Säulen ſind meiſtens ſehr und ganz klein, ſeltener einzeln und zerſtreut auf- und eingewachſen. Die langen und dünnen vierſeitigen Säulen kommen bald einzeln und zerſtreut, gewöhnlich aber zu drey, vier und mehreren mit ihren Seitenflächen zuſammen gewachſen auf- und übereinander liegend und ſtänglich zuſammen gehäuft vor.

Die übrigen vierſeitigen Säulen ſind am gewöhnlichſten in kleinen Druſen mit den Abänderungen *d*, *e*, *f*, und den ſechsſeitigen Säulen *a*, *e*, *g*, *h*, zuſammen gehäuft.

Nro. 5 und 9. ſind unter andern undeutlichen Kryſtallen ſo in- auf- über- an- und durcheinander verwachſen, daſs ihre Kryſtallgeſtalt äuſserſt ſchwer zu beſtimmen iſt.

Zuweilen bilden diefe verfchiedenen Kryftalle durch ihre Zufammenhäufungen unvollkommen geftrickte, baumförmige und äftige Geftalten, oder find fo klein und fo aneinander gewachfen, platt gedruckt, und fo verfteckt, dafs man nichts als ftumpfe Spitzen und Flächen bemerkt, die noch dazu durch den gewöhnlichen Ueberzug von Kupferkiefe und den über denfelben ganz klein auf- und eingeftreuten und eingewachfenen Kupfer-Schwefel- und Strahlkieskryftallen undeutlich werden; und man mufs alle Mühe anwenden, diefe Kryftalle zu errathen. Zuweilen find auch ganz kleine Gruppen von diefen Kryftallen in das rinden- und tropfftein-artige mit Kupferkiefe überzogene Silberglanzerz einkryftallifirt.

Die nadelförmigen Kryftalle erfcheinen zuweilen in den Klüften und Drufen ihrer Steinart, und zwar theils unvollkommen kleinäftig, theils unvollkommen geftrickt, gegittert und in ganz kleinen Neftern zufammen gehäuft, zwifchen welchen man nicht felten fehr dünne, fparfame drath- und beynahe haarförmige Stängel eingewachfen findet. Da aber diefe nadelförmigen Kryftalle öfters eine rauhe Oberfläche zu haben fcheinen, fo mag

es ſeyn, daſs dieſelben aus reihenförmig übereinander gehäuften ganz kleinen Würfeln gebildet wurden.

Die ſechsſeitigen Säulen unter *b.* ſind klein und ſehr klein, kommen in Druſen von Würfeln mit abgeſtumpften Ecken und andern undeutlichen Kryſtallen einzeln und verſteckt zwiſchen den Joachimsthaler Glanzerz-Kryſtallen u. ſ. w. vor.

Die langen und hohlen ſechsſeitigen Säulen erſchienen als Seltenheit unter den ungariſchen Glanzerz-Kryſtallen.

Die ſechsſeitige Säule unter *d* fand ich ſehr klein auf einer groſsen Druſe von andern Glanzerz-Kryſtallen einzeln eingewachſen, die nebſt drey- und vierſeitigen ſpieſsigen Pyramiden aus der Druſe der übrigen Kryſtalle hervorragte, und zwiſchen denſelben eingewachſen war.

Die ſechsſeitigen Säulen unter *f* ſind ſehr und ganz klein und theils einzeln und zerſtreut in ihrer Bergart eingewachſen, theils wechſeln ſie mit knolligem und kugeligem Glanzerze ab, oder es findet ſich auch dick- und dünnzähniges mehr oder minder reichlich ſchwärzlich angelaufenes gediegen Silber in ihrer Geſellſchaft, oder ſie ſind zwi-

ſchen den Druſen der Würfeln und anderen Kryſtallen ein- und aufgewachſen u. ſ. w.

Die Kryſtalle unter Nro 4. ſind gewöhnlich mit unvollkommenen Würfeln, die ſich bisweilen dem derben Glanzerze nähern, verwachſen, oder ragen aus den Glanzerz-Druſen einzeln, zu zwey und drey oder mehrfach hervor, und ſind auch zuweilen unvollkommen ſtern- und büſchelförmig mit ihren Grundflächen zuſammen gewachſen.

Die flachen doppelt-dreyſeitigen Pyramiden ſind ſehr und ganz klein theils einzeln und zerſtreut in ihrer Bergart eingewachſen, theils mit andern Kryſtallen, theils in Druſen zellig zuſammen gehäuft u. ſ. w.

Die doppelt-vierſeitigen Pyramiden ſind bald von mittlerer Gröſse, bald klein und ſehr klein, und wenn ſie pyramidal zuſammen gehäuft ſind, ſo entſtehen durch die Zuſammenhäufung der kleinern groſse Kryſtalle, die an-auf- und in Druſen zuſammen gewachſen ſind.

Die kleineren kommen zuweilen einzeln zwiſchen den Würfeln mit abgeſtumpften Ecken auf und in Druſenhäutchen von derbem Glanzerze eingewachſen vor. Oeſters ſind ſie in Druſen auf-über-und aneinander

gehäuft und auf derbem Glanzerze eingewachſen. Zuweilen baumförmig, pyramidal mit äſtigem, zähnigem, drath - und haarförmigem Glanzerze verwachſen zuſammen gehäuft.

Die doppelt - vierſeitigen Pyramiden mit vier breiten und vier ſehr ſchmalen Seitenflächen, die ſich in eine Schärfe endigen, ſind zuweilen mit unvollkommenen ſechsſeitigen an den Enden mit drey Flächen zugeſpitzten und an den Seitenflächen oder an den Enden ausgefreſſenen Kryſtallen zuſammen gewachſen u. ſ. w.

Die doppelt - achtſeitigen Pyramiden ſind ſelten und erſcheinen theils einzeln, theils in andern Glanzerzdruſen eingewachſen.

Die ſechseckigen Tafeln kommen zwiſchen andern Kryſtallen vor, und ſind zuweilen zellig zuſammen gehäuft. Dieſe ſollen nicht mit den ſpröden Glanzerz - Kryſtallen verwechſelt werden, da ſie nicht ſelten auch mit derbem Rothgiltigerze und ſprödem Glanzerze, Strahlkies u. ſ. w. verwachſen ſind.

(Ob.) Die Oberfläche der Kryſtalle iſt theils glatt, theils rauh, bald uneben und druſig, zuweilen ſind auch die Seitenflächen der Würfeln ſphäriſch convex, die Seiten - und Endflä-

chen der Säulen hin und wieder ausgefressen, seltener daſs die Würfel und Säulen hohl erscheinen.

(Gl.) Aeuſserlich sind die Krystalle zuweilen stark glänzend, öfters aber nur glänzend, und so wie die derben zerfressenen und mit Ueberzug bezeichneten Stücke wenig glänzend auch nur schimmernd.

Innerlich wechselt sein Glanz aus dem Glänzenden, Starkglänzenden durch das wenig Glänzende ab, und ist von metallischem Glanze.

(Br.) Sein Bruch zeigt theils ein unebenes, theils ein unvollkommen wellenförmig blätteriges Gewebe, das sich zuweilen dem Blumenblätterigen nähert. Selten ist sein Gefüge ganz dicht und eben.

(Gest.) Die Bruchstücke sind unbestimmt-eckig und mehr oder minder stumpfkantig,

(Str.) Durch den Strich wird es glänzender,

(Härt.) Ist weich,

(Fest.) In einem bald stärkerem, bald geringerem Grade geschmeidig,

(Zus.) Schwer zerspringbar,

(Bieg.) Wenig gemein biegsam und

(Schw.) Ausserordentlich schwer.

FINDORT.

Vormahls bey Annaberg in Unteröſterreich. N. Ungarn Schemnitz, Kremnitz; Böhmen zu Joachimsthal u. a. Churſachſen Freyberg, Johann Georgenſtadt, Annaberg u. a. m. Auf dem Schwarzwalde in Schwaben bey Wittichen, Altwolfach u. a. Frankreich in dem Gebirge Chalanches, Markirchen in Elſaſs, Sibirien, Kongsberg in Norwegen, Mexico in Nordamerika, Peru in Südamerika u. a. O. m.

Anm. Das von Annaberg in Oeſterreich iſt im rauchgrauen, dichten Kalkſteine derb, aderig, dick und dünn angeflogen und als Ueberzug eingebrochen.

Der Stephani-Schacht in Schemnitz hat viele Jahre die reicheſten Stücke Glanzerz von allen Geſtalten geliefert, die meiſtens mit einer Haut oder Rinde von Kupferkies überzogen waren, und gewöhnlich auf und in graulichweiſsen, zum Theil blaſs violblauen, in Bergkryſtall übergehenden Amethyſtquarzkryſtallen einbrechen. Dieſe Kryſtalle ſind theils einzeln und zerſtreut, ſelten in groſse, meiſtens in kleine Druſen zuſammen gehäuft, theils in ganzen, meiſtens aber in zerbrochenen, zertrümmerten Kryſtallen mit der-

bem und klein drufigem Braunkalke, derbem und kryftallifirt drufigem Kalkfpath, erdigem mit Thon gemengtem fchmutzig weiffem Steinmark gemengt und verwachfen.

Auch find fie zuweilen einzeln, zerftreut und in fehr kleinen einzelnen, zum Theil zertrümmerten Drufen auf blafs röthlich weifsem dichtem ins Erdige übergehendem Braunkalk, der auf einer blaulichgrauen derben Quarzrinde anfteht und mit fparfamen ganz klein rhomboidalifchen Braunkalk- und und Kalkfpathkryftallen hin und wieder verwachfen ift, auf- und eingewachfen.

Das Silberglanzerz ift auf den Quarz- und Bergkryftallen mit der Kupferkiesrinde überzogen, in verfchiedenen befondern und regelmäfsigen Geftalten auf- und einkryftallifirt. Zuweilen findet es fich auch theils als Einfchlufs in Flocken und zerriffenen Stückchen von Blättchen, theils in befondern und regelmäffigen Geftalten mit der Kupferkiesrinde oder Krufte überzogen auf einer dicken oder dünnen rindenartigen Drufe von ganz klein rhomboidalifchen fchmutzigweifsen Braunkalkkryftallen, die mit kleinkörnigem derbem Kalkfpathe, ganzen oder zertrümmerten Amethyftquarzkryftallen, derbem klein-

körnigem Bleyglanze, grob und klein eingewachſenem und eingeſprengtem derbem Kupferkies, wenig derber gelber Blende beſprengt und verwachſen iſt u. ſ. w. Seine Begleiter ſind derbes ſprödes, theils eingewachſenes, theils mehr oder minder häufig eingeſprengtes Silberglanzerz, derber Bleyglanz, Kupferkies, zuweilen Schwefel - Strahl - und Leberkies, zähniges und haarförmiges gediegen Silber u. ſ. w.

Die Amethyſt - und Bergkryſtalle ſind öfters zum Theil mit der Kupferkiesrinde überzogen, unter welcher das Glanzerz verſteckt liegt, zum Theil auch loſe ohne Ueberzug. Zuweilen ſieht man dieſelben auch auf und in den ausgehöhlten Endflächen der Amethyſtquarz - und Bergkryſtalle ſehr und ganz kleine Druſen von Glanzerzkryſtallen, die mit einer Haut von Kupferkieſe überzogen ſind, ein - und aufgewachſen u. ſ. w. Die Waſſerbruchkluft in Schemnitz hat vor Zeiten gute Ausbeute von ſchönem Silberglanzerze gegeben, welche meiſtens ſchwarz angelaufen, derb unvollkommen knollig, wurmförmig röhrig und verſchiedentlich kryſtalliſirt vorkamen, worunter ſich vorzüglich die granatförmigen ſechsſeitigen Säulen und die fla-

chen doppelt-dreyſeitigen Pyramiden auszeichneten; dieſe waren mit ſchwärzlich angelaufenem dick- und dünnzähnigem und haarförmigem gediegen Silber reichlich verwachſen und im blätterigen derben gelblichweiſſen Braunkalk und in pyramidale Braunkalkſtängel, büſchel- und ſternförmig zuſammen gehäuft, einzeln und zerſtreut eingewachſen. Auf den Silberglanzerz-Kryſtallen war hin und wieder theils fein eingeſprengtes gelblich angelaufenes gediegen Silber eingewachſen, theils ſind wenig eingemengte und eingeſtreute gediegene Goldkörner auf demſelben vorgekommen. Auf dem Siglisbergerſchachte, im Thiergarten, Modernſtolln, auf dem Windſchachte u. a. m. iſt ehemals das Silberglanzerz mit Braunkalk, Kalkſpath auf graulichweiſsem und blaſs violblauem Amethyſtquarz- und Bergkryſtallen, auch nur auf rindenartigem Quarze unter verſchiedenen Geſtalten eingebrochen. Seine Begleiter waren haarförmiges und zähniges gediegen Silber, ſprödes Glanzerz, Bleyglanz, Kupfer- und Schwefelkies, derber und kryſtalliſirter Kalkſpath, Braunkalk u. ſ. w.

Die Erzgruben in Böhmen waren vormahls ſehr ergiebig. Unter andern haben die

Joachimsthaler ſich durch ihre groſsen und ſeltenen Stücke von Silberglanzerz vorzüglich ausgezeichnet. Die hohe Tanne, die Roſe von Jericho u. a. haben ganze Maſſen von derbem und kryſtalliſirtem Silberglanzerze reichlich hervorgebracht. Dieſe Erze ſind zuweilen in groſsen Klumpen, zerfreſſenen und kryſtalliſirten Stücken ohne Bergart erſchienen, meiſtens aber im thonigen derben mit Kalkſpath verwachſenen, ferner in einem mit Kalkſpath und Leberkies gemengten Quarze auf Schwefelkies mit Kalkſpath gemengt, auf fleiſchrothem derbem Kalkſpathe, auf Thon und Glimmerſchiefer, zertrümmerten Quarzbrocken u. ſ. w. eingebrochen. Der Quarz iſt öfters mit ganz kleinen Druſen von graulichweiſsem in ſehr flachen doppelt - dreyſeitigen Pyramiden kryſtalliſirtem Kalkſpath überzogen und verwachſen, auf welchem das Glanzerz verſchiedentlich kryſtalliſirt ein - und aufgewachſen ſich befindet. Auch auf und in dergleichen Kalkſpathdruſen hat man das Glanzerz ein - und aufkryſtalliſirt u. ſ. w. angetroffen. Die ſchönen ſeltenen Druſen der einfachen drey - und vierſeitigen ſpieſsigen Pyramiden von der Roſe von Jericho kamen theils mit

gelblich-und graulichweifsem von Eifenocker, zuweilen gefärbtem Kalkfpathe, der in flachen doppelt-dreyfeitigen Pyramiden kryftallifirt und zellig und rofenförmig zufammen gehäuft ift, ein- und aufgewachfen vor. Die Begleiter des Glaserzes find zuweilen derbes dunkles Rothgiltigerz, fprödes Silberglanzerz, eingefprengte derbe gelbe Blende, eingefprengter Arfenikkies, wenig Eifenocker, Schwefel-Strahl-und zum Theil verwitterter Leberkies, zähniges und haarförmiges gediegen Silber u. f. w. Zu Weiperth in Böhmen in dem Antoni-Stolln ift das Silberglanzerz vormahls in grofsen derben Maffen eingebrochen u. f. w.

Die bekannten fchönen fächfifchen Glanzerze brechen in den mannichfaltigften Geftalten, theils auf Quarze, theils auf Gneufe, Hornfteine, Braunkalk, Glimmerfchiefer, Baryt, und einem theils mit Leberkies und Kalkfpath, theils mit Rothgiltigerze, Eifenocker, Schwefelkies, Braunkalk u. f. w. gemengten Baryt ein; ihre Begleiter find mit Braunkalk gemengter Glanzkobalt, braune Blende, zuweilen blauer Flufsfpath, gediegen Silber, fprödes Glanzerz, lichtes Rothgiltigerz, Bleyglanz u. a. m.

Das Glanzerz von Norwegen in Kongsberg bricht theils in derbem und kryſtalliſirtem Kalkſpathe, theils in kryſtalliſirtem Quarze mit und ohne gediegen Silber ein. Das vom Schlangenberge in Sibirien kommt theils auf aſch-theils auf blaulichgrauem, zuweilen ſchwach mit einem erdigen Anflug beſtreutem Hornſtein vor.

Mexiko liefert groſse Maſſen Glanzerz, in welchen ſparſam gelblichweiſse zertrümmerte Kalkſpathkörner hin und wieder eingewachſen ſind. Das zähnige und kryſtalliſirte Glanzerz iſt häufig mit gediegen Silber verwachſen, und mehr oder minder reichlich mit röthlichbraunem Hornerze überzogen. Die Glanzerze von Peru brechen derb und kryſtalliſirt im ſplitterigen derben Quarze mit gediegen Silber, im Kalkſpathe mit Arſenikkies, Bleyglanz und Strahlkies ein.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete werden ſchöne Stücke Glanzerz aufbewahret. Unter andern findet ſich ein ſchönes ſtumpf- und ſcharfkantiges derbes Stück von Weiperth aus Böhmen, welches mit der wenig anſtehenden Gebirgsart 8 Pfund 18 Loth wiegt, und ein ganz dichtes und ebenes Ge-

webe zeigt, eine ſehr groſse Druſe von Joachimsthal aus Böhmen, auf welcher man theils vollkommene, theils an den Ecken und Kanten abgeſtumpfte kleine Würfel mit doppelt-vierſeitigen Pyramiden, ſpieſsige, einfache, vierſeitige Pyramiden, eine ſechsſeitige an den freyſtehenden Enden mit drey auf die abwechſelnden Seitenkanten aufgeſetzten Flächen ſehr ſpitzwinkelig zugeſpitzte Säule und mehr andere aneinander gehäufte Kryſtalle bemerkt. Dieſe Druſe, welche hin und wieder mit graulichweiſsem ins Gelblichweiſse fallendem Kalkſpathe, zellig und roſenförmig zuſammen gehäuft, verwachſen iſt, wiegt 10 Pfund und 16 Loth. Nebſt dieſen ſind mehrere groſse und kleine Druſen von Böhmen, mehrere vom Stephani-Schachte aus Schemnitz, vom Dreykönigsſchachte der Waſſerbrucherkluft u. a. m. vorhanden. Aus dem Stephani-Schachte findet ſich hier eine mit Kupferkies überzogene Druſe mit ein- und aufgewachſenen bleygrauen Würfeln ohne Ueberzug; ſie wiegt drey Pfund und 28 Loth.

In der Sammlung des Herrn von Jacquin werden mehrere Stücke von Annaberg in Unteröſterreich, viele von Schemnitz, von al-

ten und neuern Anbrüchen, etliche Stücke aus Sachſen, worunter eine vorzüglich ſchöne Druſe von Himmelsfürſt unweit Freyberg ſich findet, etliche von Radiboſchitz aus Böhmen, mehrere von Joachimsthal, etliche von Kongsberg, Sibirien u. a. m. aufbewahret.

In der Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna finden ſich einige von Schemnitz mit und ohne Kupferkies überzogene, derbe und kryſtalliſirte von verſchiedenen Kryſtalliſationen, viele von Joachimsthal aus Böhmen, theils in Würfeln, theils in den ſpieſsigen Pyramiden, theils in doppelt-vierſeitigen Pyramiden, pyramidal zuſammen gehäuft u. a. m.

Herr Doctor von Kirchmayer beſitzt das ſchöne Stück mit gediegen Silber von der Waſſerbruchkluft aus Schemnitz; daſſelbe iſt in langen, rechtwinkeligen, vierſeitigen Säulen kryſtalliſirt, die an den Enden hin und wieder ausgehöhlte Endflächen zeigen groſse Stücke von Stephani-Schacht, von Joachimsthal, nebſt andern intereſſanten Stücken.

Die k. k. Kanal- und Bergbaukompagnie beſitzt gutgewählte Silberglanzerz-Stücke, derbe mit Ueberzug und andern aus Schem-

nitz, und darunter die vierſeitigen, mit vier Flächen zugeſpitzten Säulen vollkommenen und an den Ecken und Kanten abgeſtumpften Würfel, eine am Grunde zerfreſſene Platte, auf welcher die Würfel und der Mittelkryſtall zwiſchen dem Würfel und der doppelt-vierſeitigen Pyramide, nebſt andern Kryſtallen ein- und aufkryſtalliſirt ſind, nebſt a. m.

Die übrigen Stücke und Kryſtalle finden ſich in kleinen Stücken in meiner Sammlung, nach welchen die Kryſtallgeſtalten beſtimmt wurden.

GEBRAUCH.

Es iſt reich an Silber und wird darauf benutzt. Das Schemnitzer, welches öfters mit der Kupferkiesrinde überzogen iſt, mag vielleicht nebſt dem Silbergehalte auch Kupfer in ſeiner Miſchung enthalten, weil die knolligen Stücke, welche mit Kupferkies überzogen ſind, wenn ſie entzwey geſchlagen werden, zuweilen ſo fein eingeſprengtes Silberglanzerz, zum Theil auch etliche, öfters ſo innigſt mit dem Kupferkies verwachſene Kryſtalle enthalten, daſs man das Glanzerz von dem Kupferkieſe nicht mehr unterſcheiden kann, und daſſelbe eben ſo ganz geſchmeidig iſt, wie das bloſse Silberglanzerz.

BENENNUNG.

Bisher ist es unter dem Namen Glaserz bekannt gewesen; diese Benennung erhielt es von dem deutschen Bergmanne. Da es aber gar keine Aehnlichkeit mit dem Glase hat, und Glaserz eben soviel als Glanzerz bedeuten soll; so scheint der Name Glanzerz, den Herr Klaproth demselben beygelegt hat, für diese Silbergattung bezeichnender zu seyn. Um es von der folgenden Gattung (bey den Anmerkungen über diese Erze) leichter zu unterscheiden, habe ich dem itzt beschriebenen den Beynamen geschmeidiges gegeben, wodurch ich dasselbe dem spröden entgegen setze. In Ungarn wird dieses Erz von gemeinem Manne Weichgewächs, und das mit Kupferkies überzogene Blachmann genannt.

§. 57.

8. Gattung.

Sprödes Silberglanzerz.

Franz. Argent fragile.

Ital. Argento fragile.

Engl. Brittle Silver-ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es ist von einer Mittelfarbe zwischen dunkel Bleygrau und Eisenschwarz, das sich zu-

weilen dem Stahlgrauen nähert, ins vollkommene Eisenschwarze übergeht, und sich bisweilen ins Dunkelschwarze zieht.

(Ge.) Man findet es derb, grob, klein, fein und sehr fein eingesprengt, als Ueberzug, dick und dünn angeflogen, zerfressen, klein drusig, rindenartig, unvollkommen klein knollig, partien - und nesterweise ein - und aufgewachsen, in flockenartigen Blättchen unvollkommen klein zackig, unvollkommen gestrickt, ganz klein zähnig ins Haarförmige übergehend und krystallisirt:

1) In undeutlichen und vollkommenen Linsen; die zuweilen Zwillingskrystalle bilden, wenn nämlich deren zwey mit ihren Seitenkanten zusammen gewachsen und an den Ecken abgestumpft sind, und einen einspringenden flachen Winkel bilden.

2) In undeutlichen und vollkommenen vier - und sechskantigen Linsen. *)

3) In undeutlichen und vollkommenen viereckigen, zuweilen an den Kanten und Ecken abgestumpften Tafeln,

*) Die sechskantigen Linsen sollen aus der Säule mit convexen Endflächen entspringen.

4) In ſechseckigen Tafeln,

5) In vierſeitigen, mit 4 auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen, zugeſpitzten Säulen,

6) In ſtark geſchobenen vierſeitigen, an den freyen Enden zugeſchärften Säulen. Die Zuſchärfungsflächen ſind auf die ſcharfen Seitenkanten aufgeſetzt, und zuweilen auch die Ecken der Zuſchärfungsflächen ſchwach abgeſtumpft,

7) In theils niedrigen, theils etwas langen ſechsſeitigen Säulen, die entweder

a. Vollkommen,*) oder

b. An den Endkanten und bisweilen auch an den Ecken der Endkanten mehr oder minder ſtark abgeſtumpft ſind;

c. In ſechsſeitigen Säulen mit vier auf die abwechſelnden Seitenkanten aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt,

d. In ſechsſeitigen mit ſechs auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt, an welchen bisweilen die Zuſpitzung wieder ſchwach abgeſtumpft erſcheint,

*) Die vollkommenen gleichwinkeligen ſechsſeitigen Säulen ſollen auch mit convexen oder auch concaven Endflächen vorkommen.

8) In ſehr flachen einfachen dreyſeitigen, meiſtens an den Spitzen ſtark abgeſtumpften und den dreyeckigen Tafeln ähnlichen Pyramiden; zuweilen ſind dieſe auch an den Ecken mehr oder minder abgeſtumpft, und endlich

9) In Rhomben.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind ſelten von mittlerer Gröſse, meiſtens klein, ſehr und ganz klein.

Die undeutlichen und vollkommenen Linſen ſind theils einzeln und zerſtreut ein- und aufgewachſen, theils zellig zuſammen gehäuft.

Die vier- und ſechskantigen Linſen kommen bald einzeln und zerſtreut, bald zellig und büſchelförmig zuſammen gehäuft, zuweilen auch mit den vier- und ſechseckigen Tafeln in kleinen Druſen beyſammen vor, und ſind theils mit Rothgiltigerze, theils mit geſchmeidigem Glanzerze, Leberkies u. ſ. w. verwachſen.

Die ſechseckigen Tafeln ſind bald zellig bald einander durchkreuzend, bald mit ihren Seitenflächen auf- und übereinander gewachſen, und bisweilen ſo zuſammen gehäuft, daſs ſie den Endflächen und Ecken der Tafeln ein in die Länge und Queere geſtreiftes unordentliches Anſehen geben.

Die vierſeitigen Säulen unter Nro. 5. fand ich ganz klein mit den ſechsſeitigen unter *c.* mit andern ganz kleinen unbeſtimmbaren Kryſtallen verwachſen.

Die unter Nro. 6. erſcheinen theils ganz klein einzeln mit den ſechsſeitigen, mit ſechs auf die Seitenflächen aufgeſetzten zugeſpitzten Säulen, theils mit den Tafeln und andern Kryſtallen verwachſen, theils klein und ſehr klein einzeln und in Druſen mit ihren Seiten- und Endflächen an- auf- über- und durcheinander verwachſen.

Die vollkommenen ſechsſeitigen Säulen finden ſich entweder einzeln in Geſellſchaft der Abänderung b. oder in Druſen zuſammen gehäuft, und die unter *b.* einzeln und zerſtreut auf- und eingewachſen, mit den Seiten- und Endkanten zuſammen gewachſen auf Leberkieſe u. ſ. w. ein- und aufgewachſen und auch mit dunklem Rothgiltigerze auf- über- und durcheinander verwachſen u. ſ. w.

Die ſechsſeitigen unter *c.* ſind bald einzeln mit andern ſpröden und geſchmeidigen Silberglanzerz-Kryſtalken verwachſen, bald in Druſen zuſammen gehäuft. Die flachen einfachen dreyſeitigen Pyramiden kommen theils mit den ſechseckigen Tafeln, theils in ganz

kleinen Drusen mit ihren Seiten- und Endflächen auf- und übereinander gewachsen vor, und werden entweder vom dunklen, derben Rothgiltigerze, oder vom derben spröden und wenig undeutlich krystallisirten, geschmeidigen Silberglanzerze begleitet.

Die Rhomben sind ganz klein und erscheinen theils einzeln und zerstreut, theils reihenförmig, theils an- auf- und übereinander gewachsen in ganz kleinen Drusen u. s. w.

(Ob.) Die Seitenflächen der Linsen sind glatt, zuweilen schwärzlich und schwach bunt angelaufen. Die schwärzlich angelaufenen sind bisweilen mit einer schwärzlich angelaufenen Haut von gediegen Silber überzogen, oder hin und wieder mit ganz feinkörnigem gediegen Silber besprengt.

Die Linsen, welche öfters auf und zwischen dem dunklen Rothgiltigerze einbrechen, sind drusig und haben nicht selten ganz kleine Rothgiltigerz-Krystalle ein- und aufkrystallisirt.

Die Tafeln sind glatt, zuweilen auch mit einer Haut von Braunkalk oder Kupferkies überzogen,

Die Seitenflächen der Säulen unter Nro. 5. sind glatt, die unter 6. stark in die Länge ge-

ſtreift, die unter 7. und ihren Abänderungen meiſtens in die Länge geſtreift; die an den Enden abgeſtumpften Säulen, welche mit kryſtalliſirtem Dunkelrothgiltigerz und geſchmeidigen undeutlich kryſtalliſirten Glanzerzkryſtallen verwachſen ſind, findet man zuweilen ſo aneinander verwachſen, daſs der Kern der Säule aus Rothgiltigerz und geſchmeidigen Silberglanzerz - Kryſtallen und der Ueberzug der Säule aus mehreren ineinander aufgewachſenen ſpröden Glanzerzſäulen zu beſtehen ſcheint. Dieſe Glanzerzſäulen zeigen in der Mitte der zuſammen gewachſenen Seitenflächen ihre Abſtumpfungen der Endkanten; ſie haben daher an den Seitenflächen zum Theil ein in die Länge geſtreiftes, zum Theil ein druſiges und zum Theil ganz klein zerfreſſenes Anſehen und erſcheinen an den Enden ſammt den Abſtumpfungen klein druſig.

Die ſehr flachen einfachen dreyſeitigen Pyramiden ſind glatt, bisweilen auch mit einer Haut oder Rinde vom Kupferkies überzogen.

(Gl.) Aeuſserlich iſt das derbe theils glänzend, theils wenig glänzend und auch nur ſchimmernd, das kryſtalliſirte ſtark und auch wenig glänzend.

Innerlich wechſelt ſein Glanz aus dem ſtark Glänzenden bis zum wenig Glänzenden und Schimmernden ab, und iſt überhaupt vom metalliſchen Glanze oder Schimmer.

(Br.) Sein Bruch zeigt meiſtens ein unebenes, zuweilen auch ein klein und flachmuſcheliges, ins unvollkommen Blätterige übergehendes Gewebe.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und wenig ſcharfkantig,

(Aus.) Das derbe hat theils klein, theils fein und ſehr fein körnige ausgezeichnete Stücke,

(Str.) Durch den Strich behält es ſeine Farbe, wird nicht glänzender und färbt bisweilen ein wenig ab,

(Härt.) Iſt weich,

(Feſt.) Spröde dem Milden ſich zuweilen nähernd,

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar, gränzt hin und wieder ans Zerreibliche und

(Schw.) Hält das Mittel zwiſchen ſchwer und auſſerordentlich ſchwer.

FINDORT.

Ungarn, Schemnitz, Rremnitz, Siebenbürgen, Boicza, Böhmen, Joachimsthal, Przbram, Woſchitz, Radiboſchitz u. a. m. Churſachſen, Himmelsfürſt unweit Freyberg, Johan Georgen-

ſtadt, Schneeberg u. a. ſehr wenig im Koliwaniſchen auf dem Schlangenberge u. a. O. m.

Anm. Der Stephani-Schacht, Finſterort, Brennerſtolln, Windſchacht, Windiſchleuthen, Maximilianſchacht, Altſiglisberg, Modernſtolln, der Hoferſtolln, die Waſſerbruchkluft, Johanniskluft u. a. m. haben vormahls reiche Ausbeute von ſprödem Silberglanzerze gegeben.

Die Gebirgsart, in welcher das ſpröde Silberglanzerz mit ſeinen Begleitern in dem Stephani-Schacht eingebrochen hat, iſt die nähmliche, welche bey dem geſchmeidigen Silberglanzerz angegeben wurde. Am gewöhnlichſten iſt das ſpröde Silberglanzerz auf graulichweiſsen kryſtalliſirten Amethyſtquarzdruſen, die in Bergkryſtall übergehen, und zuweilen ausgefreſsene Endflächen haben, oder auch durch eine zweyte Formation ſich auf die erſten Kryſtalle aufkryſtalliſirten, vorgekommen. Oefters erſcheint es kleindruſig mit einer Haut von Kupferkies überzogen, und mit geſchmeidigem Silberglanzerze in ſehr und ganz kleinen Kryſtallen verwachſen. Im ſchmutzig milch- und gelblichweiſsen mit erdigem Steinmark

gemengten, erhärteten, ins Zerreibliche übergehenden, vermuthlich aus verwittertem Thonporphyre entſtandenen Thone findet man graulichweiſse, zertrümmerte Amethyſtquarzkryſtalle von verſchiedener Gröſse eingeknettet oder zerſtreut eingewachſen. In dieſem Gemenge iſt das ſpröde Glanzerz grob, klein fein eingeſprengt, druſig, fleck- und neſterweiſe mehr oder minder häufig ein- und aufgewachſen erſchienen. Zuweilen iſt das derbe und kryſtalliſirte ſpröde Glanzerz mit mehr oder minder ſparſam zerſtreutem oder partien- und neſterweiſe geſchmeidigem derbem, zackigem, tropfſteinartigem, theils blau angelaufenem, theils mit einer Kupferkieshaut überzogenem Glanzerze auf- und eingewachſen vorgekommen. Das ſpröde Glanzerz iſt auch hin und wieder mit mehr oder minder häufigem eingeſprengtem derbem Kupfer- und Schwefelkies, ganz klein graupigem und derbem Bleyglanz, und derber gelber, brauner oder ſchwarzer Blende in zertrümmertem Quarze alſo verwachſen, daſs man daſſelbe öfters nur durch den Strich erkennen kann.

Auf derbem und kryſtalliſirtem Quarze fand es ſich derb, eingeſprengt, in einfachen drey-

dreyſeitigen Pyramiden und ſechseckigen Tafeln. Die Kryſtalle waren theilweiſe mit der Kupferkieshaut überzogen. Das linſenförmige und tafelartige war theils auf wenig derbem geſchmeidigem, theils auf klein zackigem knolligem, zelligem, zerfreſſenem und unvollkommen dendritiſchem, mit einer Kupferkiesrinde überzogenem Silberglanzerz ein- und aufgewachſen; bisweilen ſind auf dieſen Stücken noch ſehr und ganz kleine Kalkſpathkryſtalle, theils zellig, theils ganz klein traubig und klein nierenförmig zuſammen gehäuft, hin und wieder als Ueberzug, oder in ganz kleinen einzelnen zerſtreuten und gewöhnlich etwas abgeriebenen Drüschen ein- und aufgewachſen u. ſ. w.

Das ſpröde Silberglanzerz vom Finſterort iſt im gelblichweiſsen, theils zelligen, theils zerfreſſenen Quarze und im erhärteten mit Quarz gemengten Thone vorgekommen. Es ward von dunklem Rothgiltigerze begleitet, und in dem zelligen grünlichen ins Gelblichweiſse fallenden Quarze iſt das ſpröde Glanzerz in den Höhlungen neſterweiſe ganz klein zähnig ins Haarförmige übergehend eingebrochen. Im Brennerſtolln iſt es verſchiedentlich auf pyramidalem graulichweiſsem und

zerfressenem derbem Quarze gefunden worden, auf dem Windschacht mit derbem Kalkspath, Bleyglanz, Kupferkies und Braunkalk. Der Kalkspath war zuweilen mit einer Rinde von ganz klein nierenförmigem und traubigem Chalcedon überzogen. Zu Windischleithen wurde es ehemals im gelblichweissen blaulich schwarz gefärbten zelligen und mit grossen pyramidalen Eindrücken bezeichneten Quarze, als Ueberzug, ganz fein und reich eingesprengt angetroffen. In den Vertiefungen der pyramidalen Eindrücke bemerkte man häufig derbes, drusiges und nadelförmiges geschmeidiges Silberglanzerz, gestrickt und zusammen gehäuft ein gewachsen. Auf dem Maximiliani - Schachte ist theils derbes, theils in flachen einfachen dreyseitigen Pyramiden und sechseckigen Tafeln krystallisirtes sprödes Glanzerz im derben und krystallisirten mit Braunkalk gemengten Quarze eingebrochen. Auf dem Siglisberger - Schachte ist das spröde Glanzerz vor Zeiten auf derbem mit Braunkalke verwachsenem Quarze rindenartig oder kleindrusig mit lichtrothem drusigem Zinnober und derbem Schwefelkies gemengt vorgekommen; auch fand man es auf graulichweissem, im

Blaſsfleiſchrothe fallendem mit Chalcedon gemengtem derbem und druſigem hin und wieder mit einer ſchmutzig röthlich weiſsen Braunkalkrinde überzogenem Quarze: auf dieſem Quarze iſt es derbe, klein und fein eingeſprengt, ganz klein unvollkommen zackig, druſig und in undeutlichen ganz kleinen Kryſtallen auf- und eingewachſen angetroffen worden. Unter den Kryſtallen konnte ich nur die vier- und ſechsſeitigen zugeſpitzten Säulen erkennen; ich fand dieſelbe mit ganz kleinkörnigem derbem und zerfreſſenem Bleyglanze, wenig derber und kryſtalliſirter braunerBlende, ganz klein und fein eingemengtem Kupfer- und Schwefelkies verwachſen.

Auf dem Joſephi-Stolln in der Hodritz hat man im druſig zerfreſſenem und mit ganz kleinen rhomboidaliſchen weiſs- und gelblichbraunen Braunkalkkryſtallen verwachſenem Quarze derbes eingeſprengtes und in ganz kleinen Rhomben kryſtalliſirtes ſprödes Glanzerz, das mit derbem und ganz klein kryſtalliſirtem Schwefelkies durchſprengt war, vor mehreren Jahren vorgefunden. Der Modernſtolln, Maximiliani-Schacht und andere Gruben in der Gegend von Schemnitz haben die . 'chen derben, feinkörnigen Stücke

geliefert, welche man mit ganz klein kryſtalliſirten theils ganzen, theils zertrümmerten graulichweiſsen Amethyſtquarzkryſtallen, Eiſenocker und derbem Kupfer- und Schwefelkies durchſprengt und verwachſen findet. In der Waſſerbruchkluft iſt das linſenförmig kryſtalliſirte ſpröde Glanzerz mit gediegen Silber und geſchmeidigem Silberglanzerze eingebrochen. Auf dem Hofer- und Antoni von Padua-Stolln wurde vor Zeiten auf dem geſchmeidigen und ſpröden Glanzerze haarförmiges gediegen Gold auf- und eingewachſen gefunden.

In den Kremnitzer Gruben auf dem Anna-Mariahilfer-Rudolphi-und Mathias-Schachte u. a. iſt das ſpröde Silberglanzerz derb, angeflogen eingeſprengt, druſig als Ueberzug und kryſtalliſirt bald auf graulichweiſsem, ins blaſs Blaulichgraue fallendem derbem, mit Braunkalk gemengtem Quarze, bald auf derbem, milch-und graulichweiſsem, zelligem, zerfreſſenem, traubig und nierenförmig zuſammen gehäuftem, kryſtalliſirtem Amethyſtenquarze, bald auf dergleichen Druſen von zuſammen gehäuftem Quarze, die zuweilen auch aus ſehr und ganz kleinen Kryſtallen beſtanden und mit Eiſenocker überzogen wa-

zen u. s. w. eingebrochen. Der derbe Quarz, auf und in welchem die Quarzdrusen einkrystallisirt sind, ist theils mit aderigem und derbem ganz feinkörnigem Schwefelkies durchzogen und verwachsen, theils sind diese Quarzdrusen am Grunde mit derbem Kupfer- und Schwefelkiese mehr oder minder häufig oder sparsam gemengt, besprengt und verwachsen, auch mit mehr oder weniger theils röthlich - theils gelblich - und schmutzigweissem erdigem aufgelöstem Thone oder Braunkalk bestreut und hin und wieder gemengt. Das spröde Glanzerz ist meistens mit dunklem und ganz klein krystallisirtem Rothgiltigerz, öfters auch mit ganz klein drusigem Kupfer- und Schwefelkies in die drusigen Quarzkrystalle ein- und aufgewachsen; und hin und wieder erscheint sparsam auf dem spröden Glanzerze theils ganz klein zähniges, theils zackiges, körniges eingesprengtes, theils eingewachsenes und in ganz kleinen Blättchen aufgewachsenes gediegen Gold.

Die böhmischen spröden Glanzerze von Joachimsthal kommen derb eingesprengt, kleindrusig, in Linsen, Tafeln, Säulen u. s. w. sehr und ganz klein, seltener von mittlerer Grösse mit dunklem Rothgiltigerze, ge-

ſchmeidigem Silberglanzerze, Kalkſpath und Braunkalke, druſigem derbem und kryſtalliſirtem Leberkieſe bald auf der Joachimsthaler Wacke, bald auf röthlichem mit Braunkalk verwachſenem Hornſteine, Gneus u. ſ. w. vor.

Das Vorkommen des ſächſiſchen ſpröden Glanzerzes iſt hinlänglich bekannt. Von dem ſibiriſchen habe ich nur zwey Stücke geſehen. Eines davon fand ſich im derben, aſchgrauem, körnigem Baryt, der bald fein eingeſprengten, bald aderig und fleckweiſe eingewachſenen Kupferkies, bald ganz klein eingeſprengte derbe braune Blende bey ſich führte. Das andere Stück war derb und vollkommen eiſenſchwarz und mit derbem Kupferlaſur hin und wieder verwachſen.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete ſind mehrere groſse Stücke von ſprödem Glanzerze aufbewahret. Ein kleindruſiges von Stephani Schachte, welches mit der Gebirgsart 17 Pfund 1 und ¼ Loth wiegt. Ein ſchönes Stück auf zelligem mit pyramidalen Eindrücken bezeichnetem und ganz mit ſprödem Glanzerze verwachſenem und überzogenem Quarze, in deſſen Vertiefungen nebſt dem ſpröden Glanzerze reiclich eingewach-

ſenes, nadelförmiges geſtrickt und gegittert zuſammen gehäuftes, geſchmeidiges Silberglanzerz eingewachſen iſt, von Windiſchleithen aus Schemnitz. Dieſes wiegt 3 Pfund und ½ Loth. Mehrere Stücke mit hochrothem druſigem Zinnober verwachſen von Siglisberge. Ganz klein zähniges ins Haarförmige übergehendes vom Finſterort. Ein kleines derbes Stück vom Clausthal am Harz mit einem eingewachſenen groſsen Schwefelkieskryſtall. Zerfreſſenes mit gelber Blende und Kupferkies von Woſchitz aus Böhmen u. a. m.

Herr Doctor von Kirchmayer beſitzt in ſeiner Sammlung ein groſses Stück von Stephani-Schacht aus Schemnitz, welches auf geſchmeidigem Silberglanzerz, das mit Kupferkies überzogen iſt, linſenförmiges und tafelartiges ſprödes Glanzerz auf- und eingewachſen hat. Ein anderes aus Böhmen; auf deſſen dunklen Rothgiltigerzkryſtallen ſind theils vierkantige Linſen, theils undeutliche ſechseckige Tafeln einkryſtalliſirt und auf dieſen ganz kleine zerſtreute Rothgiltigerzkryſtalle ein- und aufgewachſen.

In der Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna ſieht man unter andern Stücke von Kremnitz, auf welchen gediegen Gold auf-

gewachſen iſt, mehrere von Joachimsthal in Böhmen, worunter die ſechsſeitigen an den Enden abgeſtumpften Säulen ſich finden, die mit dunklen Rothgiltigerzkryſtallen zuſammen und aneinander gewachſen ſind, Tafeln und Linſen u. a. m. Eine Druſe von den ſtark geſchobenen vierſeitigen, an den Enden zugeſchärften Säulen, worinn die zwey gegenüber ſtehenden ſtumpfen Seitenkanten durch die in die Länge gezogenen Streifen ſo verſteckt liegen, daſs man dieſelben nur für breite in die Länge geſtreifte Säulen beſtimmt hat. Dieſe Druſe iſt vom alten grünen Zweig zu Freyberg in Sachſen. Hier liegt auch noch ein derbes Stück ſprödes Glanzerz aus Sibirien.

Herr von Jacquin bewahret in ſeiner Sammlung ſchöne Stücke von den alten und neueren Anbrüchen aus Schemnitz und Kremnitz nebſt a. m. Nach dieſem und meinem geringeren Vorrathe habe ich die äuſsere Beſchreibung entworfen.

Das ſpröde Glanzerz geht ins dunkle Rothgiltigerz über, von dem es beynahe immer begleitet wird; auch ſcheint es mit dem geſchmeidigen Silberglanzerze verwandt zu ſeyn. Das ſächſiſche ſpröde Glanzerz ſoll un-

mittelbar ins Weifsgiltigerz übergehen, und die ungarifchen fpröden Glanzerze find zuweilen fparfam mit einem kleinkörnigen lichtgrauen Erze gemengt und verwachfen, welches noch nicht unterfucht ift, und vielleicht das Mittel hält, zwifchen dem Weifsgiltigerze und fprödem Glanzerze.

GEBRAUCH.

Es wird auf Silber verfchmelzt und die fchwarzen derben feinkörnigen von Schemnitz haben bis 800 Loth Silber im Ctr. gegeben.

BENENNUNG.

Von feiner Brüchigkeit hat es den Beynamen Sprödes erhalten. In Ungarn wurde es Röfchgewächs oder Schwarzgülden genannt.

§. 58.

9. Gattung.

Rothgiltigerz.

I. ART. DUNKLES ROTHGILTIGERZ.

Franz. Argent d'un rouge foncé.
Ital. Argento roffo ofcuro.
Engl. Deepred Silver - ore.

(Fa.) Es ist theils von frisch und dunkel bley-grauer ins dunkel Koschenillrothe fallender Farbe, theils und zwar am gewöhnlichsten von einer Mittelfarbe zwischen Bleygrau und Koschenillroth, die sich nicht selten dem Eisenschwarzen nähert, oder ganz in dasselbe übergeht.

(Ge.) Man findet es derb, grob klein und fein eingesprengt, aderig, dick und dünn angeflogen, vollkommen und unvollkommen dendritisch angeflogen, seltener in Platten, öfters in theils zerfressenen, theils ganz klein zellig, theils kleintraubigen und kleinnierenförmigen zusammen gehäuften Drusenhäutchen und krystallisirt:

1) In sechsseitigen Säulen, die entweder

a. Volkommen, oder

b. An den freyen Enden mit drey auf die abwechselnden Seitenkanten, theils gleichen, theils ungleichen Flächen flach zugespitzt, die zuweilen an den Ecken der End- und Seitenkanten schwach abgestumpft und zuweilen auch die Zuspitzungskanten und die Sitze der Zuspitzung schwach abgestumpft haben. Seltener mit drey Flä-

chen; wovon zwey auf die gegenüber stehenden Seitenflächen und die dritte auf einer Seitenkante aufgesetzt ist, zugespitzt;

c. An den freyen Enden mit 6 auf die Seitenflächen aufgesetzten Flächen zugespitzt;

d. In sechsseitigen an den Seitenkanten zugeschärften und an den Enden mit sechs auf die Seitenflächen aufgesetzten Flächen zugespitzt;

e. In sechsseitigen an den Endkanten und Ecken abgestumpften Säulen;

f. An den abwechselnden Seitenkanten abgestumpften Säulen;

g. In breiten plattgedruckten, sechsseitigen Säulen, die zuweilen an den Endkanten abgestumpft sind,

h. In hohlen sechsseitigen Säulen.

2) In rechtwinkeligen vierseitigen Säulen, die zuweilen an den freyen Enden mit vier auf die Seitenflächen aufgesetzten Flächen flach zugespitzt sind;

3) In nadel- und haarförmigen Säulen;

4) In achtseitigen, mit acht auf die Seitenflächen aufgesetzten Flächen zugespitzt;

5) In drey- und sechsseitigen Pyramiden, meistens mit convexer Oberfläche, die Spitze

nicht felten abgeftumpft, oder mit drey Flächen zugefpitzt;

6) In einfachen etwas fpiefsigen, fechsfeitigen Pyramiden, die fich theils in eine Spitze, theils in eine kleine Schärfe endigen, und

7) In einfachen fechsfeitigen Pyramiden, die an den Endkanten der Grundfläche fchwach abgeftumpft und an dem Ende mit drey ganz kleinen auf die abwechfelnden Seitenkanten aufgefetzten Flächen flach zugefpitzt find.

(Gr.) Die Kryftalle find von mittlerer Gröfse, klein fehr und ganz klein.

Die vollkommenen fechsfeitigen Säulen find theils einzeln und zerftreut, theils verfteckt in ihre Steinarten eingewachfen, theils und zwar meiftens mit ihren Seitenflächen fo zufammen - auf - über-und durcheinander verwachfen, dafs man öfters nur die Endflächen, oder Theile von den Seitenflächen gewahr wird, welches die Beftimmung ihrer Kryftallgeftalt fehr erfchweret. Zuweilen find diefe Säulen fo niedrig, dafs fie fich fchon den dicken fechseckigen Tafeln nähern. Die fechsfeitigen mit drey Flächen zugefpitzten Säulen find öfters nur an den Zufpitzungsflächen fichtbar, die übrigen Flächen aber

(durch Verwachſung der Kryſtalle) gar nicht zu erkennen.

Die ſehr und ganz kleinen Kryſtalle mit den nadel- und haarförmigen kommen öfters mit dem druſigen Rothgiltigerze, mit derbem und kryſtalliſirtem ſprödem Glanzerze und ſo weiter verwachſen vor. Die plattgedruckten ſechsſeitigen Säulen bilden durch Zuſammenhäufung zuweilen dendritiſche Geſtalten, und die ganz kleinen ſechsſeitigen Säulen ſind bisweilen linſenförmig zuſammen gehäuft und zellig auf- und eingewachſen. Die unter Nro. 2. erſcheinen ſehr und ganz klein mit Nro. 5. einzeln und zerſtreut, oder in Geſellſchaft anderer ſehr und ganz kleiner ſäulenförmiger Kryſtalle ein- und aufgewachſen. Auch die unter Nro. 6. fand ich zwiſchen den ſäulenförmigen Kryſtallen einzeln und zerſtreut ein- und aufgewachſen. Die achtſeitigen Säulen aber habe ich nicht geſehen.

(Ob.) Die Oberfläche der derben Stücke und der klein druſigen iſt zuweilen ſchwarz, blau, oder bunt angelaufen; bisweilen ſind auch die Kryſtalle mit einer dünnen Rinde vom Braunkalke überzogen.

Die Seitenflächen der Säulen ſind meiſtens glatt, zuweilen auch in die Länge geſtreift, theils auch an den Seiten- und Endflächen zerfreſſen, oder kleindruſig, theils hin und wieder ausgehöhlt, oder mit ganz kleinen Rothgiltigerz-Kryſtallen beſtreut, und haben bisweilen Leberkies- und ſpröde Glanzerzkryſtalle auf- und eingewachſen; ſeltener entdeckt man auf denſelben ſparſam klein druſiges gediegen Silber, oder gediegen Gold. Die Zuſpitzungsflächen ſind zuweilen in die Länge, ſeltener in die Queere geſtreift.

(Gl.) Das derbe iſt äuſſerlich bald glänzend, bald wenig glänzend, bald nur ſchimmernd.

Das Kryſtalliſirte meiſtens ſtarkglänzend, zuweilen auch nur glänzend, von einem demantartigen Glanze, der ſich dem metalliſchen nähert.

Innerlich iſt es theils glänzend, theils wenig glänzend und auch nur ſchimmernd, von obbenanntem Glanze oder Schimmer.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein unebenes Gewebe, welches ſich zuweilen ins Kleinmuſchelige verläuft, und ins unvollkommen Blätterige übergeht, welches letztere das Hauptgewebe des dunklen Rothgiltigerzes zu ſeyn ſcheint.

(Gest.) Die Bruchstücke sind unbestimmt-eckig und nicht ganz stumpfkantig,

Auch das derbe hat grob- und kleinkörnige ausgezeichnete Stücke,

(Durch.) Ist undurchsichtig, oder nur an den Kanten durchscheinend, das krystallisirte hingegen mehr oder weniger stark durchscheinend;

(Str.) Gibt einen dunkeln oder lichten koschenillrothen Strich, der zuweilen ins Karmesinrothe fällt;

(Härt.) Es ist weich,

(Fest.) Hält das Mittel zwischen milde und spröde,

(Zus.) Ist sehr leicht zerspringbar und

(Schw.) Schwer.

FINDORT.

Schemnitz und Kremnitz in N. Ungarn, Felsobanya, Foghatgymas in Oberungarn, Poicza in Siebenbürgen, Böhmen zu Joachimsthal, Radiboschitz u. a. m. Chursachsen, Himmelsfürst, Freyberg, Grosvoigtsberg u. a. m. Andreasberg auf dem Harz, Schwaben auf dem Schwarzwalde, Allemont im Dauphine u. a. m.

Anm. Die Schemnitzergruben in Ungarn haben vormahls reichliche Ausbeute von dunklem Rothgiltigerze gegeben, der sich mehr durch seinen Reichthum an Silber, als durch

besondern und regelmäſsigen Geſtalten auszeichnete und hierinfalls von den böhmiſchen aus Joachimsthal, dem ſächſiſchen und v. a. O. m. übertreffen wurde.

Auf dem Alt-Siglisberge zu Schemnitz iſt das dunkle Rothgiltigerz dick und dünn angeflogen mit derbem und eingeſprengtem ſprödem Glanzerze auf ſchmutzig grauem derbem, mit einer dünnen Quarzrinde überzogenem Quarze und mit druſigem, mit Braunkalk gemengtem Quarze durchzogen vorgekommen. Zu Eiſenbach in dem Antoni-Stolln iſt derbes in ſechsſeitigen Säulen nadel- und haarförmiges dunkles Rothgiltigerz im weiſsgrauen klein zelligen mit Braunkalk gemengten Quarze mit ſprödem derbem Glanzerze eingebrochen, ferner derbes Rothgiltigerz im derben gelblichweiſsen Kalkſpath mit eingeſprengtem Schwefelkies u. ſ. w. In der Hodritſch auf dem Finſterort iſt das Rothgiltigerz derb und kryſtalliſirt auf derbem und druſigem Quarze mit derbem Bleyglanze und eingeſprengtem Kupferkies im klein druſigen und zelligen mit einer Rinde von Braunkalk überzogenen Quarz u. ſ. w. gefunden worden. Kupfer und Schwefelkies, ſprödes Glanzerz ſind beynahe immer ſeine Begleiter.

Da das Rothgiltigerz in den übrigen Schemnitzergruben beynahe immer in Gesellschaft des spröden Glanzerzes erschienen ist, von welchem ich schon oben die Gang- und Erzarten angegeben habe, so kann ich auch hier von den Kremnitzergruben, die schon bey dem spröden Glanzerze genannt wurden, nichts weiter anmerken, als dass in diesen das Rothgiltigerz öfters schöner, als in den Schemnitzergruben eingebrochen ist. Ausser den schon angezeigten Gang- und Erzarten ist auf dem Mathiasschachte in Kremnitz das dunkle Rothgiltigerz in zerfressenen, zellig und klein nierenförmigen zusammen gehäuften Drusenhäutchen, und krystallisirt auf derbem graulich und schmutzig weissem mit kleinen Quarzdrusen durchzogenem und verwachsenem Quarze vorgekommen, der mit vielem sprödem Glanzerze, derbem und krystallisirtem Schwefelkies und eingesprengtem derbem Kupferkiese gemengt war. In diesem Schachte fand man das Rothgiltigerz in mancherley Gestalten, mit vielem derbem, und krystallisirtem sprödem Glanzerze, auf derbem schmutzig grauem und schmutzig weissem Quarze, der mit ganz klein nierenförmig zusammen gehäuften Quarzkry-

ſtallen auf- und überkryſtalliſirt und mit ſehr kleinen, graulichweiſsen, rindenartig hin und wieder eingewachſenen Amethyſtquarz-Kryſtallen durchzogen war. In und auf dieſen Quarzdruſen iſt das Rothgiltigerz theils angeflogen, theils druſig, theils derb und kryſtalliſirt mit derbem und kryſtalliſirtem ſprödem Glanzerze verwachſen eingebrochen. Der Quarz war mit vielem derbem Schwefelkies durchſprengt, und hatte hin und wieder etliche Zwanzigecke von Schwefelkies ein- und aufgewachſen; auch bemerkte man fleckweiſe ſparſam eingemengten röthlichweiſsen erdigen Braunkalk, zerſtreut eingewachſene, graulichweiſse, ſehr und ganz kleine tafelartige Barytkryſtalle, und hin und wieder ganz fein eingeſprengtes gediegen Gold, welches auch ſparſam auf dem ſpröden Glanzerze in kleinen Punkten aufgeſtreut erſchien. In den Kremnitzer-Gruben hat zuweilen geſchmeidiges Silberglanzerz das Rothgiltigerz begleitet, auch derber eingeſprengter Kupferkies und öfters das gediegen Gold, welches aber in den Schemnitzergruben mit dem ſpröden Glanzerze und Rothgiltigerze weit ſeltener vorgekommen iſt.

Auf dem Barbaraſtolln zu Felſobanya kommt zuweilen derbes, angeflogenes eingeſprengtes, in Druſenhäutchen zuſammen gehäuftes und ſparſam kryſtalliſirtes dunkles Rothgiltigerz auf aſchgrauem ins Schwärzlichgraue fallendem Hornſteine vor, der mit aderig braun rothem Hornſteine und mit ganz klein druſigem Quarze hin und wieder verwachſen iſt, viel eingeſprengten derben Schwefelkies, wenige derbe braune Blende, ſprödes eingeſprengtes Glanzerz und derben fein eingeſprengten Bleyglanz enthält. Zu Foghatgymas in Oberungarn bricht im grauen derben mit ganz klein druſigen Quarzklüften durchzogenen Quarze eingeſprengtes und angeflogenes derbes Rothgiltigerz. Der Quarz hat viel eingeſprengten derben Kupferkies, etwas ſprödes Glanzerz und wenig derben Bleyglanz, enthält wenig Braunkalk und iſt hin und wieder mit Eiſenocker gefleckt.

Zu Boicza in Siebenbürgen iſt theils derbes, theils angeflogenes, theils eingeſprengtes, theils in vollkommenen kleinen ſechsſeitigen Säulen dunkles und lichtes Rothgiltigerz auf ſchmutzigem grauem derbem, mit vielem blaſs grünlichgrauem Thone und ſchmutzig röthlichweiſsem erdigem Braun-

kalke gemengten und zertrümmerten Quarzbrocken eingebrochen; dieſes Gemenge iſt mit ganz klein und fein eingeſprengtem derbem Schwefelkies durchſprengt, und mit ſehr und ganz kleinen graulichweiſsen rindenartig zuſammen gehäuften Amethyſtquarz-Kryſtallen überzogen; in dieſer Druſe iſt das Rothgiltigerz mit derber und kryſtalliſirter gelber Blende, derbem und kryſtalliſirtem Bleyglanz, und vielen ſpröden Glanzerzkryſtallen ein- und aufgewachſen, und dieſe ganze Druſe iſt hin und wieder mit ſchmutzig und blaſs röthlichweiſsen ſehr und ganz kleinem rhomboidaliſch kryſtalliſirtem blätterigem Braunkalke, der ſich unvollkommen kleintraubig zuſammen gehäuft hat, fleck- und ſtellenweiſe überzogen und auf die verſchieden beyſammen liegenden Erzarten ein- und aufgewachſen.

Das Joachimsthaler dunkle Rothgiltigerz bricht theils auf und im derbem, theils auf druſigem zerfreſſenem tafelartigem und ſäulenförmigem Leberkies, theils auf graulich weiſsem in flachen doppelt-dreyſeitigen Pyramiden kryſtalliſirtem und zellig zuſammen gehäuftem Kalkſpathe, theils auf thonigem Quarze, theils auf derbem blätterigem mit

kugeligen Eindrücken bezeichnetem Braunkalk im Thonſchiefer u. ſ. w. ein. Auſser dem Leberkies begleitet das Rothgiltigerz auch ſprödes Glanzerz u. ſ. w.

Zu Radiboſchitz in Böhmen kommt das dunkle Rothgiltigerz dick und dünn angeflogen, aderig, derb u. ſ. w. auf etwas aufgelöſtem Gneuſe, der mit wenig eingeſprengtem Schwefelkies und derbem Bleyglanz gemengt iſt, vor. Auch bricht es derb in graulichweiſsem, theils derbem, theils kryſtalliſirtem Amethyſtquarze. Das derbe iſt begleitet von derbem Bleyglanz, gelber derber Blende, eingeſprengtem derbem Arſenikkies, und einem grob eingeſprengten fahl bleygrauen Erze, das dem Weisgiltigerze ähnlich ſieht. Das kryſtalliſirte Rothgiltigerz bricht in ſehr und ganz kleinen Kryſtallen mit derben, und kryſtalliſirten ſpröden Glanzerzkryſtallen verwachſen, auf graulichweiſſen ins Milchweiſse ſich hin und wieder ziehenden Amethyſtquarzdruſen, die mit derbem und kryſtalliſirtem Bleyglanz, derber brauner und kryſtalliſirter Blende, derbem Kupferkies, ganz klein körnigem und derbem Schwefelkies verwachſen, oder mit dieſem häufig durchſprengt ſind. Die Druſen

ſind nebſt dieſem Gemenge noch hin und wieder mit graulich und gelblich weiſsen ins Braune fallenden ganz kleinen Braunkalkkryſtallen, die man theils einzeln und zerſtreut, theils zellig und unvollkommen klein nierenförmig zuſammen gehäuft ſieht, auf die verſchiedene Kryſtalle ein- und aufkryſtalliſirt. Auf dem Grunde der Quarzdruſen bemerkt man theils wenig anſiehenden verwitterten Gneuſe, theils derben, mit derbem Bleyglanze und wenig derbem und klein druſigem Quarze und derber brauner Blende gemengtem Schwefelkies, der auf einer mit vielem derbem Rothgiltigerze in Druſenhäutchen und kleinkörnigen Stückchen gemengt und verwachſener Rinde von ſprödem Glanzerze auf- und eingewachſen iſt.

Die churſächſiſchen dunklen Rothgiltigerze ſind hinlänglich in dem bergmänniſchen Journal 1789. S. 957. beſchrieben.

Das dunkle Rothgiltigerz vom Andreasberg auf dem Oberharze, kommt theils auf Bleyglanz, der mit ſehr vielem Quarze, vielem Schwefelkieſe und etwas Kalkſpath gemengt iſt, theils im Quarze mit aufliegendem Zeolithe, theils mit ſehr vielem Quarze und Kalkſpathe, vielem Leberkieſe und etwas

Bleyglanz gemengt, theils zwiſchen zelligen und in ganz kleinen vollkommenen ſechsſeitigen reihenförmig auf- und übereinander gewachſenen Kalkſpathkryſtallen ein- und aufgewachſen vor, mit vielem derbem Bleyglanze, der in derbem anſtehendem ſchmutzig weiſsem Quarze ein- und aufgewachſen iſt. In dieſem Quarze, der hin und wieder mit wenig derbem Kalkſpathe gemengt iſt, ſind zerſtreute kleine Kugeln von gediegen Arſenik eingewachſen, die meiſtens aufgebrochen und ſelten ganz ſind. Der gediegen Arſenik ſoll auf dem Harz meiſt reiche Erznieren, vornehmlich derbes Rothgiltigerz umſchlieſsen, und iſt von krummſchaligen ausgezeichneten und abgeſönderten Stücken, die ſich nach der Form der eingefaſsten Erznieren richten, u. ſ. w. vor.

Das dunkle Rothgiltigerz von Allemont in Dauphiné bricht im derben Kalkſpathe ein, der mit wenig Schwefelkieſe gemengt und hin und wieder mit Kobaltbeſchlag und kleinen Flecken von Nickelocker beſprengt iſt, und wenig derbe braune Blende eingemengt hat.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete werden viele groſse, derbe und kryſtalliſirte Stücke,

nebſt kleineren von Kremnitz, Schemnitz, Churſachſen, vom Harze, Joachimsthal aus Böhmen, Amerika u. a. O. aufbewahret. Des Herrn Grafen von Wrbna Sammlung enthält ſchöne Stücke von Joachimsthal, eine Druſe vom Harz u. a. m. Herr Doctor von Kirchmayer beſitzt nebſt einer groſsen Druſe von Joachimsthal eine kleine von der Hodritſch aus Schemnitz u. a. m.

Das dunkle Rothgiltigerz bricht beynahe immer in Geſellſchaft des ſpröden Silberglanzerzes, zuweilen auch mit geſchmeidigem Silberglanzerze ein. Es geht in das lichte Rothgiltigerz über, und iſt genau mit dem ſpröden Glanzerze verwandt. Zuweilen kann das kryſtalliſirte und derbe ſpröde Glanzerz mit dem Rothgiltigerze verwechſelt werden, der rothe Strich aber, den das Rothgiltigerz gibt, wird die Verwechslung aufheben.

GEBRAUCH.

Aus dieſem Erze wird reichlich gediegen Silber gewonnen.

BENENNUNG.

Sein Name iſt von ſeiner Farbe hergeleitet, und anſtatt reichhaltiges rothes Silbererz würde

es giltiges Erz vom gelten, einen Werth haben u. ſ. w. genannt. Die ungariſchen Bergleute nennen es Rothgülden, vielleicht von dem Goldgehalte, den dieſes Erz vorzüglich in Kremnitz öfters verräth.

§. 59.

II. ART. LICHTES ROTHGILTIGERZ.

Franz. Argent d'un rouge clair.
Ital. Argento roſſo chiaro.
Engl. Clearred Silver - ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt theils von bleygrauer ins Kirſchrothe übergehender Farbe, theils von einer Mittelfarbe zwiſchen koſchenillroth und bleygrau, theils von einer Mittelfarbe zwiſchen koſchenill und blutroth. Die koſchenillrothe Farbe iſt bald dunkel bald hoch und licht. Die blutrothe Farbe geht bey dieſem Erze durch das Hyacinthrothe bis ins Morgenrothe über.

(Ge.) Man findet es derb, grob, klein, fein und ſehr fein eingeſprengt, dick und dünn, bisweilen auch dendritiſch angeflogen, zellig, zerfreſſen, in Druſenhäutchen, klein traubig und kryſtalliſirt;

1) In ſechsſeitigen Säulen

a. Vollkommen, oder

b. An den Endkanten und Ecken abgeſtumpft,

c. In ungleich - winckeligen ſechsſeitigen Säulen an den freyen Enden mit ſechs auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen ziemlich ſpitzwinkelig zugeſpitzt, die Ecken der abwechſelnden Zuſpitzungsflächen ſchwach, und die Zuſpitzung ſelbſt ſchwach abgeſtumpft. An dieſen Säulen ſind zuweilen etliche Seitenkanten zur Hälfte abgeſtumpft, und mit ihren Seitenflächen zuſammen und in einer hin und wieder blaulich angelaufenen Braunkalkdruſe eingewachſen; die Seitenflächen dieſer Säulen ſind mit ganz kleinen eingewachſenen Rothgiltigerz - Kryſtallen beſprengt.

d. In plattgedruckten ſechsſeitigen Säulen, mit zwey gegenüberſtehenden breitern und vier ſchmälern Seitenflächen, die zuweilen an den Seitenkanten hin und wieder und an den Endkanten der breiten Seitenflächen mehr oder minder ſtark abgeſtumpft, und an den Ecken der Seitenkanten theils ungleich zugeſchärft, theils abgeſtumpft erſcheinen.

e. In ſechsſeitigen theils gleich - theils ungleich - winckeligen, an den Enden mit drey Flächen auf die abwechſelnden Seitenkanten aufgeſetzten Flächen, flach zugeſpitzten Säulen; die Zuſpitzungsflächen dieſer Säulen ſind zuweilen auch auf die abwechſelnden Seitenflächen aufgeſetzt, an den abwechſelnden Seitenkanten abgeſtumpft, und an den Ecken der abgeſtumpften Seitenkanten zugeſchärft,

f. In ſechsſeitigen Säulen an den Enden mit ſechs auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen bald flach, bald ziemlich ſpitzwinkeilg zugeſpitzt, und zuweilen nochmahls mit ſechs auf die erſten Zuſpitzungsflächen aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt. An den nur mit 6 Flächen zugeſpitzten Säulen ſind bisweilen die abwechſelnden Seitenkanten oder die Ecken dieſer Kanten zugeſchärft.

2) In nadelförmigen Säulen;

3) In geſchobenen vierſeitigen Säulen, an den Ecken der ſcharfen Seitenkanten zugeſchärft, oder an den freyen Enden mit ſechs Flächen, wovon vier auf die ſcharfen Seitenkanten, und zwey auf die gegenüberſtehenden Seitenflächen aufgeſetzt ſind, flach zugeſpitzt und die Zuſpitzung wieder ſchwach

abgeſtumpft; oder an den Endkanten abgeſtumpft, und an den Endflächen flach zugeſchärft, die Zuſchärfungsflächen auf die Ecken der ſcharfen Seitenkanten aufgeſetzt;

4) In einfachen ſpieſsigen ſechsſeitigen Pyramiden;

5) In einfachen ſcharf-winkeligen ſechsſeitigen Pyramiden, entweder

a. Vollkommen oder

b. Mit zwey gegenüber ſtehenden breiten und vier ſchmälern Seitenflächen, die an den ſchmälern Seitenkanten abgeſtumpft, ſich meiſtens in eine Schärfe, ſeltener in eine Spitze endigen;

c. Mit vier gegenüber ſtehenden, unter einem ſehr ſtumpfen Winkel zuſammen ſtoſſenden breiten und zwey ſchmälern Seitenflächen, die an den Kanten der ſchmälern Seitenflächen zuweilen ſchwach abgeſtumpft ſich in eine Schärfe enden, oder an dem Ende theils mit drey auf die abwechſelnden Seitenkanten, theils auf die abwechſelnden Seitenflächen aufgeſetzten Flächen flach zugeſpitzt ſind, und die Zuſpitzungskanten abgeſtumpft haben;

d. In ähnlichen Pyramiden, mit ſechs auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen zuge-

ſpitzt, welche die Zuſpitzungskanten bisweilen abgeſtumpft haben;

e. In dergleichen, aber umgekehrten einfachen, ſechsſeitigen Pyramiden, die an der Grundfläche mit drey ungleichen, auf die abwechſelnden Seitenkanten aufgeſetzten Flächen flach zugeſpitzt ſind;

f. In umgekehrten einfachen, mit zwey gegenüberſtehenden breiten und vier ſchmälern Seitenflächen, an den abwechſelnden Seitenkanten abgeſtumpft und an der Grundfläche mit andern Kryſtallen überkryſtalliſirt;

g. In umgekehrten einfachen ungleich winkeligen ſechsſeitigen Pyramiden, mit convexen Seitenflächen, die an der Grundfläche mit ſechs auf die Seitenflächen ungleichen Flächen flach zugeſpitzt ſind.

6. In doppelt-achtſeitigen, an den Enden mit vier auf die abwechſelnden Seitenkanten aufgeſetzten Flächen, flach zugeſpitzten Pyramiden und

7) In dünnen länglichen ſechseckigen, an den zwey gegenüber ſtehenden Ecken abgeſtumpften Tafeln.

(Gr.) Die Säulen ſind meiſtens klein, ſehr und ganz klein, ſeltener von mittlerer Gröſse und theils einzeln, zerſtreut und verſteckt ein-

und aufgewachfen, theils und zwar meiftens mit ihren Seitenflächen zufammen, an- auf- über- und durcheinander gehäuft, oder auch mit ihren Seiten- und Endflächen fo zufammen gewachfen, dafs man öfters nur die Zufpitzungsflächen und die Abftumpfungen bemerkt, welches die Beftimmung diefer Kryftalle fehr erfchweret. Die plattgedrückten Säulen werden bisweilen fo niedrig, dafs fie undeutliche Dendriten, oder unvollkommen klein traubige Geftalten bilden, die in kleinen Druschen zufammen gehäuft find. Die nadelförmigen Kryftalle und die fehr und ganz kleinen gefchobenen vierfeitigen Säulen find bald einzeln und zerftreut, bald mit ihren Seitenflächen zu zwey und drey zufammen gehäuft, bald fo zufammen gewachfen, dafs fie theils büfchel- theils fternförmige, theils geftrickte Geftalten bilden. Bisweilen find auch auf einer und der nähmlichen Drufe beynahe alle Kryftallgeftalten in kleinen Parthien miteinander verwachfen.

Die einfachen fpiefsigen fechsfeitigen Pyramiden find klein fehr und ganz klein, feltener von mittlerer Gröfse, und öfters einzeln und zerftreut auf- und eingewachfen, zuweilen auch mit andern Kryftallen einzeln

verbunden, oder mit ihren Seitenflächen zusammen gewachsen, die sehr und ganz kleinen aber sind büschel- und sternförmig auch knospenförmig zusammen gehäuft. Die Abänderungen der Pyramiden unter *b*, *c*, *d* und *e* sind klein, sehr und ganz klein, zuweilen auch von mittlerer Gröſse, die sich den groſsen nähern, und bilden theils groſse, theils kleine Drusen, in welchen sie bald in Gesellschaft anderer Krystalle, bald unter sich rechts und umgekehrt mit ihren Seitenflächen zusammen gewachsen sind; und bey diesen kommen zuweilen die Tafeln einzeln ein- und aufgewachsen vor.

Die ganz kleinen doppelt-achtseitigen Pyramiden erscheinen einzeln und zerstreut zwischen den ganz kleinen säulenförmigen und andern undeutlichen Krystallen ein- und aufkrystallisirt.

(*Ob.*) Das lichte Rothgiltigerz ist zuweilen theils mit bunten Farben, theils schwärzlich angelaufen, theils mit einer Rinde von Braunkalk, Leberkies u. s. w. hin und wieder überzogen. Die Seitenflächen an den Säulen sind glatt, an den etwas platt gedruckten Säulen unter *d* in die Länge gestreift; an den Pyramiden meistens schief in die Queere ge-

ſtreift, zuweilen auch ganz kleindruſig. Die Zuſpitzungsflächen der Säulen und der umgekehrten Pyramiden ſind ganz kleindruſig. Bisweilen ſind auch die Seiten - und Endflächen der Pyramiden ausgehöhlt, zerfreſſen und inwendig mit ganz kleinen unbeſtimmbaren Kryſtallen, zelligen Druſenhäutchen u. ſ. w. auskryſtalliſirt, welcher Fall nicht ſelten auch bey den Säulen eintritt, die noch bisweilen an den Enden ihre aufgeſetzten Zuſpitzungsflächen haben, und an den übrigen Theilen ausgehöhlt, zerfreſſen und innerlich mit Druſenhäutchen oder ganz kleinen Rothgiltigerz-Kryſtallen, beſprengten Leberkiespunkten u. ſ. w. auskryſtalliſirt ſind.

(Gl.) Das kryſtalliſirte iſt äuſserlich meiſtens ſtark glänzend, zuweilen auch nur glänzend wie das derbe.

Inwendig wechſelt es aus dem Starkglänzenden bis ins wenig Glänzende ab, und hat theils einen demantartigen, theils einen metallartigen Glanz.

(Br.) Sein Bruch zeigt bald ein unebenes, bald ein unvollkommen kleinmuſcheliges ins verſteckt Blätterige übergehendes Gewebe, welches zuweilen klein blätterig zu ſeyn ſcheint und

von zweyfachem undeutlichem Durchgange der Blätter ist.

(Gest.) Die Bruchstücke sind unbestimmt-eckig, wenig scharfkantig und nähern sich hin und wieder den rhomboidalischen.

(Aus.) Auf der Bruchfläche zeigt es theils fein- und kleinkörnige, theils grobkörnige mit undeutlich dünn- und wellenförmig gebogenschaligen verwachsene ausgezeichnete Stücke.

(Durch.) Die kleinen sehr und ganz kleinen Krystalle sind stark durchscheinend, öfters halbdurchsichtig ins Durchsichtige übergehend; die gröſseren Krystalle gehen aus dem Durchscheinenden durch das Starkdurchscheinende bis ins Halbdurchsichtige über. Das derbe ist theils schwach durchscheinend, theils auch nur an den Kanten durchscheinend, und geht bis beynahe ins ganz Undurchsichtige über.

(Str.) Durch den Strich wird es scharlachroth, bald dunkel bald lichter und verliert wenig von seinem Glanze.

(Härt.) Es ist weich,

(Fest.) Mehr milde als spröde,

(Zus.) Sehr leicht zerspringbar und

(Schw.) Ein wenig leichter als das dunkle Rothgiltigerz.

FINDORT.

Joachimsthal in Böhmen, Churſachſen, Johann Georgenſtadt u. a. Auf dem Harze, Markirchen in Elſaſs, Quadalcanal in Spanien, Schemnitz, Kremnitz, Königsberg in N. Ungarn u. a. Südamerika u. a. O. m.

Anm. Die Joachimsthalergruben in Böhmen haben vor mehreren Jahren das ſchönſte lichte Rothgiltigerz von allen Geſtalten hervorgebracht, worunter ſich nebſt andern die pyramidalen Kryſtalle von der Gröſse von zwey Zoll und drüber, und die mannichfaltigſten Gruppen der Kryſtalle vor andern vorzüglich auszeichneten. Der derbe druſige und kryſtalliſirte Leberkies, in und auf welchem das erwähnte ſchöne Erz einbricht, iſt mit zelligem Braunkalke, mit geſchmeidigem kryſtalliſirtem und theils derbem theils kryſtalliſirtem ſprödem Glanzerze, und ganz kleinen nierenförmig zuſammen gehäuften Leberkies-Kryſtallen gemengt, die auf und über die Rothgiltigerzkryſtalle ein- und aufgewachſen ſind.

In dieſem Gemenge ſind öfters die gröſseren Pyramiden des Rothgiltigerzes ein- und aufkryſtalliſirt. Die übrigen bey dem Licht-

rothgiltigerze vorkommenden Gang- und Erzarten ſind auſser dem angemerkten Leberkieſe von verſchiedenen Geſtalten, Schwefel- und Kupferkies, geſchmeidiges und ſprödes Silberglanzerz, derber Speiskobalt, mit blaſs röthlich braunem Hornſteine, druſigem Braunkalk und Kalkſpathe; eingeſprengter und derber kleinnierenförmiger gediegen Arſenik; derber und kryſtalliſirter Kalkſpath; zelliger und in kleinen Druſen zuſammen gehäufter kryſtalliſirter und öfters auf dem zelligen mit Braunkalk gemengten Quarze aufgewachſener Quarz, in welchem kleinzähniges geſchmeidiges Silberglanzerz mit kryſtalliſirten Rothgiltigerz-Kryſtallen verwachſen und fleckweiſe ein- und aufkryſtalliſirt erſcheint. Auf dieſen ſchmutzigen Kryſtalldruſen iſt zuweilen fein morgenrothes Rauſchgelb ganz eingeſprengt oder hin und wieder ein- und aufgeſtreut. Ferner Thonſchiefer mit Quarz und Kalkſpath gemengt; thoniger Quarz mit geſchmeidigem Silberglanzerze und Rothgiltigerz mit Glimmerſchiefer, zuweilen auch mit blätterigem Baryt und mit etwas Spatheiſenſtein gemengt u. ſ. w.

Das ſächſiſche Rothgiltigerz, welches vorzüglich ſchön in der Johann Georgenſtädter

Revier einbrechen ſoll, wird von dem Leberkies öfters begleitet: ſeine Gang- und Erzarten ſind Quarz, Bleyglanz, gemeiner Schwefelkies, geſchmeidiges und ſprödes Silberglanzerz und Spatheiſenſtein. In der Schneeberger Revier kommt es mit Kalkſpath, Hornſtein, Schwefelkies und gediegen Wismuth vor. In der Annaberger Revier begleitet daſſelbe Glanzkobalt, gediegen Arſenik, Leberkies, Braunkalk und Quarz. Ferner begleiten dieſes Erz in Sachſen, gelber, weiſslicher blauer und grünlicher Fluſsſpath, weiſser und fleiſchrother Baryt u. a. m.

Am Harze auf dem Andreasberg bricht das lichte Rothgiltigerz mit Bleyglanz in einem mit vielem Quarze gemengten Kalkſpathe, auf und im gediegen Arſenik, auf einem mit Kalkſpathe gemengten Thonſchiefer, auf ſtängligem Quarze mit Kalkſpath und kryſtalliſirtem Braunkalke u. ſ. w. ein. Zu Markirchen in Elſaſs iſt vor Zeiten ſehr ſchönes lichtes Rothgiltigerz zum Theil auf kryſtalliſirtem ſtänglig zuſammen gehäuftem mit röthlichweiſsem derbem und kryſtalliſirtem Braunkalk verwachſenem Quarze, zum Theil auf einem mit Braunkalk gemengten Quarze, derbem und kleintraubig eingewachſenem ge-

diegen Arſenik auf Bleyglanz, mit wenig eingeſprengtem Kupferkieſe, wenig kryſtalliſirtem geſchmeidigem Silberglanzerze u. ſ. w. eingebrochen.

Zu Guadalkanal in Spanien kommt das lichte Rothgiltigerz mit dem Arſenikſilber auf derbem und kryſtalliſirtem Kalkſpathe vor, (bey dieſem fand ich die doppelt achtſeitigen Pyramiden) In Südamerika in der Bergrevier Porco zwölf Meilen von Potoſi bricht dunkles und lichtes Rothgiltigerz mit gediegen Silber und Blende im graulichweiſsen Quarze mit Strahl - und Schwefelkies im Kalkſpathe. In der Bergrevier Chanca kommt es mit angeflogenem gediegen Silber im Kalkſpathe, mit Haarſilber, Leberkies u. ſ. w. vor. Auf dem Biberſtolln in dem Thiergarten zu Schemnitz hat vormahls derbes lichtes Rothgiltigerz mit Leberkies auf graulichweiſsem derbem in Hornſtein übergehendem Quarze eingebrochen. Im Finſterort iſt auf einer milchweiſsen derben und violblauen ganz klein kryſtalliſirten, mit Eindrücken bezeichneten Amethyſtquarzrinde, kryſtalliſirtes geſchmeidiges Silberglanzerz mit lichtem Rothgiltigerze eingewachſen vorgekommen. Zu Königsberg in N. Ungarn fand ſich im Jahre

1788 schönes lichtes Rothgiltigerz auf derbem ganz klein hin und wieder zerfressenem und drusigem, mit Thon gemengtem Quarze, auf welchem Drusen von graulichweissem ins Röthlichweisse sich ziehendem krystallisirtem Amethystquarze, der sich dem Bergkrystall nähert, ein- und aufgewachsen waren. Zwischen, auf und in diesen Quarzdrusen ist das lichte Rothgiltigerz derb angeflogen und in sechsseitigen vollkommenen und zugespitzten kleinen und sehr kleinen Säulen, mehr oder minder häufig fleckweise und in kleinen Drusen zusammen gehäuft eingebrochen. Das Rothgiltigerz war theils mit derbem und krystallisirtem sprödem Glanzerze verwachsen, theils mit aufliegendem drusigem Leberkiese, der auch als Ueberzug hin und wieder auf den Krystallen erschien, gemengt, wodurch die schönen Krystalle bald ihre Farbe und Schönheit verloren haben. Der derbe Quarz war mit vielem derbem Schwefelkies ganz fein durchsprengt, das Rothgiltigerz aber auf demselben angeflogen, eingesprengt u. s. w. Zuweilen entdeckt man noch zu Königsberg lichtes Rothgiltigerz sowohl derb als auch krystallisirt auf und in derben mit ganz kleinen graulichweissen Quarzkrystallen verwach-

ſenem Quarze. Die Kryſtalle ſieht man in zerſtreuten ſehr und ganz kleinen Druſen zuſammen gehäuft, der Quarz ſelbſt aber iſt theils mit vielem durchſprengtem feinkörnigem Schwefelkies, theils mit druſigem und derbem Leberkieſe verwachſen. Auch hier wird das ſchöne lichte Rothgiltigerz von dem vielen Leberkieſe verdunkelt und beſchmutzt.

Auf dem Rudolphi-Schacht zu Kremnitz iſt das lichte Rothgiltigerz fein eingeſprengt, dünn und unvollkommen dendritiſch angeflogen, ganz klein druſig mit derbem ſprödem Glanzerze auf derbem und aderig eingewachſenem bunt angelaufenem Schwefelkies, der auf derbem graulichweiſsem mit ganz klein kryſtalliſirtem eiſenſchüſſigem verwachſenem von anſtehendem Thonporphyre begleiteten Quarze vorgekommen. Auf dem Mariahilfer-Schacht zu Kremnitz iſt dunkles und lichtes Rothgiltigerz in ſehr und ganz kleinen Kryſtallen auf milch- und graulichweiſsem, vom ſpröden Glanzerze hin und wieder ſchwärzlich angelaufenem zelligem, druſigem, mit würfeligen Eindrücken und hohlen zerbrochenen würfeligen Afterkryſtallen verwachſenem Quarze, der

mit ſprödem Glanzerz und dunklen ganz kleinen Rothgiltigerz - Kryſtallen durchſprengt und eingewachſen war, eingebrochen; auf demſelben fand ſich hin und wieder derber, angeflogener und klein druſiger Schwefelkies auf und eingewachſen.

Anm. Das k. k. Naturalienkabinet verwahret viel lichtes Rothgiltigerz, in mannichfaltigen Abänderungen und Geſtalten, beynahe aus allen Ländern. Die Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna hat den ſchönſten und wichtigſten Vorrath von dem Joachimsthaler lichten Rothgiltigerze; ſowohl ſeine derben als kryſtalliſirten Stücke zeichnen ſich vor allen übrigen in den Wienerkabineten vorfindlichen Stücken bey weiten aus. Herr von Jacquin beſitzt in ſeiner Sammlung nebſt manchen ſchönen Druſen von Joachimsthal, mehrere aus Churſachſen und andern Ländern, auch einen loſen Kryſtall von mittlerer Gröſse von Markirchen aus Elſaſs, nebſt einer Druſe von dunklem und lichtem Rothgiltigerze eben daher. In dieſen Sammlungen und der meinigen fand ich die Abänderungen der Kryſtalle, welche bey der Beſchreibung angezeigt wurden.

GEBRAUCH.

Das lichte Rothgiltigerz ist zwar nicht so reich an Silber, als das dunkle. Dennoch hat es bey den Sammlern und Liebhabern einen weit grösseren Werth, da man öfters eine schöne Druse von lichtem Rothgiltigerze theurer zahlen muss, als eine Stuffe von gediegen Gold. Die Begierde nach schönen lichten Rothgiltigerzkrystallen ist den Verkäufern derselben hinlänglich bekannt; daher benützen sie auch alle abgesprungene Krystalle und kleine Drusen, die sie zwar nicht immer, aber doch öfters auf grosse und kleine Stücke so künstlich auf- und einkleben, dass der Käufer, wenn er seine Stücke nicht vorher gegenau betrachtet, nicht selten betrogen wird. Was aber die Krystalle und derben Stücke zuweilen nach etlichen Jahren ganz von ihrer Bergart trennet, oder die schönen Krystalle verdunklet, zerstöret und unkenntlich macht, ist der so häufig denselben beygemengte Leberkies, der sehr oft verwittert und die ganzen Drusen mit einem haarförmigen oder mehlartigen Ueberzug vom Eisenvitriol bedeckt.

Die Gebirgsart und das Nebengestein des Rothgiltigerzes ist öfters zum Theil oder fleckweise von demselben roth gefärbt u. s. w.

BENENNUNG.

Sein Name ſtammt von ſeiner lichteren rothen Farbe her, die es von dem dunklen unterſcheidet.

§. 60.

10. Gattung.

Weiſsgiltigerz.

Franz. Mine d'argent blanche.

Ital. Miniera d'argento bianco.

Engl. White Silver-ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von licht, dunkel und ſchwärzlich bleygrauer mehr oder weniger ins Stahlgraue fallender und zuweilen ganz in letztere übergehender Farbe.

(Ge.) Man findet es derb, grob und klein eingeſprengt.

(Ob.) Auf der Oberfläche iſt es zuweilen mehr oder weniger ſchwarz angelaufen.

(Gl.) Es iſt ſowohl äuſserlich als innerlich mehr oder weniger ſtark ſchimmernd, ſelten wenig glänzend, von metalliſchem Schimmer oder Glanze.

(Br.) Sein Bruch zeigt theils ein ebenes, theils und zwar meiſtens ein unebenes Gewebe,

das ſich bisweilen in ein untereinander laufendes Faſeriges verläuft.

(*Geſt.*) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und wenig ſcharfkantig,

(*Aus.*) Hat grob-klein-fein-und ſehr feinkörnige ausgezeichnete Stücke;

(*Str.*) Durch den Strich wird es glänzender und färbt ein wenig ab.

(*Härt.*) Iſt weich und nähert ſich zuweilen dem ſehr weichen,

(*Feſt.*) Hält das Mittel zwiſchen ſpröde und milde,

(*Zuſ.*) Iſt leicht zerſpringbar und

(*Schw.*) Schwer, aber in keinem hohen Grade.

FINDORT.

Churſachſen, die Grube Himmelsfürſt unweit Freyberg, alter grüner Zweig, weiſser Schwan und volle Roſe, beſchert Glück hinter den drey Kreuzen u. a. m.

Anm. Der beſtändige Begleiter des Weiſsgiltigerzes iſt Bleyglanz und Quarz. Das aus der Grube Himmelsfürſt ſoll häufig den Uebergang in das ſpröde Silberglanzerz ausmachen, und mit ſchwarzer Blende, Schwefelkies, lichtem Rothgiltigerze, ſprödem Glanz-

erze, Braunkalke, ſeltener mit Bleyſchweife vorkommen. Auf der Grube von dem gelobten Lande hinter Erbisdorf unweit Freyberg bricht es im Quarze mit vielem derbem Bleyglanze gemengt und mit anſtehendem Gneuſse, mit derbem angeflogenem dunklem Rothgiltigerze u. ſ. w. ein.

Zu Radiboſchitz in Böhmen ſcheint das Weiſsgiltigerz eingeſprengt mit dunklem derbem Rothgiltigerze, derbem Bleyglanze, eingeſprengter gelblich brauner Blende, fein eingeſprengtem Arſenikkieſe im graulichweiſſen derben und klein druſigen Quarze vorzukommen, mit anſtehender derber gelber Blende. Przbram in Böhmen hat eingeſprengtes und derbes, mit Bleyglanz verwachſenes und in das ſogenannte Federerz übergehendes Weisgiltigerz geliefert.

Das Weiſsgiltigerz geht theils ins ſpröde Silberglanzerz, theils ins Federerz über.

GEBRAUCH.

Man gewinnt mehr oder weniger Silber daraus.

BENENNUNG.

Von ſeinem nicht immer beträchtlichen Silbergehalte ſcheint der Name geltendes oder Gil-

tigerz abzuſtammen. Der Bergmann, welcher mit der Farbentheorie ſich ſelten beſchäftiget, nannte es *weiſs* Giltigerz, wiewohlen ſeine Farbe nie weiſs, ſondern immer grau iſt.

Anm. Dieſes Erz iſt lange mit dem Fahlerze verwechſelt worden, welches letztere mit ſeinen übrigen Beſtandtheilen immer Kupfer enthalten muſs. Da aber nach Herrn Klaproths vortreflicher Analyſe des Weiſsgiltigerzes kein Kupfer in demſelben vorhanden war, ſo muſs das Weiſsgiltigerz als eine beſondere Gattung des Silbererzes aufgeführet werden. Sollte man aber das Weiſsgiltigerz nach ſeinen vorwaltenden Beſtandtheilen ordnen, ſo müſste daſſelbe nach Herrn Klaproths Bemerkung aus dem Silbergeſchlechte in das Bleygeſchlecht übertragen werden, weil ſein Gehalt an Bley beträchtlicher, als am Silber iſt.

§. 61.

11. Gattung.

Graugiltigerz.

Franz. Mine d'argent griſe

Ital. Miniera d'argento grigia.

Engl. Grey Silver-ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es ist von einer Mittelfarbe zwischen bley- und stahlgrau, und geht aus der stahlgrauen Farbe in das mehr oder minder vollkommene Eisenschwarze über.

(Ge.) Man findet es derb, grob, klein eingesprengt, fleckweise als dünner und dicker Ueberzug und krystallisirt:

In einfachen dreyseitigen Pyramiden

a. Selten vollkommen,

b. In niedrigen einfachen scharfwinkeligen dreyseitigen Pyramiden, die an den Seitenkanten so stark zugeschärft sind, dass die Zuschärfungsflächen die Seitenflächen ganz verdrängen; zuweilen sind sie noch hin und wieder an den abwechselnden freyen Ecken schwach abgestumpft.

c. In einfachen dreyseitigen Pyramiden, die an den Seitenkanten zugeschärft, an den Ecken schwach und an der Spitze so stark abgestumpft sind, dass die Abstumpfungsfläche die Zuschärfungsflächen berühret,

d. Seltener in einfachen dreyseitigen Pyramiden, die an den Ecken und an der Spitze, mit drey auf die Seitenflächen aufgesetzten

Flächen zugespitzt und bisweilen auch an den Seitenkanten zugeschärft sind.

(Gr.) Die Krystalle sind klein, sehr und ganz klein, selten einzeln und zerstreut auf- und eingewachsen, sondern meistens mit ihren Seiten- und Endflächen an- auf- und durcheinander, in zerstreuten kleinen Drusen zellig u. s. w. zusammen gehäuft.

(Ob.) Die Oberfläche des derben ist uneben, zuweilen schwärzlich angelaufen.

Die Seitenflächen der Pyramiden sind theils glatt, theils wenig in die Queere gestreift, zuweilen auch schwärzlich, seltener speisgelb oder wenig bunt angelaufen.

(Gl.) Aeusserlich ist das Graugiltigerz, wenn es nicht schwarz angelaufen ist, meistens stark glänzend, seltener nur glänzend,

Innerlich stark glänzend und nach Verhältniss seines Gewebes auch ins schwächere Glänzende übergehend, vom metallischen Glanze.

(Br.) Sein mehr oder minder vollkommen kleinmuscheliger Bruch zeigt ein unvollkommen blätteriges ins Unebene übergehendes Gewebe.

(Gest.) Die Bruchstücke sind unbestimmt-eckig und nicht ganz stumpfkantig,

(*Aus.*) Das derbe kommt von kleinkörnigen den grobkörnigen ſich nähernden ausgezeichneten Stücken vor.

(*Str.*) Durch einen theils ſtarken, theils ſchwachen Strich erhält es eine dunkel braunrothe ins Schwarze ſich ziehende Farbe, die öfters nur durch das Vergröſserungsglas deutlich erkannt werden kann.

(*Härt.*) Es iſt mäſsig hart ins Weiche übergehend;

(*Feſt.*) Ziemlich ſpröde,

(*Zuſ.*) Leicht zerſpringbar und

(*Schw.*) Schwer.

FINDORT.

N. Ungarn Kremnitz in dem Mathias - und Leopoldi - Schachte, Schemnitz auf dem Hoffer-Stolln, Siebenbürgen zu Nagyag in dem Joſephi-Erbſtolln, in der Magdalena - Kluft, Faizebay in der Antimonialkluft, Kapnick, Markirchen in Elſaſs u. a. O. m.

Anm. Das Graugiltigerz von Kremnitz bricht theils im derben graulichweiſsen hin und wieder klein druſigen Quarze, der mit erdigem milchweiſsem Steinmark und röthlichweiſsem erdigem Braunkalke fleckweiſe verwachſen und mit ganz fein eingeſprengtem

derbem Schwefelkiefe fparfam durchfprengt ift. Auf diefem Quarze findet fich das Graugiltigerz bald derb, bald grob, klein und fein eingefprengt, oft auch fleckweife als dicker und dünner Ueberzug auf- und eingewachfen. Auf einem graulich- und milchweifsen theils derben, theils mit ganz kleinen kryftallifirten in kleinen Drüsgen zufammen gehäuften graulichweifsen ins Milchweifse fallenden Quarze, der mit derbem Quarze verwachfen ift, bricht diefes Erz mit wenig erdigem eingeftreutem Steinmarke grob und fein eingefprengt, in kleinen rundlichen Flecken, mit nadelförmigem grauem Spiefsglanzerze. Die nadelförmigen Kryftalle find hin und wieder theils zerftreut in den kleinen Quarzdrüschen auf- und eingewachfen, theils in plattgedrückten Büfchelgen auf und zwifchen den Klüften parthienweife, mehr oder minder fparfam einkryftallifirt. Zuweilen bricht es auch in dem nähmlichen derben mit kleinen Quarzdrufen verwachfenen Quarze, derb angeflogen, fein eingefprengt und hin und wieder mit derbem drufigem und fparfam kryftallifirtem fprödem Silberglanzerze gemengt, welches meiftens in den Drufenhöhlungen des Quar-

zes ein- und aufkryſtalliſirt ſich findet. Dieſer Quarz hat wenig derben Schwefel- und Kupferkies eingemengt, und hin und wieder ſehr ſparſam, ganz fein eingeſprengtes gediegen Gold. Das kryſtalliſirte Graugiltigerz von Kremnitz iſt meiſtens in ſehr und ganz kleinen an den Seitenkanten zugeſchärften und an den Ecken ſchwach, an den Spitzen aber ſo ſtark abgeſtumpften Pyramiden kryſtalliſirt, daſs die Abſtumpfungsflächen die Zuſchärfungsflächen berühren. Dieſe Kryſtalle ſind bunt angelaufen auf zerfreſſenem drüſigem ganz klein traubig und nierenförmig zuſammen gehäuftem Quarze mit Kupferkieſe gemengt, häufig zerſtreut, gleichſam auf- und eingeſprengt, oder auf- und eingewachſen in ganz kleinen beynahe unkennbaren Kryſtallen. Andere ſind auf graulichweiſsen, verſchiedentlich zuſammengehäuften Amethyſtquarzdruſen, die man in ſehr und ganz kleinen ſchon erwähnten Pyramiden, die man in kleine Druſen zuſammen gewachſen ſieht, auf und in die Quarzkryſtalle zerſtreut, mit drüſigem und kryſtalliſirtem Schwefelkies und derbem Kupferkies gemengt, einkryſtalliſirt, oder auch auf und in ganz klein kryſtalliſirten, klein traubig und klein nierenförmig

zusammen gehäuften Quarzdrusen in zerstreuten auf- und übereinander zusammen gewachsenen Drüschen fleckweise einkrystallisirt u. s. w. Seine Begleiter sind ausser dem Schwefel- und Kupferkies zuweilen gelbe derbe Blende. Das von Schemnitz ist bisher nur derb angeflogen und eingesprengt auf derbem und drusigem mit Eisenocker und Braunkalk geflecktem Quarze eingebrochen, mit eingesprengtem derbem Kupfer- und Schwefelkies.

Das Nagyager Graugiltigerz kommt derb, eingesprengt und krystallisirt unter der oben mit *b* bezeichneten angegebenen Krystallgestalt im derben kleinkörnigen Schwefelkies vor, der mit ganz klein krystallisirten Quarzdrüsgen verwachsen und hin und wieder mit klein linsenförmigem, in zerstreuten Drüsgen zusammengehäuftem röthlich weissem Braunkalke gemengt angetroffen wird. In und auf diesem Gemenge sieht man die Graugiltigerzkrystalle zellig in den Drusenhöhlungen ein- und aufkrystallisirt. Diese Krystalle sind von dunkel stahlgrauer ins Eisenschwarze übergehender Farbe.

Das Fatzebayer bricht derb und krystallisirt in einfachen dreyseitigen an den Kanten

zugeschärften und an allen Ecken mit drey auf die Seitenflächen aufgesetzten Flächen zugespitzt, im derben und krystallisirten hin und wieder zerfressenen Schwefelkies ein.

Das Kapnicker - Graugiltigerz bricht theils auf und in rosenrothem dichtem, mit Quarz gemengtem Braunsteinerze, theils mit blätterigem mit derbem Quarze gemengtem Braunkalk, theils auf krystallisirtem und derbem Quarze mit gelber Blende, Bleyglanz, Schwefelkies u. s. w. ein. Zu Markirchen in Elsass ist das Graugiltigerz vor mehreren Jahren auf Quarzdrusen, welche zuweilen mit Braunkalk und derbem weissem Kalkspathe gemengt oder verwachsen, weniges eingesprengtes lichtes derbes und ganz klein krystallisirtes Rothgiltigerz eingewachsen enthielten, und von derber, sparsam eingesprengter gelber Blende begleitet wurden, derb und in niedrigen einfachen dreyseitigen, an den Kanten zugeschärften und an den Ecken abgestumpften Pyramiden krystallisirt eingebrochen. Die Quarzdrusen waren bisweilen auf dichtem, theils mit Quarz, theils mit derbem Kalkspathe gemengtem Kalksteine theils auf einem mit drusigem Quarze gemengtem Gneuse aufgewachsen. Seine Begleiter waren

theils derbes geſchmeidiges Silberglanzerz, theils zähniges und haarförmiges gediegen Silber und die Gebirgsart iſt mehr oder weniger mit derbem Arſenikkieſe ganz fein durchſprengt. Farbe, Glanz und Strich hatte dieſes Erz mit dem Kremnitzer völlig gemein; dieſes näherte ſich nebſt den oben angemerkten mehr der eiſenſchwarzen Farbe, Ja es ſcheint, daſs die Kapnicker Graugiltigerze aus der ſtahlgrauen Farbe öfters ganz in die eiſenſchwarze übergehen.

Nach den äuſsern Kennzeichen des Graugiltigerzes von Kremnitz charakteriſirt ſich noch manches ſogenanntes Silberfahlerz, oder Weiſsgiltigerz zum Graugiltigerz, welches vielleicht mit der Zeit durch mehrere angeſtellte chemiſche Analyſen beſtätiget werden kann.

Das Graugiltigerz wurde ehedem mit dem Weiſsgiltigerze verwechſelt und auch Silberfahlerz u. ſ. w. genannt. Herr Profeſſor Klaproth hat durch die Analyſe erwieſen, daſs es weder zum Weiſsgiltig- noch zum Fahlerz könne geſtellt werden. Dieſes Erz ſcheint mit dem ſpröden Silberglanzerze, beſonders aber mit dem Fahlerze verwandt zu ſeyn, Bruchanſehen, Strich und Glanz unterſchei-

den dieſes Erz vom Fahlerze. Die eiſenſchwarze Farbe aber charakteriſirt es nicht allein.

GEBRAUCH.

Es wird auf Silber benutzt und das Kremnitzer und Kapnicker, welches letztere reich am Silber iſt, ſollen bisweilen auch goldhältig ſeyn.

BENENNUNG.

Herr Profeſſor Klaproth hat demſelben von ſeiner grauen Farbe, die zuweilen ſich dem Eiſenſchwarzen nähert, den Namen Graugiltigerz beygelegt. Herr Werner ſoll es Schwarzgiltigerz nennen. Da aber Herr Klaproth kein eiſenſchwarzes zerlegt hat, weil das Kremnitzer bis jetzt noch nicht vollkommen eiſenſchwarz gefunden wurde, ſo ſcheint mir Herrn Klaproths Benennung ſehr paſſend zu ſeyn.

NACHTRAG.

Auſser den abgehandelten Silbererzen findet man ſowohl in den älteren, als neueren mineralogiſchen Büchern mehrere Erze, die dem Silbergeſchlechte einverleibt werden. Der ſeel. Hofrath Wiedemann führte in ſeinem „Handbuche

der Mineralogie *) ein luftſaures Silber auf, welches nach ſeinen äuſseren Kennzeichen

(Fa.) Von graulichſchwarzer mehr oder weniger ins Eiſenſchwarze übergehender Farbe iſt.

(Ge.) Es bricht derb und eingeſprengt und

(Gl.) Geht gewöhnlich in einem Stücke vom ſchwach Schimmernden bis ins Glänzende über, und hat alsdann einen metalliſchen Glanz.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein unebenes Gewebe, das ſich ins Erdige verläuft.

(Geſt.) Es ſpringt in unbeſtimmt-eckige, ziemlich ſcharfkantige Bruchſtücke.

(Aus.) Hat feinkörnige ausgezeichnete Stücke,

(Str.) Wird durch den Strich glänzender,

(Härt.) Iſt weich,

(Feſt.) Hält das Mittel zwiſchen ſpröde und milde und

(Schw.) Iſt auſserordentlich ſchwer.

FINDORT.

Auf der St. Wenzelsgrube bey Altwolfach im Fürſtenbergiſchen.

*) S. 689 und 690.

Anm. Dieſes Silber ſoll immer mit gediegen Silber, Fahlerze und Silber-Glanzerze im weiſsen Baryte oder im Kalkſpathe, wiewohl ſehr ſelten einbrechen. Seit dem Jahre 1794. hat man keine weitere Nachrichten von dieſem beſonderen Silber erhalten können.

Was man unter dem ſonſt ſogenannten gänſekothigen Silber verſtanden habe, iſt ſchon beym gediegen Silber bemerkt worden.

Der ſogenannte Silberglanz von Schemnitz in Ungarn ſcheint nach allen äuſseren Kennzeichen nichts als Bleyglanz zu ſeyn, der ſehr ſilberreich ſeyn mag.

Der Silberkies iſt nichts als ein Kupfer- oder Schwefelkies, den man in Ungarn Gelf genannt hat, und der mehr oder weniger reich am Silber iſt.

Das ſonſt ſogenannte Waſſerbleyſilber iſt nach Herrn Klaproths Analyſe Wismuthglanz, der für ſo reichhaltig am Silber gehalten wurde. Vielleicht wurde der mit ihm einbrechende Bleyglanz öfters ſehr ſilberreich angetroffen.

Das ſogenannte Federerz, oder haarförmige Spieſsglanzerz hält zufälligerweiſe wenig Silber, ſo wie auch das ſogenannte Zundererz vom Harz, welches nur ein rother

Eiſenrahm zu ſeyn ſcheint, einen mehr oder weniger reichen Silber-auch etwas Braunſteingehalt haben ſoll.

Die ſogenannten erdigen Silbererze, Silberocker, Silberrinden u. d. m. ſind meiſtens nichts anders als gelbe, braune, ockerartige, feſte, ins Zerreibliche übergehende, eiſenſchüſſige Erdarten, die mit verwittertem aufgelöſtem geſchmeidigem Silber und ſprödem Glanzerze, Bleyglanze, Kupfer- und Schwefelkiestheilchen, verwittertem Rothgiltigerze, weniger Silberſchwärze u. ſ. w. verwachſen oder gemengt ſeyn ſollen. Wenn man alle dieſe nicht unterſuchten Stücke mit den ſogenannten ſilberhältigen Blenden, Bleyglanz, Arſenikkies u. ſ. w. dem Silber- oder Goldgeſchlechte einverleiben wollte, wie es noch in manchen alten Sammlungen geſchieht, ſo würde man aus dieſem buntſcheckigen Vorrathe nie klug werden. Dergleichen Sammlungen können dem fleiſsigen Bergmanne dienlich ſeyn, damit er die hältigen Erze von den nicht hältigen unterſcheiden lerne; für den Oryktognoſten aber müſsen nur ſolche Stücke gewählt werden, die beym Silber, Gold und den übrigen Metallen nicht durch Ueberfluſs an Dubletten, ſondern durch den

Vorrath von allen möglichen Geſtalten ſich auszeichnen ſollen.

Gold- und ſilberhältige Stücke, die noch nicht von bewährten Chemikern unterſucht ſind, und an welchen man durch das Auge keine Spur von dieſen edlen Erzen entdecken kann, gehören nicht in eine ordentliche Sammlung.

§. 62.

V. GESCHLECHT. KUPFER.

1. Gattung.

Gediegen Kupfer.

Franz. Cuivre natif.

Ital. Rame nativo.

Engl. Native Copper.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Das gediegen Kupfer hat ſeine eigene rothe Farbe, von welcher alle jene Subſtanzen, die dieſe mit demſelben gemein haben, kupferroth genannt werden. Oefters iſt es bräunlich, ſchwärzlich, gelblich, grünlichgrau, röthlich, goldgelb, ſilberweiſs, auch mit bunten Farben angelaufen, zuweilen mit erhärtetem Ziegelerz, erdigem Kupfergrün, druſigem Kalkſpathe u. ſ. w. überzogen.

(Ge.) Man findet es derb, grob, klein und fein eingeſprengt, in rundlichen vollen und ausgefreſſenen Körnern, dick und dünn angeflogen, in ſtumpfeckigen knolligen Stücken, Geſchieben, in ganzen Klumpen und Maſſen, in Blättchen, klein traubig, zackig, moosförmig, in Platten, zähnig, baumförmig, ſtaudenförmig, äſtig, drath- und haarförmig, in Druſenhäutchen, zerfreſſen und kryſtalliſirt:

1) In Würfeln, die

a. Vollkommen, oder

b. An den Ecken abgeſtumpft ſind,

2) In Mittelkryſtallen zwiſchen dem Würfel und der doppelt-vierſeitigen Pyramide,

3) In einfachen lang gezogenen ſpitzwinkeligen vierſeitigen Pyramiden, die entweder

a. Vollkommen, oder

b. An den zwey gegenüber ſtehenden Seitenkanten gefurcht ſind,

c. In dergleichen bauchigen einfachen vierſeitigen Pyramiden, mit ausgehöhlten oder rinnenförmigen Seitenflächen;

4) In umgekehrten einfachen vierſeitigen Pyramiden, die zuweilen an den Seitenkan-

ten mehr oder minder abgeſtumpft und an der Grundfläche theils mit vier gleichen, theils ungleichen, auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen flach zugeſpitzt ſind;

5) In lang gezogenen doppelt-vierſeitigen Pyramiden

a. Vollkommen

b. An den Seitenkanten abgeſtumpft;

c. In etwas geſchobenen dergleichen Pyramiden, die bisweilen an den ſcharfen Seitenkanten ſchwach und an den gegen die Spitzen zulaufenden ſtumpfen Seitenkanten ſtark abgeſtumpft ſind;

6) In einfachen ſpitzwinkeligen ſechsſeitigen Pyramiden, die bisweilen an dem Grunde der gegenüber ſtehenden Seitenflächen platt gedruckt oder ſtark abgeſtumpft ſind;

7) In einfachen dreyſeitigen theils

a. Spitzwinkeligen theils

b. Niedrigen Pyramiden, welche zuweilen an den Ecken abgeſtumpft ſind;

8) In rechtwinkeligen vierſeitigen Säulen, die an den freyen Enden mit vier auf die Seitenkanten aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt, wo zuweilen die Zuſpitzungskanten ſchwach abgeſtumpft erſcheinen;

9) In geschobenen vierseitigen Säulen, die an den freyen Enden mit vier auf die Seitenflächen aufgesetzten Flächen flach und scharf zugespitzt sind;

10) In plattgedrückten sechsseitigen Säulen, mit zwey gegenüber stehenden breiten und vier schmalen Seitenflächen, die an den freyen Enden mit vier auf die abwechselnden Seitenflächen aufgesetzten Flächen flach zugespitzt sind, die Zuspitzungsflächen zuweilen auch auf die abwechselnden Seitenkanten aufgesetzt, und die Spitze wieder abgestumpft haben. An diesen letzteren Säulen sind bisweilen auch die Seitenkanten mehr oder minder stark abgestumpft.

11) In geschobenen dünnen viereckigen Tafeln, an den abwechselnden Ecken abgestumpft; und endlich

12) In kurzen oder langen plattgedruckten, geraden oder gewundenen tafelartigen an den Enden spitzigen oder schief abgestumpften Krystallen, die man auch für vierseitige säulenförmige Krystalle mit zwey gegenüber stehenden platten und zwey äusserst schmalen Seitenflächen, welche an den Enden theils schief abgestumpft, theils an den schmalen gegen die Enden zulaufenden Sei-

tenkanten ſtark abgeſtumpft ſind , anſehen kann. Durch die Abſtumpfungen der ſchmalen Seitenkanten bilden ſie dreyeckige Spitzen. Dieſe verworrene nicht auskryſtalliſirte oder plattgedruckte Kryſtalle ſind entweder mit ihren Seitenflächen auf und übereinander, oder mit den ſchmalen Seitenkanten nebeneinander alſo zuſammen gewachſen, daſs die kurzen Kryſtalle lanzetenförmigen Blättchen nicht unähnlich ſind; die langen und breiten ſind kreuzförmig durcheinander gewachſen und ſehen oft den bauchigen einfachen vierſeitigen Pyramiden ähnlich; vielleicht haben dieſe den undeutlichen und verworrenen Kryſtallen zum Modell gedienet, welches aber, da dieſe Kryſtalle beynahe immer in den Riſſen ihrer Steinart gebildet werden, verdruckt und undeutlich ausgefallen iſt; weil ſie nicht Raum genug hatten, ſich vollkommen auszukryſtalliſiren, oder durch die Schwere der aufliegenden Steinart ſo ganz platt gedruckt worden ſind. *)

*) Dieſe gedruckten und platten Kryſtalle erſcheinen gewöhnlich erſt dann, wenn die Steinarten voneinander geſpalten oder getrennt werden.

(Gr.) Die Kryſtälle ſind ſeltener nur klein, meiſtens aber ſehr und ganz klein, und gewöhnlich ſo undeutlich, daſs ihre Geſtalt ſchwer zu beſtimmen iſt. Die Würfel ſind ſelten einzeln und zerſtreut ein- und aufgewachſen, ſondern theils traubig, theils knollig, knospen- baum- ſtaudenförmig und pyramidal zuſammen gehäuft, und zwar in gröſseren und kleineren Parthien, und nicht ſelten noch mit andern Kryſtallen verwachſen.

Der Mittelkryſtall zwiſchen dem Würfel und der doppelt-vierſeitigen Pyramide iſt zum Theil einzeln zwiſchen den würfeligen Druſen eingewachſen, zum Theil einzeln und zerſtreut in den zuſammen gehäuften pyramidenförmigen Druſen einkryſtalliſirt.

Die Pyramiden unter Nro. 3, 4, 5. mit ihren Abänderungen ſind theils einzeln zwiſchen andren deutlichen und undeutlichen Kryſtallen ein- theils mit ihren Seitenflächen zuſammen gewachſen, oder mit ihren Enden geſchlängelt aneinander gereihet und eingewachſen, theils dendritiſch oder baumförmig zuſammen gehäuft und hin und wieder zerſtreut in andre Druſen auf- und einkryſtalliſirt.

Die einfachen spitzwinkeligen Pyramiden unter Nro. 6. sind bald einzeln und zerstreut mit dem zähnigen und moosförmigen oder mit andern deutlichen und undeutlichen säulenförmigen und tafelartigen, niedrig dreyseitigen und pyramidalen Kryſtallen bald klein, sehr und ganz klein ein- und zusammen gewachsen, und mit den drey übrigen Kryſtallen dendritisch u. s. w. zusammen gehäuft.

Die unter Nro. 7. *a* sind öfters einzeln eingewachsen, oder baumförmig, unvollkommen gestrickt u. s. w. zusammen gehäuft.

Die übrigen Kryſtalle bis Nr. 12. sind meistens sehr und ganz klein und theils einzeln und zerstreut zwischen und auf andern Kryſtallen, theils reihenförmig an und auf die Seitenkanten der tafelartigen auf- und eingewachsen.

Die Kryſtalle unter Nro. 12. sind theils einzeln zwischen und auf andern Kryſtalldrusen streifenweise eingewachsen, meistens aber theils einzeln, theils in Gesellschaft ganz kleiner säulenförmiger und pyramidaler Kryſtalle in einzeln unvollkommen baumförmigen klein ästigen, und undeutlich ganz klein kamförmigen Gestalten zusammen gehäuft. Die kamförmigen Gestalten bilden gewöhn-

lich die ganz kleinen ſäulenförmigen Kryſtalle, welche an den Seitenkanten der kreuzweiſe durcheinander gewachſenen Tafeln oder Säulen ein- und aufgewachſen ſich finden.

(Ob.) Die Oberfläche des derben, zähnigen moosförmigen u. ſ. w. iſt zuweilen mit Eiſen- und Kupferocker, rothem verwittertem Kupfererze, Kupferſchwärze und eiſenſchüſsigem Thone überzogen, oder beſprengt, jene des klein äſtigen und dendritiſchen aber iſt zuweilen mit ganz kryſtalliniſchem Kalkſpathe überkryſtalliſirt oder überzogen.

Die Kryſtalle ſieht man bisweilen theilweiſe mit einer dünnen-Rinde von Kupfergrün überzogen; die Druſen aber ſind öfters theils mit Thon, theils mit Eiſenocker und dergleichen mehr ſo bedeckt, daſs man die Kryſtalle weder beſtimmen, noch von einander unterſcheiden kann. Die Seitenflächen der Kryſtalle ſind theils glatt, theils druſig, theils ganz klein löcherig und zerfreſſen. Die Seitenflächen der einfachen ſechsſeitigen Pyramiden ſind in die Queere geſtreiſt und werden meiſtens durch die reihenförmige Auf- und Uebereinanderhäufung der Würfel gebildet.

(Gl.) Wenn es auf der Oberfläche nicht angelaufen oder verunreiniget iſt, ſo ſind ſowohl

die Blättchen als die Kryſtalle äuſserlich, zuweilen ſtark glänzend, gewöhnlich aber nur glänzend und wenig glänzend.

Inwendig iſt es theils ſchimmernd, theils glänzend ins ſtark Glänzende übergehend. Der innere Glanz des Kupfers iſt in ganz kleinen Stücken nur ſchimmernd, wenn man aber die Stücke platt ſchlägt, trennt es ſich in dünne Blättchen, an welchen der eigene Glanz kennbarer wird, als den nur abgebrochenen Stückchen vom metalliſchen Glanze.

(Br.) Sein hackiger oder zackiger Bruch zeigt durch ein gutes Vergröſserungsglas ein ziemlich verſteckt blätteriges wellenförmiges Gewebe.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und nicht ganz ſtumpfkantig.

(Str.) Durch den Strich wird es glänzend, ins ſtark Glänzende übergehend.

(Härt.) Es iſt weich,

(Feſt.) Ganz geſchmeidig

(Zuſ.) Schwer zerſpringbar,

(Bieg.) Gemein biegſam;

(Kl.) Gibt in dünnen reinen Platten und verhältniſsmäſsigen groſsen Stücken einen Klang von ſich und

(Schw.) Iſt auſserordentlich ſchwer.

FINDORT.

Niederungarn Rudnobanya, Herrngrund, Oberungarn, Schmölnitz, auf dem Stirkenberge zu Einfiedel bey Schmölnitz u. a. Bannat zu Dognaczka, Milova, Moldova, Saska, Petirfch u. f. w. Deva in Siebenbürgen u. a. m. Churfachfen, Marienberg, Freyberg u. a. m. Gogel in Tyrol, in Limberg, in der Klucken, Grosarl u. f. w. Schwaben, Thüringen, Firnenberg im Cöllnifchen, Montalto im Toskanifchen, Frankreich, Spanien, England, Huel profper, Bottallack, Boldory Redruth u. a. m. In Kornwallis, Friederichsminde, Orkal in Norwegen, die Feronainfeln, Amerika, Canada, Afien, Japan, häufig in dem Uralgebirge, Kamtfchatka, auf der Kupferinfel, im Kathrinenburgifchen und befonders in den turijeskifchen Gruben unweit der Stadt Werchoturie und in den turtfchaninowskifchen fogenannten gumifchewskifchen Gruben unweit Kathrinenburg u. a. m.

Anm. Das gediegen Kupfer von Rudnobanya bricht gewöhnlich haarförmig, zähnig, drathförmig, kleinäftig im röthlichbraunen mit Kalkfpath gemengten Jaspis, der im dichten thonartigen Rotheifenftein übergeht; jenes vom Herrngrund im Grauwackenfchie-

fer. Zu Schmöllnitz in dem heil. drey König-Schachte im Rothwaſſer bricht es in dünnen zuweilen mit bunten Farben angelaufenen Platten, Blechen und Plättchen, im glänzenden milchweiſsen, ins Graulichweiſse fallenden derben und ſchieferigen Quarze mit theils anſtehendem ſchuppig - blätterigem Chlorit, theils im Talkſchiefer, und das kryſtalliſirte Kupfer iſt im eiſenſchüſſigen zelligem Quarze u. ſ. w. ein- und aufgewachſen. Auf dem Stirkenberge erſcheint das gediegen Kupfer eingeſprengt, moos- und haarförmig, dendritiſch und in ganz kleinen Würfeln kryſtalliſirt, im zelligen, zerfreſſenen mit Eiſenocker, derbem und buntangelaufenem Kupferkieſe, Fahlerze und verwittertem Kalkſpath verwachſenen Quarze u. ſ. w. Zu Dognaczka im Bannat kommt es in verſchiedenen Geſtalten, theils im derben, theils mit ganz kleinem kryſtalliſirtem, mit Eiſenocker, nicht ſelten auch mit rothem Kupfererze verwachſenem Kalkſpathe, zuweilen auch im Glimmerſchiefer mit aufgewachſenem Kupferglanzerze, derbem Bleyglanze u. ſ. w. zum Vorſchein. Zu Milova, Petirſch, Moldova bricht es in grünlich und gelblichgrau auch blau geflecktem feſtem, zuweilen mit

Kalkſpathfaſern durchzogenem Thone, auch in zertrümmerten Thonbröckchen, in welchen zuweilen Zwillingskryſtalle von blätterigem Gypſe ein- und aufgewachſen ſind. Die Grube Maria Taferl zu Moldava gibt im aufgelöſten Sienitporphyre ſtaudenförmiges, äſtiges, braunförmiges und verſchiedentlich kryſtalliſirtes gediegen Kupfer, welches von Kupferſchwärze, Eiſenocker u. ſ. w. begleitet wird. Zu Deva in Siebenbürgen bricht das gediegen Kupfer theils im feſten Thone, theils in derben ſchieferigen Quarztrümmern u. ſ. w. ein. Das Tyroliſche von Gogel kommt im Chlorit und Talkſchiefer u. ſ. w. vor, das Cöllniſche auf Quarz, oder in Quarzkörnern eingewachſen, das von Montalto in Kalkſpathe mit rothem blätterigem Kupfererze verwachſen.

Das engliſche Kupfer bricht theils auf derbem, theils auf thonigem Quarze ein, theils mit und ohne rothem Kupfererze, Malachit, Eiſenocker u. ſ. w. Auf den Färoerinſeln begleitet das Kupfer der Zeolith im Mandelſtein. Die ſchönen ſibiriſchen Kupfer brechen theils im derben weiſsen blaſs ockergelb gefleckten, oder mit Eiſenocker gemengten körnigen Kalkſteine, der bisweilen mit dichtem

Kalkſteine verwachſen iſt und ſich dem ſpäthigen Eiſenſteine nähert. Zuweilen wird der körnige oder kleinblätterige Kalkſtein mit ſehr kleinen pyramidalen Kalkſpath - Kryſtallen verwachſen und der Kalkſtein oder derbe Kalkſpath, auf welchem die Kupferkryſtalle ein - und aufkryſtalliſirt ſind, mit einer gelblich grauer zerfreſſener oder grünlich grauer Rinde von ockeriger Erde überzogen angetroffen. An dieſen Stücken ſieht man bisweilen am Grunde derbes Kupferglanzerz ein - und aufgewachſen. Zuweilen kömmt es auch auf thonigem graulich röthlich und bräunlich geflecktem dickſchieferigem, mit derbem Kalkſpathe verwachſenem Kalkſteine vor, der theils angeflogenes, theils fein eingeſprengtes geſchmeidiges Silberglanzerz enthält. Oefters iſt das gediegen Kupfer aus Sibirien, ſo wie im Bannate und andern Orten mit rothem dichtem und blätterigem Kupfererze, ſchlackigem Kupfergrün, faſerigem Malachit u. ſ. w. verwachſen.

Anm. Das k. k. Naturalienkabinet beſitzt ſchöne, groſse und ausgezeichnete, ſowohl inländiſche als auch ausländiſche gut gewählte Stücke vom gediegen Kupfer, und dar-

unter mehrere dendritifch zufammen gehäufte aus Sibirien. Ein durchbrochenes plattes, baumförmig zufammen gehäuftes Stück gediegen Kupfer von der Gröfse einer kleinen flachen Hand aus Kornwallis, das in Pyramiden, fäulenförmigen, tafelartigen und mehr andern fehr fchön dendritifch zufammen gehäuften Kryftallen befteht; pyramidal und baumförmig zufammen gewachfene Würfel; doppelt - vierfeitige Pyramiden mit fchlackigem Kupfergrün, faferigem und blätterigem Kupfererze; fparfam eingemengtes gediegen Kupfer, welches Stück angefchliffen und poliert ift u. a. m. aus Sibirien.

Die Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna, und jene der k. k. Kanal - und Bergbaukompagnie enthalten mehrere intereffante Stücke, worunter fich fchöne aus England u. a. O. finden. Nach diefem und meinem Vorrathe ift die äufere Befchreibung des gediegen Kupfers entworfen worden.

GEBRAUCH.

Aus dem Kupfer werden verfchiedene Geräthfchaften verfertiget. Diefes Metall war fchon den älteften Völkern bekannt, welche daffelbe verfchiedentlich benutzt haben und fogar ihre

Waffen daraus verfertigten. Durch Zufatz von andern Metallen wufsten fie dem Kupfer eine Härte zu geben, ohne welche daffelbe wegen feiner Gefchmeidigkeit und Weichheit zu keinen Waffen tauglich ift.

Wird das Kupfer mit Zink verbunden, fo entfteht das Meffing, welches nach mancherley Verfetzungen mit Zinn, Arfenik, Bley, Silber, Gold, Nickel u. f. w. die Namen Bronze, Prinzmetall, Similor, Domback, Mannheimer Gold u. f. w. erhält. Das Kupfer mit dem Zinn verbunden, dient zur Glockenfpeife, woraus Kanonen, Bildfäulen, Mörfer u. d. m. gegoffen werden. Auffer dem wird das Kupfer zu Kupfermünzen, zur Legierung der Gold- und Silbermünzen, bisweilen zu häufig verbraucht. Die Schiffe werden am Grunde mit Kupferblech befchlagen, wodurch diefelben vor dem Zernagen der Seewürmer gefchützt werden und gefchwinder feglen können. Anftatt der Ziegeln werden die Häufer mit Kupfer bedeckt.

Aus dem Kupfer wird der Grünfpan, der blaue Vitriol und andere Producte erzeugt. Seine Kalke werden von Mahlern und andern Künftlern, weil fie dem Glafe eine grüne Farbe mittheilen, zu Feuerfarben, zum Färben des Emails und Glafes verbraucht. Auch werden Salze dar-

aus bereitet, die von Wundärzten äuſserlich als Aezmittel angwendet werden.

Das Kupfer, welches ſo mannichfaltigen Nutzen verſchaft, kann auch ſehr ſchädlich werden. Wenn aufgelöſtes Kupfer inwendig in den thieriſchen Körper kommt, iſt es ein Gift, das ſeine Macht vornehmlich in den Werkzeugen der Verdauung äuſsert, und für die Geſundheit der Menſchen die gefährlichſten Folgen hat. Wenn auch das Küchen- und Trinkgeſchirr inwendig verzinnt wird, ſo löſet ſich dieſe Verzinnung bald auf, oder wird leicht abgenutzt, beſonders wenn der Ueberzug von Zinn zu dünn iſt. Da nun das Zinn zuweilen mit zuviel Bley verſetzt wird und das Kupfer ſowohl als das Zinn von allen Säuren und beynahe von allen Flüſsigkeiten leicht aufgelöſet wird, ſo ſollten alle kupferne Gefäſse, in welchen was immer für den Genuſs des Menſchen bereitet, oder aufbewahret wird, verbothen werden.

BENENNUNG.

Sein Name ſtammt aus dem Latein *æs cyprium* her, welchen die Römer demſelben beylegten, weil dieſes Metall aus der Inſel Cypern gebracht wurde, daher auch die älteren Lateiner dieſer Inſel den Beynamen *æroſa* ertheilten, der

auf deutſch die kupferreiche Inſel bedeutet. Von Chemikern wird es auch Venus genannt und unter dem Zeichen ♀ des Morgens- oder Abendſternes in ihren Beſchreibungen ausgedrückt.

Anm. Es gibt kein Metall, welches auflöslicher als das Kupfer wäre. Es überläſst ſich ohne Schwierigkeit beynahe allen ſalzichten und metalliſchen Materien.

Das ſogenannte Cementkupfer wird im Herrngrund, bey Neuſohl in N. Ungarn, am Rhein, in England, Sibirien u. a. Kupfergruben erzeugt: wenn in die kupferhaltigen Waſſer (Cementwaſſer) Eiſen eingelegt wird, ſo ſchlägt ſich öfters in etlichen Tagen, Wochen, ja ſogar in einer Nacht, in etlichen Stunden, das in dieſen Wäſſern aufgelöſte Kupfer auf das Eiſen nieder; daher findet man noch in manchen Sammlungen dieſer Kupfer in Geſtalt von Hufeiſen, Kreuzen, Klumpen, kryſtalliſirten Druſen u. ſ. w. als Wunderdinge aufbewahret. Obwohl die Natur in manchen Fällen eben ſo mit der Erzeugung des Kupfers verfahren kann, ſo gehören doch dieſe aus den Cementwäſſern niedergeſchlagenen Kupfer, weil ſie künſtlich gebildet wurden, in keine Sammlung.

§. 63.

2. Gattung.

Kupferglanzerz.

I. ART. DICHTES KUPFERGLANZERZ.

Franz. Cuivre ſulfuré compacte.
Ital. Rame ſulfureo compatto.
Engl. Compact ſulphurated Copper.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von blaſs und ſchwärzlich bleygrauer Farbe, die ſich zuweilen dem Stahlgrauen nähert und in das Eiſenſchwarze fällt. Auf dem Bruche iſt es bisweilen ſtahlfarbig auch indigblau angelaufen und nähert ſich ſodann dem Buntkupfererze.

(Ge.) Man findet es derb, angeflogen, grob und klein eingeſprengt, aderig, lagen- und fleckweiſe ein- und aufgewachſen.

(Ob.) Die Oberfläche iſt öfters bräunlich, ſchwärzlich, zuweilen auch ſchwach ſtahlfärbig angelaufen.

(Gl.) Es iſt ſowohl äuſserlich als innerlich wenig glänzend, bisweilen ins Glänzende übergehend, auch mehr oder weniger ſchimmernd vom metalliſchen Glanze oder Schimmer.

(*Br.*) Sein unvollkommen klein und grofs muscheliger Bruch zeigt meiftens ein dichtes, dem Ebenen fich näherndes ins Unebene übergehendes Gewebe, welches bisweilen auch unvollkommen wellenförmig fchieferig ift und durch das Unebene in das unvollkommen Blätterige übergeht.

(*Geft.*) Die Bruchftücke find unbeftimmt-eckig und mehr oder weniger fcharfkantig.

(*Aus.*) Das ins Unebene übergehende hat klein- und feinkörnige ausgezeichnete Stücke.

(*Str.*) Durch den Strich wird es glänzend, beynahe ftark glänzend.

(*Härt.*) Es ift weich,

(*Feft.*) Milde,

(*Zuf.*) Ziemlich leicht zerfpringbar und

(*Schw.*) Nähert fich dem fehr Schweren.

§. 64.

II. ART. BLÆTTERIGES KUPFERGLANZERZ.

Franz. Cuivre fulfuré feuilleté.
Ital. Rame fulfureo fogliato.
Engl. Foliated fulphurated Copper.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Seine Farbe geht aus der blafs bleygrauen in die fchwärzlich Bleygraue über, welche

letztere ſich zuweilen ins Stahlgraue zieht und nicht ſelten in die Eiſenſchwarze fällt. Zuweilen iſt es auf der Oberfläche von Kupferſchwärze bräunlich ſchwarz gefärbt.

(Ge.) Es kommt derb, grob, klein, fein eingeſprengt, dick und dünn angeflogen, klein druſig, unvollkommen zellig, dendritiſch und kryſtalliſirt vor.

1) In ſechsſeitigen Säulen

a. Vollkommen und länglich zuweilen an den Endkanten ſchwach abgeſtumpft,

b. Vollkommen und niedrig,

c. In niedrigen ſechsſeitigen an den freyen Enden mit drey auf die abwechſelnden Seitenkanten aufgeſetzten Flächen flach zugeſpitzt,

d. In ſechsſeitigen platten mit zwey gegenüber ſtehenden breiten und vier ſchmälern Seitenflächen,

e. In ſechsſeitigen ungleich-winkeligen an den gegen die Enden zulaufenden abwechſelnden Seitenkanten abgeſtumpft;

2) In dünnen und langen ſpieſsigen und nadelförmigen Kryſtallen,

3) In vierſeitigen Säulen,

a. Vollkommen,

b. In dergleichen etwas geſchobenenSäulen,

4) In einfachen niedrigen dreyſeitigen Pyramiden, die zuweilen an den Kanten der Grundfläche abgeſtumpft ſind;

5) In einfachen niedrigen vierſeitigen Pyramiden;

6) In einfachen ſpieſsigen ſechsſeitigen an den Enden zuweilen abgeſtumpften Pyramiden;

7) In doppelt vierſeitigen Pyramiden,

a. Vollkommen,

b. Lang gezogen, mit vier breiten und vier ſchmälern Seitenflächen,

8) In Würfel, die theils vollkommen, theils verſchoben, theils an einem oder dem andern Ecke abgeſtumpft ſind,

9) In dreyeckigen an einem Ecke ſtark, oder an den abwechſelnden Ecken ſchwach abgeſtumpften Tafeln,

10) In geſchobenen viereckigen Tafeln,

11) In ſechseckigen Tafeln,

a. Vollkommen,

b. Etwas verſchoben und

c. In länglichen ſechseckigen und dünnen unbeſtimmbaren Tafeln.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind meiſtens ſehr und ganz klein, ſeltener klein.

Die ſechsſeitigen Säulen von *a* bis *e*. finden ſich theils einzeln und zerſtreut in, auf und zwiſchen den übrigen Kryſtallen eingewachſen und ragen mit ihren Endflächen aus den andern Kryſtallen hervor. Die unter *a*, *b*, und *d* ſind auch öfters mit ihren Seitenflächen ſo zuſammen kreutzweiſe über - aufund durcheinander verwachſen, daſs ſie nicht ſelten kleine, auf klein - nierenförmigen und klein - traubigen Kupferkieſe, theils büſchelförmig, theils zwiſchen andern Kryſtallen, theils zerſtreut, theils verſteckt ein - und aufgewachſene Druſen bilden. Die unter Nro. 2. ſind einzeln auf und zwiſchen den andern Kryſtallen einkryſtalliſirt. Die Nro. 3. erſcheinen theils einzeln und zerſtreut, theils in Geſellſchaft der ſechsſeitigen Säulen, theils mit den Würfeln und Tafeln verwachſen.

Die unter Nro. 4. findet man bald einzeln und zerſtreut zwiſchen andern Kryſtallen einkryſtalliſirt, bald mit ihren Grund - und Seitenflächen ſo auf - über - an - und durcheinander gewachſen, daſs ſie beynahe derben kleindruſigen Maſſen ähneln und auf denſelben zuweilen noch andre ganz kleine Kry-

ſtalle ein und aufkryſtalliſirt haben. Die von Nro. 5. ſind einzeln und zerſtreut zwiſchen tafelartigen und andern Kryſtallen ein- und aufgewachſen. Die einfachen ſechsſeitigen, ſpieſsigen Pyramiden ſind theils einzeln und zerſtreut zwiſchen den übrigen Kryſtallen eingewachſen, theils kleinbüſchelförmig zuſammen gehäuft, und machen die übrigen Kryſtalle durch ihre Verwachſung öfters ſehr undeutlich.

Die doppelt-vierſeitigen Pyramiden mit ihren Abänderungen erſcheinen gewöhnlich einzeln und zerſtreut zwiſchen andern Kryſtallen ein- und aufgewachſen. Die ſeltenen Würfel kommen zwiſchen andern Kryſtallen einzeln und zerſtreut ein- und aufkryſtalliſirt vor. Die dreyeckigen Tafeln ſind theils einzeln und zerſtreut mit ihren Seiten- und Endflächen in und auf andere Kryſtalle aufgewachſen, theils undeutlich pyramidal zuſammen gehäuft. Die geſchobenen viereckigen Tafeln ſieht man theils einzeln und zerſtreut in die übrigen Kryſtalle ein- und aufgewachſen, theils auf die ſechseckigen Tafeln einzeln und allein, oder zerſtreut auf- und einkryſtalliſirt. Ueberhaupt erſcheinen die Tafeln von allen Abänderungen beynahe

he immer in Geſellſchaft der ſechsſeitigen Säulen und ſind bald auf andre Kryſtalle aufkryſtalliſirt, bald klein zellig, oder drey- und vierſeitig pyramidal zuſammen gehäuft, und bisweilen wieder mit ganz kleinen Kryſtallen überkryſtalliſirt u. ſ. w. Die unbeſtimmbaren tafelartigen Kryſtalle ſind zuweilen ſo klein nierenförmig zuſammen gehäuft, daſs dieſe Stücke aus ganz klein ſchuppigen Oberflächen zu beſtehen ſcheinen; auf und zwiſchen dieſen druſigen Zuſammenhäufungen bemerkt man hin und wieder mit dem Vergröſserungsglaſe bald längliche ſechseckige Tafeln ein- und aufgewachſen, bald ganz kleine ſechsſeitige vollkommene Säulen, bald vierſeitige Säulen, bald würfel- und treppenförmig zuſammen gehäufte ſechseckige Tafeln, in ſehr und ganz kleinen Parthien auf- neben- und zwiſchen den klein nierenförmigen Stücken zerſtreut ein- und aufgewachſen.

(Ob.) Die Oberfläche der Kryſtalle, vorzüglich derjenigen, die dem blau und grün angelaufenen traubigen Kupferkieſe auf- und einkryſtalliſirt ſind, iſt zuweilen grünlich blaulich, eiſenſchwarz, von einer Mittelfarbe zwiſchen kupferroth und dombackbraun und

auch ſchwach ſtahlfärbig angelaufen, andre ſind mit Kupferſchwärze überzogen oder beſprengt. Die Seitenflächen an den ſechsſeitigen Säulen ſind theils glatt, theils zerfreſſen und ausgehöhlt; an den vierſeitigen Säulen glatt, bisweilen auch in die Länge geſtreift. Die Seitenflächen der übrigen Kryſtalle ſind glatt, zuweilen zerfreſſen, klein druſig durch andre, über dieſe auf- und überkryſtalliſirten Kryſtalle.

(Gl.) Das derbe iſt äuſserlich theils wenig glänzend, theils glänzend, innerlich aber ſtark glänzend,

Die Kryſtalle ſind entweder glänzend, oder wenig glänzend, bisweilen aber ſtark glänzend nach dem Verhältniſse der Reinheit ihrer Oberfläche, bisweilen auch nur ſchimmernd und überhaupt vom metalliſchen Glanze oder Schimmer.

(Br.) Der Bruch zeigt meiſtens ein unebenes ins unvollkommen krumm wellenförmig und gerad Blätterige übergehendes Gewebe.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und mehr oder weniger ſtumpfkantig,

(Aus.) Das derbe hat theils grob- theils kleinkörnige ausgezeichnete Stücke und kommt

in den übrigen äuſseren Kennzeichen mit der erſten Art überein.

FINDORT.

Dognaczka in dem Bannat, Tyrol, Falkenſtein bey Schwatz im Mannsfeldiſchen, Kornwallis in England, Norwegen zu Friederichsminde, Glittersberg, Sibirien in den Turynskiſchen, koliwaniſchen und turtſchaninowskiſchen Gruben, wo das blätterige Kupferglanzerz mit dem dichten zugleich vorkommen ſoll und vielleicht a. a. O. m.

Anm. Auf der Grube Simon und Juda zu Dognaczka iſt vor Zeiten das blätterige Kupferglanzerz, derb, angeflogen, eingeſprengt und kryſtalliſirt vorgekommen. Derber goldgelb und bunt angelaufener Kupferkies, faſeriger Malachit, ſparſam eingeſprengtes Kupferlaſur, derber Kalkſpath, wenig zelliger und zerfreſſener Quarz, ſehr und ganz kleine zum Theil verwitterte Granatkörner waren ſeine Begleiter. Das von Falkenſtein iſt derb, mit faſerigem Malachit, derbem eiſenſchüſſigem und ſchlackigem Kupfergrün, ſpanngrünem Kupfergrün und wenigem Kupferlaſur gemengt angetroffen worden. Die Gruben in England ſind ſehr reich an dem dich-

ten und blätterigen Kupferglanzerze. Die Grube Huel virgin in Kornwallis liefert das nierenförmig zuſammen gehäufte, welches mit Kupferſchwärze und theils ganzen, theils zertrümmerten, ſehr und ganz kleinen Quarzkryſtallen verwachſen iſt, und verſchiedene andre ſowohl derbe als kryſtalliſirte. In der Grube Cookskittchen bricht derbes, klein druſiges und kryſtalliſirtes blätteriges Kupferglanzerz von allen oben beſchriebenen Kryſtallen und Geſtalten, mit Kupferkies, Quarz und Kupferſchwärze, auf grünem, blauem, ſtahlfarbig angelaufenem klein traubigem und klein nierenförmig zuſammen gehäuftem, mit Buntkupfererze, auch bisweilen mit Kupferglanzerz gemengtem und verwachſenem Kupferkieſe, der zuweilen auf zelligem oder ſandartigem Quarze aufgewachſen iſt. Das Blätterige aus Norwegen bricht derb, angeflogen eingeſprengt auf graulichweiſsem, derbem glänzendem mit verwittertem erdigem Malachite gemengtem oder durchzogenem Quarze, mit eingemengtem Buntkupfererze u. ſ. w. Das Sibiriſche fand ich derb, eingeſprengt, mit kryſtalliſirtem gediegen Kupfer hin und wieder gemengt und anſtehend auf den gediegen Kupferdruſen.

Das dichte Kupferglanzerz kommt viel häufiger vor, und ist nicht so selten, wie das blätterige. Es bricht in Oberungarn zu Göllnitz im derben Kalkspathe. In dem Bannat zu Saska, Moldova, Oravicza, Dognaczka u. s. w. In der Grube Ritter St. Georg. Zu Saska hat man vormahls beträchtliche Massen von dichtem Kupferglanzerze gewonnen, die theils auf grünlichweissem ins Blaulichgrüne sich ziehendem körnigem Kalksteine eingebrochen und mit derbem und aderigem Kalkspathe hin und wieder durchzogen, theils mit anstehendem derbem Kupferkiese und fein eingesprengtem Schwefelkiese und graulichweissem derbem Kalkspathe verwachsen waren. In der Grube Benjamin zu Moldova ist dieses Erz mit fleckweise drusigem eisenschüssigem Quarze, vielem zartfaserigem Malachit, wenig grob eingesprengtem Kupferkiese verwachsen eingebrochen; seine übrigen Begleiter waren sparsam smaragdgrüner kleinkörniger Flussspath und erdige Kupferlasur, welche letztere öfters mit dem bannatischen Kupferglanzerz vorkommt, so dass zuweilen dieses Erz auch theils mit derselben theils mit Kupferschwärze überzogen ist. Zu Blansko in Mähren findet sich das Ku-

pferglanzerz angeflogen, eingefprengt u. f. w. auf grünlichgrauem dickfchieferigem Quarze, mit aufliegendem röthlichweifsem und blafs apfelgrün gefärbtem Talkfchiefer u. f. w. Sachfen, Marienberg, Seida unweit Freyberg u. a. geben dichtes Kupferglanzerz, Sangerhaufen in Thüringen, Eisleben, Bottendorf, Mannsfeld, Kornwallis in England, Katalonien in Spanien, Sibirien u. a. O. m.

Anm. Das Kupferglanzerz ift mit dem Buntkupfererze fehr nahe verwandt, öfters auch mit demfelben gemengt und verwachfen, und geht in daffelbe über; die bunt angelaufenen Stücke näheren fich immer dem Buntkupfererze. Seine gewöhnlichen Begleiter find rother und brauner Eifenocker, Malachit, Kupfergrün, Kupferlafur und buntes Kupfererz. Das Sibirifche ift öfters mit Malachit überzogen, verwachfen u. f. w.

GEBRAUCH.

Es ift fehr reich am Kupfer und wird darauf benutzt.

BENENNUNG.

Sein Name hat den nähmlichen Urfprung, wie der Name des Silberglanzerzes, den der Berg-

mann theils von diesem, theils vom Bleyglanze entlehnt hat. Im Bannat ist es auch bey den Bergleuten unter dem Namen Becherz u. s. w. bekannt. Schicklicher scheint die Benennung Glanzerz zu seyn, der dem dichten nur deswegen zukömmt, weil dasselbe durch den Strich einen stärkeren Glanz erhält, sonst aber weniger glänzend ist, als das Blätterige.

Manche Schriftsteller behaupten, daſs das dichte Kupferglanzerz krystallisirt vorkomme. Ich kann mich eben so wenig davon überzeugen, als von dem sogenannten Kornährenerz aus Frankenberg im Hessischen, das vielleicht einen Uebergang aus dem Kupferkiese in das Fahlerz macht, und wie es scheint, nicht aus dem sogenannten Kupferglase u. s. w. besteht.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete, in den Sammlungen des Herrn Grafen von Wrbna und der k. k. Kanal- und Bergbaukompagnie finden sich mehrere Stücke von dem beschriebenen blätterigen Kupferglanzerze: nach diesem und meinem geringen Vorrathe habe ich die äuſsere Beschreibung entworfen; die meisten Krystalle fand ich unter den englischen Stücken.

§. 65.

3. Gattung.

Bunt - Kupfererz.

Franz. Mine de cuivre varié.

Ital. Miniera di Rame fcreziata.

Engl. Variegated Copper - ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es ift von einer Mittelfarbe zwifchen kupferroth und dombackbraun, welche immer durch den Strich, felten aber auf der Oberfläche durchaus deutlich erfcheint, weil es gewöhnlich theils dunkel und hochindigblau, theils dunkel himmel - und violblau, theils röthlich, grünlich, fchwärzlich, ftahlfärbig angelaufen und meiftens mit mehr oder weniger angelaufenem Kupferkiefe gemengt und gefleckt ift. Daher hat diefes Erz immer ein buntes Anfehen.

(Ge.) Man findet es derb, grob und klein eingefprengt, angeflogen, aderig, in fchichtenartigen Stücken und zerfreffen.

(Gl.) Es ift fowohl äufserlich als innerlich theils glänzend, theils ftark glänzend, ins wenig Glänzende übergehend, nach dem Verhältnifse feiner angelaufenen Farben, die nicht

ſelten ſeinen Glanz vermindern, und hat insgemein einen metalliſchen Glanz.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein Gewebe, welches das Mittel hält zwiſchen unvollkommen flach muſchelig und uneben, welches in das beynahe ganz Unebene übergeht, und ſich zuweilen dem dichten zu nähern ſcheint.

(Geſt.) Die Bruckſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und nicht beſonders ſcharfkantig;

(Aus.) Es hat grob, klein und ſehr feinkörnige ausgezeichnete Stücke; die grobkörnigen nähern ſich zuweilen den unvollkommenen dickſchaligen.

(Str.) Durch den Strich wird es glänzender, der beynahe immer eine Mittelfarbe zwiſchen dunkel kupferroth und dombackbraun zeigt.

(Härt.) Es iſt weich,

(Feſt.) Milde in einem geringeren Grade als das Kupferglanzerz,

(Zuſ.) Sehr leicht zerſpringbar und

(Schw.) Schwer, dem ſehr ſchweren ſich nähernd.

FINDORT.

Oberungarn zu Reczbanya, Bannat, Dognaczka, Saska, Oravicza u. a. m. Siebenbürgen Deva, Böhmen Katharinenberg, Sachſen, Groskamsdorf, im Mannsfeldiſchen, Eisleben; Schle-

fien Rudelftadt, England, Frankreich, Spanien, Norwegen Friedrichsminde, Stappedahl, Schweden im weftgothifchen Thale Lappland, Sibirien Frolowskoi u. a. Südamerika Coquimbo u. a. O. m.

Anm. Zu Reczbanya bricht das Buntkupfererz theils mit asbeftartigem Tremolithe, theils mit blafs olivengrünen kryftallifirten Granaten gemengt im Kalkfpathe, theils im graulichweifsen fchieferigen Quarze, mit anftehendem Talkfchiefer u. f. w. ein. Zu Dognaczka kommt es in derben Stücken bald eingefprengt mit kryftallifirten blafs olivengrünen kleinen Granaten und derber kleinkörniger Blende verwachfen, bald auf und mit eingewachfenen derben und kleinkörnigen fchmutzig grünlich gelben Granaten, bald mit dergleichen braunen Granaten, bald im derben Kalkfpathe oder im derben graulichweifsen Quarze oder mit Kalkfpath, Kupferkies, Kupfergrün und Malachit verwachfen u. f. w. vor. Die zerfreffenen Stücke find meiftens mit fchon verwittert faferigem Malachit überzogen, mit Kupferkies und Eifenocker gemengt und auf derbem kleinkörnigem Granatftein aufgewachfen und die kryftallifirten Granaten find theils fleck-

weiſe zwiſchen dem Buntkupfererze eingewachſen, theils in ſehr und ganz kleinen Körnern zerſtreut ein- und aufgewachſen. In der Grube Ritter S. Georg zu Saska erſcheint das Buntkupfererz nicht ſelten in derben geſchichteten Stücken, die wenig derben Kalkſpath und bisweilen auch etliche zuſammen gehäufte undeutliche den angelaufenen Buntkupferkryſtallen höchſt ähnliche Fahlerzkryſtalle eingewachſen haben.

Bey Oravicza in dem Cziclovaergebirge bricht das Buntkupfererz im asbeſtartigen, mit wenig derbem Kalkſpathe verwachſenen Tremolithe ein. Zu Deva in Siebenbürgen kommt es im derben und kryſtalliſirten graulichweiſsen Amethyſtquarze vor. Zu Katharinenberg in Böhmen bricht es eingeſprengt im Alaunſchiefer u. ſ. w. ein. Im Mannsfeldiſchen findet es ſich im bituminöſen Märgelſchiefer, in Norwegen auf graulichweiſſem derbem Quarze u. ſ. w. In Schweden auf Glimmerſchiefer, Quarze u. ſ. w. In Sibirien theils mit Quarz, theils mit Braunkalk und Hornſtein. Zu Coquimbo in Südamerika kommt das bunte Kupfererz mit Kupfergrün, Malachit u. ſ. w. vor. Kupferglanzerz, Kupferkies ſind überhaupt die ge-

wöhnlichſten Begleiter dieſes Erzes, es hält das Mittel zwiſchen Kupferglanzerz und Kupferkies und geht in Anſehung ihrer Miſchung in beyde über.

GEBRAUCH.

Es wird auf Kupfer geſchmelzt.

BENENNUNG.

Herr Werner hat dieſem Erze den paſſenden Namen Buntkupfererz beygelegt, weil kein Erz unter den bekannten mit der Zeit ſo verſchiedene Buntfarben erhält, wie dieſes. Die älteren Mineralogen nannten es violettes Kupferglaserz, Lazurerz u. ſ. w.

Anm. Das k. k. Naturalienkabinet verwahret groſse und kleine Stücke aus beynahe allen Ländern, wovon ich die Findörter angegeben habe.

Nach meiner Ueberzeugung haben die Bannatergruben bisher die mannichfaltigſten Abänderungen von dieſem Erze gegeben, die aber bey weiten nicht mehr ſo ergiebig ſind, und ſich nach und nach verlieren.

§. 66.

4. Gattung.

Kupferkies.

Franz. Pyrite de Cuivre.

Ital. Rame piritoſo.

Engl. Copper Pyrites.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Er iſt von dunkel - hoch und licht meſſinggelber Farbe, die ſich auf dem friſchen Bruche theils der Goldfarbe nähert, theils ins Stahlgraue fällt. Oefters wird ſeine Farbe mit der Zeit dunkler und läuft theils bräunlich, ſchwärzlich, theils laſur - indig - viol und himmelblau, theils grünlich und röthlich an. Sehr häufig iſt er mit verſchiedenen bunten Farben, ſtahlfärbig, pfauenſchweifig, taubenhälſig u. ſ. w. angelaufen.

(Ge.) Man findet ihn derb, grob, klein und fein eingeſprengt, aderig, zellig, als Einſchluſs, dick und dünn angeflogen, ſpiegelich, rindenartig, fleckweiſe unvollkommen dendritiſch, groſs - und kleinnierenförmig, kleintraubig, kleinzackig, tropfſteinartig, als Ueberzug, haarförmig und kryſtalliſirt:

1) In einfachen dreyſeitigen Pyramiden, und zwar entweder

a. Vollkommen, oder

b. An den Seitenkanten ſchwach abgeſtumpft, an allen Ecken und an der Spitze gleich abgeſtumpft,

c. An der Spitze ſehr ſtark, an den Ecken ſchwach abgeſtumpft, die ein tafelartiges Anſehen haben und entweder

a. Einzeln mit geraden oder convexen Seitenflächen oder als

b. Zwillingskryſtalle vorkommen, die mit ihren Grundflächen ſo aufeinander gewachſen ſind, daſs zwey und zwey zuſammen ſtoſſende Seitenflächen der obern und untern Pyramiden ausſpringende, und die zwey und zwey zuſammen ſtoſſenden kleinen Abſtumpfungsecken einſpringende Winkel bilden.

d. In dreyſeitigen tafelartigen Pyramiden, wo die Endſpitze gar nicht mehr zu bemerken iſt, und anſtatt derſelben ganz kleine Kryſtalle ein- und aufkryſtalliſirt ſind. Dieſe ſind zuweilen an den Ecken abgeſtumpft, zuweilen auch an denſelben mit drey kleinen auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen, flach zugeſpitzt.

2) In dreyeckigen Tafeln, entweder

a. Vollkommen oder

b. An den Ecken mehr oder minder abgeſtumpft;

3) In doppelt-vierſeitigen Pyramiden

a. Vollkommen,

b. An den Spitzen ſchwach abgeſtumpft,

c. An den Seitenkanten abgeſtumpft,

d. An den Kanten der gemeinſchaftlichen Grundfläche abgeſtumpft;

e. In verſchobenen doppelt-vierſeitigen Pyramiden, mit geraden, bisweilen auch mit concaven Seitenflächen, die ſich theils in eine Spitze, theils in eine Schärfe endigen;

f. In doppelt-vierſeitigen Pyramiden, mit abwechſelnden gröſseren und kleineren Seitenflächen;

4) In vierſeitigen Säulen an den freyen Enden mit vier auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt und

5) In nadel- und haarförmigen Kryſtallen.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind gewöhnlich ſehr und ganz klein, ſeltener klein und von mittlerer Gröſse.

Die dreyſeitigen Pyramiden ſind öfters einzeln und zerſtreut in und auf die übrigen Kryſtalle eingewachſen, ſelten reihenförmig

und ſtänglich, oder mit ihren Grundflächen ſo aufeinander gewachſen, daſs ſie doppelt-dreyſeitige Pyramiden bilden. Meiſtens ſind ſie mit den Zwillingskryſtallen, mit den dreyeckigen Tafeln und andern Kryſtallen theils in kleine knospenförmig zuſammen gehäuften Druſen theils zellig oder als Ueberzug rindenartig auf andre derbe und kryſtalliſirte Subſtanzen auf- und eingewachſen, oder mit ihren Seiten und Grundflächen zuſammen auf und übereinander verſchiedentlich verwachſen.

Die dreyeckigen Tafeln erſcheinen in rindenartigen zellig zuſammen gehäuften Druſen mit den einfachen dreyſeitigen Pyramiden, welche letztere ganz in die Tafeln übergehen, und öfters auf die druſigen einfachen dreyſeitigen Pyramiden mit geraden oder konvexen Seitenflächen auf- und einkryſtalliſirt ſind, und es ſcheint, daſs dieſe Tafeln durch Zuſammenhäufung die kleinen und die von mittlerer Gröſse vorkommenden einfachen dreyſeitigen Pyramiden bilden.

Die Nro. 3. mit ihren Abänderungen kommen theils einzeln und zerſtreut in die übrigen Kryſtalle einkryſtalliſirt, theils reihenförmig, theils mit ihren Seitenflächen zwillingsartig zuſammen gewachſen, theils in Dru-

ſen zuſammen gehäuft vor. Die Kryſtalle ragen zuweilen nur zur Hälfte zwiſchen den übrigen hervor, und ſind mit der andern Hälfte verſteckt.

Nro. 4. fand ich in einer kleinen Druſe von doppelt - vierſeitigen Pyramiden, die ſparſam mit etlichen Kryſtallen von Nro. 1. *d.* zwiſchen und auf der Druſe von doppelt-vierſeitigen Pyramiden und etlichen einfachen dreyſeitigen vollkommenen und in Zwillingskryſtallen von dergleichen Pyramiden einkryſtalliſirt waren.

Die nadelförmigen Kryſtalle ſind büſchelförmig zuſammen gehäuft, theils mit haarförmigem, theils mit derbem Kupferkies und ganz kleinen undeutlichen einfachen dreyſeitigen Pyramiden verwachſen und bisweilen auch im Kalkſpathe eingeſchloſſen.

(Ob.) Die Oberfläche der Kryſtalle iſt zuweilen mit Eiſenocker, Braunkalk, einer dünnen Haut von Fahlerz u. ſ. w. überzogen. Die Seitenflächen der einfachen dreyſeitigen Pyramiden und der Tafeln ſind theils glatt, theils rauh und druſig, die Seitenflächen der kleinen dreyſeitigen Pyramiden ſcheinen bisweilen in die Queere abwechſelnd undeutlich geſtreift zu ſeyn; dieſe undeutlichen ab-

gesetzten Streife scheinen lauter ganz kleine dreyeckige auf- und übereinander verwachsene Tafeln zu seyn, woraus die kleinen Pyramiden vielleicht gebildet werden. Die Seitenflächen der doppelt-vierseitigen Pyramiden sammt den übrigen sind gewöhnlich glatt, zuweilen auch zerfressen und die Oberfläche der besonderen äusseren Gestalt ist entweder drusig oder rauh.

(Gl.) Aeusserlich sind die Krystalle theils spiegelig glänzend, theils nur glänzend und schimmernd und nähern sich bisweilen dem Matten.

Innerlich ist der Kupferkies wenig glänzend ins Glänzende übergehend, bisweilen geht er aber aus dem Glänzenden theils ins stark Glänzende, theils ins wenig Glänzende über und durch dieses verläuft sich sein Glanz bis ins Schimmernde und ist von metallischem Glanze oder Schimmer, der sich nach dem verschiedenen Gewebe, welches sein Bruch zeigt, richtet.

(Br.) Sein Bruch zeigt meistens ein unebenes Gewebe, das theils ins unvollkommen und klein Muschelige, theils ins unvollkommen Blätterige, theils ins Ebene und flach Muschelige übergeht.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig mehr ſtumpf als ſcharfkantig.

(Aus.) Der derbe hat grob, klein und feinkörnige ausgezeichnete Stücke.

(Härt.) Er iſt weich,

(Feſt.) Spröde,

(Zuſ.) Sehr leicht zerſpringbar und

(Schw.) Von keiner beſonders beträchtlichen Schwere.

FINDORT.

Ober- und Niederungarn, Bannat, Siebenbürgen, Kärnthen, Tyrol, Böhmen, Churſachſen, der Harz, England, Frankreich, Spanien, Schweden, Rußland u. a. O. m.

Anm. Der Kupferkies iſt die gewöhnlichſte Gattung der Kupfererze und findet ſich ſowohl in Ur- als Flötzgebirgen auf vielen verſchiedenen Lagern, Gängen u. ſ. w. Zu Schmölnitz in Oberungarn bricht es im uranfänglichen Thonſchiefer mit Schwefelkies verwachſen auf Quarze, ſchuppig blätterigem Chlorit u. ſ. w. Im Herrngrund unweit Neuſohl in N. Ungarn kommt derſelbe auf Grauwacke mit Kalkſpath, Gypskryſtallen, mit klein nierenförmigem Malachit u. ſ. w. vor. In dem Pacherſtolln zu Schemnitz findet ſich

der Kupferkies auf kryſtalliſirtem und derbem Quarze, mit Blende, Bleyglanz, Barytkryſtallen. Die Kupferkieskryſtalle ſind bisweilen mit Braunkalke überzogen u. ſ. w. Auf dem Thereſia-Schachte brechen zuweilen ſchöne Kupferkies-Kryſtalle auf nadelförmigen Druſen von Bergkryſtallen ein, welche mit Bleyglanze, kryſtalliſirter brauner und gelber Blende, rhomboidaliſch kryſtalliſirtem blätterigem Braunkalke u. ſ. w. verwachſen ſind. In dem Maximiliani-Schachte zu Schemnitz iſt ſchön kryſtalliſirter Kupferkies auf und zwiſchen graulichweiſsen, büſchel und ſternförmig zuſammen gehäuften Bergkryſtalldruſen, in kleinen einfachen dreyſeitigen meiſtens zwillingsartig zuſammen gewachſenen Pyramiden, die eine zellige Druſe bildeten, ein- und aufgewachſen u. ſ. w. vorgekommen. Die Gruben von Dognaczka im Bannat haben vormahls ſehr ſchönen Kupferkies geliefert. Man findet ihn noch derb, theils in blätterigen, magnetiſchen Eiſenſteine eingewachſen, mit derber brauner Blende, eingeſprengtem Quarz, von Eiſenocker begleitet, auf derbem gelblichem ins Braune fallendem und kryſtalliſirtem mit Kalkſpathe gemengten Granaten, derb pfauen-

ſchweifig angelaufen, eingeſprengt und klein zackig, auf Kalkſpathdruſen eingewachſen u. ſ. w. Vor Zeiten ſind auch hier Kupferkies-Kryſtalle von mittlerer Gröſse eingebrochen u. ſ. w. Die Kapnicker Kupferkieſe in Siebenbürgen kommen zuweilen auf graulichweiſsen Quarzdruſen in Geſellſchaft des Fahlerzes vor, die ſehr kleinen einfachen dreyſeitigen Pyramiden, welche zum Theil in die dreyeckige Tafeln übergehen, ſind hin und wieder mit einer dünnen Haut vom Fahlerze überzogen. Die Freyberger Revier in Sachſen und die andren dortigen Gruben geben häufigen ſchönen derben und kryſtalliſirten Kupferkies. In der Grube zu Ectonmine zu Staffordſchire in England brechen die ſchönen mit bunten Farben angelaufenen Kupferkieſe, welche meiſtens auf Kalkſpathe mit krummſchaligem kugelig zuſammen gehäuftem Baryt verwachſen ein- und aufkryſtalliſirt ſind. Die Kupferkieſe von Derbyshyre aus England ſind gewöhnlich auf und in die Kalkſpathdruſen einkryſtalliſirt, bisweilen auch als Einſchluſs in den Kalkſpath-Kryſtallen eingewachſen. Die Gruben in Kornwallis liefern die ſchönen traubigen und nierenförmigen Kupfererze, von welchen wir

ſchon bey dem blätterigen Kupferglanzerze Meldung gemacht haben u. ſ. w.

Die Begleiter des Kupferkieſes ſind Schwefelkies, Fahlerz, Braunkalk, Kalkſpath, Quarz, Chloritſchiefer, ſchuppig blätteriger Chlorit, Talkſchiefer, Fluſsſpath, Spatheiſenſtein, magnetiſcher Eiſenſtein, Bleyglanz, Buntkupfererz, Blende u. a. m. Er geht in Schwefelkies, ins Fahlerz, ins Buntkupfererz und ins Weiſskupfererz über, mit welchem letzteren er ſehr nahe verwandt ſeyn ſoll.

GEBRAUCH.

Der Kupferkies enthält meiſtens Kupfer und Eiſen, zuweilen auch Arſenik und wenig Spiesglanzerz. In Ungarn iſt er zufälliger Weiſe theils mit Silber, theils mit Gold verbunden und nach ſeinem mehr oder minderem Gehalt wird er verſchiedentlich benutzt.

BENENNUNG.

Mit dem allgemeinen Namen Kies werden gewöhnlich alle jene Erze belegt, die theils von gelber, theils von weiſser und dergleichen Farben ſind. Der Beyname beſtimmt den Gehalt deſſelben; ſo z. B. derjenige, welcher Arſenik hält, wird Arſenikkies, der Schwefel und Eiſen hält,

Schwefelkies, und der Kupfer hältige Kupferkies genannt. In Ungarn ist er auch unter dem Namen Gelf und an mehreren andern Orten unter dem Namen gelbes Kupfererz bekannt.

Anm. Das k. k. Naturalienkabinet verwahret schöne Drusen von Kupferkies aus England, mehrere innländische, auch sächsische und Harzer, ein klein nierenförmiges Stück aus Japan, ein anderes derbes Stück im Quarze mit Kupfergrün von Coquimbo aus Südamerika u. a. m.

Der Kupferkies wird nicht selten mit dem Schwefelkiese verwechselt, und ich fand in manchen Sammlungen unter den Schwefelkiesen die besten Krystalle von Kupferkiese. Dieser letzte ist weicher als der Schwefelkies und nähert sich nur dann dem harten, wenn er in den Schwefelkies übergeht; auch gibt er keinen Schwefelgeruch, wenn zwey Stücke Kupferkies aneinander gerieben werden, wie der Schwefelkies. Durch diese und die schon oben angegebenen Kennzeichen wird man den Kupferkies leicht von dem Schwefelkiese unterscheiden lernen.

§. 67.

5. Gattung.

Weiſs - Kupfererz.

Franz. Mine de Cuivre blanche.

Ital. Miniera di Rame alba.

Engl. White Copper - ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt theils zinnweiſs, theils von einer Mittelfarbe zwiſchen Silberweiſs und Speisgelb; auf dem friſchen Bruche läuft es theils ſchwärzlich grau, theils gelblich an.

(Ge.) Man findet es derb, grob, klein und fein eingeſprengt.

(Ob.) Auf der Oberfläche iſt es uneben;

(Gl.) Aeuſserlich und innerlich theils wenig glänzend, theils glänzend, dem ſtark glänzenden ſich zuweilen nähernd, vom metalliſchen Glanze.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein unebenes Gewebe,

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt - eckig und ziemlich ſtumpfkantig,

(Aus.) Es hat ganz klein und feinkörnige ausgezeichnete Stücke, die aber ziemlich platt mit einander verwachſen ſind.

(Str.) Durch den Strich verliert es ein wenig ſeinen Glanz und färbt wenig ab.

(Härt.) Es ist weich und gränzt an das mäſsig Harte,

(Fest.) Spröde,

(Zus.) Leicht zerspringbar und

Schw.) In einem hohen Grade schwer.

FINDORT.

Chursachsen unweit Freyberg auf der Grube Lorenz Gugentrum, auf dem Elias, einer in der nämlichen Gegend gelegenen Grube. Würtemberg, bey Freudenstadt im Christophsthale. Oberungarn unweit Strazena hinter dem Kreuzberge u. v. n. a. a. O. m.

Anm. Das Weiſs-Kupfererz in Sachsen kommt meistens im Quarze vor, und ist entweder mit etwas Kupferkiese und Eisenocker oder mit Kupferkiese, Fahlerze und wenigem Quarze gemengt u. s. w. Nach Herrn Emerling soll das Weiſs-Kupfererz ausser den angegebenen Begleitern auch mit Kupferglanzerze, Malachite, Bunt-Kupfererze brechen und in Kupferkies und Fahlerz, zwischen welchem es das Mittel zu halten scheint, auch ins Kupferglanzerz übergehen. Ob aber das frankenberger oder hessische sogenannte Kornährenerz und die sogenannten Sterngrau-

pen hieher gehören, müſsen erſt chemiſche Verſuche entſcheiden.

Das Weiſs-Kupfererz kann mit dem derben Arſenikkies leicht verwechſelt werden, mit dem es an Farbe und Bruchanſehen viele Aehnlichkeit hat. Jedoch unterſcheidet ſich der Arſenikkies durch ſeine beträchtlichere Härte und durch den Knoblauchgeruch, den er, wenn er ſtark gerieben, oder mit dem Feuerſtahle unterſucht wird, von ſich gibt.

Herrn Esmark, Aſſeſſor bey dem Oberbergamte zu Kongsberg, haben wir die Entdeckung des Weiſs-Kupfererzes von Oberungarn zu verdanken, der eben zu Iglo ſich fand, als dieſes Erz unweit Strazena hinter dem Kreuzberge, auf einer neu angelegten Grube eingebrochen hat. Dieſe ungariſche Seltenheit würde, wie viele andere in Vergeſſenheit gerathen ſeyn, wenn nicht Herr Esmark durch etliche chemiſche Verſuche, die er auch zu Freyberg in Sachſen wiederholte, den Bergbeamten ſeinen Aufſchluſs darüber gegeben hätte. Da ich kein anderes Weiſs-Kupfererz erhalten konnte, ſo verfaſste ich die äuſsere Beſchreibung nach den wenigen Stücken, die ich theils von Herrn Esmark, theils von andern Freunden aus

der angegebenen Grube erhalten habe. Dieſes ungariſche iſt zinnweiſs, kommt nur derb, grob und klein eingeſprengt vor, und iſt nicht ſelten auf dem friſchen Bruche ſchwärzlich grau angelaufen, und mit ganz klein und fein mehr oder minder ſparſam eingeſprengtem goldgelb angelaufenem Kupferkieſe verwachſen, oder durchſprengt. Es bricht vermuthlich in Lagern, wie alle dort einbrechende Kupfererze, im Talkſchiefer. Die Stücke, welche ich davon beſitze, ſind im grünlichweiſsen, gelblich braun gefleckten, thonigen, ins Unebene übergehenden Talkſchiefer derb und eingeſprengt auf- und eingewachſen, der mit fein eingeſprengtem ſpangrünem Kupfergrün hin und wieder gemengt iſt, welches auch theils angeflogen, theils als dünner Ueberzug fleckweiſe aufgewachſen iſt, und wenig ſchmutzig olivengrünes erdiges eiſenſchüſſiges Kupfergrün in kleinen Fleckchen hin und wieder eingeſtreut zeigt.

GEBRAUCH.

Dieſes ſeltene Erz, welches ſo ſparſam einbricht, ſoll reich an Kupfer und das aus Oberungarn nicht ſilberhältig ſeyn; nebſt dem Kupfer

ſoll es Eiſen und Arſenik halten. Es kann auf Kupfer benutzt werden, und bleibt bis jetzt eine mineralogiſche Seltenheit.

BENENNUNG.

Von ſeiner weiſsen Farbe und ſeinem reichen Gehalt an Kupfer hat es ſeinen Namen erhalten: der verſtorbene Henkel hat in ſeiner Kieshiſtorie die erſte Nachricht von dieſem Erze mitgetheilet.

§. 68.

6. Gattung.

Fahlerz.

Franz. Mine de cuivre griſe.

Ital. Miniera di Rame grigia.

Engl. Grey Copper-ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von dunkel und lichtſtahlgrauer dem Eiſenſchwarzen ſich nähernder Farbe, die zuweilen ſich auch in eine Mittelfarbe zwiſchen ſtahl- und bleygrau verläuft. Selten iſt es auf der Oberfläche bunt und ſtahlfärbig, öfters aber ſchwärzlich grau angelaufen.

(Ge.) Man findet es derb, grob, klein und fein eingeſprengt, ſpiegelig, in kleinen Druſen-

häutchen, ſelten in Blättchen und oft kryſtalliſirt:

1) In einfachen dreyſeitigen Pyramiden die

a. Selten vollkommen, öfters aber

b. An den Enden mit drey kleinen auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt,

c. An den Ecken und an der Spitze mit drey kleinen oder groſsen, theils gleichen, theils ungleichen auf die Seitenflächen aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt, zuweilen auch noch an den Seitenkanten zugeſchärft und die Spitze der Zuſpitzungsflächen mehr oder minder ſchwach abgeſtumpft,

d. An der Spitze ſtark und an den Ecken ſchwach abgeſtumpft,

e. An der Spitze ſo ſtark abgeſtumpft, daſs die Pyramide in die dreyeckige Tafel mit ſtark zugeſchärften Endflächen übergeht.

2. In einfachen dreyſeitigen Pyramiden, die an den Seitenkanten ſo ſtark zugeſchärft ſind, daſs die Zuſchärfungsflächen zuſammen ſtoſſen und die Seitenflächen verdrängen, daher haben dieſe Kryſtalle das Anſehen von ſechsſeitigen Pyramiden, bey denen immer zwey und zwey Seitenflächen unter einem ſehr ſtumpfen Winkel zuſammen ſtoſ-

ſen. Bisweilen ſind dieſe Kryſtalle an der Spitze und an den Kanten der groſsen Zuſchärfungsflächen da, wo ſie ſich vereinigen, ſchwach abgeſtumpft.

3) In flachen doppelt - dreyſeitigen eingewachſenen Pyramiden, die an den Seitenkanten und zwey Ecken abgeſtumpft und an einem Ecke mit drey auf die Seitenflächen der untern eingewachſenen Pyramide aufgeſetzten Flächen ſpitzwinkelig zugeſpitzt.

4) In doppelt - vierſeitigen Pyramiden, die theils rechts, theils umgekehrt eingewachſen ſind.

5) In niedrigen ſehr und ganz kleinen rechtwinkeligen vierſeitigen Säulen, ſelten

a. Vollkommen, ſondern

b. Mit zwey breiten und zwey ſchmalen Seitenflächen, die an den freyen Enden zugeſchärft, die Zuſchärfungsflächen auf die breiten Seitenflächen aufgeſetzt und die Ecken der Zuſchärfungsflächen theils zugeſchärft, theils nur abgeſtumpft, auch die Zuſchärfungskante mehr oder minder abgeſtumpft haben: zuweilen haben dieſe Säulen ein tafelartiges Anſehen.

c. In dergleichen vierſeitigen Säulen an den freyen Enden mit vier auf die Seitenflä-

chen aufgeſetzten Flächen zugeſpitzt, die Zuſpitzung endiget ſich in eine Linie und iſt an den Kanten und Enden der Zuſpitzung abgeſtumpft.

d. In undeutlichen halb auskryſtalliſirten vierſeitigen, mit ihren Endflächen undeutlich kreuzweiſe zuſammen gewachſenen Kryſtallen, die auf den gegenüber ſtehenden Seitenflächen ausgefreſſen und zum Theil hohl ſind. *)

6) In niedrigen kurzen ſehr und ganz kleinen ſechsſeitigen Säulen mit zwey gegenüber ſtehenden breiten und vier ſchmälern Seitenflächen, die an den Enden ſchwach oder ſtark abgeſtumpft ſind und endlich

7) In ſechsſeitigen Säulen mit abwechſelnden breiten und ſhmälern Seitenflächen, die an den freyen Enden mit drey auf die abwechſelnden Seitenkanten aufgeſetzten Flächen flach zugeſpitzt und zuweilen an der Zuſpitzungsfläche ſchwach abgeſtumpft zu ſeyn ſcheinen. Dieſe Kryſtalle ſind theils an den obern, theils an den untern Ecken hin

*) Dieſe Höhlung bemerkt man nur, wenn dergleichen Kryſtalle aus der Bergart herausgeſprengt werden.

und wieder abgeſtumpft, theils auch noch dabey an den abwechſelnden Seitenkanten und den abwechſelnden Seitenflächen der Zuſpitzungsflächen, da wo ſie aufgeſetzt ſind, ſehr flach zugeſchärft.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind meiſtens klein ſehr und ganz klein, ſelten von mittlerer Gröſse. Die einfachen dreyſeitigen Pyramiden mit allen ihren Abänderungen ſind theils rechts, theils umgekehrt, theils einzeln und zerſtreut, theils mit ihren Seiten- und Grundflächen zuſammen gewachſen, theils zellig, theils in kleinen abgeſonderten Druſen zuſammen gehäuft, oder auf- über- und mit andern Kryſtallen durcheinander gewachſen.

Die unter Nro. 3. fand ich in einer Druſe mit undeutlichen Pyramiden theils verwachſen, theils mit ihren Seitenflächen ſo zuſammen gewachſen, daſs die Beſtimmung ihrer Geſtalt ſehr groſsen Schwierigkeiten unterlag; auf dieſer nähmlichen Druſe waren auch die kleinen doppelt-vierſeitigen Pyramiden eingewachſen, mit einer groſsen umgekehrten doppelt-vierſeitigen Pyramide, auf welcher man einen undeutlichen Kryſtall aufgewachſen ſah, der ihre Geſtalt ziemlich verſteckte,

Die unter Nro. 5. mit ihren Abänderungen ſind ſehr und ganz klein und ſelten einzeln eingewachſen, ſondern meiſtens zu zwey und drey, auch mehrfach mit ihren ſchmalen Seitenflächen theils treppenartig zuſammen gehäuft, theils mit ihren Seitenflächen ſo durcheinander gewachſen, daſs ſie Kreuzkryſtalle bilden. An die ſchmalen Seitenflächen der tafelartigen Säulen ſind zuweilen der Länge nach die ſechsſeitigen an den Enden abgeſtumpften Säulchen mehrfach reihenförmig mit ihren Seitenflächen zuſammen und angewachſen, und bilden kleine kronradförmige Geſtalten.

Die unter Nro. 6. niedrigen ſechsſeitigen Säulchen ſind mit ihren Seitenflächen mehrfach ſo an- und ineinander der Länge nach zuſammen gewachſen, daſs ſie zum Theil cylindriſche dicke kurze ſechsſeitige in die Länge geſtreifte, oder vielmehr gefurchte Säulen vorſtellen, welche theils vollkommene, theils unvollkommene kleine, ſehr und ganz kleine, dicke oder dünne kronradförmige Scheibchen, nach dem Verhältniſse der mehr oder weniger zuſammen gereihten Säulchen, bilden. Dieſe Scheibchen ſind theils einzeln, theils zur Hälfte eingewachſen, theils zel-

lig, theils kreuzförmig auf- über- und durcheinander mit den übrigen Kryſtallen auf und in die Quarzdruſen verſchiedentlich zertheilt und in Druſen zuſammen gehäuft, ein- und aufkryſtalliſirt.

Die Kryſtalle unter Nro. 7. ſind theils klein, theils ſehr und ganz klein, ſeltener von mittlerer Gröſse, und überhaupt ſehr undeutlich. Sie kommen ſelten einzeln und zerſtreut eingewachſen vor, ſondern ſind meiſtens mit ihren Seiten- und Endflächen ſo zuſammen gewachſen und undeutlich knospenförmig zuſammen gehäuft, daſs ihre Geſtalt ſchwer zu beſtimmen iſt.

(Ob.) Die Seitenflächen der dreyſeitigen Pyramiden ſind theils glatt, theils rauh; theils ſchwach in die Länge geſtreift, theils kleindruſig und bisweilen klein zerfreſſen; auch ſieht man auf dieſelben öfters ganz kleine vollkommene einfache dreyſeitige, theils tafelartige Pyramiden, theils Kupfer- und Schwefelkryſtalle in ganz kleinen zerſtreuten Humten ein- und aufgewachſen, die Seitenflächen aber mit Braunkalk, Kupferkieſe zum Theil oder ganz überzogen. Die tafelartigen dreyſeitigen Pyramiden haben zuweilen einen

rindichten Ueberzug von ganz klein traubig geträuftem Malachite, Kupferlasur u. s. w.

Die breiten Seitenflächen der vierseitigen Säulen sind glatt, die schmalen meistens in die Queere zart gestreift, bisweilen auch schwach gefurcht; wenn diese aber stärker gefurcht erscheinen, so geben meistens die sechsseitigen kurzen auf dieselben aufgewachsenen Säulen durch ihre mehrfache Aneinanderreihung mit ihren Seitenflächen den schmalen Seitenflächen, auf welche sie aufgewachsen sind, das gefurchte Ansehen. Die übrigen Seitenflächen der Krystalle sind glatt, zuweilen aber auch mit einer Rinde oder Haut von ganz klein traubig zusammen gehäuftem Malachite und Kupferlasur besprengt, zum Theil, aber selten, ganz überzogen.

(Gl.) Das derbe Fahlerz ist ausser dem spieglichen äusserlich wenig glänzend. Die Krystalle sind äusserlich theils glänzend, theils spiegelich glänzend, bisweilen auch nur schimmernd ins Matte übergehend. Innerlich ist das Fahlerz meistens wenig glänzend, und nur dann ins Glänzende übergehend, wenn es sich dem Graugiltigerze nähert, von metallischem Glanze oder Schimmer.

(Br.) Sein Bruch zeigt meiſtens ein unebenes Gewebe, das ſich zuweilen dem unvollkommen Blätterigen nähert, und in das Ebene bisweilen übergeht.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und nicht beſonders ſcharfkantig.

(Aus.) Das derbe kommt von grob-klein-und feinkörnigen ausgezeichneten Stücken vor.

(Str.) Es gibt theils einen ſchwarzen, theils einen ſchwärzlich braunen Strich, der mehr oder weniger abfärbt.

(Härt.) Iſt mäſsig hart,

(Feſt.) Spröde,

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar und

(Schw.) Schwer.

FINDORT.

N. Ungarn, Herrngrund, Oberungarn, Schmöllnitz, Göllnitz, Poratſch, Szlowinka, Niederslana u. a. m. Siebenbürgen Kapnick, Gainell, Csertes, Offeubanya u. a. Steyermark, Schladning, Vordernberg, Radmar u. a. Böhmen, Skalka, bey Kuttenberg u. a. m. Tyrol, vom Berg Falkenflein bey Schwatz, Thierberg, Kogl bey Brixlegg, Ringenwechſel u. a. m. Churſachſen in der Freybergerrevier Gersdorf u. a. Am Harz zu Klausthal, Andreasberg u. a. Im Savoyiſchen

und Piemontesischen; Sicilien bey Fondachelli; Frankreich im Dauphiné, Markirchen in Elsass; England zu Kornwallis u. a. m. Norwegen zu Emdal; Rufsland u. a. O. m.

Anm. Das eisenschwarze Fahlerz vom Herrngrunde bricht meistens derb, eingesprengt und spiegelich, theils im Gyps, theils auf Grauwacke, mit Kupfer- und Schwefelkies und krystallisirtem Kalkspathe ein. Zu Oravicza in der Grube Corona kommt das Fahlerz derb, eingesprengt und krystallisirt und mit Kupferkiese bisweilen bunt angelaufen vor. Bey Göllnitz bricht das derbe Fahlerz im derben blätterigen Braunkalke, der sich dem Spatheisenstein nähert, mit derbem Kuferkies und ganz kleinen in dem Fahlerze sparsam eingewachsenen Arsenikkies - Krystallen. Zu Poratsch findet es sich mit derbem Kupferkiese, im derben, mit aderigem derbem graulichweissem Quarze durchzogenen Spatheisensteine; zu Szlowinka im derben Zinnober mit krystallisirtem Arsenikkies und zu Niederslana mit derbem Zinnober im Talkschiefer u. s. w. Die häufigen Fahlerze von Kapnick in Siebenbürgen sind am gewöhnlichsten krystallisirt und bestehen mei-

ſtens aus den Abänderungen der oben unter Nro. 1. 5 und 6. angegebenen Kryſtallen. Unter dieſen Fahlerzen erſcheint auch öfters das Graugiltigerz derb eingeſprengt u. ſ. w. theils im roſenrothen dichten Braunſteinerze, theils im blaſsrothen, gelblich und röthlichweiſsen derben blätterigen mit Quarz gemengten Braunkalke, theils derb und kryſtalliſirt in Pyramiden, wie das Fahlerz, auf milch- und graulichweiſsen Amethyſtquarzdruſen, die am Grunde nicht ſelten löcherig oder zerfreſſen und auch bisweilen mit zerreiblichem ſchmutzig- und milchweiſsem Steinmarke gemengt ſind. Die Fahlerzkryſtalle ſieht man gewöhnlich auf und in dieſe Quarzdruſen einkryſtalliſirt, und theils mit derber und kryſtalliſirter gelber und brauner Blende, kryſtalliſirtem Kupfer und derbem und kryſtalliſirtem Schwefelkieſe, zuweilen auch mit derbem zerfreſſenem und undeuthlich kryſtalliſirtem Bleyglanze gemengt und verwachſen. Das kleindruſige, zuweilen in ſehr kleinen Druſen in ganz kleinen unbeſtimmbaren pyramidalen Kryſtallen zuſammen gehäufte und mit ſparſamen feinkörnigem Bleyglanze gemengte Fahlerz fand ſich vormahls in kleinen Parthien zwiſchen den übrigen Fahl-

erzkryſtallen und der ſchwärzlich angelaufenen derben und kryſtalliſirten Blende ein- und aufgewachſen.

Vor Zeiten iſt das Fahlerz in Blättern eingebrochen, die auf dem druſigen Fahlerze rundzellig in hahnenkammförmigen halbzirkelrunden Blättern zuſammen gehäuft waren u. ſ. w. Zu Offenbanya in Siebenbürgen bricht das derbe Fahlerz in der Emerici-Grube auf graulichweiſsem derbem Quarze, der wenig braune derbe Blende eingemengt hat, zuweilen auch auf körnigem Kalkſteine in der Stephani-Grube u. ſ. w. Zu Cſertes kommt es derb mit bunt angelaufenem Kupferkies und zu Gainell auf Grauwacke derb und kryſtalliſirt mit derbem Kupfer- und Schwefelkieſe vor, und dieſes letztere ſoll goldhältig ſeyn. In Tyrol bey Schwatz findet ſich das dunkel ſtahlgraue ins Eiſenſchwarze fallende Fahlerz derb und kryſtalliſirt. Das derbe iſt fleckweiſe mit derbem graulichweiſsem Kalkſpath verwachſen. Das Kryſtalliſirte hat man vor Zeiten bey Schwatz in doppelt-dreyſeitigen und doppelt-vierſeitigen Pyramiden, auch in den ſechsſeitigen ſäulenförmigen Kryſtallen, die immer ſo

undeutlich und so schwer zu bestimmen sind, angetroffen.

Das Krystallisirte begleitet schmutzigweisser, wenig schwach rauchgrau und sehr blass braunroth, klein gefleckter derber splitteriger Kalkstein, ganz kleiner graulichweisser krystallisirter Amethystquarz und schmutzig weisser in sehr und ganz kleinen Rhomben krystallisirter Kalkspath, der sich dem Braunkalke nähert. Der Kalkstein ist öfters mit den drusig zusammen gehäuften Quarz-Krystallen ganz überzogen, auf welchen die Kalkspathkrystalle theils einzeln und zerstreut, theils in ganz klein zusammen gehäuften Drusen ein- und aufkrystallisirt sind; zwischen diesem Gemenge sind die Fahlerzkrystalle auf- und eingewachsen.

Thierberg in Tyrol gibt derbes eingesprengtes und krystallisirtes licht und dunkel stahlgraues ins Eisenschwarze fallendes und zuweilen bunt angelaufenes Fahlerz, welches theils im derben mit wenig Kalkspathe gemengten Quarze, angeflogenen Kupfergrün, dünn und sparsam aufgewachsenen Kupferlasur, theils im grünlichgrauen Talkschiefer, mit eingemengtem Kupferkies, theils auf derbem und klein drusigem Quarze mit anste-

hendem Talkſchiefer u. ſ. w. einbricht. Auf dem Kogel findet ſich das Fahlerz im ſchneeweiſsen geradſchaligen Baryt u. ſ. w.

Das Fahlerz in dem ſächſiſchen Erzgebirge, beſonders in der Freybergerrevier auf der Grube Seegen Gottes zu Freyberg bricht im weiſsen Quarze, der theils derb, theils zellig vorkommt, mit derbem Braunkalke gemengt iſt, und zuweilen von ſchnee- und röthlichweiſsem Kalkſpath, weiſsem und röthlichem Baryt und gelbem kryſtalliſirtem Fluſsſpathe und wenigem Kupferkieſe begleitet wird. Die übrigen ohnchin bekannten ſächſiſchen Gruben liefern nicht ſonderlich viel Fahlerz.

Das Fahlerz von der *Zilla* am Harze bricht theils derb und eingeſprengt, theils in einfachen dreyſeitigen an den Seitenkanten zugeſchärften und mit Kupferkieſe überzogenen Pyramiden, auf kryſtalliſirtem Spatheiſenſtein ein, theils mit innliegendem Grauwacke, theils mit anſtehendem ſchwärzlich grauem Thonſchiefer. In Dauphinè kommt das Fahlerz derb im derbem mit etwas Kalkſpath gemengtem hin und wieder mit angeflogenem verwittertem Malachite verwachſenem Quarze vor. Dieſe von Dauphinè und

vom Harze ſcheinen mir nebſt dem vom Markirchen aus Elſaſs zum Graugiltigerze zu gehören, ſo wie auch das tyroliſche von Thiesberg u. a. m. Zu Fondachelli in Sicilien kommt das Fahlerz im Spatheiſenſteine vor.

Die Begleiter des Fahlerzes ſind Kupfer und Schwefelkies, Bleyglanz, graues Spiesglanzerz, braune und gelbe Blende, Baryt, Kalkſpath, Quarz, Gyps, Spatheiſenſtein, Fluſsſpath u. a. m.

Das Fahlerz geht ins Kupferglanzerz, Kupfer- und Schwefelkies, in das graue Spiesglanzerz und in die Kupferſchwärze über.

GEBRAUCH.

Dieſes Erz wird nach ſeinem inneren Gehalt theils auf Kupfer, theils auf Silber u. ſ. w. benutzt.

BENENNUNG.

Seinen Namen hat es von ſeiner grauen Farbe erhalten, die man auch fahl- oder vielmehr falb, blaſs oder ſchwärzlich grau nennt. Ehedem wurde das Fahlerz nach ſeinem mehreren Gehalt am Kupfer, oder am Silber, bald Kupferfahlerz, bald Silberfahlerz genannt und öfters auch mit dem Weiſsgiltigerze verwechſelt. Herr Profeſſor Klaproth hat durch ſeine Analyſen des

Weiſsgültig - und des Graugiltigerzes erwieſen, daſs dieſe Erze von dem Fahlerze verſchieden ſind und der zufällige Gehalt von Silber, Gold, und Queckſilber u. a. m. das man bisweilen in dem Fahlerze entdeckt, keine neue Eintheilung geſtatte, wenn die gewöhnlichen Beſtandtheile des Fahlerzes die zufälligen übertreffen.

Anm. Das k. k. Naturalienkabinet beſitzt einen groſsen Vorrath von den Kapnicker Fahlerzen; nebſt dieſen zeichnen ſich vorzüglich die tyroliſchen mit ihren ſeltenen Kryſtalliſationen aus.

Unter den engliſchen finden ſich von Kornwallis die ſechsſeitige Säule und die flachen dreyſeitigen Pyramiden, welche mit einer Rinde von ganz klein traubigem Malachite überzogen ſind. In dem Kabinete des Herrn von Morgenbeſſer ſieht man ausgezeichnete ſchöne Stücke von Kapnick, darunter viele ſchöne und groſse Druſen von Graugiltigerze u. a. O. Nach dieſen und noch andern hier in den wieneriſchen Kabineten vorhandenen und meinen eigenen Stücken habe ich die äuſsere Beſchreibung entworfen.

§. 69.

7. Gattung.

Kupferschwärze.

Franz. Cuivre terreux noir.

Ital. Rame terroso nero.

Engl. Black earthy Copper.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Sie ist von bräunlichschwarzer, schwärzlich brauner ins dunkel Schwarze übergehender und bisweilen auch von bräunlich grüner Farbe.

(Ge.) Man findet sie derb, seltener ganz klein traubig, meistens aber grob, klein und fein eingesprengt auf andern Kupfererzen auf- und eingestreut, oder nur punkt- und fleckweise aufliegend, angeflogen und als dicker und dünner Ueberzug.

(Gl.) Sie ist ganz matt und besteht theils aus staubartigen, theils aus feinerdigen, mehr oder weniger zusammen hängenden, oder leicht zusammen gebackenen Theilchen, sie ist meistens mit andern Kupfererzen gemengt, als mit Kupferkiese, Fahlerze, Kupfergrün, Malachit u. s. w.

(Zus.) Ist zerreiblich und gränzt bisweilen an das Feste,

(*Abf.*) Die Staubartige färbt ein wenig ab und auch die als Ueberzug, wenn ſie mit dem Meſſer gerieben wird, die zuſammen gebackene aber wenig oder gar nicht.

(*Anf.*) Sie fühlt ſich mager an und

(*Schw.*) Geht aus dem nicht beſonders Schweren ins Schwere über.

FINDORT.

Oberungarn, Bannat, Tyrol, Churſachſen, Schleſien zu Rudolſtadt, England in Kornwallis, Sibirien in den turinskiſchen und gumiſewskiſchen Gruben u. a. O. m.

Anm. Daſs die Kupferſchwärze beynahe an allen den Orten, wo Kupferkies, Kalerz, gediegen Kupfer und andre Kupfererze einbrechen, vorkomme, iſt wahrſcheinlich, weil die Kupferſchwärze aus der Verwitterung der Kupfererze entſtehet. Da ſie aber an den meiſten Orten verkannt und überſehen worden iſt, ſo hat man davon wenig zuverläſsige Nachrichten.

Auf dem Stirkenberge zu Einſiedel in Oberungarn bricht die Kupferſchwärze parthienweiſe als Ueberzug auf dem moosförmig gediegen Kupfer. In dem Bannate, in der Grube David zu Moldava findet ſich dichtes

Kupferglanzerz ganz mit erdigem Kupferlaſur überzogen und verwachſen, auf demſelben aber gelblichweiſse mit eiſenſchüſſigen Flecken beſprengte, leicht zuſammen gebackene parthienweiſe ein- und aufgewachſene Kalkerde und auf dieſer die Kupferſchwärze theils derb, theils fleckweiſe ein- und aufgeſprengt, theils als Ueberzug parthienweiſe ein- und aufgewachſen.

In der Grube Marianna zu Moldava hat man die Kupferſchwärze vormahls ganz kleintraubig auf der Kupferblüthe zuweilen entdeckt. In der Grube Maria Taferl kam ſie angeflogen mit gediegen Kupfer und in den andern dortigen Gruben auf dichtem und blätterigem rothem Kupfererze als Ueberzug u. ſ. w. vor.

Zu Falkenſtein bey Schwatz in Tyrol bricht ſchmutzig ſchnee- und röthlich weiſser dichter, ins Erdige übergehender klein körniger, mit Kalk, Thon, und wenig graulich weiſſen Quarzkörnern gemengter und verwachſener Gyps, welcher mit eingeſprengtem und kleinaderigem dichtem Malachite von einer Mittelfarbe zwiſchen blaſs ſpan- und blaſsſmaragdgrün durch und durch verwachſen iſt. Der Malachit geht in das dichte und er-

dige Kupfergrüne über. Dieſes Gemenge iſt ferner theils mit derbem meſſinggelbem friſchem ſtellenweiſe goldgelb angelaufenem, klein- und feinkörnigem Kupferkieſe, theils mit dergleichen ſehr und ganz kleinkörnigem halb verwittertem häufig durchſprengt. Der verwitterte Kupferkies erſcheint ſchwärzlich braun und punktweiſe glänzend, von den noch nicht ganz verwitterten Theilchen des Kupferkieſes, welcher einen dunkel gelblich braunen Strich gibt und in die Kupferſchwärze übergeht. Dieſe ganze Maſſe hat ein unebenes kleinaderiges dem Zelligen ſich näherndes Anſehen, und die Bergart iſt mit dem ſo häufig klein eingewachſenem Malachite und Kupferkieſe ſo verſteckt und verwachſen, daſs ſie theils feinaderig, theils feinkörnig und erdig, wie auch ſparſam, theils mit gelblich braunen, theils mit eiſenockerigen Fleckchen beſprengt zu ſeyn ſcheint. Bey Schwatz bricht auch die bräunlich grüne Kupferſchwärze theils derb, theils als dicker und dünner Ueberzug auf derbem und kryſtalliſirtem Fahlerze, welches in die Verwitterung übergeht und auf grauem dichtem Kalkſtein vorkommt. Dieſer Kalkſtein iſt mit einer Rinde von Braunkalke, graulich weiſs

ſen ganz klein kryſtalliſirten Quarz-Kryſtallen, graulich weiſsem gelblich geſlecktem rhomboidaliſchem Kalkſpathe, der in Braunkalk übergeht, theilweiſe überzogen und gemengt. Auch ſind darinn parthienweiſe theils derber Malachit, theils klein traubiges Kupfergrün, theils wenig Kupferlaſur, welches gewöhnlich ganz klein traubig auf dem Malachit aufgewachſen iſt, ſparſam und zerſtreut ein- und aufgewachſen.

In der Freyberger-Revier in Sachſen erſcheint die Kupferſchwärze auf der Grube Lorenz gegen Trum, theils in derben Maſſen, theils als Ueberzug auf den Klüften des Kupferkieſes und Fahlerzes.

GEBRAUCH.

Sie wird auf Kupfer benutzt und ſoll 30 bis 40 Pfund Kupfer und auch viel Eiſen enthalten: daher iſt das aus derſelben gewonnene Kupfer öfters ſehr eiſenſchüſſig.

BENENNUNG.

Ihr Name iſt von ihrer Farbe und ihrem Kupfergehalt hergeleitet. Daſs die tyroliſche zuweilen bräunlich grün iſt, kommt daher, weil das dort vorkommende Fahlerz öfters vom Kupfer-

grün begleitet wird, welches zugleich mit dem Fahlerze verwittert und ihre gewöhnliche Farbe verändert.

Anm. Es ſcheint, daſs die Kupferſchwärze, welche noch vielen Mineralogen nicht bekannt iſt, mit dem erdigen Braunſteinerze verwechſelt wird. Die Beſchreibung davon habe ich nach dem Vorrathe meiner Sammlung entworfen.

§. 70.

8. Gattung.

Rothes Kupfererz.

1. ART. DICHTES ROTH-KUPFERERZ.

Franz. Mine de cuivre rouge compacte.
Ital. Miniera di Rame roſſa compatta.
Engl. Compact red Copper-ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von einer Mittelfarbe zwiſchen dunkel koſchenillroth und bleygrau, die bisweilen ins Ziegelrothe fällt, oder fleckweiſe in daſſelbe ſich zieht und übergeht. Nicht ſelten hält ſeine Farbe auch das Mittel zwiſchen dunkel koſchenillroth und leberbraun.

(Ge.) Man findet es derb, grob und klein eingesprengt, lagenweiſe, aderig, klein nierenförmig, tropfſteinartig, klein zapfenförmig, unvollkommen zellig und druſig, in langen und kurzen, theils hohlen, theils dichten röhrförmigen Stängeln, die auf-über-und durcheinander liegen, zerfreſſen und meiſtens mit andern Kupfererzen verwachſen.

(Ob.) Seine Oberfläche iſt ſtellenweiſe mit Eiſenocker, faſerigem Malachite, dichtem rothen Ziegelerze, blätterigem rothem kryſtalliſirtem Kupfererze theils verwachſen, theils überzogen.

(Gl.) Aeuſserlich iſt es gewöhnlich matt, ſelten etwas ſchimmernd, inwendig mehr oder weniger ſchimmernd, von einem metallartigen Schimmer.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein dichtes, theils ebenes, theils dem Groſsmuſcheligen und dem etwas Grobſplitterigen ſich näherndes ins Unebene übergehendes Gewebe.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und nicht beſonders ſcharfkantig,

(Aus.) Es hat bisweilen unvollkommen groſsdick-und gewunden-ſchalige, röhrförmige und ſtängliche ausgezeichnete Stücke,

(Durch.) Iſt ganz undurchſichtig,

(Str.) Gibt einen bräunlich rothen dem Ziegelrothen ſich nähernden Strich, das röhrförmige und tropfſteinartige aber nicht ſelten einen licht gelblich braunen Strich und wird überhaupt glänzender von einem metallartigen Glanze oder Schimmer.

(Härt.) Iſt mäſsig hart,

(Feſt.) Spröde,

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar und

(Schw.) Schwer.

FINDORT.

Im Bannat, in dem Florimunder und Warader Gebirge bey Moldova, aus den Gruben Marianna, Benjamin, Hilarius, David, Mariabrunn, Urbanus, Mariaheimſuchung, zu Saska u. a. m. Sachſen vom Dünkler, zu Groſskamsdorf. Auf der Engelsburg, zu Falkenberg im Voigtlande. Schweden Salebol in der Provinz Dal. Sibirien in den turynskiſchen, mehr aber in den koliwaniſchen und noch mehr in den turtſchaninowskiſchen oder ſogenannten gumiſchewskiſchen Gruben. Auch in Frolofskoyu. v. a. O. m.

Anm. Das dichte rothe Kupfererz iſt ſelten und findet ſich nunmehr auch in den banatiſchen Gruben viel ſparſamer, als in vorigen Zeiten. Vorzüglich merkwürdig war eines von

einer Mittelfarbe zwiſchen dunkel koſchenillroth und leberbraun; man fand es zuweilen mit den ſchönſten blätterigen rothen Kupfererz-Kryſtallen verwachſen.

Von dem Vorkommen dieſes wird am Ende der Arten des rothen Kupfererzes die weitere Erklärung folgen.

§. 71.

II. ART. BLÆTTERIGES ROTH-KUPFERERZ.

Franz. Miniera di Rame roſſa fogliata.

Engl. Fogliated Red Copper-ore.

AEUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt theils von koſchenillrother Farbe, die zuweilen ins Ziegelrothe übergeht, theils von einer Mittelfarbe zwiſchen koſchenillroth und bleygrau, theils von bleygrauer ins Koſchenillrothe fallender Farbe, die ins lichte Braunroth und lichte Hyacinthroth übergeht. Die Kryſtalle aber ſind theils bleygrau ins Koſchenillrothe fallend, theils koſchenillroth ins Karmeſinrothe übergehend, theils vollkommen dunkel karminroth.

(Ge.) Man findet es derb, grob, klein und fein eingeſprengt, klein nierenförmig, klein trau-

big, unvollkommen zellig, zerfreſſen, knollig, angeflogen, in Druſenhäutchen, moosförmig, dendritiſch angeflogen und kryſtalliſirt.

1) In Würfeln, die

a. Vollkommen, oder

b. An den Ecken, zuweilen auch an den Kanten abgeſtumpft ſind;

2) In rechtwinkeligen vierſeitigen Säulen,

a. Vollkommen,

b. An den Endkanten abgeſtumpft;

3) In nadelförmigen Säulen;

4) In doppelt-vierſeitigen Pyramiden,

a. Vollkommen,

b. Mit concaven Seitenflächen,

c. An allen Ecken, bisweilen auch an den Seitenkanten mehr oder weniger abgeſtumpft,

d. Mit vier gegenüber ſtehenden breitern und vier ſchmälern Seitenflächen, wo ſich die Spitze in eine Schärfe endiget und

e. In verſchobenen doppelt-vierſeitigen Pyramiden.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind klein, ſehr und ganz klein und beynahe immer ein- und aufkryſtalliſirt, gewöhnlich mit gediegen Kupfer gemengt und verwachſen.

Die Würfel kommen theils einzeln und zerſtreut, theils mit ihren Seitenflächen an- auf- und übereinander gewachſen, theils treppenförmig zuſammen gehäuft, theils zwiſchen und mit den übrigen Kryſtallen verwachſen und auch in Druſenhöhlungen des blätterigen derben Kupfererzes eingewachſen und zur Hälfte verſteckt vor.

Die unter Nro. 2. ſind theils mit den Würfeln in kleinen Druſen verwachſen, theils und meiſtens zu zwey und zwey oder mehrfach mit ihren Seitenflächen kreuzweiſe aufeinander gewachſen, oder mit den Endflächen auf die Seitenflächen der andern angewachſen, und bilden zum Theil gegitterte, zum Theil winkelhackenförmige Geſtalten. Die ganz kleinen kommen parthien- und fleckweiſe ein- und aufgewachſen, auch als Ueberzug und geſtrickt vor, und können bisweilen mit der Kupferblüthe verwechſelt werden, welche letztere ſich aber durch ihre lichtere Farbe und ſo weiter unterſcheidet. Die unter Nro. 3. erſcheinen mit und bey den gröſseren rechtwinkeligen vierſeitigen Säulen einzeln und zerſtreut in den Druſenhöhlungen des derben blätterigen Rothkupfererzes eingewachſen, und zuweilen kommen ſie auf

dem dichten Rothkupfererze auf- und eingewachſen vor. Die doppelt-vierſeitigen Pyramiden ſind theils einzeln und zerſtreut, theils in Druſen mit gediegen Kupfer verwachſen, theils in Druſenhäutchen zuſammen gehäuft, zuweilen auch baumförmig, unvollkommen ſtaudenförmig, in mancherley Gruppen mit ihren Seitenflächen an- auf- über und durcheinander verwachſen. Die mit concaven Seitenflächen ſind entweder einzeln in das derbe blätterige Rothkupfererz mit den übrigen Abänderungen der Kryſtalle eingewachſen, oder finden ſich auch loſe.

(Ob.) Die Seitenflächen der Kryſtalle ſind gewöhnlich glatt, an den doppelt-vierſeitigen Pyramiden zuweilen ganz klein druſig, an den übrigen theils mit einer dünnen Rinde von Malachit oder Kupfergrün überzogen, theils auch mit ganz klein moosförmigem gediegen Kupfer angeflogen oder beſtreut.

(Gl.) Die Kryſtalle ſind meiſtens glänzend und ſtark glänzend von einem demantartigen Glanze, der bey den bleygrauen in den metalliſchen Glanz übergeht. (Die ſibiriſchen Kryſtalle machen hier eine Ausnahme; die ſeltener glänzend und bisweilen nur ſchimmernd.) Innerlich wechſelt ſein Glanz von

wenig Glänzenden bis zum Glänzenden ab, und hält das Mittel zwiſchen Demantglanz und Fettglanze.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein unvollkommen blätteriges ins Dichte und Unebene übergehendes Gewebe, welches ein rauhes und ſcharfes Anſehen hat.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und mehr oder minder ſcharfkantig,

(Aus.) Das derbe hat grob- und kleinkörnige ausgezeichnete Stücke,

(Durch.) Die Kryſtalle gehen aus dem Durchſcheinenden durch das Halbdurchſichtige in das beynahe ganz Durchſichtige über; die bleygrauen Kryſtalle aber ſind undurchſichtig, und die übrigen derben Stücke ſind ganz undurchſichtig, ſelten an den dünnen Kanten etwas durchſcheinend.

(Str.) Es gibt einen dunklen mordorerothen Strich und wird bisweilen wenig glänzend;

(Härt.) Iſt mäſsig hart,

(Feſt.) Spröde,

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar und

(Schw.) Schwer.

FINDORT.

Oberungarn zu Einſiedel auf dem Stirkenberge, Bannat, Churſachſen, wenig zu Lorenz

Gegentrium unweit Freyberg, auf dem Dünkler zu Groſskammsdorf u. ſ. w. Italien Montanto in dem Toskaniſchen, England zu Kornwallis in der Grube Redruth, Poldory u. a. m. Sibirien, Salebol in der Provinz Dal in Schweden u. v. n. a. a. O. m.

§. 72.

III. ART. KUPFERBLÜTHE.

Franz. Fleur de Cuivre.
Ital. Fiore di Rame.
Engl. Copper - Bloom.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Sie iſt theils von dunkel und hoch karminrother, theils von koſchenillrother ins Karminrothe fallender, theils von karminrother ins Hochſcharlachrothe übergehender Farbe.

(Ge.) Man findet ſie in haarförmigen Kryſtallen, die theils angeflogen, theils neſterweiſe in kleinen Flecken und Parthien in und auf den Klüften ihrer Gebirgsart ein - und aufgewachſen ſind, theils geſtrickt, theils verworren und in büſchelförmigen Flocken zuſammen gehäuft, die auch nicht ſelten als Ueberzug erſcheinen.

(Ob.) Ihre äuſsere Oberfläche iſt zuweilen mit Kupferſchwärze, erdigem Malachite, erdigem Ziegelerze u. ſ. w. überzogen.

(Gl.) Sie iſt theils glänzend, theils wenig und auch ſtark glänzend, von ſeidenartigem Glanze, der ſich dem Demantglanze nähert und

(Durch.) Durchſcheinend. Die übrigen äuſseren Kennzeichen können wegen der Kleinheit der Kryſtalle nicht bemerkt werden. Sie hat, die Farbe ausgenommen, in allen äuſseren Verhältniſsen ſehr viele Aehnlichkeit mit dem haarförmigen Spiesglanzerze.

FINDORT.

In dem Bannat auf den Gruben Benjamin, David zu neu Moldova, Maria Schnee bey Saska u. a. m. Als Seltenheit auf dem Lorenz Gegentrume unweit Freyberg in Sachſen, auf dem St. Johannes und Kieszuge an der Höglizhöhe bey Bärenſtein. In dem Köllniſchen bey Rheinbreidenbach, Olpe im Sauerlande, Schwarzburg im Blankenburgiſchen, Sibirien, in den Turynskiſchen und Gumiſchewskiſchen u. a.

Anmerkungen über dieſe abgehandelten drey Arten des rothen Kupfererzes.

Das dichte Rothkupfererz ſcheint zuweilen mit dichtem Brauneiſenſteine innigſt gemengt

zu ſeyn ; daher wird ſeine Farbe dunkler und erſcheint von einer Mittelfarbe zwiſchen dunkel koſchenillroth und leberbraun; und dieſes iſt vormahls häufig in den Bannater-Gruben, vorzüglich aber in der Grube Benjamin unter den bey dem dichten Kupfererze oben angegebenen beſonderen Geſtalten eingebrochen. In den Zwiſchenräumen dieſes dichten und derben Kupfererzes entdeckte man meiſtens die ſchönſten Kryſtalle des rothen blätterigen Kupfererzes eingewachſen. Das rohrförmige ſtängliche, zapfenförmige iſt in groſsen und kleinen, theils kreuzweiſe aufeinander, theils über- und durcheinander verwachſenen und zuſammen gehäuften Stücken vorgekommen. Auf der Oberfläche dieſer rohrförmigen Stängeln, Zapfen, des Zelligen u. ſ. w. ſieht man theils Eiſenocker, theils angeflogenen faſerigen Malachit, der bald in Druſenhäutchen, bald in ſehr und ganz klein kryſtalliſirten manchmal moosartigen, manchmal büſchelförmig zuſammen gehäuften haar- und nadelförmigen Kryſtallen vorkommt; dieſelben ſind theils auf der Oberfläche dieſer Geſtalten, theils in den ausgehölten rohrförmigen, theils in dem Zwiſchenräumen des Zelligen zerſtreut, mehr oder

minder häufig, auch in ſammtartigen Druſen ein-und aufkryſtalliſirt. Auſser dieſem dichten Rothkupfererze, welches das Mittel hält zwiſchen dunkel koſchenillroth und leberbraun, habe ich kein dichtes von einer andern lichteren Farbe gefunden. Daſſelbe iſt wenigſtens in den Bannatergruben beynahe immer mit dem blätterigen Rothkupfererze verwachſen. Auch das ſibiriſche dichte Rothkupfererz ſieht man öfters theils mit derbem, theils mit kryſtalliſirtem blätterigem verwachſen und gemengt. Die ſibiriſchen dichten Rothkupfererze ſind bisweilen mit dichtem Ziegelerze, Kalkſpath und Quarz, bisweilen auch mit wenig aufgewachſenem faſerigem Malachite und aderig verwachſenem ganz klein blätterigem rothem Kupfererze gemengt; das letztere zeiget ſich auf der Oberfläche des dichten fleckweiſe und auch in nadelförmigen Säulen. Nicht ſelten findet ſich das ſibiriſche dichte Kupfererz in knolligen Stücken, im dichten Malachite eingewachſen, auch mit gediegen Kupfer und Kupferglanzerze. Das gediegen Kupfer iſt zuweilen auf der Oberfläche mit etwas druſig blätterigem Rothkupfererze verwachſen und gemengt, das knollige, nierenförmige und

kleintraubige von den frohlofskifchen und gumifchewskifchen Gruben erfcheint mit gediegen Kupfer, blätterigem Rothkupfererze, und erhärtetem Ziegelerze fleckweife auch mit ganz kleintraubigem ins Erdige übergehendem Malachite überzogen, und bisweilen mit tropffteinartigem Kallmey, gediegen Kupfer, etwas Malachit und derbem blätterigem Rothkupfererze mehr oder minder fparfam verwachfen.

Das blätterige Rothkupfererz ift gewöhnlich mit gediegen Kupfer mehr oder minder häufig verwachfen und gemengt. Jenes von Stirkenberg bey Einfiedel in Oberungarn kommt gewöhnlich bleygrau, ins Kofchenillrothe fallend und in ganz kleinen doppeltvierfeitigen Pyramiden kryftallifirt vor, die öfters als Ueberzug oder zerftreut in fehr kleinen Drufen zwifchen ganz klein äftigem und moosförmigem fchwärzlich angelaufenem gediegen Kupfer ein- und aufgewachfen find. Ihre Gebirgsart ift graulichweifser derber und drufig zelliger mit Eifenocker gemengter und mit Kupfer und Schwefelkies ftellenweife befprengter Quarz. In den Bannatergruben bey Moldova, Saska u. a. ift das blätterige Rothkupfererz zuweilen parthien-

weise in dem dichten Kupferglanzerze derb, eingesprengt und fleckweise eingewachsen, und theils mit erdigem Kupferlasur besprengt, theils mit faserigem und dichtem Malachite überzogen. Das gediegen Kupfer erscheint in verschiedenen Gestalten mit dem blätterigen Rothkupfererze verwachsen. Zuweilen sieht man die Krystalle des blätterigen in dem gediegen Kupfer, in kleinen Drusen eingewachsen, öfters aber auch in den Drusenhöhlungen des blätterigen derben einkrystallisirt. Die Begleiter des blätterigen Rothkupfererzes sind Eisenocker, dichter und faseriger Malachit, derbes und krystallisirtes Kupferlasur, ockeriger gelber ins Bräunliche fallender Eisenstein u. a. m. Das sibirische blätterige Rothkupfererz ist immer mit gediegen Kupfer, öfters mit faserigem Malachite u. s. w. verwachsen; bisweilen kommt es auch im schlackigen Kupfergrün eingewachsen vor, es erscheint auch dendritisck angeflogen auf erhärtetem Steinmarke; zuweilen kommen auch die losen doppelt-vierseitigen Pyramiden mit concaven Seitenflächen vor; die Höhlungen der eingewachsenen Krystalle sind zuweilen mit erdigem Ziegelerze ausgefüllt. Die ganzen Drusen des blätterigen Roth-

kupfererzes werden öfters mit gediegen Kupfer verwachſen und auf blätterigem derbem Kupfererze aufkryſtalliſirt angetroffen. Die ſchönen Kryſtalle findet man in dem dichten und blätterigen Rothkupfererze hin und wieder einzeln oder mehrfach und auch in einigen auf braunem Eiſenſteine aufgewachſenen Quarzdruſen auf- und einkryſtalliſirt. Das blätterige Rothkupfererz aus England bricht theils derb, theils kryſtalliſirt auf graulich weiſsem derbem, zelligem und druſigem, zuweilen mit Kalkſpathe gemengtem Quarze ein, theils kommt es in Würfeln und doppelt - vierſeitigen dendritiſch, unvollkommen ſtaudenförmig u. ſ. w. zuſammen gehäuften Pyramiden kryſtalliſirt vor. Auch dieſes begleitet mit den Kryſtallen gemengtes und verwachſenes gediegen Kupfer.

Das haarförmige Kupfererz, oder die Kupferblüthe iſt in der Grube Benjamin, David zu neu Moldova, Maria - Schnee bey Saska u. a. m. vor Zeiten ſowohl auf klein nierenförmigem mit Eiſenocker gemengtem Pecherze, als auch auf klein nierenförmigem Malachite und kleintraubigem und zelligem eiſenockerigem, mit vielen Zwiſchenräumen und druſigen Höhlungen verwachſenem Glas-

kopf eingebrochen. Diese Stücke sind manchmal mit haarförmiger Kupferblüthe, die büschelförmig und gestrickt zusammen gehäuft ist, aus- und aufkrystallisirt und beynahe ganz überzogen. Manchmal erscheinen die haarförmigen Krystalle auf und in ganz klein traubigem und drusigem gediegen Kupfer, welches theils röthlich, theils bunt angelaufen, und zum Theil mit erdigem Kupfergrün überzogen, zum Theil auch mit drusigem Rothkupfererze, erdigem Ziegelerze, grünen Specksteinkörnern, erdigem Schnee und graulichweissem Steinmarke hin und wieder verwachsen ist. In dem drusigen Rothkupfererze und auf dem eingestreuten erdigen Ziegelerze sieht man die haarförmige Kupferblüthe hin und wieder nesterweise, zuweilen auch in langen flockigen Haaren ein- und aufgewachsen u. s. w. Oefters ist sie auch auf dichtem mit vielem Eisenocker gemengtem Rothkupfererze, das sich schon dem dichten braunen Eisensteine näherte, fleckweise in sehr und ganz kleinen Parthien, theils auf das erdige Ziegelerz, welches auf dem Kupfererze angeflogen erscheint, in ganz kleinen haarförmigen Krystallen aufkrystallisirt und zum Theil auch nesterweise einge-

wachſen, auch nur angeflogen auf ockerigem beynahe zerreiblichem Eiſenſtein mit gediegen Kupfer als Ueberzug aufgewachſen u. ſ. w. vorgekommen.

Die ſibiriſche Kupferblüthe iſt theils auf dichtem und blätterigem Rothkupfererze in ganz kleinen haar- und nadelförmigen Kryſtallen, als Ueberzug und neſterweiſe mit anſtehendem faſerigem Malachite und etwas angeflogenem Kupfergrün aufgewachſen, theils auf ockerigem Eiſenſteine mit dichtem und blätterigem Kupfererze verwachſenen, als dicker Ueberzug in nadelförmigen ins Haarförmige übergehenden Kryſtallen auf- und einkryſtalliſirt. Die ſchönſte Kupferblüthe ſcheint wohl die Köllniſche am Rhein zu ſeyn; ſie bricht auf graulichweiſsem mit Eiſenocker mehr oder weniger gemengtem und davon gefärbtem und verwachſenem, bald derbem, bald druſigem, bald zerklüftetem, bisweilen mit wenig gediegen Kupfer verwachſenem Quarze ein, den auch ſtellenweiſe ganz kleiner kugeliger, mit einer Quarzrinde überzogener Malachit und ein Anflug von erdigem Malachit begleitet; auf dieſem Malachit erſcheint nun die Kupferblüthe theils in haarförmigen verworrenen

Büſcheln, theils neſterweiſe, theils angeflogen, theils als Ueberzug, theils äuſserſt zart geſtrickt zuſammen gehäuft. Zuweilen iſt ſie mit erdigem Kupfergrün verunreiniget, zum Theil auch mit Kupferſchwärze überzogen, und mit ganz kleinen blätterigen mit Kupferſchwärze entweder überzogenen oder beſprengten Kupferkryſtallen, welche auch deswegen von auſſen bräunlich ſchwarz ausſehen, verwachſen.

GEBRAUCH.

Das Rothkupfererz iſt ſehr reich an Kupfer, und kann mit Vortheile verſchmolzen und benutzt werden. Dieſe Gattung überhaupt iſt ſelten; daher auch die ſchönen Kabinetſtücke für die Mineralienſammlungen ſehr theuer zu ſtehen kommen. Dieſes mit Kohlenſäure vererzte Kupfererz kann auch künſtlich nachgemacht werden.

Anm. Das k. k. Naturalienkabinet beſitzt die merkwürdigſten Stücke aus dem Bannat, vorzüglich aus den Gruben Benjamin bey Moldova, Maria-Schnee bey Saska, die vor Zeiten ſehr ergiebig waren, und nunmehr ſelten etwas liefern; mehrere Stücke aus Sibirien; von Montanto aus dem Toska-

nischen, von Rheinbreidenbach, Cornwallis aus England u. a. O. m.

Herr von Jacquin verwahrt in seiner Sammlung die schönsten Stücke von alten Anbrüchen aus dem Bannat, etliche Stücke von Salepol in der Provinz Dal aus Schweden, aus der alten Grube Garpa in Ostgothland, blätteriges derbes auf dichtem magnetischem Eisensteine von dem Magnetberge bey Nisno Tagilskoy Sawod und mehrere andere aus Sibirien. In der Graf von Wrbnaischen Sammlung sind verschiedene Stücke von allen drey Arten enthalten. Auf dem Schlossberge zu Presburg in Ungarn finden sich in der Sammlung des geistlichen Seminarium schöne grosse Stücke sowohl von dichtem, als auch von blätterigem Rothkupfererze u. s. w. aus den vormaligen Gruben Hilarius und Antoni bey Saska in dem Bannat, und darunter, nebst andern, die rechtwinkelige vierseitige Säule des blätterigen Rothkupfererzes, die ich von dieser Schönheit und Grösse in keinem wienerischen Cabinete angetroffen habe. Nach diesem und noch andern hier in Wien befindlichen Stücken habe ich die äussere Beschreibung entworfen.

BENENNUNG.

Von ihrer Farbe und Bruchanſehen haben dieſe Erze ihren Namen erhalten. Ob aber der Name haarförmiges Rothkupfererz nicht paſſender ſey als die Benennung Kupferblüthe, will ich nicht entſcheiden.

Das Rothkupfererz iſt von Mehreren für das ſonſt ſogenannte Kupferglaserz gehalten worden, von dem es ganz verſchieden iſt.

Das dichte von der Grube Urbanus und Maria Heimſuchung von Saska iſt vor Zeiten für kupferhältigen Jaspis und das derbe dichte röhrförmige und geträufte dichte, von einer Mittelfarbe zwiſchen dunkel koſchenillroth und leberbraun, für Lebererz angeſehen worden. Mir ſcheint, daſs unſer ſonſt ſogenanntes Lebererz von dem dichten Rothkupfererz nicht könne getrennt werden. Alle übrigen äuſseren Kennzeichen, die Farbe ausgenommen, charakteriſiren es zum dichten Rothkupfererz.

§. 73.

9. Gattung.

Ziegelerz.

1. ART. ERDIGES ZIEGELERZ.

Franz. Mine de cuivre terreuſe d'un rouge de brique.

Ital. Miniera di Rame terroſa di color di Mattone.

Engl. Earhy Brick red Copper-ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von hochſcharlachrother ins Hyacinthrothe dunkel und hoch Ziegelrothe übergehender Farbe. Nicht ſelten kommt es auch von einer Mittelfarbe zwiſchen mordoreroth und dunkel hyacinthroth vor, und wenn es in das Erhärtete übergeht, ſo fallen die rothen Farben theils ins Braunrothe, theils ins Röthlichbraune und Gelbliche.

(Ge.) Man findet es derb, grob, klein und fein eingeſprengt, als dicken und dünnen Ueberzug und neſterweiſe auf andern Kupfererzen eingeſtreut.

(Gl.) Es iſt äuſserlich und innerlich matt,

(Aus.) Beſteht theils aus feinerdigen, theils aus ſtaubartigen leicht zuſammen gebackenen Theilchen;

(Ab.) Färbt mehr oder weniger ab,

(Härt.) Iſt zerreiblich und

(Schw.) Schwer.

FINDORT.

Oberungarn, Rezbanya, Bannat bey Oravicza, Moldova, Millova, Saska, Dognaczka u. a. m. Tyrol Falkenſtein, Kogel bey Schwatz u. a. m. Groſskammsdorf in Churſachſen u. a. Sibirien in den turtſchaninowskiſchen, weit mehr aber in den turynskiſchen Gruben u. a. O. m.

Anm. Zu Rezbanya kommt das Ziegelerz mit erdigem Kupfergrün, Malachit und Kalkſpathe vor. Vormahls iſt es häufig in den Bannater-Gruben eingebrochen. In der Grube Pelagia bey Moldova fand man erdiges mit erhärtetem verwachſenes Ziegelerz mit eingeſprengtem Kupferkieſe, als Ueberzug auf dem Kupferkieſe. Bey Oravicza auf der Grube h. Dreyfaltigkeit iſt ſcharlachrothes mit aderig eingewachſenem dichtem Rothkupfererze, derbem Fahlerze u. ſ. w. vorgekommen. In der Grube Urbani zu Saska fand man es als Ueberzug auf dichtem Rothkupfererze mit dichtem Malachit. Die Grube Benjamin bey Moldova hat das ſchöne ſcharlachrothe ins dunkel Ziegelrothe übergehende geliefert, welches fleck - partien - und neſterweiſe in einem unvollkommen klein zelligem und faſerigem ockerigem Eiſenſteine ein - und auf-

gewachsen erschienen ist; der Eisenstein ist mit blätterigem und dichtem Rothkupfererze und gediegen Kupfer gemengt und verwachsen. Zu Millova bricht noch das scharlachrothe erdige Ziegelerz dick und dünn angeflogen auf zerklüftetem gelblich- und grünlichgrauem festem Thone, der mit schlackigem ins Erdige übergehendem Kupfergrün, und mit röthlich angelaufenem aderigem und dendritischem gediegen Kupfer gemengt und verwachsen ist u. a. m.

Zu Falkenstein in Tyrol kommt das erdige Ziegelerz theils mit schlackigem Kupfergrün verwachsen, theils als Ueberzug und nesterweise mit knolligem und erdigem Malachit, mit derbem Fahlerze auf zertrümmerten mit derbem Kalkspathe gemengten Quarzkörnern mit aderigen Kupferlasur u. s. w. vor. Auf dem Kogel findet es sich eingesprengt und als Ueberzug auf drusigem und weissem blätterigem Baryte mit derbem Fahlerze und Kupfergrün.

GEBRAUCH.

Das erdige Ziegelerz ist öfters reich an Kupfer und wird nach seinem Gehalt, wie die andern Kupfererze verschmolzen.

Es ſcheint, daſs das Ziegelerz aus dem aufgelöſten gediegen Kupfer und Rothkupfererze entſtanden ſey, welches mit mehr oder weniger Eiſenocker verbunden in dem erdigen Zuſtande erſcheint. Nicht ſelten bemerkt man einen ziemlich deutlichen Uebergang aus dem gediegen Kupfer in das Rothkupfererz, das bis ins Ziegelerz übergeht.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete finden ſich mehrere Stücke von den meiſtens aufgelaſſenen Gruben aus dem Bannat, Tyrol u. a. O. Herr von Jacquin hat mehrere ſchöne Stücke aus dem Bannat und aus Sibirien beſonders aus der frohlofskiſchen Grube u. a. m.

§. 74.

II. ART. ERHÆRTETES ZIEGELERZ.

Franz. Mine de cuivre endurci d'un rouge de Brique.

Ital. Miniera di Rame indurata di color di Mattone.

Engl. Indurated Brick red Copper - ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von einer Mittelfarbe zwiſchen dunkel röthlichbraun und dunkel hyacinthroth,

das öfters ins dunkel Ziegelbraunrothe, bis ins Röthlichbraune übergeht.

(Ge.) Man findet es derb, eingesprengt, aderig, als dicken und dünnen Ueberzug, rindenartig, meistens mit Eisenocker und andern Kupfererzen gemengt und verwachsen.

(Gl.) Aeusserlich ist es matt, inwendig schwach schimmernd.

(Br.) Sein Bruch zeigt theils ein Gewebe, welches das Mittel zwischen eben und flachmuschelig hält, theils ein unebenes ins Erdige übergehendes.

(Gest.) Die Bruchstücke sind unbestimmt-eckig, mehr stumpf als scharfkantig;

(Str.) Durch den Strich wird es wenig glänzend,

(Härt.) Ist weich, ans mässig Harte gränzend,

(Fest.) Wenig spröde,

(Zus.) Leicht zerspringbar und

(Schw.) Schwer.

FINDORT.

An allen den Orten, wo das erdige vorkommt.

Anm. Das erhärtete Ziegelerz geht in das Pecherz über, und scheint ein besonderes Erz zu seyn, welches nicht mit dem dichten Ziegelerze verwechselt werden soll.

Es ist gewöhnlich mit Eisenocker, faserigem Malachite, erdigem und strahligem Kupferlasur, Kupferkiese, Kupfergrün u. s. w. verwachsen oder gemengt. Unter andern ist vormahls in dem Bannat in der Grube Benjamin zu Moldova dunkel ziegelrothes festes Ziegelerz theils derb, theils eingesprengt, theils rindenartig mit dichtem lichtspangrünem Kupfergrün, das mit zerklüftetem festen blassspan und grünlichweiss gefärbten Thone gemengt war, und mit braunen Glimmerflimmern besprengt eingebrochen. In dem Ziegelerze ist hin und wieder ganz klein eingesprengtes blätteriges Kupfer, derbes Rothkupfererz und zwischen dem rindenartigen Ziegelerz dichtes derbes und sehr klein eingesprengtes blätteriges Rothkupfererz, welches mit frisch bleygrauem Wasserbley hin und wieder verwachsen ist, das auch an etlichen Flecken derb und eingesprengt erscheint.

Das k. k. Naturalienkabinet besitzt sehr schöne Stücke aus dem Bannat u. a. O. von Rudnobanya in Ungarn, welches theils mit gediegem Kupfer und krystallisirtem Braunkalke, theils mit Kupfergrün überzogen und mit eingesprengtem Kupferkiese gemengt ist.

Das kleine Stückchen mit Wasserbley besitze ich selbst in meiner Sammlung nebst andern.

BENENNUNG.

Seinen Namen führt es von der ziegelrothen Farbe, obwohl dieselbe öfters mit andern dunklen und hohen rothen und braunen Farben abwechselt.

§. 75.

10. Gattung.

Pecherz.

Franz. Mine de cuivre Poissée.

Ital. Miniera di Rame Peceforme.

Engl. Pitched Copper-ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es ist von dunkel nelkenbrauner, bräunlichschwarzer und dunkel schwärzlichbrauner Farbe, die bisweilen ins dunkel Gelblichbraune fällt.

(Ge.) Es kommt derb, grob und klein eingesprengt, kleinnierenförmig, kleintraubig, aderig rindenförmig und aderig zellig vor.

(Ob.) Die Oberfläche ist zuweilen mit Eisenocker überzogen.

(Gl.) Aeusserlich und innerlich ist es theils glänzend, theils wenig glänzend, theils nur

ſchwach ſchimmernd von einer Art Pechglanz, der ſich dem Fettglanze nähert.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein flachmuſcheliges ins Unebene übergehendes Gewebe.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und ziemlich ſtumpfkantig.

(Aus.) Es hat krumm und gebogen dick-und dünnſchalige mit einander verwachſene ausgezeichnete Stücke, die zuweilen ins Grob- und Kleinkörnige übergehen.

(Str.) Gibt einen dunkel gelblichbraunen Strich, und wird bisweilen glänzend;

(Härt.) Iſt weich und nähert ſich ſtellenweiſe dem mäſsig Harten,

(Feſt.) Sehr ſpröde,

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar und

(Schw.) Von geringer Schwere.

FINDORT.

Erzherzogthum Oeſterreich bey Spitz, Bannat Dognaczka, Saska u. a. m. Falkenſtein, Thierberg in Tyrol u. a. m. Groſskamsdorf in Sachſen, Sibirien u. a. O. m. Das Pecherz von Spitz in Unteröſterreich bricht mit feinaderigem dichtem Kupfergrün durchſprengt und verwachſen ein. Die Oberfläche deſſelben hat bisweilen auch ſtellenweiſe einen rindichten Ueberzug von

Kupfergrün. Das aus der Grube Sueti Theodori von Dognaczka ist aderig zellig und auf der Oberfläche mit einer Rinde von sehr und ganz kleintraubigem lichtockergelbem ins Erdige übergehendem Eisenstein überzogen. Die Zellen des Pecherzes sind fleckweise mit einer ganz dünnen eisenockerigen Rinde, theils mit ganz klein kugeligen und ganz klein traubigen Eisenockern, die stellenweise ganz erdig und abfärbend sind, verwachsen, und bestreut; und in diesen Drusenhöhlungen, und zuweilen findet sich faseriger angeflogener und nadelförmig-krystallisirter Malachit, der büschelförmig zusammen gehäuft in den Zellen ein- und aufgewachsen und fleckweise mit Eisenocker sparsam bestreut ist. Die Gruben in dem Bannat haben das schönste Pecherz geliefert; es war theils mit ganz klein traubigem Kupferlasur, theils mit dichtem und faserigem Malachit verwachsen. Zu Moldava Benjamin sind die schönsten Kupferlasurkrystalle auf schwärzlich und dunkel nelkenbraunem Pecherz aufgewachsen und verwachsen eingebrochen. Auch die schöne Kupferblüthe von Maria-Schnee zu Saska, wovon schon bey der Beschreibung der Kupferblüthe gehandelt wurde, hat man auf dem schönen klein nierenförmigen Pecherze ein- und aufkrystallisirt angetroffen. Bey Falkenstein in Tyrol findet sich

das Pecherz mit Kupfergrün u. ſ. w. verwachſen. Das von Thierberg iſt mit wenig derbem dichtem Malachite, dunkel ſpangrünem, in kleinen zerſtreuten Flecken ein- und aufgewachſenem Kupfergrün, äuſſerſt ſparſam eingeſprengtem Kupferlaſurerze, derbem blätterigem Kupferglanzerze hin und wieder verwachſen und beſprengt. Daher dieſes Pecherz auch ein fleckiges Anſehen hat. Das Sibiriſche ſieht man öfters mit aderigem Kupfergrün verwachſen und bisweilen auch mit ſchlackigem eiſenſchüſſigem Kupfergrün gemengt.

Malachit, Kupfergrün, Kupferlaſur, gediegen Kupfer und Rothkupfererz, Eiſenocker u. a. ſind die Begleiter des Pecherzes.

GEBRAUCH.

Es wird auf Kupfer benutzt und obwohl es nicht ſo reichhaltig iſt, als andere Kupfererze, ſo kann es nicht wohl zum Ziegelerze gerechnet werden, von dem es nach den äuſseren Kennzeichen verſchieden iſt.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete finden ſich die mannichfaltigſten Abänderungen des Pecherzes. Herr von Jacquin beſitzt manche ſchöne Stücke aus dem Bannat und andern Ländern. Nach dieſen Stücken, den in der

Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna befindlichen und den meinigen habe ich die äussere Beschreibung entworfen. Das Pecherz geht in aderigen und dichten Brauneisenstein über. Da aber Herr Werner das sächsische von Grofskamsdorf von dem Kupfergeschlechte in dem Verzeichnisse des Pabst von Ohainischen Kabinets S. 71. unter Nro. 572. nicht ausgeschlossen hat, so können unsre Pecherze insolange bey dem Kupfergeschlecht stehen bleiben, bis eine gründliche Analyse denselben einen andern Platz bestimmen wird.

BENENNUNG.

Von seinem pechartigen Ansehen und Glanze hat es seinen Namen erhalten.

Das von Dognaczka in dem Bannat ist bey dem Bergmann auch unter dem Namen Blätterkupfererz bekannt.

§. 76.

11. Gattung.

Kupferlasur.

I. ART. ERDIGE KUPFERLASUR.

Franz. Azur de Cuivre terreux.

Ital. Rame azzuro terroso.

Engl. Earthy azure Copper-ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Sie iſt von dunkel hoch und licht himmelblauer, öfters ins Schmalteblaue fallender Farbe.

(Ge.) Man findet ſie ſeltener derb, meiſtens aber grob und klein eingeſprengt, angeflogen, neſterweiſe, ganz kleintraubig; als Ueberzug; in ganz dünnen rindenartigen und krummſchaligen Stücken, die als dünner Ueberzug auf das ſtrahlige Kupferlaſurerz aufgewachſen ſind, zuweilen auch mit geradſchaligem Baryte, Glimmerſchiefer und Kalkſteine aderig; fleckweiſe gemengt, oder in kleinen Partien ein-und aufgewachſen und auch in ganz kleinen Schuppen zuſammen gehäuft.

(Gl.) Sie iſt äuſſerlich und innerlich matt, die ſchuppige aber ſchimmernd;

(Aus.) Beſteht theils aus zerreiblichen ſtaubartigen, theils aus ganz kleinen ſchuppigen; theils aus leicht zuſammen gebackenen Theilchen.

(Ab.) Die Schuppige färbt ſtark ab, die zerreibliche mehr oder weniger, und die zuſammen gebackene, welche ſich zuweilen der erhärteten nähert, färbt wenig ab, wenn ſie mit dem Meſſer geſtrichen wird.

(Schw.) Sie ſcheint leicht zu ſeyn.

FINDORT.

Bannat in der Grube David, bey Moldova, Saska u. a. Falkenſtein bey Schwatz und auf dem Kogel in Tyrol. Miczíana-Gora in Weſtgallizien, Thaliter im Heſſendarmſtädtiſchen, Thüringen, Sibirien in peruskiſchen Gruben, wozu auch die jugowskiſchen gehören u. v. n. a. O. m.

Anm. In der Grube David bey Moldova u. a. kommt die erdige Kupferlaſur theils grob und klein eingeſprengt, theils als Ueberzug mit erdigem Malachite, erdigem gelblichweiſsem Steinmarke gemengt auf dichtem Kupferglanzerze vor; ſeltener erſcheint ſie als dünner Ueberzug in äuſſerſt dünnen rindenartigen krumm gebogenen ſchaligen Stücken auf klein nierenförmigen und traubig zuſammen gehäuftem Kupferlaſur, deſſen Zwiſchenräume mit faſerigem Malachite und Eiſenocker verwachſen ſind. In den Gruben bey Saska iſt die erdige Kupferlaſur bisweilen neſterweiſe im dichten Ziegelerze ein- und aufgewachſen eingebrochen u. ſ. w. Auf einem aufgelaſſenen Schurfe in dem Florimunder Gebirge zu Moldova hat man vormahls ſchöne erdige Kupferlaſur in einem lagenweiſe mit angeflogener erdiger Kupfer-

laſur durchzogenen Glimmerſchiefer gefunden. Am Kogl in Tyrol findet man ſie theils fleckweiſe, theils aderig mit ſchnee - und gelblichweiſsem geradſchaligem Baryte gemengt und mit faſerigem und erdigem Malachite verwachſen u. ſ. w.

Miczianagora in Weſtgallizien liefert die ſchönſte erdige Kupferlaſur, zum Theil ganz kleintraubig, zum Theil in zuſammen gehäuften Schuppen auf dichtem Rothkupfererze, das mit vielem Eiſenocker gemengt und mit faſerigem Malachite verwachſen iſt. Die Schuppen ſind theils auf der Oberfläche des Kupfererzes, theils in die Zwiſchenräume deſſelben ein- und aufgewachſen; bisweilen erſcheint ſie auch ſchuppenartig auf zerfreſſenem mit faſerigem Malachit verwachſenem Gallmey u. ſ. w. Zu Thalitter ſoll die erdige Kupferlaſur als ein Ueberzug auf ſchieferigem Märgel einbrechen und in Thüringen als Ueberzug auf Sandſteine. Auch in Sibirien in den petuskiſchen und tugowskiſchen Gruben kommt ſie theils derb angeflogen, noch häufiger als Ueberzug auf der feſten Kupferlaſur, als auch auf den andern Kupfererzen, am gewöhnlichſten häufig eingeſprengt im Sandſteine vor.

GEBRAUCH.

Dieſer wird bey der zweyten Art angegeben werden.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete befinden ſich mehrere Stücke von Miczianagora nebſt andern aus verſchiedenen Ländern.

Die erdige Kupferlaſur macht einen abwechſelnden Uebergang in die erhärtete und dieſe in das Erdige.

BENENNUNG.

Von ihrem erdigen Gewebe und ihrer blauen Farbe hat ſie den Namen erhalten.

Aeltere Mineralogen nannten ſie Bergblau. Der ſogenannnte armeniſche Stein iſt nichts anders als ein mit erdigem Kupferlaſur durchzogener Kalkſtein, der zuweilen mit Glimmer- und Quarz-Körnern gemengt iſt, und der vormahls in Armenien ſoll gefunden worden ſeyn.

§. 77.

II. ART. ERHÆRTETE ODER STRAHLIGE KUPFERLASUR.

Franz. Azur de Cuivre endurci.
Ital. Rame azzúro indurato.
Engl. Indurated azure Copper-ore.

(Fa.) Sie iſt vollkommen dunkel laſurblau von allen Graden der Höhe und Bläſse, die ſich aber bisweilen ins dunkel Berliner-hoch Indig-bis ins Schwärzlich-Blaue verläuft.

(Ge.) Man findet ſie ſelten derb, öfters grob und klein eingeſprengt, angeflogen, aderig, als Ueberzug, groſs und klein nierenförmig, kleintraubig, tropfſteinartig, zellig und kryſtalliſirt:

1) In rechtwinkeligen vierſeitigen Säulen mit zwey gegenüber ſtehenden breiten und zwey ſchmälern Seitenflächen, die an den Enden mit vier auf die Seitenkanten der ſchmälern Seitenflächen aufgeſetzten theils gleichen theils ungleichen Flächen zugeſpitzt ſind.

2) In dergleichen Säulen, mit ſechs Flächen zugeſpitzt, wovon zwey Zuſpitzungsflächen auf die breiten Seitenflächen und die übrigen vier auf die Kanten der ſchmälern Seitenflächen aufgeſetzt ſind.

Dieſe Kryſtalle ſind zuweilen an den Seitenkanten mehr oder minder ſtark abgeſtumpft, und werden ſo dünn, daſs ſie ein tafelartiges Anſehen haben; ihre Zuſpitzungsflächen werden oft ſo klein, daſs man dieſelben auch

mit bewafnetem Auge nicht mehr unterscheiden kann, und sie als Zuschärfungsflächen, bisweilen auch als Abstumpfungsflächen ansieht. Die Abstumpfungsflächen der Seitenkanten aber werden oft so groſs, daſs dergleichen Säulen im letzteren Falle ein achtseitiges Ansehen haben und die vom erstern Falle als sechseckige Tafeln erscheinen.

3) In geschobenen vierseitigen Säulen, die entweder

a. Vollkommen oder

b. An den Enden mit vier ungleichen auf die Seitenkanten aufgesetzten Flächen zugespitzt, oder

c. An den Seitenkanten mehr oder minder stark abgestumpft und an den Enden theils mit vier auf die Seitenkanten, theils mit vier auf die Seitenflächen aufgesetzten Flächen flach zugespitzt, an welchen zuweilen die Ecken der Seitenkanten wieder schwach abgestumpft sind.

Auch diese Krystalle werden so dünn, daſs sie ein tafelartiges Ansehen haben, und theils viereckigen an den Seitenkanten zugeschärften, theils dergleichen an den Ecken zugeschärften oder abgestumpften Tafeln ähnlich sind.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind gewöhnlich klein, ſehr und ganz klein, ſeltener von mittlerer Gröſse. Die kleinen, ſehr kleinen, und die von mittlerer Gröſse ſind theils einzeln und zerſtreut ein - und aufgewachſen, theils in ihrer Steinart verſteckt, theils auf - über - und durcheinander verwachſen. Oefters auch mit ihren Seitenflächen ein - und mehrfach an - aufübereinander theils bauchig, theils zellig und büſchelförmig in kleinen Druſen zuſammen gehäuft. Die ſehr und ganz kleinen kommen bald als Ueberzug in Druſenhäutchen, bald klein nierenförmig, klein und ganz kleintraubig, bald in loſen halben und ganzen Kugeln zuſammen gehäuft, bald knospenförmig, blumenartig, zellig, aderig u. ſ. w. zuſammen gewachſen vor, und ſind öfters auf die beſonderen äuſseren Geſtalten des ſtrahlichten Kupferlaſurerzes auf - und einkryſtalliſirt, und zwar entweder punktweiſe, oder in ganz kleinen Körnern und Kugelgen ein - und aufgeſtreut, oder in ganz kleinen Druſenhäutchen aufgewachſen. Die zapfenförmige ſtrahlige Kupferlaſur iſt theils mit den in Druſenhäutchen zuſammen gehäuften Kryſtallen ganz überzogen, theils zellig verwachſen, theils mit den knospen-

förmig und blumenartig zusammen gehäuften ganz kleinen Krystallen ganz umwickelt, umschlungen u. s. w.

(Ob.) Die breiten Seitenflächen der rechtwinkeligen vierseitigen öfters tafelartigen Säulen sind in die Queere und die schmälern Seitenflächen in die Länge zart gestreift. Diese Streifen erscheinen auch auf den Säulen, welche so dünn werden, dass sie ein tafelartiges Ansehen erhalten. Die Seitenflächen der geschobenen vierseitigen Säulen sind in die Länge gestreift, und dieses Verhältniss findet man auch bey den tafelförmigen Krystallen, welche aus den geschobenen Säulen mit breiten Seitenflächen das tafelartige Ansehen erhalten. Die übrigen Flächen sind glatt.

Die geschobenen vierseitigen Säulen sind zuweilen zum Theil hohl und mit faserigem Malachite ausgefüllt. Die sibirischen vierseitigen Säulen sind bisweilen mit ganz dünnen netzförmigen Häutchen von vollkommen silberweissem gediegen Silber überzogen. Die aus dem Bannat sind zuweilen mit Eisenocker, auch fleckweise mit faserigem Malachit überzogen, und die sibirischen haben, wiewohl selten, einen Ueberzug von dunkel spangrünem Kupfergrün. Die Oberfläche der

besondern Gestalten ist selten glatt, sondern meistens drusig.

(Gl.) Das seltene derbe und das von den besonderen äusseren Gestalten ist sowohl äusserlich als innerlich matt, wenn es nicht mit dem krystallisirten überzogen oder gemengt ist, von dem es bisweilen einen Schimmer oder schwachen Glanz erhält.

Das krystallisirte ist äusserlich theils glänzend, theils stark glänzend, von einem Glanze, der sich entweder dem Glas- oder dem Fett- und dem Demantglanze, zuweilen auch dem metallischen nähert.

Inwendig ist es bald glänzend, bald wenig glänzend nach der Beschaffenheit seines Gewebes.

(Br.) Sein Bruch zeigt theils ein dichtes ebenes ins Flachmuschelige übergehendes, theils und meistens ein gerad und schmal büschelförmig auseinander laufend strahliges, theils und zwar selten ein unebenes ins Blätterige übergehendes Gewebe von unbestimmtem Durchgange der Blätter.

(Gest.) Die Bruchstücke sind bald unbestimmteckig, bald splitterig, auch keilförmig und ziemlich stumpfkantig.

(Aus.) Die Blätterige zeigt kleinkörnige, die von den besonderen Gestalten dünn- und

krummſchalige nach der Oberfläche gebogen-ſchalige ausgezeichnete Stücke.

(Durch.) Die derbe iſt meiſtens undurchſichtig, ſelten an den Kanten durchſcheinend, und in dieſem Verhältniſſe ſtehen auch die Kryſtalle, wenn ſie mit Eiſenocker, faſerigem Malachite u. ſ. w. überzogen ſind; die übrigen freyen Kryſtalle gehen aus dem mehr oder weniger durchſcheinenden in das Halbdurchſichtige über.

(Str.) Durch den Strich wird ihre Farbe lichter und zwar bald himmel- bald ſchmalteblau.

(Härt.) Sie iſt weich,

(Feſt.) Spröde,

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar und

(Schw.) Nicht beſonders ſchwer.

FINDORT.

Oberungarn auf dem Stirkenberge bey Einſiedel, bey Schmölnitz, Niederungarn. klein Gabl bey Pries u. a. In dem Bannat auf der vormahligen Grube Benjamin, Marianna u. a. Nepomuceni bey Saska, Moldova, Oravicza, Dognaczka u. a. m. Oberkrain, Tyrol bey Falkenſtein, Gaier im Unterinnthale, Thüringen zu Salfeld, Bulach in dem Würtembergiſchen, Zweybrücken, Maſchellandsberg, Stahlberg u. ſ. w.

Kornwallis in England, Sibirien in den turtschaninowskischen, turynskischen und koliwanischen Gruben u. a. O. m. Die Kupferlasur von Stirkenberg kommt in ganz kleinen Krystallen, theils in Drusenhäutchen, theils zellig, theils ganz klein traubig zusammen gehäuft, im graulichweissen, derben, durchlöcherten und zerfressenen eisenschüssigen, mit Eisenocker gemengten und verwachsenen Quarze vor. Dieses Lasurerz wird begleitet von derbem Kupferkies, derbem und klein nierenförmigem dichtem, mit Eisenocker stellenweise überzogenem Malachit, worauf man die Lasurkrystalle in ganz kleinen Drusenhäutchen als eine Rinde aufgewachsen sieht. Die ganz klein traubig und zellig zusammen gehäuften Lasurkrystalle sind auch in den Klüften des zerfressenenen und durchlöcherten Quarzes ein- und aufgewachsen. Zu klein Gabl bey Pries ist die Kupferlasur theils als Anflug, theils in Drusenhäutchen zusammen gehäuft auf Thonschiefer, der in Glimmerschiefer übergeht, mit Eisenocker, eisenschüssigem Kupfergrün und eingesprengtem Fahlerze eingebrochen. Die schönsten Kupferlasurerze sind vormahls häufig in den Bannatergruben gefunden worden. Die Grube Benjamin zu Moldova hat die verschiedenen besonderen Gestalten des nierenförmigen, traubigen, zelligen, tropf-

ſteinartigen, mit den ſchönen Druſen in mancherley Abänderungen geliefert; ſie kamen ſowohl auf Pecherz, als auch auf dichtem mit Eiſenocker gemengtem Rothkupfererze, auf Eiſenocker u. ſ. w. vor. Die Grube Nepomuceni zu Saska hat vormahls eben ſo ſchöne, ſäulenförmige Kupferlaſur-Kryſtalle gegeben, als die ſibiriſchen ſind. Zu Dognaczka iſt die Kupferlaſur als Ueberzug, angeflogen auf asbeſtartigem Strahlſtein u. ſ. w. vorgekommen. Auf der Grube Neuunverzagt bey Saska hat man die ſchönſten Kupferlaſur-Kryſtalle gefunden. Faſeriger Malachit, erdiges Ziegelerz, dichtes Rothkupfererz, ganz klein traubiger Malachit, Eiſenocker, Pecherz, Kupfergrün ſind die gewöhnlichen Begleiter der Bannater Kupferlaſurerze. Bey Laack in Oberkrain iſt in der Gewerkſchaftsgrube Podnovinam voriges Jahr feſte Kupferlaſur als Anflug und in ganz klein aufgeſtreuten Kryſtallen mit dichtem angeflogenem Malachite auf milchweiſsem ins Graulichweiſse fallendem, ſchieferigem Quarze, der mit wenig ganz klein kryſtalliſirten graulichweiſsen Quarz-Kryſtallen gemengt war, eingebrochen. Der derbe Quarz iſt hin und wieder mit einer bloſs gelblichgrauen Thonerde beſtreut.

Bey Falkenſtein in Tyrol bricht die feſte Kupferlaſur eingeſprengt, angeflogen und kryſtalli-

ſirt mit dichtem und faſerigem Malachite, mit derbem Kupferkieſe, Fahlerze, im röthlichgrauen eiſenſchüſſigen, zum Theil feinkörnigen, zum Theil auch verwitterten und mit Kalkſpath gemengten und ganz klein kryſtalliſirten Quarze u. ſ. w. ein. Zu Gaier im Unterinnthale kommt ſie oft in Druſenhäutchen, oft kleintraubig auf dichtem Malachite und auf ganz kleintraubigem erhärtetem, ſchwarzem Erdkobalte, in gelblichgrauem, von Eiſenocker gefärbtem dichtem Kalkſteine vor, der mit dichtem aderigem Malachite hryſtalliſirtem aderig eingewachſenem Kupferlaſurerze, erdigem und angeflogenem ſchwarzem Erdkobalt verwachſen und durchzogen iſt. Die wenigen Kupferlaſurerze von Sachſen, die theils in der Kamsdorfer - Reviere, theils auf dem Lorenz - Gegentrume und noch an wenigen andern Orten einbrechen, werden von gelber und brauner Eiſenocker, eiſenſchüſſigem Kupfergrün und anderen Kupfererzen begleitet. In Thüringen zu Salfeld kommt das Kupferlaſurerz im geradſchaligen Baryte mit Malachit und Eiſenocker, eiſenſchüſſigen Kupfergrün u. ſ. w. vor. Im Zweybrückiſchen und Pfälziſchen mit kryſtalliſirtem Fahlerze, Zinnober u. a. Bulach im Würtembergiſchen hat vormahls ſchön kryſtalliſirtes Kupferlaſurerz, meiſtens im derben und kryſtalliſir-

ten Quarze hervorgebracht. Die vorzüglichsten Kupferlasurerze, welche mit den Bannatischen um den Vorzug streiten, sind die Sibirischen aus den koliwanischen und andern oben angegebenen Gruben, welche theils derb von ebenem ins Flachmuschelige übergehendem Gewebe mit spangrünem Kupfergrün verwachsen im nelkenbraunen Pecherze einbrechen, theils kryſtallisirt im Sandsteine, auf derbem Quarze, der in Hornstein übergeht, theils auf Ziegelerz, dichtem Brauneisensteine, klein traubig mit dichtem Malachite verwachsen, in losen Halbkugeln zusammen gehäuft u. s. w. vorkommen. Die geschobenen säulenförmigen Krystalle brechen theils mit weissen Bleyerzkrystallen verwachsen auf tafelartigem Baryt ein- und aufgewachsen, theils im derben zerklüfteten drusigen und zum Theil krystallisirten Quarze ein, der mit dichtem und faserigem Malachite verwachsen ist, und bisweilen fleckweise schmutzig zeisiggrüne, oder gelbliche ganz klein drusige und äusserst sparsame nadelförmige Krystalle von Bleyerze ein- und aufgewachsen hat. Zuweilen kommen auch die Kupferlasurerz-Krystalle auf einem mit faserigem Malachit verwachsenem Pecherze vor. Eine seltene Art von ganz klein zellenförmig zusammen gehäuften Kupferlasur-Krystallen aus Sibirien ist mit dunkel span-

grünem Kupfergrün überzogen. Diese Stücke sind auf dichtem Brauneisensteine, der mit Kupfergrün und wenigem Fahlerze verwachsen ist, ein-und aufkrystallisirt.

GEBRAUCH.

Dieses Erz wird theils auf Kupfer verschmolzen, theils dient es zur Bereitung der blauen Farbe. Zu Schwatz in Tyrol wird jährlich 2 bis 3 Ctr. blaue Farbe aus demselben verfertiget.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete finden sich schöne und prächtige Stücke von der erdigen und strahligen Kupferlasur, grosse Schaustücke von dem Bannat; manche schöne Krystalle aus Sibirien; etliche Stücke von Bulach im Wirtembergischen u. a. O. m. In der Sammlung des Herrn von Jacquin werden mehrere Stücke von dem Bannat, etliche von Bulach, von Sibirien u. a. O. aufbewahret. Auf dem Schlossberge zu Presburg in Ungarn hat das Seminarium besonders grosse und schöne Stücke von allen Abänderungen, die meistens aus dem Bannat herstammen. Unter andern findet sich darin ein merkwürdiges Stück von der zapfenförmigen Kupferlasur von ungewöhnlicher Grösse reihenförmig aneinander gewachsen und mit

großen Höhlungen durchzogen, die mit ganz klein zellig und in Drusenhäutchen zusammen gehäuften Kupferlasur-Kryſtallen auskryſtalliſirt ſind. Die pilleriſche Sammlung zu Peſt in Ungarn beſitzt etliche und 60 Stücke von den ſchönſten Kupferlaſur-Kryſtallen aus dem Bannat u. a. ungariſchen Gruben, die ich in keiner andern Sammlung ſo ausgezeichnet gefunden habe. In der Sammlung des Herrn Abbé Fabrici zu Presburg bemerkte ich ein Stück von der ſäulenförmigen Kupferlaſur aus dem Bannat, welches viel deutlicher war, als die ſibriſchen. In der Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna ſind nebſt andern ein Stück von derber Kupferlaſur, ein anderes kleines Stück von kryſtalliſirtem Kupferlaſur, zellig zuſammen gehäuft und mit dem dichten Kupfergrün ganz überzogen. Nach dieſem und mehrerem Vorrathe, den ich in den wieneriſchen Sammlungen fand, iſt die äuſſere Beſchreibung entworfen worden.

BENENNUNG.

Ihren Namen hat ſie von ihrer Farbe und ihrem Gewebe erhalten.

Manche haben ſie unter dem Namen blauer Malachit aufgeführet, weil ſie nicht ſelten groſs und klein nierenförmig wie der Malachit gefunden wird; der Name Malachit aber deutet auf ein grünes, nicht aber auf ein blaues Kupfererz hin.

§. 78.

12. Gattung.

Malachit.

I. ART. FASERIGER MALACHIT.

Franz. Malachite fibreuſe.
Ital. Malachite fibroſa.
Engl. Fibrous Malachite.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Er iſt von ſmaragdgrüner Farbe, die ſich theils ins Span- Gras- und Lauchgrüne, theils ins Apfelgrüne verläuft. Zuweilen hält ſeine Farbe auch das Mittel zwiſchen Smaragd- und Apfelgrün, oder auch zwiſchen Smaragd und Grasgrün. Dieſe Farben ſind zuweilen vom Eiſenocker verunreiniget.

(Ge.) Man findet ihn ſeltener derb, öfters angeflogen, grob und klein eingeſprengt; als dicken und dünnen Ueberzug, in Druſenhäutchen, ſeltener groſs und klein nierenförmig,

traubig, meiſtens aber kryſtalliſirt und zwar häufig

1) In haarförmigen,

2) In nadelförmigen Kryſtallen, ſeltener

3) In geſchobenen vierſeitigen Säulen, die

a. Vollkommen, bisweilen aber ſo dünn ſind, daſs ſie ein tafelartiges Anſehen haben,

b. An den Enden theils gleich, theils ungleich zugeſchärft, die Zuſchärfungsflächen theils auf die zwey gegenüber ſtehenden Seitenflächen, theils auf die ſtumpfen Seitenkanten aufgeſetzt; die Zuſchärfungsflächen ſind bisweilen ſo groſs, daſs ſie beynahe bis in die Mitte des Kryſtalls reichen.

4) In ſechsſeitigen an den Enden zugeſchärften Säulen, deren Zuſchärfungsflächen auf die Kanten der mittleren Seitenflächen aufgeſetzt ſind.

5) In ſcharfwinkeligen dreyſeitigen Säulen, die an den freyen Enden ſchwach, theils gerade, theils ſchief abgeſtumpft ſind.

(Gr.) Die haar- und nadelförmigen Kryſtalle ſind ſehr und ganz klein, die ſäulenförmigen klein ſehr und ganz klein, ſeltener von mittlerer Gröſse. Die haarförmigen ſind theils in netzförmigen, theils in moos- und ſammt-

artigen Drusen zusammen gehäuft, und erscheinen zerstreut auf anderen Kupfererzen aufgewachsen; auch sind sie büschelförmig, ganz klein kugelig, ganz klein traubig beysammen und kommen bald als Ueberzug, in sehr und ganz kleinen Büscheln, bald borstenartig, bald sternförmig auseinander laufend und in äusserst feinhaarigen Büscheln, die pyramidal &c. zusammen gehäuft sind, auf- und eingewachsen vor. Die nadelförmigen Krystalle sind öfters in lange und kurze Büscheln, oder auf- über- und durcheinander zusammen gehäuft, und erscheinen entweder als dicker Ueberzug, oder so zusammen gewachsen, dass sie sich schon dem dichten Malachite näheren, und zuweilen eine Politurfähigkeit besitzen.

Die säulenförmigen Krystalle sind meistens in ihre Steinarten einkrystallisirt, und gewöhnlich mit dem einen Ende angewachsen, zum Theil auch in ihrer Steinart versteckt; öfters mit ihren Seitenflächen auf- über- und durcheinander gewachsen; bisweilen auch büschelförmig zusammen gehäuft, und nicht selten mit säulenförmigen Kupferlasur-Krystallen gemengt, welche letzteren öfters mit einer Haut von Malachit überzogen sind,

und daher für Malachit-Kryſtalle ausgegeben werden. Aus der Zuſammenhäufung der kleineren Kryſtalle ſcheinen ſich auch die von mittlerer Gröſse zu bilden.

Die ſcharfwinkeligen Säulen unter Nro. 5. ſind gewöhnlich mit ihren Seitenflächen zuſammen gewachſen und bilden zellige Druſen.

(Ob.) Die äuſſere Oberfläche iſt meiſtens druſig und bisweilen mit Eiſenocker, Kupferſchwärze u. ſ. w. überzogen; die Seitenflächen der einzelnen haarförmigen und nadelförmigen Kryſtalle ſind theils glatt, theils rauh und kleindruſig.

(Gl.) Aeuſſerlich iſt der derbe theils nur ſchimmernd, theils wenig glänzend; die Kryſtalle wechſeln vom Glänzenden bis zum wenig Glänzenden ab.

Inwendig iſt er wenig glänzend von Seidenglanz; die nadelförmigen Kryſtalle aber haben öfters einen glasartigen Glanz. Der in geſchobenen vierſeitigen Säulen mit ſeinen Abänderungen und die übrigen ſind äuſſerlich nur wenig ſchimmernd, haben ein rauhes klein druſiges Anſehen, und ſind inwendig wenig glänzend von Seidenglanz.

(Br.) Sein Bruch zeigt ein zartfaſeriges büſchelförmig auseinander laufendes, ins Grobfaſe-

rige und bisweilen ins Schmalſtrahlige übergehendes Gewebe.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind ſplitterig und keilförmig, mehr ſtumpf als ſcharfkantig;

(Aus.) Er hat theils grob - theils kleinkörnige, theils keilförmige ins Stängeliche übergehende ausgezeichnete Stücke;

(Durch.) Iſt in den haar- und nadelförmigen Kryſtallen mehr oder weniger durchſcheinend, bisweilen nur wenig an den Kanten durchſcheinend und geht in das Undurhſichtige über,

(Härt.) Weich,

(Feſt.) Wenig ſpröde,

(Zuſ.) Sehr leicht zerſpringbar und

(Schw.) Im geringen Grade ſchwer.

FINDORT.

Oberungarn Schmölnitz auf dem Stirkenberge bey Schmölnitz, Eiſenbach bey Neudorf u. a. Bannat die Grube Benjamin, Marianna bey Moldova, Petri und Pauli unweit Dognaczka, Saska, die vormalige Grube Nepomuceni, bey Oravicza aus der Grube Moyſes im Cziklovaergebirge u. a. m. Churſachſen Groskamsdorf, auf dem Lorenz Gegentrume u. a. Lauterberg am Harze u. a, Trarbach im Zweybrückiſchen,

Rheinbreidenbach im Köllnischen, Thüringen zu Saalfeld, Sibirien in den koliwanischen, turtschaninowskischen und turynskischen Gruben u. a. O. m. Auf dem Stirkenberge in der Grube Einsiedel bricht licht smaragdgrüner faseriger Malachit theils in ganz kleinen kurzen und zerstreuten Haaren, theils in sammt- und moosartig zusammen gehäuften Drusenhäutchen, theils unvollkommen traubig auf und in zelligem mit Eisenocker verwachsenem und davon gefärbtem Quarze mit derbem und eingesprengtem Kupferkiese ein.

Zu Eisenbach bey Neudorf in der Zechnergrube findet sich der faserige Malachit im dichten Brauneisensteine und klein nierenförmigen und röhrförmigen Glaskopfe, angeflogen, eingesprengt, kugelig und büschelförmig in den Höhlungen des Eisensteines und des Glaskopfes eingewachsen. Die Grube Benjamin hat vormahls die schönsten Drusen von dem faserigen Malachite geliefert.

Aus dieser Grube gewinnt man noch bisweilen etliche Stücke, aber weit sparsamer als vormahls.

Der faserige und nadelförmige Malachit ist in den mannichfaltigsten Abänderungen und Gestalten, theils auf blätterigem, theils auf dichtem Rothkupfererze, dem sogenannten Lebererze,

theils auf kryſtalliſirtem Kalkſpathe ein- und aufkryſtalliſirt vorgekommen; öfters ſind die in kleinen und gröſsern Büſcheln zuſammen gehäuften, haar- und nadelförmigen Kryſtalle auf und in die Druſen des Kupferlaſurerzes häufig zerſtreut, zuweilen ſtellenweiſe als Ueberzug u. ſ. w. vorgekommen.

Die Grube Marianna bey Moldova bringt noch zuweilen ſchönen faſerigen Malachit, der mit den Kupferlaſur-Kryſtallen verſchiedentlich verwachſen iſt. In dem Ziczlovaer Gebirge bey Oravicza bricht der faſerige Malachit auf Ziegelerze u. ſ. w. ein u. a. m. In der Grube Nepomuceni bey Saska iſt vormahls der faſerige Malachit mit den ſchönſten Kupferlaſur-Kryſtallen auch in kleinen geſchobenen vierſeitigen Säulen eingebrochen, die mit ihren Seitenflächen auf- und übereinander gewachſen waren u. ſ. w.

In der Kammsdorferrevier auf dem Dünkler in Sachſen iſt der faſerige Malachit in haar- und nadelförmigen Kryſtallen auf braunem Eiſenocker gefunden worden u. ſ. w. Zu Trarbach in dem Zweybrückiſchen bricht faſeriger und dichter Malachit im weiſsen, zelligen und kleindruſigen Quarze ein. Die ſibiriſchen faſerigen Malachiten zeichnen ſich vorzüglich wegen ihrer Schönheit und Mannichfaltigkeit aus, indem ſie theils derb, theils

nierenförmig, theils in haar- und nadelförmigen, theils in geschobenen vierseitigen Säulen und allen den schon oben angegebenen Krystallen vorkommen. Die nadelförmigen Krystalle sind oft in reichlichen Büscheln zusammen gehäuft und brechen im eisenockerigen, mit Pecherz gemengten Eisensteine ein; sie kommen auch als Ueberzug auf dichtem, mit rothem blätterigem Kupfererze verwachsenem Brauneisensteine vor, auf erhärtetem Ziegelerze, wo man die büschelförmig zusammen gehäuften Krystalle zum Theil mit Eisenocker und zum Theil mit Pecherze verwachsen sieht. Auch erscheinen die nadelförmigen Krystalle in sternförmig auseinander laufenden Büscheln auf dichtem Kupferglanzerze, zerstreut und in Drusenhäutchen auf Kupfergrün, in netzförmigen äusserst zarten Drusenhäutchen auf dichtem Malachit aufgewachsen, zuweilen in pyramidalen Büscheln zusammen gehäuft, zwischen graulichweissen Amethystquarzdrusen eingewachsen, als dicker und dünner Ueberzug auf die Kupfererze aufgewachsen und in grossen Drusen theils pyramidal, theils knospenförmig und verschiedentlich zusammen gehäuft. Die säulenförmigen Krystalle sind theils auf erhärtetem Ziegelerze, das mit Kupferlasur gemengt und verwachsen ist, theils auf derbem und drusigem Quarze, theils

auf kleintraubigem faſerigem Malachite, der auf Eiſenocker anſteht, ein- und aufkryſtalliſirt. Eiſenocker, eingeſprengtes weiſses druſiges und ſchmutzig gelbes, bisweilen nadelförmig kryſtalliſirtes Bleyerz, derber und dichter fein eingeſprengter Malachit, rhomboidaliſche Braunkalk-Kryſtalle, derbes und kryſtalliſirtes Laſurerz ſind öfters die Begleiter des ſäulenförmigen Malachits u. ſ. w.

GEBRAUCH.

Dieſer wird bey der zweyten Art angegeben werden.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete findet ſich ein Ueberfluſs von prachtvollen groſsen und kleinen Stücken aus dem Bannat und andern erbländiſchen Gruben, mehrere von ausländiſchen, worunter ſich ſchöne aus Sibirien auszeichnen. Von dem ſäulenförmigen Malachite ſind 5 kleine Druſen vorhanden. Herr von Jacquin beſitzt manche ſchöne groſse Druſen von den haar- und nadelförmigen aus dem Bannat, Sibirien und andern Ländern, unter welchen ſich auch ein kleines Stück von dem ſäulenförmigen kryſtalliſirten findet. In der Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna ſind ſchöne Druſen aus dem Ban-

nat und Oberungarn, nebſt etlichen Stücken aus Sibirien aufbewahret. Nach dieſen und noch andern Stücken, die in den hieſigen Sammlungen ſich vorfinden, habe ich die Verſchiedenheit der Kryſtalle beſtimmt. Auf dem Schloſsberge zu Presburg fand ich auch in der Sammlung des Seminariums den ſäulenförmigen faſerigen Malachit, der vormahls in der nunmehr aufgelaſsenen Grube Nepomuceni bey Saska in dem Bannat eingebrochen war.

BENENNUNG.

Der Name Malachit ſtammt aus dem Griechiſchen *μολοκιτης* oder *μαλακιτής* von *μολοκη*, Malva oder Pappel her, weil ſein Grün dem Grün dieſer Pflanze ähnlich iſt. Den Beynamen faſerig erhielt er von ſeinem Gewebe, damit man ihn von dem dichten, deſſen Beſchreibung folgen wird, unterſcheide. Bey vielen wurde er auch Feder- oder Atlaserz u. ſ. w. genannt.

§. 79.

II. ART. DICHTER MALACHIT.

Franz. Malachite compacte.
Ital. Malachite compatta.
Engl. Compact Malachite.

(Fa.) Er iſt theils von einer Mittelfarbe zwiſchen Smaragd- und Spangrün, das ſich bald der einen oder der andern nähert, theils von einer Farbe, die das Mittel zwiſchen dunkel apfel- und smaragdgrün hält, zuweilen ſich dem Grasgrünen nähert und ſich bis ins licht oder blaſs Berggrüne verläuft.

(Ge.) Man findet ihn derb, grob und klein eingeſprengt, angeflogen, als dicken und dünnen Ueberzug, in eckigen Stücken, rindenförmig, aderig, tropfſteinartig, zapfen- und kolbenförmig, röhrförmig, und zwar ſowohl hohl, als auch voll und bisweilen dem unvollkommen Stängeligen ähnlich, knollig, unvollkommen ſtaudenförmig, kugelig, groſs und klein nierenförmig, traubig, geſloſsen in dicken und dünnen plattenförmigen Stücken, mit einer wenig erhabene und unvollkommen nierenförmige Oberfläche, gekrösförmig zuſammen gehäuft, zellig, durchlöchert und zerfreſſen.

(Ob.) Auf der äuſſeren Oberfläche iſt er theils grünlichweiſs, theils ſchwärzlichgrün, theils mit dergleichen etwas erhabenen ſchlangenförmigen Streifen angelaufen oder eingefaſst,

bisweilen auch in verschiedentlichen runzeligen, geflossenen und wellenförmigen Krümmungen verwachsen, oder vielmehr bezeichnet. Zuweilen ist er mit einer Haut von Kupferlasur, Eisenocker u. s. w., zuweilen aber stellenweise mit einer schwärzlichen oder nelkenbraunen glänzenden Haut überzogen. Nicht selten sind auch ganz kleine zerstreute Kupferlasur-Krystalle in denselben auf- und einkrystallisirt. Oefters sieht man denselben auch von aussen und inwendig auf den Absönderungsflächen mit einem grünlichweissen thauartigen Reife bereift und zwar bald lichter, bald dunkler und gewöhnlich krumm gestreift, seltener mit Dendriten bezeichnet. Die Oberfläche des nierenförmigen traubigen und der übrigen äusseren Gestalten ist theils rauh, theils kleindrusig, theils glatt.

(Gl.) Aeusserlich ist er gewöhnlich matt, der traubige und nierenförmige aber bisweilen fleckweise spiegelich glänzend.

Innerlich wechselt er aus dem wenig Glänzenden bis ins Matte ab und ist theils von Fett- theils von Seidenglanz.

(Br.) Sein Bruch zeigt theils ein dichtes, theils ein höchst zart auseinander laufend faseriges, ins Dichte übergehendes Gewebe; in

dem letzteren Falle ist er schimmernd. Das dichte Gewebe geht aus dem Ebenen ins Unebene und Kleinmuschelige über, welches letztere den meisten Glanz hat und sich öfters dem Kupfergrün nähert. Bisweilen verläuft sich das Gewebe des Malachits auch ins Erdige.

(Gest.) Die Bruchstücke sind theils unbestimmteckig und wenig scharfkantig, theils nähern sie sich den Keilförmigen.

(Aus.) Er hat theils dick und dünn nach der Oberfläche gebogen - schalige ausgezeichnete Stücke, welche die Abstuffungen der verschiedentlichen Farbenzeichnungen bilden, theils keilförmige und zapfenförmige, dem Röhrförmigen und unvollkommen Dickstängligen sich nähernde ausgezeichnete Stücke, die ins Feinkörnige übergehen.

DieAbsönderungsflächen sind rauh und matt.

(Durch.) Ist gewöhnlich undurchsichtig, nur selten an den Kanten durchscheinend, und dann nähert er sich dem Kupfergrün.

(Härt.) Er ist mäsßig hart, ins Weiche übergehend,

(Fest.) Wenig spröde,

(Zus.) Leicht zerspringbar und

(Schw.) Schwer, an das mittelmäſsig Schwere gränzend.

FUNDORT.

Niederungarn im Herrngrunde unweit Neuſohl, Oberungarn Schmölnitz, Stirkenberg, Retzbanya u. a. m. Bannat in allen den bey dem faſerigen Malachit ſchon angemerkten Gruben. Tyrol, Falkenſtein, Reichwechſel, Gaier u. a. m. Steyermark, Sachſen, Thüringen, Saalfeld, Schleſien Kupferberg u. a. in dem Köllniſchen, Frankreich, England, Spanien, Schweden, in Sibirien, Amerika u. a. O. m.

Anm. Der dichte Malachit vom Herrngrunde bricht meiſtens auf der Grauwacke ein und zwar als Ueberzug, kleintraubig, nierenförmig, unvollkommen klein ſtaudenförmig u. ſ. w. Der von Stirkenberge aus der Grube Einſiedel bricht angeflogen, eingeſprengt, klein kugelig, klein nierenförmig u. ſ. w. ein. Er iſt zuweilen mit Eiſenocker überzogen und kommt auf eiſenſchüſſigem, mit Kupferkies und druſigem Kupferlaſur verwachſenem Quarze vor. Die Retzbanyer Malachiten erſcheinen theils auf dieſem Ziegelerze mit Kupfergrün und Eiſenocker, theils auf derbem und kryſtalliſirtem Kalkſpathe in Ge-

fellſchaft des blätterigen und kryſtalliſirten Gallmeys, theils mit weiſsem und gelbem Bleyerze in verſchiedenen beſonderen Geſtalten. Der kleinkugelige und kleintraubige Malachit iſt bisweilen auf einer Druſe von ganz kleinem rhomboidaliſchem, rindenförmig aufgewachſenem Kalkſpathe ein- und aufgewachſen. Die Kalkſpathkryſtalle ſind bisweilen von dem Malachite grün gefärbt und auf dem Malachit zerſtreut ein- und aufkryſtalliſirt. Die Grube Sueti Theodor bey Saska, Antoni bey Oravicza, Benjamin zu Moldava, David u. a haben vormahls ſchöne groſse und ausgezeichnete Stücke von dichtem Malachit geliefert; derſelbe iſt nierenförmig, kleintraubig u. ſ. w., theils auf dichtem Roth- und blätterigem Kupfererze, theils mit und auf Kupferlaſurdruſen, erdigem Ziegelerze, Kupferſchwärze, Eiſenocker u. ſ. w. in den mannichfaltigſten beſonderen Geſtalten eingebrochen.

Die ſchönen tyroliſchen Malachiten von Falkenſtein, Ringwechſel, Gaier u. a. m. brechen von verſchiedenen beſonderen Geſtalten, meiſtens auf dichtem und zerklüftetem gelblichgrauem Kalkſteine ein. Dieſer Kalkſtein iſt mit Eiſenocker gefärbt und zu

weilen noch mit pyramidalen Kalkſpathkryſtallen verwachſen, welche theils mit Malachit überzogen ſind, theils Malachit in kleinen Körnern als Einſchluſs enthalten. Die nierenförmigen Stücke ſind bisweilen mit einer Rinde von Kupferlaſur zum Theil überzogen, und zum Theil ſchwärzlich angelaufen, alſo zwar, daſs die ſchwärzlichen Flecken, mehr als die grünen, die dieſen Malachiten gleichſam als Einfaſſung dienen, hervorſtehen. Meiſtens auf der Oberfläche ſpiegelig glänzend, wetteifern ſie mit den ſibiriſchen, welche ſich nur durch ihre gröſseren Maſsen von den nunmehr auch ſeltenen tyroliſchen Malachiten unterſcheiden. Die Malachiten von Gaier aus Tyrol erſcheinen nur aderig eingeſprengt und als Ueberzug auf ſchwarzem mit ganz kleindruſigen Kupferlaſur - Kryſtallen gemengtem Erdkobalt u. ſ. w. Die ſchönen ſibiriſchen Malachiten, welche öfters in auſſerordentlich groſsen Stücken von verſchiedenen beſonderen Geſtalten gefunden werden, ſind ohnehin bekannt. Doch ſollen die ſpaniſchen aus Arragonien eben ſo ſchön vorkommen.

GEBRAUCH.

Der Malachit wird theils zur Farbe verarbeitet, theils auf Kupfer benutzt. Bey Schwatz in Tyrol beſchäftigen ſich mehrere Menſchen aus dem dichten Malachit Knöpfe und andere verſchiedene Kleinigkeiten daraus zu ſchneiden. Aus dem ſibiriſchen Malachite werden verſchiedene Galanteriearbeiten verfertiget, und um hohe Preiſe verkauft. Ehedem hat man den dichten Malachit in herzförmige und andre dergleichen Stücke geſchnitten, mit Silber und Gold eingefaſst und theils zur Zierde, theils auch als Verwahrungsmittel wider das Erſchrecken am Halſe u. ſ. w. getragen.

Anm. Der dichte Malachit iſt öfters mit der Kupferlaſur, mit welcher er am meiſten verwandt zu ſeyn ſcheint, gemengt und verwachſen. Faſeriger Malachit, lichtes Roth- und blätteriges Kupfererz, gediegen Kupfer, Fahlerz, Kupferglanzerz, Ziegelerz, Kupferkies, Kupferſchwärze, erdiger Kobalt, Eiſenocker, derber und kryſtalliſirter Quarz, Kalkſtein, Kalkſpath, Bleyerz, Kupfergrün, ſind ſeine Begleiter. Er geht in das Kupfergrün über, gewöhnlich, wenn er an den Kanten durchſcheinend wird.

Das k. k. Kabinet verwahret viele und ſchöne Stücke von mannichfaltigen Abänderungen aus verſchiedenen Ländern, die theils unter dem Glaſe ſtehen, theils in den Schubläden eingetheilt liegen.

Unter dem Glaſe ſind groſse in Platten geſchnittene und anpolierte Stücke, etliche 30 Pfund ſchwer. Ein groſs nierenförmiges Stück von 10 Pfund aus Sibirien; mehrere andere aus dem Bannat, Tyrol und andern Ländern. In den Schubläden iſt ein kleintraubiges und in runden Kugeln zuſammen gehäuftes Stück von Krieglach aus Steyermark, kleintraubiger Malachit aus Schweden, knollige mit einer Rinde von Kupferlaſur überzogene Stücke, aus der Inſel St. Chriſtoph in Amerika, röhr- und zapfenförmige, dick- und krummſchalige Stücke mit Dendriten, worunter eines inwendig netzförmigen faſerigen Malachit ganz klein und zart aufgewachſen hat; dieſes Stück ſteht unter dem Glaſe und iſt aus Sibirien. Die Sammlung des Herrn von Jacquin, des Herrn Grafen von Wrbna und andere zeichnen ſich vorzüglich mit ſchönen Malachiten aus Sibirien, Tyrol, dem Bannat u. a. O. aus.

BENENNUNG.

Die Abstammung seines Namens ist schon beym faserigen Malachite angezeigt worden. Durch sein dichtes Gewebe unterscheidet er sich von demselben. Der Malachit wird öfters mit dem Kupfergrün verwechselt. Der Aberglaube, dass er für das Erschrecken bewahre, hat ihm auch den Namen Schreckenstein beygelegt; daher wurden, wie gesagt, verschiedene Stücke in Silber oder Gold gefasst, und sowohl von Kindern als älteren Personen als Angehengsel getragen.

§. 80.

13. Gattung.

Gemeines Kupfergrün.

Franz. Vert de cuivre commun.

Ital. Verde di Rame comune.

Engl. Common Copper green.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es ist von allen Abänderungrn der spangrünen Farbe, die sich theils dem smaragdgrünen nähert, theils und zwar öfters mehr oder minder stark ins Himmelblaue fällt.

(Ge.) Man findet es derb, grob und klein eingesprengt, angeflogen, als dicken und dün-

nen Ueberzug, aderig, tropfsteinartig, zapfen- und kolbenförmig, klein nierenförmig, ganz kleintraubig und zerfressen.

(Gl.) Aeusserlich ist es theils glänzend, theils wenig glänzend; das erdige aber, oder jenes, welches ins Erdige übergeht, völlig matt.

Inwendig wechselt es nach seiner lichteren oder dunklen Farbe aus dem wenig Glänzenden durch das Glänzende bis ins Matte ab, und ist von fettartigem Glanze oder Schimmer.

(Br.) Sein klein und flach, selten vollkommen muscheliger Bruch zeigt ein dichtes, dem Splitterigen und Unebenen sich näherndes Gewebe, welches sich ins Erdige verläuft.

(Ge.) Die Bruckstücke sind unbestimmt. eckig und mehr oder weniger scharfkantig,

(Durch.) Der Grad seiner Durchsichtigkeit geht aus dem mehr oder weniger Durchscheinenden an das nur an den Kanten durchscheinende bis ins Undurchsichtige über.

(Härt.) Es ist weich und geht durch das sehr Weiche bis ins Zerreibliche über,

(Fest.) Wenig spröde,

(Zus.) Sehr leicht zerspringbar und

(Schw.) Nicht besonders schwer.

FINDORT.

Im Erzherzogthum Oeſterreich bey Spitz, Oberungarn Retzbanya, Einſiedel auf dem Stirkenberge u. a. Niederungarn im Herrengrunde, Bannat bey Moldova, Oravicza, Saska u. a. m. Tyrol Falkenſtein u. a. Steyermark bey Krieglach, Sachſen in der Kamsdorfer-Revier, Lorenz Gegentrum u. a. Harz am Andreasberge, Schleſien Kupferberg, Thüringen bey Salfeld, England, Kornwallis, Ordal in Norwegen Sibirien u. a. O. m.

Anm. Das Kupfergrün bey Spitz iſt aderig und als dicker Ueberzug auf Pecherze eingebrochen; das von Retzbanya kommt angeflogen, grob und klein eingeſprengt, in zerſtreuten eingewachſenen eckigen Stücken auf verſchiedene Art, im dunkel röthlichbraunen feſten, hin und wieder zerklüfteten Ziegelerze vor, deſſen Klüfte theils mit ganz klein kryſtalliſirten druſig zuſammen gehäuften Kalkſpath-Kryſtallen, theils mit dunkelgrünem, ganz kleintraubigem, und kugeligem dichtem Malachite verwachſen und ausgefüllt ſind. Bisweilen begleitet daſſelbe gelbes und weiſses Bleyerz, welches auch öf-

ters im erdigen und dichten Kupfergrün einbricht.

Auf dem Stirkenberg erscheint das Kupfergrün ganz kleintraubig, zerfressen und als Ueberzug mit dichtem Malachite gemengt auf eisenschüssigem und ganz kleintraubigem und zerfressenem, mit vielem derbem Kupferkiese und aderigem dichtem Rothkupfererze verwachsenem Quarze.

Im Herrengrunde bricht erdiges Kupfergrün derb, als Ueberzug, angeflogen, zerfressen u. s. w. auf Gyps ein, der mit Fahlerze gemengt ist, mit anstehender Grauwacke. Bisweilen sieht man auch Stücke der Grauwacke mit erdigem Kupfergrün und derbem dichtem etwas aufgelöstem Malachite gemengt und verwachsen und den Gyps öfters ganz mit Kupfergrün durchdrungen und davon gefärbt, auch zuweilen auseinander laufend faserig als dicken Ueberzug auf Grauwackenschiefer aufgewachsen. Die Gruben im Bannat haben vorzüglich schönes Kupfergrün hervorgebracht.

In der Grube Hilari bey Moldova ist kleintraubiges auf dem Pecherze auf- und eingewachsenes Kupfergrün vorgekommen, in der Grube Benjamin hatte man das Kupfergrün,

in Körnern im Eisenocker eingewachsen, ganz kleintraubig mit drusiger und erdiger Kupferlasur, dichtem Malachit, Kupferschwärze und Eisenocker verwachsen, aderiges mit blätterigem Rothkupfererze, faserigem Malachite, Pech- und Ziegelerze und anstehendem gelben Eisenocker u. s. w. vorgefunden. David, der alte Mann bey Moldova, liefert noch zuweilen kleintraubiges und aderiges, in dichten Malachit übergehendes und mit Kupferschwärze gemengtes Kupfergrün. Auf zerklüftetem Thonporphyre kommt in dem Florimundi-Gebirge bey Moldova ganz kleintraubiges Kupfergrün als Ueberzug auf ganz kleintraubig zusammen gehäufter krystallisirter Kupferlasur zum Theil auch abwechselnd mit schwärzlich braunem Pecherze gemengt vor. In diesem Gemenge ist sparsam fein eingesprengter Kupferkies vorhanden, und das Kupfergrün nähert sich dem eisenschüssigen schlackigen Kupfergrün. In dem Koschowitzer Gebirge auf den Gruben Glückauf und Floriani bricht das Kupfergrün mit dichtem Malachite verwachsen, theils ganz kleintraubig, theils aderig auf verwittertem Thonporphyre und auf thonartigem quarzigem schieferigem Märgel ein,

Ueberhaupt hat man vormahls in den Gruben bey Saska das ſchönſte Kupfergrün angetroffen, und zwar theils aderig, theils ganz kleintraubig, theils eingeſprengt und als Ueberzug mit eiſenſchüſſigem ſchlackigem Kupfergrün verwachſen u. ſ. w. Die Grube Prinz Joſeph gibt noch Kupferlaſur und Kupfergrün, und in den Gruben bey Oravicza iſt zerfreſſenes mit Pecherze verwachſenes und geträuftes im ſchwärzlich braunen Pecherze u. a. d. m. vorgekommen; und obwohl in dem Bannat viele Gruben aufgelaſſen wurden, ſo gewinnt man doch noch bisweilen in denſelben manche ſchöne Schauſtücke von verſchiedenen Kupfererzen. Bey Falkenſtein in Tyrol ſind verſchiedene Abänderungen des Kupfergrüns im zertrümmerten dichten Kalkſteine mit Fahlerz, und erdigem Ziegelerze verwachſen gefunden worden. Zu Ringwechſel in Tyrol hat vormahls das Kupfergrün aderig, eingeſprengt mit dichtem Malachite, Pecherze, derbem Fahlerze, eiſenſchüſſigem erdigem Kupfergrün, Kupferlaſur u. ſ. w. verwachſen eingebrochen. Zu Krieglach in Steyermark hat man ehedem angeflogenes Kupfergrün auf ſchmutzig weiſsem derbem und druſigem von

Eisenocker fleckweise gefärbtem Quarze erhalten.

Auf dem Harze sind die weissen Bleyerz-Krystalle zuweilen mit Kupfergrün überzogen. Zu Micziana-Gora in Westgallizien bricht das schöne blass spangrüne ins Himmelblaue fallende Kupfergrün derb, eingesprengt u. s. w. im erhärteten mit Pecherze, Kupferschwärze und Steinmark gemengtem Thone. Zu Kornwallis in England bricht es in verschiedenen Gestalten mit dem Arsenikalkupfer, oder dem sogenannten Olivenerze u. s. w. ein.

Zu Ordal in Norwegen soll es in Geschieben u. s. w. gefunden werden.

Die koliwanischen, turynskischen, turtschaninowskischen, promskischen Gruben u. a. in Sibirien liefern schönes Kupfergrün. Man findet es derb mit gediegen Kupfer verwachsen, als Ueberzug auf ganz klein krystallisirtem Kupferlasurerze, kleintraubig, nierenförmig und tropfsteinartig mit anstehendem wenigem krystallisirtem Kalkspathe, eingesprengtem und eingewachsenem dichtem und blätterigem Rothkupfererze und etwas gediegem Kupfer. Die kleintraubigen Stücke sind zum Theil mit einer weissen Rin-

de, zum Theil auch mit Kupferschwärze überzogen und mit kleinen Dendriten bezeichnet. Die nierenförmigen Stücke sind zuweilen mit ganz kleinen Kalkspath-Krystallen überzogen, welche denselben ein kleindrusiges Ansehen geben; dabey erscheint noch stellenweise smaragdgrüner angeflogener Malachit. Das aderige Kupfergrün ist bisweilen mit blätterigem rothem Kupfererze, gediegem Kupfer und faserigem Malachite verwachsen.

Als Ueberzug und rindenartig kommt es bisweilen in grofsen Stücken vor, und ist bald mit Ziegelerze, bald mit Kupferlasur, oder auch mit Pecherze, Eisenocker u. a. m. verwachsen, und bisweilen auf dichten, roth- und andern Kupfererzen ein- und aufgewachsen. In den permskischen Gruben soll es nur mit der zerreiblichen Kupferlasur im Sandsteine eingesprengt gefunden werden.

Anm. Das Kupfergrün geht in Malachit und in das eisenschüssige Kupfergrün über, und es scheint auch mit der Kupferlasur verwandt zu seyn, in deren Gesellschaft es nicht selten vorkommt. Vom Malachite un-

terſcheidet es ſich durch ſeine Farbe, Glanz, Durchſcheinlichkeit und die Eigenſchaft, daſs es mit keiner Säure aufbrauſet, wie der Malachit.

GEBRAUCH.

Wenn es ſo häufig wie der Malachit gefunden würde, könnte es zum Farbezeug verwendet werden.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete finden ſich viele Stücke Kupfergrün, die theils aus den Erbländern, theils aus Sachſen, Sibirien und andern Ländern herſtammen.

Aus Amerika von Alcoraya iſt ein kleines Stück vorhanden, welches mit Ziegelerze verwachſen iſt; ein anderes aus China; das mit Ziegelerz gemengt iſt u. a. m. Herr von Jacquin verwahret in ſeiner Sammlung mehrere ſchöne Stücke aus Sibirien, von Tyrol, Steyermark u. a. O. m. In der Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna iſt nebſt andern das kleine Stück Kupferlaſurerz, welches mit dichtem Kupfergrün überzogen iſt. Auf dem Schloſsberge zu Presburg fand ich groſse Kabinetsſtücke in der Sammlung des Seminarium, die in der Grube Hilari und

Benjamin bey Moldova im Bannat eingebrochen ſind.

Dieſer Vorrath und der meinige dienten mir zur äuſſeren Beſchreibung.

BENENNUNG.

Das Kupfergrün hat verſchiedene Namen erhalten, die ſowohl aus dem Griechiſchen, als aus dem Latein abgeleitet wurden und auf deutſch nichts anders bedeuten, als das Berggrün, unter welchem man aber auch eine von Kupfer bereitete Farbe verſteht. Aeltere Mineralogen verwechſelten öfters den Malachit mit dem Kupfergrün, wozu ihnen vielleicht Cronſtadt die Veranlaſſung gegeben hat, welcher das Kupfergrün von Ordal in Norwegen ordaliſchen Malachit nannte. Das ins Himmelblaue fallende Kupfergrün wurde von vielen Berg - oder Kupferblau genannt. Um allen irrigen Vorſtellungen auszuweichen, ſcheint der Name Kupfergrün für dieſe Kupfergattung paſſender zu ſeyn, jedoch glaube ich, daſs der Beyname gemeines Kupfergrün deswegen könne hinzugeſetzt werden, damit man daſſelbe von der folgenden Gattung ſchon durch den Sprachgebrauch unterſcheide.

§. 81.

14. Gattung.

Eisenschüssig - Kupfergrün.

I. ART. ERDIGES EISENSCHÜSSIG-KUPFERGRÜN.

Franz. Vert de Cuivre ferrugineur terreux.
Ital. Verde di Rame ferruginoso terroso.
Engl. Earthy ferruginous Copper green.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Seine Farbe hält das Mittel zwischen licht Pistazien - und Olivengrün, welche letztere zuweilen sich der zeisiggrünen nähert, oder in dieselbe fällt.

(Ge.) Man findet es derb, grob, klein und fein eingesprengt, als Ueberzug, angeflogen und öfters mit andern Kupfererzen gemengt und verwachsen.

(Gl.) Es ist sowohl äusserlich als innerlich matt,

(Br.) Sein Bruch zeigt ein kleinerdiges in das Feinerdige übergehendes Gewebe,

(Gest.) Die Bruchstücke sind unbestimmt - eckig, und stumpfkantig;

(Härt.) Ist sehr weich, ins Zerreibliche übergehend,

(Fest.) Wenig ſpröde,

(Zuſ.) Leicht zerſpringbar und

(Schw.) Von keiner beträchtlichen Schwere.

§. 82.

II. ART. SCHLACKIGES EISENSCHÜSSIG-KUPFERGRÜN.

Franz. Vert de cuivre ſcoriforme ferrugineux;
Ital. Verde di Rame ſcoriforme ferruginoſo.
Engl. Scoriform ferruginous Copper green.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von einer Mittelfarbe zwiſchen dunkel piſtazien- und lauchgrün, das durch das Schwärzlichgrüne ins dunkel, licht und blaſs Olivengrüne übergeht.

(Ge.) Man findet es derb, angeflogen, grob und klein eingeſprengt, aderig, als Ueberzug, zerfreſſen, in kleinen zerklüfteten Stücken und immer mit dem erdigen eiſenſchüſſigen und ſpangrünen gemeinen Kupfergrün, bisweilen auch mit dichtem Malachite u. a. Kupfererzen gemengt und verwachſen.

(Gl.) Aeuſserlich iſt es theils ſchimmernd, theils matt, innerlich theils glänzend, theils wenig glänzend, von einem fettartigen Glanze,

(*Br.*) Sein Bruch zeigt ein unvollkommen klein-muſcheliges Gewebe, das ins Unebene übergeht.

(*Geſt.*) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig, mehr oder weniger ſcharfkantig.

(*Durch.*) Es iſt undurchſichtig,

(*Härt.*) Weich, ins ſehr Weiche übergehend,

(*Feſt.*) Ziemlich ſpröde,

(*Zuſ.*) Leicht zerſpringbar und

(*Schw.*) Etwas ſchwerer als das Erdige.

FINDORT.

Nieder Ungarn, Bannat, Tyrol, Salfeld in Thüringen, Kornwallis in England, Sibirien u. a. O. m.

Anm. Das erdige und ſchlackige eiſenſchüſſige Kupfergrün brechen meiſtens beyſammen, gehen ineinander über und ſcheinen ein inniges Gemenge von Kupfergrün und Eiſenocker zu ſeyn. Ihre Begleiter ſind gemeines Kupfergrün, dichter Malachit, Kupferlaſur, Fahlerz, blätteriges Kupferglanzerz, Pecherz, ockeriger und dichter Brauneiſenſtein, dichtes Rothkupfererz, ſeltener blätteriges und gediegen Kupfer, nebſt andern Kupfererzen, Quarz, geradſchaliger Baryt, bisweilen weiſses und grünes Bleyerz, wenig

gediegen Silber in einzelnen Blättchen u. ſ. w. Zu klein Gabl bey Pries in Niederungarn hat man vormahls klein und fein eingeſprengtes angeflogenes erdiges und ſchlackiges eiſenſchüſſiges Kupfergrün im zerklüfteten von Eiſenocker gefärbten und mit dichtem Brauneiſenſtein verwachſenen Glimmerſchiefer gefunden. Die Klüfte des Glimmerſchiefers ſieht man mit ganz kleintraubig zuſammen gehäuften Kupferlaſurerz-Kryſtallen ausgefüllt, die auch als Anflug und rindenartig auf und in demſelben eingewachſen ſind; das Kupfergrün aber iſt ſtellenweiſe auf dem Eiſenſteine ein- und aufgewachſen, der theils mit ſparſam eingemengtem gemeinem Kupfergrün, theils mit klein und fein eingeſprengtem derbem Fahlerze und wenig fein eingeſprengtem Kupferkieſe verwachſen und durchſprengt vorkömmt.

Das ſchöne ſchlackige eiſenſchüſſige Kupfergrün aus den Gruben bey Saska im Bannat iſt derb und in zertrümmerten Stücken mit kleinnierenförmigem aderigem ſpangrünem Kupfergrün gemengt auf drußigem, dichtem Rothkupfererze, dem ſogenannten Lebererze, auf- und eingewachſen. Zu Ringwechſel in Tyrol iſt das eiſenſchüſſige Ku-

pfergrün mit ſpangrünem Kupfergrün auf derbem Fahlerze, welches auf zerklüftetem thonigem dichtem Kalkſteine anſteht, eingebrochen. Bey Schwatz kommt das erdige mit dem ſchlackigen gemengt im derben blätterigen Kupferglanzerze, welches auf ſpangrünem Kupfergrün und aderigem faſerigem Malachite, mit klein eingeſprengtem derbem Kupferlaſur gemengt und verwachſen iſt, u. ſ. w. vor.

Zu Salfeld in Thüringen iſt vormahls das erdige und ſchalige eiſenſchüſſige Kupfergrün reichlich eingebrochen. Auf der fröhlichen Hofnung zu Salfeld iſt ehedem dieſes Kupfergrün häufiger erdig als ſchlackig vorgekommen, und zwar im ſchnee- und gelblichweiſſen geradſchaligen Baryte, der bisweilen von dem mit demſelben einbrechenden Kobaltbeſchlage und der Kobaltblüthe fleckweiſe röthlich gefärbt iſt. Die übrigen Begleiter dieſes Kupfergrüns ſind brauner kalkiger Eiſenſtein, gelber und brauner Erdkobalt, Fahlerz, Kupferkies, Kupferlaſur, gemeines Kupfergrün und Malachit. Zu Huelcarpenter in Kornwallis bricht das ſchlackige Kupfergrün eingeſprengt als Ueberzug und zerfreſſen mit dem ſalzſauren Kupfererze u. ſ. w. ein. In den gumiſchewskiſchen Gruben, in

Sibirien kommt das erdige und ſchlackige Eiſenſchüſſig-Kupfergrün derb und eingeſprengt von licht piſtaziengrüner ins licht Olivengrüne übergehender Farbe und auch zum Theil von lauchgrüner Farbe auf graulichweiſsem derbem glänzendem Quarze vor, der mit ſehr klein zelligem, ockerigem mit Pecherze gemengtem Brauneiſenſtein verwachſen iſt. Eingeſprengtes ins Smaragdgrüne fallendes gemeines Kupfergrün, kleintraubiger Malachit, kleintraubiges Kupfergrün, rindenartig zuſammen gehäuftes Kupferlaſur, wenig grünlich gelbes Bleyerz, fleckweiſe eingewachſenes derbes und eingeſprengtes ſtahlgraues Fahlerz, welches ſich dem Graugiltigerze nähert, ſind ſeine Begleiter. Zuweilen bricht auch mit dem erdigen ins Schlackige übergehenden Kupfergrün eingeſprengtes Rothkupfererz und theils ſparſam angeflogenes, theils in kleinen zerſtreuten Blättchen, gelblich angelaufenes gediegen Silber mit ein u. ſ. w. Es ſoll gewöhnlich auf Gängen mit Ziegelerz und Malachit, ſo wie auch mit der zerreiblichen Kupferlaſur vorkommen und in den permskiſchen Gruben auf Flötzen gefunden werden. Der ockerige und dichte Brauneiſenſtein ſind auſſer den

ſchon angegebenen Erzen ſeine gewöhnlichſten Begleiter, weiſses Bleyerz wird auch zuweilen derb angeflogen und in undeutlichen ganz kleinen zertrümmerten Kryſtallen mit dem Kupfergrün angetroffen.

GEBRAUCH.

Das eiſenſchüſſige, beſonders aber das ſchlackige Kupfergrün wird ſo ſparſam gefunden, daſs es mehr zu einer Seltenheit in den Sammlungen, als zu irgend einem andern Gebrauch beſtimmt werden kann.

Anm. In dem k. k. Naturalienkabinete werden Stücke von Saska, von Salfeld, Sibirien und mehr anderen aufbewahret. Die übrigen, welche ſowohl in der Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna, als in meiner Sammlung u. ſ. w. ſich vorfinden, dienten mir zu der äuſſeren Beſchreibung dieſes Kupfererzes.

BENENNUNG.

Von ſeinem Eiſengehalte und ſeiner von dem gemeinen Kupfergrün verſchiedener grüner Farbe hat es vermuthlich ſeinen Namen erhalten.

Das erdige von Salfeld wurde ehedem für grünen Erdkobalt und das Schlackige für grünes

Kupferglas gehalten. Ueberhaupt iſt dieſes Kupfergrün erſt durch Herrn Werner bekannt geworden; die übrigen Mineralogen haben meines Wiſſens gar keine Meldung davon gemacht.

ANMERKUNGEN.

Herr Hüttenverwalter Meder zu Petersburg hat in ſeinem Berichte an Herrn von Crell*) nebſt andern neuen ruſſiſchen Mineralien, auch eine Beſchreibung von kryſtalliſirtem ſchlackigem Kupfergrün geliefert, welches in ſechsſeitigen, mit drey an den freyen Enden zugeſpitzten Säulen kryſtalliſirt und auf den bankowskiſchen Bergwerken in der perſchinskiſchen Grube vorgekommen iſt. Ob aber dieſes Kupfergrün gemeines oder eiſenſchüſſiges war, iſt uns bis jetzt noch nicht bekannt.

Die kleinen Kryſtalle aus dem Lande der Kirgiſen**) wurden alle für Smaragd - Kryſtalle angegeben. Ich ſahe etliche Bruchſtücke von Smaragd, die in dem k. k. Naturalienkabinete aufbewahret werden, und in dem Lande der Kirgiſen ſollen gefunden wor-

*) Siehe von Crells Annalen 6. Stück. 1798. S. 501.

**) Siehe von Crells Annalen 788. 4. Stück. S. 325 und 326.

den ſeyn. Aber alle jene loſen Kryſtalle ſamt einer kleinen Druſe von denſelben, wovon ich hier die äuſſere Beſchreibung geben werde, gehören gewiſs nicht zu dem Smaragd.

(Fa.) Die Farbe dieſer Steine iſt dunkel smaragdgrün, die ſich ein wenig ins dunkel Spangrüne zieht.

(Ge.) Es ſcheint, daſs ſie nur kryſtalliſirt vorkommen und zwar:

In ziemlich undeutlichen doppelt vierſeitigen verſchobenen Pyramiden, mit abwechſelnden breitern und ſchmälern Seitenflächen, deren Spitzen ſich meiſtens in eine Schärfe endigen, und die zum Theil an den abwechſelnden Seitenkanten, zum Theil auch an den Ecken abgeſtumpft ſind.

(Gr.) Die Kryſtalle ſind ſehr und ganz klein, theils beſchädiget, theils zerbrochen, und zuweilen zu zwey und zwey auch mehrfach mit ihren Seitenflächen zuſammen gewachſen, und ſind meiſtens loſe, bisweilen auch in kleinen Druſen auf- und übereinander gewachſen.

(Ob.) Die Seitenflächen ſind theils glatt, theils hin und wieder mit in die Länge oder in die Queere geſtreiſten Abdrücken und ganz klei-

nen Vertiefungen bezeichnet, die vielleicht von herausgefallenen Kryſtallen oder von weggefallener Bergart entſtanden ſind.

(Gl.) Aeuſſerlich und innerlich ſind ſie glänzend, von einem Glanze, der das Mittel hält zwiſchen Perlmutter- und Glasglanz.

(Br.) Ihr Hauptbruch zeigt ein unvollkommen kleinblätteriges, der Querbruch ein unebenes Gewebe.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und ſtumpfkantig.

(Durch.) Der Grad ihrer Durchſichtigkeit geht aus dem Durchſcheinenden ins Halbdurchſichtige über;

(Str.) Sie geben einen grünlichweiſsen Strich,

(Härt.) Sind weich,

(Feſt.) Ziemlich ſpröde,

(Zuſ.) Sehr leicht zerſpringbar und

(Schw.) Scheinen von keiner beſonderen Schwere zu ſeyn.

FINDORT.

Dieſe Kryſtalle ſollen in dem Lande der Kirgiſen einige hundert Werſte von der ruſsiſchen Gränze gegen Süden in einem Gebirge von einem Tartaren entdeckt worden ſeyn.

Anm. Es ſcheint, daſs ſie in einem zertrümmerten mit Sand gemengten druſigen Kalk-

ſpathe einbrechen; auf den loſen Kryſtallen fand ich ſtellenweiſe eine Haut vom Kalkſpathe auf- und angewachſen. Die Tartaren aus dem Lande der Kirgiſen, welche dieſe Kryſtalle vielleicht mit den ächten Smaragden fanden, zertrümmerten die Gebirgsart und ſammelten vielleicht nur die herausgefallenen Steine auf. Der Tartar ſoll auch etliche Stücke Kupferkies mit den Kryſtallen mitgebracht haben. Vielleicht hat er dieſe Kryſtalle in einer verfallenen Kupfergrube geſammelt.

Herr Weiſs, der uns zuerſt mit den ruſſiſchen und ſibiriſchen Mineralien hier in Wien bekannter machte, hat mehrere loſe Kryſtalle mit nach Wien gebracht. Die meiſten davon finden ſich in loſen und zertrümmerten Kryſtallen in der Sammlung der k. k. privilegirten Kanal- und Bergbaukompagnie; eine kleine Druſe wird in dem k. k. Naturalienkabinete aufbewahrt, welche von einem Engländer dieſem Kabinete zum Geſchenk gegeben wurde. Ein Bruchſtück und zwey loſe beſchädigte Kryſtalle ſind in meiner Sammlung. Nach dieſem geringen Vorrathe habe ich die äuſſere Beſchreibung entworfen, welche von denen vervollkommnet werden kann,

die mehrere Stücke von dieſer ſeltenen Subſtanz beſitzen, vielleicht wird man dieſelbe dem gemeinen Kupfergrün, oder dem ſalzſauren Kupfererze mit der Zeit einverleiben, wenn man einen hinlänglichen Vorrath zur Analyſe wird aufopfern können.

§. 83.

15. Gattung.

Salzſaures Kupfererz.

Franz. Muriate de Cuivre.

Ital. Miniera di Rame muriatica.

Engl. Muriatic Copper-ore.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(*Fa.*) Seine Farbe iſt dunkel ſpangrün, die ins Smaragdgrüne fällt.

(*Ge.*) Man findet es kryſtalliſirt und zwar:
In ſechseckigen dünnen Tafeln.

(*Gr.*) Die Kryſtalle ſind klein, ſehr und ganz klein, meiſtens mit ihren Seitenflächen auf- und übereinander gewachſen und zellig in kleinen, ſehr und ganz kleinen Druſen zuſammen gehäuft.

(*Ob.*) Die Oberfläche der Kryſtalle iſt bisweilen mit ſchlackig eiſenſchüſſigem Kupfergrün beſprengt, mit lichtſpangrünem gemeinem Ku-

pfergrün überzogen, und zum Theil verſteckt; wenn dieſelbe aber rein iſt, ſo ſind die Flächen der Kryſtalle glatt.

(Gl.) Die reinen Kryſtalle ſind äuſſerlich und innerlich glänzend, dem ſtark Glänzenden ſich nähernd und zuweilen ins wenig Glänzende übergehend, von einem perlmutterartigen Glanze, der in Glasglanz übergeht.

(Br.) Der Bruch zeigt ein geradblätteriges Gewebe, welches nur vom einfachen Durchgange der Blätter zu ſeyn ſcheint;

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind theils unvollkommen klein ſcheibenförmig, theils unbeſtimmteckig und ſtumpfkantig.

(Durch.) Der Grad der Durchſichtigkeit geht aus dem ſtark Durchſcheinenden ins Halbdurchſichtige über.

(Härt.) Es iſt weich, dem ſehr Weichen ſich nähernd,

(Feſt.) Wenig ſpröde,

(Zuſ.) Sehr leicht zerſpringbar und

(Schw.) Seine Schwere ſcheint gar nicht beträchtlich zu ſeyn.

FINDORT.

England, Kornwallis und vielleicht noch a. O. m.

Anm. In der Grube Huel carpentes in Kornwallis bricht das falzfaure Kupfererz in zerklüftetem derbem zerfreffenem und drufigem wenig kryftallifirtem, mit braunem Eifenocker gemengtem und überzogenem Quarze ein, der theils mit derbem feinkörnigem Kupferkies mehr oder minder häufig verwachfen und durchfprengt ift, theils mehr oder weniger derbes eingewachfenes und eingefprengtes Kupferglanzerz, oder buntes Kupfererz enthält; das letztere ift mit Eifenocker und Kupferfchwärze fo überzogen, dafs man daffelbe öfters nur durch den Strich erkennen kann. In den Höhlungen und Klüften diefes Quarzes ift das kryftallifirte falzfaure Kupfererz zellig zufammen gehäuft ein- und aufgewachfen, und von fehr klein kugeligem und ganz kleintraubigem dichtem, blafs smaragd-und berggrünem, auf der Oberfläche theils bräunlich gefiecktem, theils mit Eifenocker überzogenem, theils grünlichweifs bereiftem Malachite, bisweilen auf faferigem Malachite begleitet. Der dichte Malachit ift theils zerftreut, theils in den Klüften des Quarzes, theils neben, theils unter, theils zwifchen den zellig zufammen gehäuften Kryftallen ein- und aufgewachfen. Auffer

diesen Gemengtheilen kommt noch drusiges zerfressenes rindenartiges angeflogenes und eingesprengtes eisenschüssiges Kupfergrün, angeflogenes, eingesprengtes licht spangrünes gemeines Kupfergrün, strahlige in ganz kleinen Drusenhäutchen zusammen gehäufte und ganz klein und sparsam eingesprengte Kupferlasur vor; die letztere wird hin und wieder im Quarze, bey dem Malachit und dem Kupferkiese bemerkt. Das schlackige Kupfergrün ist stellenweise in die Zellen der Kryftallen eingesprengt und auf dem Quarze aufgewachsen, und das spangrüne ist theils als Anflug, theils als Ueberzug auf die Tafeln, theils auf dem Malachit aufgewachsen, und auch in dem Quarze eingesprengt. Die Gruben Karrarach Tin-Croft u. a. zu Kornwallis liefern ein grünes in viereckigen Tafeln kryftallisirtes Erz. Herr Lippi königl. neapolitanischer Pensionaire hat das von Karrarach chemisch untersucht, und Kupfer und Salzsäure darinn entdeckt. Ob Herr da Camara de Bethencourt bey seinem Aufenthalt in England dieses Erz von Karrarach neuerdings analysirt hat, ist mir nicht bekannt; dass er aber dasselbe für Uranglimmer den Bergleuten anpries, davon hat Herr Derjabin russisch kaiserlicher Bergofficier mir die gefällige Nach-

richt aus London ertheilet. Ich habe kein anderes gesehen, als das von Huel carpenter, welches immer in sechseckigen Tafeln krystallisirt ist, und weder an Farbe, noch anderen äusseren Kennzeichen mit dem Uranglimmer kann verglichen werden. Seine Begleiter geben deutlich zu erkennen, dass es ein Kupfererz und kein Uranerz sey.

GEBRAUCH.

Bis jetzt ist dieses Erz noch immer eine mineralogische Seltenheit, die schwerlich einen ökonomischen Nutzen leisten wird. Das von Karrarach, welches vorher nicht geachtet wurde, soll nun eiferig gesucht werden, und sehr theuer zu stehen kommen.

1. *Anm.* In dem k. k. Naturalienkabinete, in der Sammlung des Herrn Grafen von Wrbna und andern fand ich nebst einem kleinen Stücke, welches ich in meiner Sammlung aufbewahre, in allem zusammen genommen, 5 Stücke. Etliche, die von der Grube Tincroft aus England seyn sollen, hatten die nähmliche Gestalt und Bergart, wie das meinige, welches zuverläſsig von der Grube Huel carpenter ist, und nach diesem habe ich vorzüglich die äussere Beschreibung entworfen, und

alles mit ausserordentlicher Mühe angezeigt, was ich an demselben bemerken konnte.

2. *Anm.* Der gelehrte de la Metherie*) bemerkt, daſs das salzsaure Kupfererz, welches Dombey von Peru mitgebracht hatte, unter der Gestalt eines halbdurchsichtigen grünlichen Sandes vorkomme. Rochefoucaud soll dieses Erz untersucht haben; er entdeckte in demselben das Kupfer mit Salzsaure verbunden u. s. w.

Ich besitze nur eine Messerspitz von diesem Sande, welcher von smaragdgrüner Farbe ist, und aus ganz kleinen sand- und staubartigen losen Körnern und ganz kleinen weiſsen und wenig braunen losenSandkörnern bestehet.

Die staubartigen Theile desselben bleiben an dem Finger klebend und legen sich an das Glas an.

Dieser Sand ist schimmernd und durchscheinend, weich und läſst sich mit dem Messer zerdrücken, wodurch seine Farbe viel bläſser wird, und sich in ein lichtes Spangrün zieht.

*) Siehe dessen Theorie de la terre Paris chez Maradan 1797 tome premier, feuille 204 und 205.

Dieſes ſalzſaure Kupfererz findet ſich in der Wüſte Atacama, welche Peru von Chili in Südamerika ſcheidet.

Unſer verewigter Bergrath Haidinger erhielt in London einen ſehr kleinen Antheil von dieſem Sande von Herrn Baronet Banks.

BENENNUNG.

Das ſalzſaure Kupfererz hat ſeinen Namen von ſeinen Beſtandtheilen erhalten.

§. 84.

16. Gattung.

Arſenikal - Kupfer.

Franz. Arſeniate de Cuivre.

Ital. Verde di Rame arſenicale.

Engl. Arſenical Copper.

ÆUSSERE KENNZEICHEN.

(Fa.) Es iſt von allen Abänderungen der olivengrünen Farbe, die theils ins Schwärzlich- und Lauchgrüne, theils ins Piſtaziengrüne fällt, zuweilen ſich auch ins lichte Zeiſiggrüne zieht, und ſich ins Grünlichgraue, Graulichweiſse, bis ins Gelblichgrüne verläuft. Es kommt auch von einer Mittelfarbe zwiſchen Smaragdgrün und hoch Olivengrün, und von einer Farbe vor, die das Mit-

tel zwifchen licht Olivengrün und bräunlich Gelb hält. Man foll es auch von fpan- und feladongrüner, graulichweifser ins Grüne fallender Farbe gefunden haben. Die olivengrüne Farbe ift öfters fchmutzig und nicht immer ganz rein.

(Ge.) Man findet es feltener derb, grob und klein eingefprengt und angeflogen, meiftens aber kryftallifirt und zwar:

1) In dünnen etwas plattgedruckten gefchobenen vierfeitigen Säulen, die felten vollkommen, fondern meiftens an den freyen Enden theils gleich, theils ungleich zugefchärft find, und die Zufchärfungsflächen auf die fcharfen Seitenkanten aufgefetzt haben;

2) In dünnen etwas platten ungleichwinkeligen, fechsfeitigen Säulen, mit zwey gegenüber ftehenden ftumpfen und fchmälern und vier etwas breitern fcharfwinkeligen Seitenflächen, die an den freyen Enden ungleich zugefchärft find, die Zufchärfungsflächen auf die Kanten der fchärferen Seitenflächen aufgefetzt;

3) In vollkommenen Würfeln und

4) In nadel- und haarförmigen Kryftallen.

(Gr.) Die Kryftalle find felten klein, meiftens fehr und ganz klein. Die dünnen gefchobe-

nen vierſeitigen Säulen ſind immer etwas lichter in der Farbe und beynahe breit nadelförmig; die plattgedruckten Säulen ſind dunkler, fallen gewöhnlich in das Schwarze und haben meiſtens ein ſchuppiges Anſehen. Erſtere ſind öfters mit den nadelförmigen Säulen auf - über - und durcheinander, und mit ihren Seitenflächen aneinander gewachſen. Zuweilen ſind ſie auch büſchelförmig zuſammen gehäuft, und wenn dergleichen Kryſtalle im Zelligen mit aderigem derbem Quarze durchzogenen braunen Eiſenſteine ein - und aufkryſtalliſirt erſcheinen, ſo ſind die dünnen geſchobenen lichteren Säulen in den oberen Zellen des Eiſenſteines, die plattgedruckten geſchobenen Säulen aber in ſeinen unteren Zellen einkryſtalliſirt, bisweilen ganz klein knospenförmig zuſammen gehäuft, und mit ihren Seitenflächen ſo auf- über - und durcheinander gewachſen, daſs ſie eine ſchuppenartige, kleinknollige höckerige Rinde bilden, mit welcher die Zellen des Eiſenſteines auskryſtalliſirt ſind. Oefters ſind auch dieſe zelligen Eiſenſteine beynahe ganz mit den klein knospenförmig zuſammen und aufeinander gewachſenen ganz kleinen dunkel olivengrünen ins Schwärzlichgrüne fal-

fallenden Kryſtallen überzogen, oder fleckweiſe ein- und aufgewachſen. Zuweilen ſind auch die nadelförmigen, büſchel- und garbenförmig zuſammen gehäuften Säulen zwiſchen den dunklen klein knospenförmig zuſammen gewachſenen geſchobenen vierſeitigen Säulen ein- und aufgewachſen.

Die ungleichwinkeligen ſechsſeitigen Säulen ſind theils mit nadelförmigen, theils mit geſchobenen vollkommenen Säulen auf- über- und durcheinander verwachſen u. ſ. w.

Die Würfel, welche ſehr und ganz klein ſind, kommen theils an- auf- und übereinander gewachſen, theils einzeln und zerſtreut eingewachſen vor, und bilden auch bald eine Kryſtallrinde, bald Druſenhäutchen; bisweilen ſind ſie theils reihenförmig, theils auf- über- und durcheinander in den Höhlungen des Quarzes auf- und eingewachſen, oder die Klüften des Quarzes ſind mit denſelben auskryſtalliſirt und überzogen.

Die nadelförmigen Kryſtalle ſind die gewöhnlichſten und theils in kleinen Druſen mit den übrigen ſäulenförmigen Kryſtallen theils auf- über- und durcheinander verwachſen, theils ſtern- und büſchelförmig zuſammen gehäuft, und gehen in die haarförmigen

Kryſtallen über, welche letzteren theils klein nierenförmig, theils büſchelförmig, theils kleinkugelig zuſammen gehäuft ſind, und bisweilen auch in Geſtalt einer dünnen platt gedruckten Haut als Ueberzug in verworrenen Haaren, rindenartig, moosartig mit den in den auseinander laufenden ſtern- und büſchelförmig zuſammen gehäuften nadelförmigen Kryſtallen abwechſeln, die im zelligen mit derbem Quarze gemengten Brauneiſenſtein ein- und aufkryſtalliſirt ſind. Manche Zellen ſind mit den nadelförmigen, andre mit den haarförmigen Kryſtallen in erſt angemerkter Geſtalt zuſammen gehäuft und auskryſtalliſirt.

(Ob.) Die Seitenflächen der ſäulenförmigen Kryſtallen ſcheinen bisweilen in die Länge zart geſtreift zu ſeyn, gewöhnlich haben ſie aber beynahe alle eine rauhe druſige Oberfläche, welche von den ganz kleinen auf und mit den ſäulenförmigen zuſammen gewachſenen Kryſtallen herkommt, und die meiſtens durch die Anhäufung der kleineren Kryſtalle gebildet wurde.

Die nadelförmigen Säulen und die Würfel haben glatte Seitenflächen. Zuweilen ſind die Kryſtalle zum Theil mit Eiſenocker, zum

Theil auch mit ſchlackigem, ins Erdige übergehendem eiſenſchüſſigem und gemeinem ſpangrünem Kupfergrün hin und wieder beſprengt, überzogen u. ſ. w. verunreiniget.

(Gl.) Nach dem Verhältniſſe ſeiner mehr oder minder reinen Oberfläche und Farbe iſt dieſes Erz äuſſerlich theils ſtark glänzend, theils glänzend, auch wenig glänzend und nur ſchimmernd, innerlich glänzend ins wenig Glänzende übergehend, von demantartigem Glanze, der in Fettglanz übergeht.

(Br.) Der Bruch des derben zeigt ein unvollkommen flachmuſcheliges, jener des ſäulenförmigen ein unebenes ins Blätterige übergehendes und der des würfeligen ein blätteriges Gewebe. Das haarförmige zeigt ein äuſſerſt zart, theils büſchel-theils ſternförmig auseinander laufend, bisweilen auch ein verworren faſeriges Gewebe.

Ueberhaupt iſt es kaum möglich das Gewebe dieſes Erzes genau zu beſtimmen, weil die Kryſtalle zu klein ſind.

(Geſt.) Die Bruchſtücke ſind unbeſtimmt-eckig und mehr ſtumpf als ſcharfkantig;

(Aus.) Die zertrümmerten Kryſtalle zeigen auf ihrer Bruchfläche ganz kleinkörnige ausgezeichnete Stücke,

(Durch.) Der Grad ſeiner Durchſichtigkeit geht aus dem mehr oder weniger durchſcheinenden in das Halbdurchſichtige über.

(Str.) Durch den Strich wird ſeine Farbe blaſſer.

(Härt.) Es iſt weich, ins ſehr Weiche übergehend,

(Feſt.) Ziemlich ſpröde,

(Zuſ.) Sehr leicht zerſpringbar und

(Schw.) Scheint von keiner beträchtlichen Schwere zu ſeyn.

FINDORT.

England in Kornwallis, die Gruben Karrarach, Tincroft, Huel virgin, Huel carpenter u. a. m.

Anm. Das Arſenikalkupfer von Karrarach iſt von lichterer Farbe und bricht gewöhnlich im graulichweiſsen, oft derben und ſtänglichen und mit unter ſehr klein kryſtalliſirten zerklüfteten zerfreſſenen und druſigen Amethyſtquarze ein, welcher mit gelbem Eiſenocker theils überzogen, theils verwachſen und davon gefärbt iſt. Dieſer Quarz iſt mehr oder weniger theils mit ſpangrünem gemeinem erdigem und erhärtetem, theils mit erdigem und ſchlackig eiſenſchüſſigem Kupfergrün

durchſprengt, gemengt und verwachſen; bisweilen kommt auch in demſelben ſparſam eingeſprengtes Kupferglanzerz, Ziegelerz, in kleinen Parthien eingemengtes derbes, angeflogenes und fein eingeſprengtes Arſenikalkupfer vor. Auf und in dieſem druſigen und zerklüfteten Quarze ſind die Kryſtalle meiſtens einkryſtalliſirt und in kleinen Druſen verſchiedentlich zuſammen gehäuft. Zuweilen iſt der Quarz oben mit einer röthlich braunen Rinde von Eiſenocker überzogen, auf welcher die Kryſtalle in Druſen ein-und aufkryſtalliſirt ſind; der übrige Theil des Quarzes iſt theils mit Eiſenocker, theils mit gelblich- und röthlichweiſsem und ſchmutzig roſenrothem zerreiblichem Steinmarke verwachſen, und hin und wieder mit angeflogenem erdigem Ziegelerze u. ſ. w. beſprengt. In der Grube Tincroft brechen nebſt andern die ins dunkel Grünlichſchwarze fallenden Kryſtalle in dem zelligen braunen Eiſenſteine ein. Ihre Zuſammenhäufung iſt ſchon bey den vorkommenden Kryſtallen angegeben worden. Die Grube Huelvirgin liefert nebſt andern das ſchöne faſerige und würfelige, welches letztere auch in der Grube Karrarach einbricht, ſo wie das faſerige mit dem

nadelförmigen in der Grube Tincroft vorkommt. Die ſchönen Würfel von der Grube Huelvirgin ſind in kleindruſigem und kleinzelligem graulichweiſsem Quarze ein- und aufkryſtalliſirt, der Quarz aber iſt ſtellenweiſe mit ein- und aufgewachſenem derbem Kupferglanzerze gemengt. Die Würfel, welche unter andern die Grube Huel Carpenter liefert, kommen im derben und zerklüfteten Quarze, der hin und wieder angeflogenes Kupferglanzerz aufgewachſen hat, vor.

GEBRAUCH.

Bis jetzt iſt dieſes Erz eine mineralogiſche Seltenheit, welche ſehr theuer zu ſtehen kommt. Ob es aber auf Kupfer benutzt wird, iſt mir nicht bekannt.

Anm. Ich habe die Beſchreibung nach den Stücken entworfen, welche in den wieneriſchen Naturalienkabineten aufbewahret werden. Dieſelben, vorzüglich das k. k. Naturalienkabinet, die Sammlung des Herrn Grafen Wrbna und mein eigener kleiner Vorrath ſetzten mich in Stand, nur das anzumerken, was ich ſelbſt geſehen habe.

Herr Derjabin ruſsiſch kaiſerl. Bergofficier, von deſſen unermüdetem Eifer wir noch man-

che neue Entdeckung, die er in England von den uns noch unbekannten Schätzen des Mineralreiches gemacht hat, erwarten können, hatte die Gefälligkeit mir in einem Schreiben aus London zu berichten, dafs er eine Sammlung von dem fogenannten Olivenerze gefehen habe, die aus folgenden Stücken beftehet, (ich fchalte hier die Befchreibung des Herrn Derjabin, der diefelbe aus Mangel der Zeit nicht genauer angeben konnte, hier wörtlich ein.)

1) Ein knollenförmiges derbes Stück von feladongrüner Farbe, die fich ins Dunkle zieht, welches im Bruche mufchelig, glänzend, ftark durchfcheinend auf Quarz der mit rothem Kupferze und fehr licht feladongrünem nierenförmigen Malachit gemengt aufgewachfen war.

2) Ein grünlichweifses Stück, welches fehr klein nierenförmig war und ein thonartiges Anfehen hatte.

3) Ein graulichweifses etwas ins Grüne fallendes, das in fehr kleinen Lamellen wie Bergleder, oder vielmehr wie ein Schaum in einer Höhlung des Stückes fich fand.

4) Grünlichgraues fammtartig fehr klein nierenförmig. Alle diefe Abänderungen follen

in einem mit Eifenocker gemengten Quarze vorkommen.

5) Grünlichgraues und olivengrünes von verfchiedenen Abftuffungen der Farbe, welches in fehr feinen nadelförmigen Kryftallen zufammen gehäuft war, und eine fammtartige Oberfläche hatte; diefes Stück war im Bruche feinfaferig, vom Glänzenden bis ins Matte übergehend, auf Quarz von Tincroft nahe bey Redruth in Kornwallis.

6) Dunkelgrünes in fehr feinen nadelförmigen Kryftallen, die garbenförmig zufammen gehäuft, zuweilen auch in undeutlichen Kryftallen auf kleintraubigem fehr dunklem Malachit aufkryftallifirt wären und

7) Lauchgrünes, welches in länglichen, viereckigen Tafeln kryftallifirt zu feyn fchien, die mit ihren Flächen fo concentrifch aneinander gewachfen find, dafs fie ein Rad bildeten. Der Bruch von diefem foll blätterig feyn.

Herr Derjabin hatte die Güte mich zu verfichern, dafs er die Fortfetzung der Befchreibung diefer verfchiedenen Olivenerze fobald als möglich vollftändiger mittheilen werde, und nach feiner Meinung follten vier verfchiedene Arten des Arfenikal - Kupfers in

Zukunft aufgeführet werden etliche dürften wohl vielleicht eigene Gattungen ausmachen.

BENENNUNG.

Herr Werner hat dieſem Erze von ſeiner olivengrünen Farbe, die es zwar nicht immer ausſchlieſſend hat, den Namen Olivenerz beygelegt. Ich wählte die auch ſchon in fremden Sprachen bekannte Benennung Arſenikal - Kupfer, welche aus ſeinen Beſtandtheilen hergeleitet iſt.

A n h a n g.

Der rühmlichſt bekannte de la Métherie führt nebſt andern Kupfererzen, welche die jetzigen deutſchen Mineralogen nicht mehr als beſondere Gattungen und Arten betrachten, auch phosphoriſches Kupfer auf, welches bey Nevers in Frankreich ſoll entdeckt worden ſeyn, und von dem Bürger Sage zerlegt wurde *). Daſs de la Métherie den Kupfervitriol, das Kupferbranderz, Kupferletten, den Kupferſchiefer, das figurirte Kupfererz, das Kupferſanderz noch zum Kupfergeſchlecht rechnet, und alle dieſe ſogenannten Ab-

*) Siehe Theorie de la Terre par Jean Claude de la Métherie Tome I. à Paris, chez Maradan libraire &c. 1797. p. 205 & 206.

änderungen für Erze des Allemands ausgiebt, beweiſet, daſs dieſer Gelehrte mit den neuen mineralogiſchen Schriftſtellern gar nicht bekannt iſt. Daſs dieſe ſogenannten Erze nur als Erwähnung noch in manchen Büchern bemerkt werden, und daſs dieſe Namen von den Schweden und Deutſchen meiſtens abſtammen, iſt wahr. Daſs aber in ordentlichen Lehrbüchern alle dieſe Sachen bey den Deutſchen ausgemerzt ſind, davon kann ſich jeder überzeugen, der ſich mit denſelben bekannt machen will.

Wenn wir den wenigen und zufälligen Gehalt des Kupfers, der bisweilen in dem Sandſteine, Märgel- und Brandſchiefer, der Steinkohle u. ſ. w. eingeſprengt oder nur ſparſam eingewachſen iſt, als beſondere Gattungen oder Arten des Kupfererzes aufführen wollten, und auf dieſe Art alle übrigen mineraliſchen Subſtanzen, die noch können aufgefunden werden, aber noch nicht wirklich vorhanden ſind, jetzt ſchon claſſificiren wollten, ſo müſste natürlich eine de la Métheriiſche Mineralogie erwachſen, die mehr einem Wörterbuche von beſonderen Namen, als einer Mineralogie gleicht, und die jeden, der noch keinen Begriff von dieſer Wiſſenſchaft hat, abſchrecken muſs, das viele Gute in der de la métheriiſchen Theorie der Erde aufzuſuchen.

Vor dem Beſchluſse dieſes Bandes muſs ich noch erinnern, daſs ich von manchen ſchönen Stücken, die ſich in einer merkwürdigen Sammlung in Wien finden, keine Erwähnung machen durfte, weil der Beſitzer derſelben mit der Zeit einen Katalog darüber bekannt zu machen geſonnen iſt.

Ende der erſten Abtheilung des III. Bandes.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Estner, Franz Joseph Anton, 1730-1801

Versuch Einer Mineralogie Für Anfänger Und Liebhaber Nebst Bemerkung Der In Den Vorzüglichsten Wiener Kabineten Sich Auszeichnenden Mineralien Und Fossilien
Bd.: 3,1

[Wien] [1799]

Lith. 152-3,1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10283390-1
VD18 80164145